

Arkusz1

EN 573-1	dawne PN	EN 573-2	EN 485-2	Nazwa stanu:
EN AW-1070A	A0	Al99,7	0 / H111	wyżarzony / miękki
			H 24	1/2 twardy częściowo wyżarzony
			H26	3/4 twardy częściowo wyżarzony
EN AW-5558				
EN AW-1050A	A1	Al99,5	H 12	1/4 twardy
EN AW-1200	A2	Al99,0	H 22	1/4 twardy częściowo wyżarzony
EN AW-8011A	PA 0	AlFeSi		
EN AW-3103	PA 1	AlMn1		
EN AW-5754	PA 11	AlMg3		H114/H244 ryflowany
EN AW-5083	PA 13	AlMg4,5Mn0,7		
EN AW-5251	PA 2	AlMg2	H 28	4/4 twardy częściowo wyżarzony
EN AW-6060	PA 38	AlMgSi0,5		
EN AW-6082	PA 4	AlSi1MgMn		
EN AW-5005A	PA 43	AlMg1	H 18	4/4 twardy
EN AW-7020	PA 47	AlZn4,5Mg1		
EN AW-3004	PA 5	AlMn1Mg1	H 16	3/4 twardy
EN AW-2017A	PA 6	AlCu4MgSi	H 14	1/2 twardy
EN AW-7010	PA 9	AlZn6Mg2Cu		