

BIBLIOTEKA

R Z E M I E Ś L N I K A      P O L S K I E G O .

# PRZEWODNIK DLA STOLARZY.


OBEJMUJĄCY CAŁY ZAKRES STOLARSTWA.

Podług najlepszych dzieł obcych, z zastosowaniem się  
do potrzeb i zwyczajów Stolarzy Polskich.

UŁOŻYŁ

**Jan Heurich,**

Budowniczy wolno-praktykujący.



W A R S Z A W A.

Expedycja Główna w Księgarni CELSA LEWICKIEGO,  
na placu Ratuszowym, w gmachu Teatralnym.

u F. FRIEDLEJNA, ulica Senatorska. Numer 6 (460).

Wolno drukować, pod warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby egzemplarzy.

*Warszawa, dnia 10(22) Stycznia 1862 r.*

p. o. Cenzora,  
ASSESOR KOLLEGIALNY, **J.A. Rogalski.**

Wersja elektroniczna: **28 czerwca 2010r.**

OCR/Edycja: **Adrian (Sauron) Siemieniak**

Skanowanie: **Kakaj**

WŁADYSŁAWOWI  
LUBOMIRSKIEMU,

BRATU

przypisuje

Wydawca.

# WSTĘP.

Przez długi bardzo czas, wszystkie gałęzie przemysłu rękodzielniczego, a w ich liczbie i Stolarstwo, rozwijały się bardzo powoli, wykształcając się jedynie na drodze praktycznej, po warsztatach i pracowniach, przez usiłowania mniej lub więcej zdolnych robotników, dopóki szybki postęp nauk przyrodzonych, i zwiększenie się ruchu przemysłowego, w naszym stuleciu, nie nadały im nowego życia, przez użytkowanie na ich korzyść, wszystkich zdobyczy naukowych i odkryć na polu przemysłu technicznego. Wtenczas to zaczęli się zajmować rękodzielami ludzie naukowci, stwarzając dla każdego z nich jego teorią, którą kierowane praktyczne poszukiwania, doprowadziły do znakomitych pod każdym względem ulepszeń.

Tym sposobem i stolarstwo, w ostatnich kilkadziesiąt latami wieku naszego, wsparte odkryciami naukowymi ogromny uczyniło postęp. Znajomość warunków życia roślin (fiziologii roślinnej) pozwoliła na zbadanie natury drzewa i jego tkanki, aby przez stosowne przygotowanie i właściwe użycie drzewa, wyroby z niego uczynić trwalszemi, piękniejszemi i obrabianie jego ułatwić. Odkrycia w dziedzinie chemii, dostarczyły wiele szczęśliwych i łatwych sposobów utrwalania i farbowania drzewa, za pomocą których zastąpić można wiele drzew zamorskich krajowemi; i wskazywały środki nadania im blasku za pomocą stosownych poli-

tur i lakierów, które ich piękne żyły uwydatniają. Postęp nareszcie na polu mechaniki, pozwolił ulepszyć w wysokim stopniu, wszelkie narzędzia do obrabiania drzewa służące, co o tyle jest ważnem, że podług wyrzeczenia Barona Karola Dupin, jednego z najzasłużeńszych uczonych francuzkich, którzy przemysłowi nowe utorowali drogi: — „dobór stosownych i w najlepszym gatunku narzędzi, wystarcza do zapewnienia robotnikowi, takiej przewyżki zysku, któraby go na starość od nędzy zabezpieczyła.” Takimi narzędziami są wszystkie ulepszone narzędzia angielskie, wszystkie maszyny do obrabiania drzewa, *np.* piły fornerowe, kołowe, bez końca, heblarnie, wiercarnie, maszyny do dłutowania i gięcia drzewa, i wiele innych za granicą często używanych przyrządów mechanicznych, bez których najlepszy robotnik nie wyrówna miernemu, za pomocą nich pracującemu.

Ażeby odkrycia te zrobić dostępnymi dla ogółu a głównie dla tych którzy z nich korzystać powinni, to jest dla klas przemysłowych, w krajach stojących na czele przemysłu, jak Anglia, Francya i Niemcy, starano się za pomocą stosownych dzieł mniej lub więcej przystępnie czyli popularnie, przez uczonych i fabrykantów pisanych, obznajmiać klasy pracujące z postępami i odkryciami naukowemi, zastosowanemi do przemysłu, i stanowiącemi Teorye Rzemiosł.

Taki jest cel także i niniejszego dziełka, które stanowiąc u nas prawie początek na tem polu, nie może odpowiedzieć wszelkim słusznym wymaganiom. Jedną z głównych trudności stanowiło tu, wynalezienie stosownych nazw, dla mnóstwa technicznych wyrażeń używanych w stolarstwie, któremi zastąpić koniecznie potrzeba dziwoląg językowe, z poprzekręcania nazw niemieckich powstałe, a dotąd w ustach stolarzy naszych będące. Nazwy obce które już niejaki charakter polskości przyjęły, i w języku naszym wiele wyrazów pochodnych utworzyły, *np.* hebel (heblarnia, heblować, heblowiny, wyheblowany i t.p.), war-

sztat (werkstelle nb. w innym znaczeniu niż niemieckie), blat, felc i t.p., najstosowniej zdawało się nam zatrzymać, na inne podajemy po kilka mniej więcej stosownych propozycji, z których wybór i zastosowanie, będzie już rzeczą samych robotników.

Wiele z wyrazów na nazwy narzędzi przez nas podanych znajdujemy w rzemiosłach pokrewnych, choć niekiedy nieco w odmiennym znaczeniu, *np.* węgielnica i przysiek u cieśli; łopień, świder u kołodzieja, piesznia (dłuto żłobiaste); spuszcz (hebel ciesielski na Litwie); inne używane są w języku czeskim, *np.* Schlud (hebel do wygładzania); gładzidło, żłobkowiec, kręgadło i t.p.; inne narreszcie czysto polskie wyrazy wzięte zostały ze zbioru p. K. Podczaszyńskiego (Nomenklatura Architektoniczna), którym podobnych, więcejby jeszcze w języku naszym odszukać można; albo też przepolszczone zostały podług nazw niemieckich lub francuzkich.

Stolarstwo, jak wiadomo, zajmuje się wyrobami z drzewa, i ma z sobą wiele rękodzieł i rzemiosł pokrewnych, między którymi ścisłych granic niema, a przynajmniej nic łatwo dają się określić, jak *np.* ciesielstwo, kołodziejstwo, stelmachstwo, tokarstwo, bednarstwo i wiele innych. Wyrabiają one z jednych materiałów, używają w ogólności tych samych narzędzi, a ich wyroby tak są do siebie zbliżone, że często przez kilka rękodzieł pokrewnych wyrabiane być mogą. Zdolny stolarz na przykład, z równą łatwością, wyrobić może części drewniane powozu jak stelmach lub kołodziej, a nawzajem dobry stelmach wiele wyrobów stolarskich wykonać jest w stanie. Stolarze i cieśle wspólnie wykonywają niektóre roboty budowlane, jak *np.* schody, podłogi, drzwi i t.p. Dawniej ustawy cechowe ściśle ograniczały, jakie roboty do którego z nich należeć powinny; lecz ograniczenia te są tak dawne, i tak mało są dla nas zrozumiałe, że obecnie zastosowane być nic mogą. Jedną z nich tylko można podać zasadę, a mianowicie: że stolarzowi zabraniają wykonywać robót zbi-

janych gwoździami, a cieśli robót klejonych. Według tych średniowiecznych ograniczeń, gwoździ wbity przez stolarza ściągał na niego surową karę, a tygiel z klejem spostrzeżony u cieśli ulegał wraz z wyrobem konfiskacie; niektóre też ustawy cechowe zakazywały nawet cieślom robót heblowanych. Z ograniczeń tych powstawały niezliczone spory i procesa między cechami, które sobie nawzajem prawa wykonywania pewnych robót zaprzeczały. W nowszych czasach, gdy powszechna swoboda pracy w całej prawie Europie uznana została, pretensje te różnych zgromadzeń rzemieślniczych w znacznej części ustały, i są one raczej wzajemną sobie pomocą niż przeszkodą. Dziś nikt nie pyta się o prawo i kwalifikacyą czyjaś do wykonywania pewnej roboty, lecz o jego zdolności, wykształcenie fachowe i sumienność.

Stolarstwo, jakkolwiek zakres jego wyrobów, nie da się ściśle ograniczyć, gdyż łączy się ono ze wszystkimi gałęziami przemysłu, gdzie tylko materiał drzewny jakkolwiek ma użytek, podzielić można na następujące główne działy:

**A.. Stolarstwo Meblowe** (n. *Mobel-Tishlerei* fr. *Menuiserie en meubles*) zajmujące się wyrobem sprzętów domowych czyli mebli, a którego wyższy stopień stanowi stolarstwo artystyczne (n. *Kunsttischlerei*, fr. *Ebenisterie ou l'art de l'ebeniste*).

**U. Stolarstwo Modelowe** (*Maschinen-Tischlerei*), którego przedmiot zajęcia stanowi wyrabianie modeli drewnianych do maszyn, i części samychże maszyn.

**C. Stolarstwo Budowlane** (n. *Bautischlerei* fr. *Menuiserie en batimens*) zajmujące się wyrabianiem drewnianych części budynków, jak np. drzwi, okna, bramy, schody, podłogi, posadzki, gzemsy i t p. Prócz tego, gałęziami stolarstwa meblowego jest krześlarstwo, budowa fortepianów i t. p.

Za granicą każdy z tych działów stolarstwa, zatrudnia oddzielnych robotników, u nas zaś, najczęściej czeladnik

stolarski, musi być uzdolniony we wszystkich rodzajach stolarstwa, między którymi różnica polega głównie na różnaitości wyrobów jakie produkują, zasady zaś kierujące robotami, są dla nich wszystkich z małemi zmianami, też same.

Dla tego też w niniejszem treściwem przedstawieniu głównych zasad i sposobów wyrobu, używanych w stolarstwie, obejmimy wszystkie główniejsze jego gałęzie, zastanowiwszy się przedewszystkiem nad głównym materyałem, z którego ono wyrabia, to jest drzewem, nad jego budową, przymiotami i wadami, nad jego gatunkami i ich użytkowiem.

W części drugiej wskażemy sposoby przygotowania drzewa do użytku, a mianowicie zabezpieczania go od rozmaitych wad niszczących, sposoby utrwalania i stosownego przyrzynania drzewa, aby o ile możności jak największą korzyść z niego osiągnąć można było.

W części trzeciej opiszemy narzędzia do obrabiania drzewa przez stolarzy używane, wskażemy ich różne odmiany i najstosowniejsze użycie.

W części czwartej zajmiemy się rozmaitemi sposobami łączenia drzewa, na długość, grubość i szerokość, za pomocą kleju, śrub i stosownych wcinań.

W części piątej opiszemy rozmaite roboty należące do ostatecznego wykończenia wyrobów stolarskich, a mianowicie: szlifowanie, farbowanie czyli bejcowanie na różne kolory, polerowanie, lakierowanie, malowanie, a nakoniec fornerowanie rozmaitych powierzchni i inkrustacją, czyli roboty wykładane.

W części szóstej i ostatniej wskażemy i opiszemy rozmaite rodzaje wyrobów stolarskich w szczególności, tak meblowych, maszynowych jak i budowlanych, zatrzymując się dłużej nieco nad temi ostatnimi, jako najmniej u nas dotąd pod względem dobroci odznaczającemi się, a tak ważnemi ze względu na ich powszechne użycie.



W części dodatkowej nareszcie, podamy wskazówki posłużyć mogące, do wynalezienia choćby przybliżonego szacunku niektórych ważniejszych wyrobów stolarskich.

Tak obszerny zakres, jaki sobie zamierzaliśmy, i przeznaczenie tego dziełka które ma być dostępnem dla wszystkich, nie pozwoliły jak tylko na treściwe opisanie wszelkich materiałów stolarskich i sposobów wyrobu, z których wiele zaledwie powierzchownie wskazanych zostało, po bliższe zaś i dokładniejsze szczegóły wszelkiego rodzaju, odsyłamy interesowanych lub ciekawych, do dzieł obszerniejszych w obcych językach w tym przedmiocie pisanych, dla łatwiejszego zrozumienia których, podajemy w tekście nazwiska i wyrażenia techniczne niemieckie i francuzkie obok polskich.

Dzieła obce posłużyć mogące do bliższego obznajmienia się z rozmaitemi gałęziami stolarstwa są następujące:

### **1. Dzieła ogólne:**

Manuel du Menuisier par M. Nosban.—Paris, 1857. Napisane przez człowieka fachowego i zawierające wiele praktycznych wiadomości. 7 franków.

L'Art du Menuisier par Paulin Desormeaux.—Paris.

Stockel, Tischlerkunst. (5 tom „Schauplatz der Handwerke.”).

L. Seebass—Tischlerkunst.—Leipsig.

Wolfler, der Bau und Mobelschreiner. 1828.

### **2. Dzieła szczegółowe.**

Romberg, Handbuch fur Bautischler. 1837.

— Handbuch fur Mobeltischler. 1836.

*Nouveau Manuel de menuiserie en batimens*, par M. L. Bouzique, menuisier-modeleur. Paris, 1857.

*Die moderne Bautischlerei*. v. A. Hertel. Weimar, 1856.

*Die Schule des Bautischlers*. v. F. Fink. Leipsig, 1858.

### **3. Dzieła pomocnicze:**

*schen Technologie*” przez Karmarsch'a, dzieło w swoim rodzaju klasyczne. Część I-sza Tomu drugiego.

O konserwacyi drzewa.—J. A. Schulze. *Neues Verfahren das Holz zu conserviren*.

Procede pour la conservation des bois au sulfate de cuivre  
par Lege et Fleury-Pirronet. Paris, 1859.

ganzem Umfange. 2 wydanie, 1 talar.

Oszlifowaniu i politurowaniu. — Holzapfel, *das Schleifen und Poliren* (200 Tom „Schauplatz der Handwerke.“ Weimar, bei Voigt).

O narzędziach; Holzapfel, *Werzeugslehre* (178 i 179, tom „Schauplatz der Hand“).

Bernier et Arbey. *Description des Machines — outils*, propres a travailler le bois, et d'outils a la main, destines au meme usage. Paris, 1861. Lacroix. 2½ franka.

„*Die Maschinen zur Bearbeitung des Holzes*“ von Dr. R. Schmidt. — Dziełko to zawiera opis i rysunki maszyn do rznięcia i wyginania drzewa, heblami, maszyn do wyrabiania gzemsów, nazywanych frezami, wiercarni, maszyn do dłutowania gniazd i zarzynania czopów i wpustów. Lipsk, 1861.

*O budowie schodów.* — Boutereau (140. Tom „Schauplatz der Hand“).

*Vignole des Menuisiers*, par A.G. Coulon. — Cena znizona, za 80 tablic oprawnych złp. 35, u Glucksberga w Warszawie.

W naszym języku, prócz artykułów po dziennikach i pismach peryodycznych treści technicznej, jak np. *Piast*, czy *Polska*, tak umiejętnie wydawana kiedyś przez Lelowskiego, i obecnie wychodzący *Dziennik Politechniczny*, nie prawie w tym przedmiocie nie posiadamy, i dlatego dzieła obce muszą być jedynymi przewodnikami dla chcących bliżej i gruntowniej poznać teorią stolarstwa, dopóki który z naszych wykształconych fabrykantów lub techników, nie wzbogaci literatury technicznej krajowej, obszerniejszem dziełem w tym przedmiocie.

Prócz dokładnej znajomości części technicznej i praktycznej swego zawodu, niezbędnym warunkiem, bez którego dobrym stolarzem być nie można, jest gruntowna znajomość rysunku. Dlatego też każdy poświęcający się temu, tak pięknemu, tak ważnemu w ogólnym przemyśle krajowym, a dotąd u nas zbyt lekceważonemu zawodowi, starać się powinien o jaknajdokładniejsze obznajmienie się z rysunkiem technicznym i meblowym, aby nie tylko był

w stanie zrozumieć wszelkie wzory, podług których roboty ma wykonywać, ale nadto, aby był zdolnym nadać swoim wyrobom cechę pewnej artystycznej piękności, bez której w naszym wieku, przy wykształconym smaku ogółu, żaden choćby najdokładniejszy wyrób, podobać się i powodzenia znaleźć nie może. Cecha ta piękności i wykończenia artystycznego, stanowi właśnie główną zaletę, odznaczającą tak korzystnie od innych, "wyroby stolarzy francuzkich, obdarzonych wrodzonym i wysoko przez pracę wykształconem, uczuciem piękna, którego i naszym robotnikom Bóg nie odmówił; starać się tylko powinni usilną pracą, uczucie to piękna w sobie wykształcić, a zamiłowaniem swego zawodu i przez kopiowanie dobrych wzorów, zastąpić brak wszelkich ułatwień, jakie stolarze francuzcy pod tym względem posiadają.

**J. H.**

## CZEŚĆ I.

### O DRZEWIE, JEGO WŁASNOŚCIACH I GATUNKACH.

Przeciąwszy pień drzewa w kierunku poprzecznym, spostrzeżemy na przecięciu współśrodkowe pierścienie, rozmaitej grubości i różnego koloru. Z wierzchu jest komórkowata *kora* (niem. *rinde*, fran. *ecorce*); pod nią *łyko* (n. *bast*, fr. *livret*), składające się z włókien podłużnych; dalej *biel* (n. *splint*, fr. *aubier*), odznaczający się miękkością i jaśniejszym *kolorem*, i otaczający właściwe *drzewo* (n. *holz*, fr. *bois*), w którego środku znajduje się jeszcze tak nazwany *rdzeń* (n. *kern*, fr. *coeur*).

Wszystkie te części drzewa mają rozmaite własności, i im więcej ku środkowi się zbliżają, tem są twardsze, ciemniejsze i cięższe.

Przez przyrost drzewa na zewnątrz, tworzą się współśrodkowe powłoki czyli *słoje* (n. *jahrringe*, fr. *couches*), zwykle grubsze w bliskości rdzenia i od strony południowej kłosa, mniej lub więcej widoczne, stosownie do gatunku drzewa, a u niektórych drzew zamorskich prawie zupełnie nic dające się rozróżnić.

Prócz włókien podłużnych do słoików należących, widzieć się dają w drzewie jeszcze włókna poprzeczne, stanowiące tak nazwane *promienie rdzenne* (n. *markstrahlen*), od środka pnia do obwodu tegoż idące, z których przecięcia powstają w massie drzewa odróżniające się od niej zwykle mniej lub więcej błyszczące plamy, z tego powodu nazywane *błyszczkami* lub *zwierciadłami* (n. *spiegel*, fr. *miroirs*, *maille*). Jak słoje tak i błyszczki są u różnych drzew co do swej wielkości, kształtu i ilości rozmaite, do tego stopnia, że po nich poznać nawet można gatunek drzewa, choćby ono wszystkie inne straciło cechy. Na przecięciu niektórych drzew okazują się błyszczki w wielkiej ilości, lecz

drobne; u innych są mniej liczne, lecz wielkością swą odznaczające się; u niektórych na koniec zaledwie za pomocą powiększającego szkła dostrzedz je można.

Za pomocą szkła mocno powiększającego naliczyć można na kawałku np. drzewa grabowego, wielkości jednego cala w kwadrat, do 120 błyszczących plamek, z których 10 do 15 nawet gołym okiem spostrzedz się daje. Większą jeszcze ich liczbę ma drzewo dębowe, lecz nie tak widocznych, bowiem najwyżej do 10 bez szkła widzieć można; największą zaś liczbę, do 240 na calu kwadratowym dochodzącą, naliczyć można za pomocą szkła silnego na drzewie gruszkowym i jemu podobnych: lecz plamki te są tak drobne, że bez szkła są prawie niewidoczne.

Od kierunku włókien zależą rozmaite nazwiska, jakie nadamy drzewu w języku technicznym, a mianowicie: *drzewo podłużne* (n. *langholz*, fr. *bois de fil*) jest to, którego włókna idą w kierunku jego długości; drzewo *poprzeczne* (n. *querholz*, fr. *bois de travers*), gdy włókna idą w poprzecz długości; drzewo zaś *sztorcowe* (n. *hirnholz*, fr. *bois de bout*) ma powierzchnię prostopadłą do kierunku włókien, które na niej są przecięte, i na swoim przecięciu okazują małe otworki czyli dziurki, powstające z przecięcia komórek mieszczących w sobie soki drzewa. Wszystkie drzewa, nawet najtwardsze, są dziurkowate, chociaż w rozmaitym stopniu, i okazują na sztorcu między włóknami małe otworki czyli pory, które u niektórych drzew, jak np. klonowe, gruszkowe i lipowe, są małe i równe; u innych zaś, jak dębowe, orzechowe, mahoniowe i jesionowe, są wielkie i widoczne.

Włókna są albo proste, albo w rozmaity sposób skręcone, przez co utrudniają obróbkę drzewa, i powodują zadzieranie się jego, robiąc drzewo *zadzierzystem* (n. *verwachsenes holz*, fr. *bois rebours*). Krzywowlóknisty wzrost jest właściwy niektórym gatunkom drzewa; lecz i inne mogą mieć tę wadę, gdy są źle wzrosłe i w stanie chorobliwym.

Korzenie i dolne części pni, jak również sękate *narośle* (fr. *loupes*) na nich, mają zawsze włókna pokręcone, niekiedy w najrozmaitszy sposób z sobą pozlepiane.

Ztąd pochodzą piękne, często dla swej rzadkości bardzo cenne odmiany drzewa, znane pod nazwiskiem *mazerów* czyli *słojów* (n. *maser*, *flader*, *maserholz*, fr. *madrure*, *bois madre*).

Prócz rozmaitej tkanki drzewa, zwrócić trzeba jeszcze uwagę na jego kolor, twardość, ciężkość, moc i giętkość, które o dobroci i użytku drzewa stanowią.

**Kolor** drzew bywa, jak wiadomo, rozmaity. Od białego prawie, aż do najczarniejszego, przechodzi przez różne stopniowania kolorów: żółtego, czerwonego i niebieskiego. Najwięcej drzew

europejskich ma kolor żółtawy lub czerwonawy; drzewa z krain gorących pochodzące, są zwykle mocno kolorowe.

Rzeń jest zwykle najciemniejszy ze wszystkich części drzewa, u hebanu jednak czarnego bywa prawie zupełnie biały. Drzewo ze starych pni jest ciemniejsze od drzewa młodego, tego samego gatunku. Po wyrobieniu wszystkie drzewa zwykle ciemnieją, a niektóre w stanie świeżym brunatne lub ciemne, z czasem prawie zupełnie czarny kolor przyjmują. Kolor zatem stanowi bardzo zwodniczą cechę przy poznawaniu gatunku drzewa.

**Twardość** drzew jest także rozmaita: stare drzewa są twardsze od młodych tego samego gatunku; drzewa z krajów gorących są zwykle twardsze od drzew pochodzących ze stref umiarkowanych. Najmiększe, jak np. wierzba, topola, lipa, jodła, łatwo nożem krajać się dają; najtwardsze zaś, jak np. gwajak, heban, drzewo grenadillowe, zaledwie najlepszymi narzędziami obrabiać można, i zbliżają się one pod tym względem prawie do metali średniej twardości, jak np. mosiądz.

**Ciężar** drzewa zależy od jego twardości, stopnia suchości i wieku. Najtwardsze drzewa są zarazem najcięższe. Drzewa mokre są zwykle o  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ , a niekiedy nawet więcej jak o połowę cięższe od drzew suchych tego samego gatunku. Drzewo stare i rdzenne cięższe jest od młodego i bielastego. Ciężar jednej stopy kubicznej drzewa suchego wynosi od 37 funtów (drzewo klonowe) do 67 funtów (czarny heban).

**Moc** drzewa uważaną być może rozmaicie, pod względem złamania, zgniecenia, rozerwania, lub skręcenia. Rozmaita moc drzew różnych pod temi wszystkimi względami, zależy jeszcze od wieku i wzrostu drzewa, klimatu i różnych części drzewa.

Największą wytrzymałość w rozerwaniu z drzew europejskich przedstawia drzewo bukowe, dębowe i grabowe, bowiem do zerwania pręta z takowego drzewa, mającego 1 cal kwadratowy grubości, potrzeba około 19,000 funtów, gdy do zerwania takiegoż pręta z drzewa klonowego, jesionowego lub świerkowego wystarcza 15,000 funtów, a z drzewa gruszkowego, sosnowego mahoniowego tylko około 0,000 funtów potrzeba.

Pod względem mocy w złamaniu, drzewo bukowe jest także najwytrzymalsze; po niem idzie dębowe, dalej świerkowe, sosnowe i jodłowe. Pod względem zaś wytrzymałości w zgnieceniu, nieliczne doświadczenia dotąd z drzewami robiono jeszcze do żadnych pewnych wniosków nie doprowadziły.

**Giętkość** zależy od gatunku drzewa, jego wieku i suchości: dębowe i grabowe drzewo jest około dwa razy giętsze od sosnowego i jodłowego: świeże drzewo i zmoczone lub parą wodną na-

siąkle, jest giętsze od suchego; twarde drzewa, jak heban, gwa-jak, są zwykle kruche.

Siła, jaką obciążyć można drzewo bez złamania go, i po której odjęciu ono do pierwotnego kształtu wraca, wynosi zwykle około  $\frac{2}{3}$  tego ciężaru, jaki spowoduje złamanie się drzewa, przy czem ono wygina się na  $\frac{1}{36}$  część swej długości.

**Łupkość** drzewa zależy głównie od prostości jego włókien. Drzewo łatwiej się łupie w kierunku promieni rdzennych, aniżeli w kierunku słojów pierścieniowych. Do łupkich drzew należą: bukowe, dębowe, jesionowe, olszowe, jodłowe; do niełupkich: grabowe, topolowe, gruszkowe i t. p. Mazery wcale łupać się nie dają.

**Wady drzewa.** — Soki zawarte w świeżem drzewie, wypełniające włóknistą i komórkowatą jego tkankę, przez powolne wysychanie spowodzają pękanie, zwichrowacenie, zsuchanie się i pęcznienie drzewa, na które przy jego użyciu należy szczególną zwrócić uwagę.

Podług licznych doświadczeń, europejskie gatunki drzew, po roku wysychania na powietrzu, zawierają jeszcze  $\frac{1}{4}$  część swej wagi wilgoci, gdy w stanie świeżym wilgoć w nich połowę wagi stanowiła. Niżej  $\frac{1}{10}$  części wagi drzewa, ilość wilgoci w niem zawartej nigdy nie spada. Chcąc drzewo lepiej wysuszyć, potrzeba użyć sztucznego ciepła, które gdy jest zawielkie, spowodza zwykle nagle zsuchanie się drzewa (n. *schwinden*, fr. *retraite*), którego skutkiem jest pękanie drzewa (n. *sprunge*, *risse*, fr. *se fendre*).

Drzewo wysuszone na powietrzu lub w cieple, leżąc w wilgoci przyciąga ją znowu, z czego powstaje pęcznienie (n. *quellen*, fr. *gonfler*), które gdy nie jest jednostajnem, spowodza za sobą paczanie się i zwichrowacenie drzewa (n. *werfen*, *ziehen*, fr. *travailler*, *gauchir*, *se dejeter*, *se tourmenter*).

Pęcznienie jest tak wielkie, że drzewo w małych kawałkach wysuszone w 16 stopniach ciepła i zanurzone następnie w wodę, przybiera z czasem znowu taką objętość, jaką miało w stanie zupełnie świeżym. Stopień zatem pęcznienia zupełnie odpowiada stopniowi zsuchania się drzewa.

Pęcznienie i zsuchanie się drzewa, nietylko u różnych gatunków, lecz i w massie jednego i tego samego drzewa jest rozmaite: w kierunku szerokości włókien daleko jest znaczniejsze, niż w kierunku ich długości; trzy razy większe jest w kierunku słojów współśrodkowych, czyli obwodu pinia, niż w kierunku promieni rdzennych, czyli od środka ku obwodowi drzewa. W kierunku długości włókien pęcznienie jest bardzo małe, bo zaledwie  $\frac{1}{230}$  część ich długości wynosi; w kierunku szerokości zaś jest znaczne, gdyż dochodzi do  $\frac{1}{11}$  części szerokości drzewa. O wielkiej różnicy,

zachodzącej pomiędzy pęcznieniem i zsychaniem się drzewa w kierunku długości lub szerokości włókien, przekonać się można najłatwiej na blatach drewnianych do rysowania, opatrzonych listwami na sztorcu (*hirnleisten*), u których gdy deski zeschną się po pewnym czasie na szerokość, końce listew sztorcowych zwykle z obu stron wystają, gdyż ich długość bardzo mało się przez wyschnięcie zmniejszyła.

Ze wszystkich drzew w stolarstwie używanych, drzewo mahoniowe najmniej podlega zsychaniu się, dobrze się zachowuje, i z tego powodu na dobre wyroby stolarskie szczególnie jest przydatne. Drzewa ściśle i ciężkie w ogóle mniej się zsychają od innych, z niektórymi wyjątkami, gdyż np. gwajak zsycha się znacznie, gdy tymczasem lekkie i miękkie drzewo cedrowe w daleko mniejszym stopniu skłonność tę okazuje.

Zwichrowacenie czyli paczenie się drzewa powstaje z niejednolitego zsychania się słoików. Gdy deska np. wystawiona jest z jednej strony na wpływ wilgoci, z drugiej zaś od niego ochroniona, wtedy wygina się w stronę suchą. To samo ma miejsce z wszelkimi wyrobami z drzewa, w podobnych warunkach znajdującymi się.

Świeże lub mokre drzewo skręca się najłatwiej, gdyż z powodu wielkiej ilości wilgoci, jaką w sobie zawiera, najwięcej się zsycha. Twarde i ściśle gatunki drzew podlegają w wyższym stopniu paczeniu się, aniżeli miękkie, gdyż dłuższego czasu do wyschnięcia potrzebują. Drzewo dębowe np., z wielu innych względów szacowne, w tym przypadku gorsze jest od lipowego i sosnowego.

Całkowite pnie i inne grube sztuki drzewa wysychają prędzej i naciej na powierzchni, aniżeli we wnętrzu, z czego powstają pęknięcia idące w kierunku promieni ku środkowi. Rysy na sztorcach powstające, przeciwnie od środka ku powierzchni pnia się rozchodzą, co stanowi tak nazwane drzewo *gwiazdowe* (fr. *bois gelif*, *bois étoile*).

Jakkolwiek wyżej opisane wady drzewa, jak pęcznienie, zsychanie się, pękanie i paczenie się, zwykle są bardzo szkodliwe we wszystkich wyrobach stolarskich, są jednak przypadki, że z nich korzyść osiągnąć można.

Posłużyć one mogą najprzód do gięcia cienkich kawałków drzewa, które jedną stroną przy ogniu trzymane, a z drugiej maczane wodą, wysychają od strony ognia, i przyjmują kształt wklęsły z tej strony.

Klin drewniany wodą zmoczony, pęczniąc, służy do rozsadzania kamieni.



Ozdoby, znaki lub litery wypukłe można na drzewie otrzymać następującym sposobem, polegającym także na powyższych własnościach drzewa: litera lub ozdoba wygniata się najprzód na drzewie stosownym stemplem, potem zbiera się powierzchnia drzewa aż do dna wygnieconego, następnie moczy się ją wodą, w skutek czego wgniecone miejsca pęcznieją, i wypukła litera lub znak na wierzch występuje.

Przez deszczułkę z dziurką czworograniastą przesadziwszy pręcik z obu stron zakończony główkami grubszymi od dziurki, po sprasowaniu silnem jednej z nich, tak, aby przez dziurkę przeszła, gdy ją następnie zanurzymy w wodzie, główka ta napęcznieje, wróci do pierwotnej swej objętości i przez dziurkę już napowrót przejść nie będzie mogła. Ztąd powstałe cacko, dla nieznaających własności pęcznienia drzewa zdawać się może czemś nadzwyczajnem, gdyż okazuje możność przesunięcia grubszego pręcika przez znacznie mniejszą od niego dziurkę.

**Cechy dobrego drzewa.** — W części drugiej podamy rozmaite sposoby, za pomocą których zabezpieczyć można w pewnym stopniu drzewo od powyżej wspomnianych szkodliwych skutków wilgoci; tu zaś wskażemy rozmaite cechy, po których rozpoznać można drzewo dobre od złego. Cechy te stosują się do drzew ściętych, nie zaś do żywych na pniu stojących, bo te ostatnie są dla stolarza mniej ważne, gdyż on zwykle tylko drzewo ścięte kupuje, a nadto dobroć drzewa żywego trudniejszą jest do oceny.

Przy kupnie drzew miękkich iglastych, jak np. sosna, świerk, jodła, potrzebą zwracać uwagę na następujące okoliczności: słoje roczne drzewa muszą być jak najwęższe, niewidoczne, gdyż to oznacza jego ścisłość i moc: gdy są zbyt szerokie, wtedy drzewo jest gąbczaste i nietrwałe; włókna na bokach desek powinny być równoległe od ich powierzchni, nie zaś ukośne, co jest znakiem drzewa skręconego, przydatnego tylko na pospolite roboty; kora skręcona jest znakiem także skręconego drzewa; sztorc drzewa nie powinien być popekany. Powiększający się ciemny kolor drzewa ku środkowi tegoż, jest oznaką zdrowia; gdy jest naprzemian czerwonawy i biały, wtedy drzewo jest wadliwe. Sęki choć małe, są bardzo szkodliwe; gdy jednak są płytka wrosło, wtenczas mniej szkodzą zdrowiu drzewa. Pień drzewa, uderzony w sztorc, powinien być dźwięczny.

Też same prawie cechy stosują się także do drzew twardych. Kora na nich nic powinna mieć żadnych dziur od mrozu, ani narośli, nadto nie powinna być spróchniała.

Najlepsze jest drzewo ścinane w zimie, gdy soki w niem nie krążą, bowiem nie tak łatwo pęka i nic zsysza się. Kloce, które

mają być długi czas w całości przechowywane, potrzeba tylko w pewnych odstępach z kory obedrzeć, gdyż wtedy prędzej schną, a nie tak łatwo pękają, jak zupełnie z kory ogołocone.

Ażeby sztorce kłoców nie pękały, przybijają się na nich deseczki, lub też smarują się one smołą, albo oklejają papierem.

Kosztowniejsze drzewa i deski przechowywać należy w składach przewiewnych; poddusza się do tego nieprzydatne, gdyż tam drzewo wystawione jest na zbytne gorąco. Heban i niektóre inne twarde drzewa potrzebują nawet piwnicy do przechowywania, gdyż gdzieindziej pękają.

W stolarstwie używane są wszystkie prawie gatunki drzew miękkich i twardych, które pod heblem i politurą gładką powierzchnią przyjąc są zdolne; wybierać jednak należy drzewa takie, które posiadają przymiot niełatwego pękania i kręcenia się, dobrze klejące się, przyjmujące łatwo kolor i politurę, lub własnym przyjemnym naturalnym zafarbowaniem odznaczające się.

Wszystkie drzewa używane w stolarstwie, podzielić można na *europskie* i *zamorskie*, inaczej indyjskimi nazywane, choć one tak z Azji jak z Ameryki i Afryki pochodzą.

#### a) Drzewa europejskie.

1. **Jodłowe drzewo** (ł. *Pinus picea*, n. *Tannenholz*, fr. *sapin*). Najbielsze, najmniejsze i najmniej zawierające żywicy z pomiędzy drzew iglastych. Daje się łatwo i równo łupać, lecz jest gęsto sękami przerosłe, które po wyschnięciu z desek wylatują. Słoje roczne ma dość grube, drzewo jednak jest ściśle, nie łatwo się kręci, w suchości i ciągle pod wodą zanurzone jest dość trwałe; heblowane w kierunku długości włókien przyjmuje gładką powierzchnią, lecz w poprzek niedobrze się hebluje; klei się lepiej od innych iglastych. Z drzewa tego otrzymuje się terpentyna.

2. **Sosnowe drzewo** (ł. *Pinus silvestris*, n. *Fichtenholz*, fr. *sapin rouge*). Żółtawo-różowego koloru. Dla swej żywicy wytrwałe na wpływ wilgoci. Rdzeń ma ściślejszy, lecz mniej żywiczny. Najlepsze jest białe o drobnych słojach, z gruntu chudego pochodzące. Pod siekierą szczypie się. Różnić się daje lepiej w poprzek aniżeli wzdłuż, gdyż wtedy piła często się zahacza. Hebluje się dobrze; klej chwyta łatwo.

3. **Świerkowe drzewo** (ł. *Pinus abies*, n. *Fohrenholz*, *Kiefernholz*, fr. *pin*). Żółtawo-różowego koloru z brunatnymi brzegami słoików rocznych. Biel prawie biały. Cięższe, twardsze i żywiczniejsze od dwóch poprzednich gatunków. Wydaje silny zapach terpentyny, dlatego niebardzo do robót stolarskich jest używane, gdy oprócz tego nie gładko się hebluje. Słońce i ciepło

wyciągają z niego żywicę, która wysiaka najwięcej ze świeżego drzewa. Dla swej elastyczności, używa się na instrumenta muzyczne.

**4. Modrzewiowe drzewo** (ł. *Pinus larix*, n. *Lurchenholz*, fr. *meleze*). Czerwonawego koloru z brunatnymi słojami. Biel prawie biała. Żywiczne, mało podlega paczeniu się i robactwu. Trwalsze od poprzedzających, do najlepszych drzew budowlanych należy. Z drzewa tego otrzymuje się terpentyna wenecka nieprawdziwa.

**5. Dębowe drzewo** (ł. *Quercus*, n. *Eichenholz*, fr. *chene*). Znajduje się w kilku gatunkach, z których główne pochodzą z dębu szypułkowego i bezszypułkowego, czyli letniego (*Q. pedunculata*) i zimowego (*Q. robur*). Pnie jego mają u dołu do 8 stóp średnicy. Drzewo jest brunatne, u młodych zaś i biel u starych prawie białe. Cechują je grube pory na wewnętrznych brzegach słojów rocznych, i wielkie brunatne plamy czyli błyszczki. Twardość, moc i trwałość na zmiany powietrza, czynią z dębu bardzo szacowny materiał stolarski. Z powodu swej dziurkowatości, z trudnością przyjmuje ładną politurę. Wysycha trudno, i dlatego łatwo pęka. Robaki chciwie toczą biel dębu. Dąb szypułkowy czyli letni daje drzewo jaśniejsze, nie tak twarde, lecz za to mocniejsze, sprężystsze i łatwiej łupać się dające, niż bezszypułkowy. Pnie średniej grubości, od 2 do 4 stóp dają najlepsze drzewo. Długo trzymane w wodzie, drzewo to nabiera koloru prawie zupełnie czarnego. Garbnik w znacznej ilości w dębie zawarty sprawia, że powierzchnia jego, żelazem obrabiana, czernieje.

Drzewo dębowe używa się głównie tam, gdzie wymagana jest trwałość, moc i twardość drzewa. We Francji używany bywa wyłącznie jako ślepe drzewo pod forner.

**6. Wiązowe drzewo** (ł. *Ulmus*, n. *Ruster*, *Ulmenholz*, fr. *orme*). Znajduje się także w kilku gatunkach, z których najpospolitszy jest wiąz zwyczajny (*Ulmus campestris*). Brzost (*Ul. suberosa*) jest także odmianą wiazu, ma drzewo twardsze, ściślejsze i bardziej kręte od wiazu zwyczajnego. Młode drzewo i biel u starych są żółtawego koloru, stare zaś drzewo brunatno-różowego, plamiste, żyłkowate, z wązkiemi słojami, na powierzchni jakby punktowane z powodu mnóstwa drobnych zwierciadeł, cienkowlókniste, twarde, ciągłe, niełatwo się kręci; w suchości i pod wodą bardzo trwałe, i nie podlega bardzo skręcaniu się. Bardzo sprężyste, dlatego klin w nie wbity najmocniej siedzi, ściśnięty włóknami: ztąd wyborne na wyroby stelmachskie, jak np. dzwona do kół i t.p., na śruby, blaty warsztatowe i t.p. Trudno jednak się heblem wygładza, i politurę dobrą niełatwo przyjmuje; także i łupać się dobrze nie daje. Często trafiają się w niem wielkie

narośle, bardzo poszukiwane na mazer do fornerowania; zwykle jednak mają one mnóstwo dziurek, które pozabijane i zaprawione być muszą. Wiąz korkowy (Ul. sativa) jest najlepszy,

7. **Bukowe drzewo** (ł. *Fagus silvatica*, n. *Rothbuchenholz*, fr. *hetre*). Drzewo brunatnawe, u starych dość ciemne. Słoję ma niezbyt widoczne, lecz błyszczki duże. Twarde, ściśle, łupkie, ale kruche; kręci się więcej niż dąb; podlega łatwo robactwu i wilgoci, w suchości jednak dobrze się zachowuje. Na roboty zwyczajne, ławki, stoły warsztatowe wyborne; do robót jednak wykwinnych, dla nieładnego wejrzenia i niełatwego przyjmowania politury, mało używane; gdyż prócz tego i pod forner nie jest dobre, bo choćby najlepiej wysuszone, łatwo się kręci. Bejcę i lakier dobrze przyjmuje, naśladować orzech.

8. **Grabowe drzewo** (ł. *Carpinus vulgaris*, n. *Weissbuchenholz*, fr. *charme*). Białe, twarde, ciężkie, sprężyste. Błyszczki ma jaśniejsze od masy drzewa, pokręcone i widoczne. Słoję współśrodkowe nie okrągłe, lecz falowate, niewyraźnie odznaczające się. Drzewo to nie łupkie, trudno wysycha i łatwo się kręci, lecz w suchości jest trwałe. Ostremi narzędziami gładko da się heblować, lecz politurę niełatwo przyjmuje. Doskonałe na śruby, na oprawy do narzędzi, części maszyn, sprężyny, bloki i t. p.

9. **Klonowe drzewo** (ł. *Acer*, n. *Ahornholz*, fr. *erable*). Drzewo białe z drobnymi i licznymi błyszczkami, które mu nadają pozór atlasowy. Ściślej tkanki, twarde, mocne, z pod hebla wychodzi jak najgładziej, i doskonałą politurę przyjmuje. Mało się kręci i pęka; w suchości dobrze się zachowuje. Bardzo użyteczne w stolarstwie. Szczególniej cenione jest drzewo jaworowe, pochodzące z jaworu, który jest odmianą klonu (*A. pseudoplatanus*, n. *Weissahorn*). W drzewie tem niekiedy trafiają się piękne mazery, które gdy są podobne do marmuru, przybierają nazwisko *pawiego* drzewa (*Pfannenholz*). Odmiana klonowego drzewa, odznaczająca się kolorem żółtawym, ma tkankę grubszą, i dobrą jest szczególnie na śruby. Jawor barankowaty i nakrapiany (fr. *mouchete*), bardzo jest poszukiwany. Jawor platan (*platanus*), odmiana klonu tylko w ogrodach hodowana, daje piękne różowawe drzewo.

10. **Jesionowe drzewo** (ł. *Fraxinus exelsior*, n. *Eschenholz*, fr. *frene*). Drzewo żółtawe, w rdzeniu brunatne, o małych błyszczkach i szerokich słojach, z widocznymi porami na brzegach tychże. Drzewo ściśle, sprężyste, twarde, łupkie, bardzo giętkie, w suchości trwałe, w wilgoci łatwo próchnieje. Rdzeń z grubych pni szczególnie jest ceniony, nie łatwo pęka, i niezbyt podlega robactwu. Mazery jesionowe często w wielkich i bardzo pięknych sztukach się trafiają, w odmianach białej, czerwonej

i brunatnej, i są tak dalece u nas cenione, że dochodzą wartości drzew zamorskich.

11. **Topolowe drzewo** (ł. *Populus*, n. *Pappelholz*, fr. *peuplier*). Znajduje się w kilku gatunkach. W ogóle jest białe, dziurkowane, małej twardości i mocy. Słoje i zwierciadła mało są widome. Używa się głównie na ślepe drzewo pod forner, na ścianki i dna szuflad i t. p. Główniejsze gatunki topoli są następujące:

- a) *Topola sokora* czyli czarna (ł. *P. nigra*, n. *Schwarzpappel*), daje drzewo gąbczaste, niełatwe do obrabiania, które jednak niezbyt się kręci. Mazery jej, bardzo obficie przytrafiające się, używają się często, lecz są podziurawione.
- b) *Topola białodrzew* (ł. *P. alba*, n. *Weisspappel*), ma drzewo sprężyste, łupkie, użyteczniejsze od poprzedniego.
- c) *Topola osika* (ł. *P. tremula*, n. *Espenholz*, fr. *tremble*), z drzewem białym, niekiedy brunatnawym, z grubemi słojami i cienką tkanką, błyszczącym łupkiem, dającym się łatwo obrabiać, i niezbyt podległym skręcaniu. Osiczyna jest najlepszą ze wszystkich gatunkach topoli; korzenie jej dają piękny mazer.
- d) *Topola włoska, piramidalna* (ł. *P. dilatata*, n. *Italianische Pappel*), daje drzewo ciemniejsze, dobrze zachowujące się, ale bardzo gąbczaste. W suchości jest dość trwałe.

12. **Olszowe drzewo** (ł. *Alnus*, n. *Erlenholz*, fr. *aulne*). Żółtawego lub różowego koloru, ze słojami małoznaczniemi, dość twarde, w wodzie i wilgoci nadzwyczaj trwałe, w suchości zaś niezbyt dobrze się zachowuje. Mazer z korzeni i narośli pnia jest bardzo ceniony. Olsza biała (*A. incana*) daje drzewo jaśniejsze, lecz na wilgoć mniej wytrzymałe, niż olsza czarna (*A. glutinosa*). Z wiekiem drzewo to bieleje, również jak przez wysychanie. Żółte plamy na niem są znakiem zgnilizny. Bejcowane stosownie, dobrze naśladuje mahoń lub heban, przyjmując łatwo kolor i politurę.

13. **Brzozowe drzewo** (ł. *Betula alba*, n. *Birkenholz*, fr. *bouleau*). Młode drzewo jest białe, stare zaś czerwone, sprężyste, dość twarde i łupkie. Trudno wysycha, łatwo pęcznieje, w suchości trwa długo, choć podlega robactwu; w wilgoci prędko gnije. Mazer używany bywa do fornerowania, gdyż się bardzo cienko rżnąć daje.

14. **Lipowe drzewo** (ł. *Tilia europaea*, n. *Lindenholz*, fr. *tilleul*). Białe, delikatne, z niewidocznymi słojami, daje się gładko obrabiać, mało się kręci, lecz podlega robactwu; w wilgoci nietrwałe, na rzeźby i modele bardzo użyteczne, gdyż łatwo i pięknie daje się krajać. W stolarstwie na ślepe drzewo pod

forner, na ściany szuflad, skrzynek i t. p., jest bardzo używane. Czarną bejcę dobrze przyjmuje. Najlepiej porżnąć je zaraz po ścięciu, i deski od deszczu ochroniwszy, wysuszyć.

15. **Orzechowe drzewo** (ł. *Juglans regia*, n. *Nussholz*, fr. *noyer*). Z młodych drzew miękkie i białe; ze starych, twarde, brunatne lub ciemne. Ścisłe, z długimi widocznymi porami, dobre do wyrobu, przyjmuje piękną politurę. Zanurzone przez kilka miesięcy w wodzie, nabiera ciemniejszego koloru. Im ze starszego drzewa pochodzi, tem lepsze. Ze zmarłych pni jest kruche i łatwo podlega, robactwu. Drzewo to wilgotne trudno się hebluje. Używa się często na fornery i na oprawy do strzelb prawie wyłącznie. W naroślach i w rosach jest najpiękniejszy mazer. Najlepsze pochodzi z Francji, Węgier i Szwajcaryi. Czarny orzech z Ameryki jest miękniejszy od europejskiego, ciemniejszy, z czasem piękniejszym się staje, i przybiera piękną politurę.

Drzewo orzechowe, na kolor mahoniowy bejcowane, z trudnością od mahoniu odróżnić można.

16. **Kasztanowe drzewo** (ł. *Aesculus hippocastanum*, n. *Rosskastanienholz*, fr. *marronnier d'Inde*), z dzikiego kasztanu pochodzi. Z młodych drzew białe, ze starych żółtawe lub czerwone; prędko gnije, gąbczaste, w wodzie dość trwałe, i robactwu niebardzo podlega. Przyjmuje ładną politurę, i obrabiać się daje równie łatwo jak lipa. Chcąc jego piękność i białość zachować, potrzeba je zaraz po ścięciu porżnąć na bale lub deski i starannie wysuszyć, gdyż inaczej wiele traci na wartości. Kasztan jadalny daje drzewo ciemne, do dębiny podobne, łatwo dające się polerować i lakierować; bardzo trwałe i mocne, nieskłonne do pękania. Dla swej rzadkości, u nas mało jest używane.

17. **Akacyowe drzewo** (ł. *Robinia pseudoacacia*, n. *Acazienholz*, fr. *acacia*). Żółtawego lub żółto-zielonego koloru, ścisłe, dość twarde, bardzo giętkie, ztąd najlepsze na trzonki; niełatwo gnije w wodzie i na powietrzu; robactwu nie podlega. Przyjmuje piękną politurę. Z czasem coraz piękniejszym się staje. Po zupełnem wyschnięciu, tylko bardzo ostrymi narzędziami obrabiać się daje. Czarno bejcowane, podobne jest do hebanu.

18. **Wierzbowe drzewo** (ł. *Salix*, n. *Weidenholz*, fr. *saule*). Białe, miękkie, nietrwałe, i z tego powodu mało używane drzewo.

19. **Gruszkowe drzewo** (ł. *Pyrus communis*, n. *Birnbaumholz*, fr. *poirier*), z różnych gatunków gruszki pochodzące. Z młodych drzew prawie białego koloru, ze starych czerwono-brunatnego. Ścisłe, dość twarde, z powodu swej jednostajnej tkanki łatwo daje się krajać we wszystkich kierunkach, i heblować bez zadzierania. Z gruszy dzikiej jest najlepsze, trwalsze,

mocniejsze i w większych kłodach od innych gatunków. Przyjmuje ładną politurę i bejcę, szczególnie czarną: wtedy do hebanu się zbliża. Mało się kręci, lecz podlega dość robactwu, i niełatwo się łupie.

20. **Jabłoń** (ł. *Pyrus malus*, n. *Apfelbaumholz*, fr. *pommier*). Daje drzewo twardsze i ciemniejsze od poprzedniego, zresztą do niego bardzo jest podobne. Najlepsze drzewo pochodzi z jabłoni dzikiej.

21. **Śliwina** (ł. *Prunus domestica*, n. *Zwetschenbaumholz*, *Pflaumbaumholz*, fr. *prunier*). Podobne do poprzednich, lecz ciemniejsze od nich, często z żyłami fioletowymi, szczególnie przy rdzeniu. Kolor piękny naturalny tego drzewa, z czasem ciemniejący, podwyższyć i utrwalić można, gotując je w wodzie wapiennej z ługiem mydlarskim zmieszanej. W drzewie tem często znajdują się rysy ukryte. Najlepsze pochodzi ze śliw dzikich.

22. **Wiśniowe drzewo** (ł. *Cerasus vulgaris*, n. *Kirschbaumholz*, fr. *cerisier*). Żółtawo-czerwonawego koloru, z ciemnymi pasami i dość widocznymi słojami. Kolor drzewa tego z czasem bladeje, jeżeli przez napojenie drzewa wodą wapienną nie będzie utwalony. Drzewo wiśni gronowej (*Traubenkirsche*) ma piękne żyły, wiśni zaś mahaleb, pod nazwiskiem drzewa św. Łucyi znane, w stanie świeżym odznacza się nieprzyjemnym zapachem, który z czasem w znośny się zamienia. Drzewo wiśniowe w suchości jest trwałe, łupie się dobrze, i przyjmuje łatwo politurę. Przez bejcowanie na kolor mahoniowy, bardzo do mahoniu podobnem się staje. Za granicą często na meble się używa. W drzewie tem przejścia z białego bielu do brunatnego rdzenia, są często bardzo piękne.

23. **Cisowe drzewo** (ł. *Taxus baccata*, n. *Judenholz*, *Eibenbaumholz*, fr. *lf*). Brunatno - czerwonego koloru, z pięknymi ciemniejszymi lub jaśniejszymi prążkami i białym bielem. Im jest starsze, tem ciemniejsze. Drzewo ściśle, twarde, ale kruche, często sękami przerosło, przyjmuje ładną politurę: ale nawet z pod hebla jest błyszczące i piękne. Bejcę czarną dobrze przyjmuje. Używa się do oprawy ołówków. Mazer używa się na fornery, które, jak również i fornery gładkie z tego drzewa, zanurzone w wodzie przez kilka miesięcy, nabierają koloru purpurowo-fioletowego. Na czarno farbowane, heban może zastąpić.

24. **Bukszpanowe drzewo** (ł. *Buxus sempervirens*, n. *Buchsbaumholz*, fr. *buis*) z południowej Europy, w dość grubych kłodach się otrzymuje. Blade-żółtego koloru, ściśle, twarde, o drobnych słojach. Z drzew europejskich jest najcięższe. Używane jest szczególnie przez tokarzy i na instrumenta. Przy korzeniu znajdują się narośle, dające bardzo piękny i poszukiwany

mazer. Łatwo się poleruje, ale prędko blask traci; dla swej ściśłości, także źle się nasycy kolorem, i niedługo go zatrzymuje. Najlepszy bukszpan pochodzi z Kaukazu i ze Smyrny: jest on bez płam, żył i bez sęków.

25. **Bez czarny** (ł. *Sambucus nigra*, n. *Hollunderholz*, fr. *sureau*), daje drzewo ściśle, dość twarde, żółtawego koloru, głównie przez tokarzy używane. Z korzeni otrzymuje się piękny mazer, często na główki do fajek używany.

26. **Bez lilak** (ł. *Syringa vulgaris*, n. *Fliederholz*, *Spanisch-hollunderholz*, fr. *lilas*), ma drzewo żółtawego koloru; ze starych pni z fioletowymi żyłami, które po przeciągnięciu słabym kwasem siarczanym lub saletrzanym, stają się purpurowo-czerwonemi, ściśle, twarde i mocne; szczególnie na fornery i do robót wykładanych czyli do inkrustacyi używane.

27. **Jarzębina** (ł. *Sorbus aucuparia*, n. *Vogelbeerholz*, v. *Ebereschenholz*, v. *Eibischholz*, v. *Maasbeerholz*, fr. *sorbier*). Dochodzi czasem do dwóch stóp grubości. Drzewo z niej jest białawe, niekiedy brunatnawe, ku środkowi pnia z ciemnymi żyłami, ściśle, dość twarde, szczególnie na tarcie wytrzymałe, dobrze się poleruje, na narzędzia wyborne. Ścinać jarzębinę należy w zimie, bo inaczej prędko gnije.

28. **Berestkowe** czyli brzekiniowe drzewo (ł. *Crataegus torminalis*, n. *Atlasbeerholz*, *Arlesbeerholz*, *Elsebeerholz*, fr. *alouchier*). Z młodych drzew żółtawe, ze starych czerwone lub czerwono-brunatne, ze ściśłą tkanką, twarde i mocne; przyjmuje łatwo politurę, mało się kręci, lecz bardzo podlega robactwu. Ze wszystkich drzew krajowych najmniej łupkie, na formy, części maszyn i śruby doskonałe.

29. **Głożyna** (ł. *Pyrus aria* v. *Crataegus aria*, n. *Mehlbeerbaumholz*, fr. *alazier*), daje drzewo żółtawego koloru, ku rdzeniu z brunatnymi żyłami, ze ściśłą długowłóknistą tkanką, mocne, do poprzedzającego bardzo podobne, lecz od niego ściślejsze, i równie użyteczne.

30. **Głóg** (ł. *Crataegus oxyacantha*, n. *Weissdornholz*, fr. *aubepine* v. *epine-blanche*), dorasta niekiedy do ośmiu cali grubości pnia, i wydaje drzewo bardzo twarde, ściśle, sprężyste, brunatnawe, z brunatnymi żyłami przy rdzeniu, z mało widocznymi słojami i błyszczkami; na oprawy do narzędzi często używane.

31. **Dereniowe drzewo** (ł. *Cornus mascula*, n. *Kornelkirscheholz*, fr. *cornouiller*). Żółtawego koloru z brunatnym rdzeniem, twarde, ściśle, mocne, trudne do obrabiania, lecz dobrze się poleruje. Używane jest na zęby do kół, młotki drewniane, i tym podobne narzędzia.



32. **Swidwowe drzewo** (ł. *Cornus sanguinea*, n. *Hartriegelholz*, fr. *sanguin*). Białego lub zielonawego koloru, bardzo twarde, mocne i ściste. Na części drobne młynów i maszyn często używane.

33. **Jałowcowe drzewo** (ł. *Juniperus communis*, n. *Wachholderholz*, fr. *genevrier*). Z młodych krzaków białego, ze starych brunatnego koloru, niebardzo twarde, ale ściste, wydaje właściwy sobie zapach, nie prędko gnije, i robactwu niełatwo ulega. Żywica jego znana w handlu pod nazwiskiem *sandaraki*.

34. **Szklakowe drzewo** (ł. *Rhamnus catharticus*, n. *Kreuzdornholz* v. *Wegdornholz*, fr. *bourg-epine* v. *nerprun*). Białe drzewo zamłodu, żółcieje z wiekiem; rdzeń czerwony, twarde, ściste, z drobnymi słojami, mocne, sprężyste, daje się gładko obrabiać, i przyjmuje ładną politurę. Korzenie dają piękny mazer, znany pod nazwiskiem drzewa włoskowego (*Haarholz*).

35. **Trzmielina** (ł. *Evonymus*, n. *Spindelbaumholz* v. *Pfaffenkappchenholz*, fr. *fusain*), znajduje się unas w dwóch gatunkach; daje drzewo żółte, ściste, do bukszpanu podobne, znacznej twardości.

36. **Berberysowe drzewo** (ł. *Berberis vulgaris*, n. *Sauerdornholz* v. *Berberisholz*, fr. *vinetier*, *epine-vinette*). Pięknego żółtego koloru, mocne i twarde; używa się do fornerowania i robót wykładanych.

37. **Ostrokrzew** (ł. *Ilex aquifolium*, n. *Stechpalme*, fr. *houx*), wydaje drzewo, które dla swej białości, ścisłości i podobieństwa do kości słoniowej, bardzo jest cenione; łatwo jednak żółcieje. Ostremi narzędziami daje się pięknie wyrabiać, i z bukszpanem, prócz koloru, najwięcej ma podobieństwa. Ze starych pni w środku jest brunatne, lecz za to twardsze, ściślejsze i cięższe. W Anglii często używają tego drzewa w postaci desek i fornerów. Fornery trzeba rżnąć zaraz po ścięciu drzewa, i każdy z nich pojedynczo zawiesić, aż do zupełnego wyschnięcia; przy czem pleśń na nich osadzającą się trzeba co kilka tygodni oczyszczać. Drzewo to przyjmuje piękną politurę, i w kolorze naturalnym może zastąpić kość słoniową; farbowane zaś na czarno, heban.

38. **Morwowe drzewo** (ł. *Morus*, n. *Maulbeerbaumholz*, fr. *murier*), jest dwóch gatunków: z morwy czarnej i białej. Drzewo morwy czarnej, daleko lepsze, jest długo-włókniste, blado-żółte, mocne, prawie tak jak akacja trwałe, i przyjmuje piękną politurę. Szczególniej mazery z tego drzewa są na równi z orzechowemi cenione.

39. **Sumak** (ł. *Rhus*, n. *Sumach*, fr. *sumac* v. *fustel*), wydaje drzewo dość ściste, koloru jasno-żółtego z zielonawemi żyłami. Biel jest białą. Na drobne wyroby użyteczne.

40. **Leszczyna** (ł. *Corylus*, n. *Haselstrauch*, fr. *noisetier*). Z pnia przy korzeniach i z narośli tychże, wydaje drzewo na drobne wyroby użyteczne, z fioletowymi żyłami i słojami podobnymi do szyldkretu. Leszczyna drzewiasta (*Corylus arborescens*) dorasta znacznej grubości, i wydaje drzewo białawe średniej twardości.

#### b) Drzewa zamorskie.

41. **Cedrowe drzewo** (ł. *Juniperus virginiana*, n. *Zedernholz*, fr. *cedre v. genevrier de Virginie*). Drzewo nazywane pospolicie cedrowem, pochodzi z pewnego gatunku jałowcu wirginskiego, ma kolor różowo-brunatny, delikatne ale widoczne słoje i słaby przyjemny zapach. Jest bardzo miękkie, lekkie, łupkie, i nie podlega robactwu. Powszechnie do oprawy ołówków się używa. Drzewo prawdziwego cedru z Libanu (*Pinus cedrus*) rzadko bardzo w handlu się znajduje. Pod nazwiskiem drzewa cedrowego sprzedawane są także:

- a) *Cedr syberyjski* (ł. *Pinus cembra*, n. *Zurbelkiefer*), w Karpatach także znajdujący się, wydający drzewo białawego koloru, z mocnym zapachem, wiele żywicy zawierające.
- b) *Cedr biały*, z Ameryki północnej, podobny do prawdziwego cedru.
- c) *Cedr bermudyjski*, z Ameryki, często za mahoń sprzedawany, który wydaje drzewo czerwonego koloru, lekkie, mocne i pachnące, lecz na powietrzu bez politury tracące kolor. Drzewo to oleju nic znosi, i musi być woskowane.

42. **Orzech turecki** (ł. *Corylus colurna*, n. *Turkisches Haselnussholz*, fr. *noisetier ture*), na Wschodzie do znacznej grubości dorastający, wydaje drzewo czerwonego koloru, niezbyt twarde, łatwe do obrabiania, przyjmujące dobrze politurę i farbę. Na małe przedmioty użyteczne.

43. **Cytrynowe drzewo** (n. *Zitronenholz*, fr. *bois de citron*, *bois jaune*, *bois rose des Antilles*, *bois chandelle*). Drzewo znane pod tem nazwiskiem w handlu, nie jest wcale drzewem wydającym cytryny, lecz pochodzi z gatunku *Espunila* (*Erythalis fruticosa*), którego ojczyzną jest Ameryka, i winno swe nazwisko jedynie cytrynowemu kolorowi, i słabemu zapachowi, podobnemu do zapachu cytryny, jaki przy obrabianiu wydaje. Jest ściśle, ciężkie i piękną politurę przyjmuje. Często do fornerowania zbytkowych mebli się używa. Drzewo zaś prawdziwej cytryny (*Citrus medica*) lub pomarańczy, podobne jest bardzo we wszystkich właściwościach do bukszpanu.

44. **Gwajakowe drzewo** (ł. *Guajacum officinale*, n. *Pockholz*, *Franzosenholz*, fr. *gaiac*), często z łacińska *Lignum sanctum* nazywane, pochodzi ze środkowej Ameryki. Ma kolor czarno lub zielono-brunatny, z żółtawymi lub czarnymi pręgami i żółtawo-białym bielem. Drzewo to jest bardzo ciężkie, ściśle, żywicą napojone, i prawic metalicznej twardości: z tego powodu trudne do obrabiania, niełupkie i kruche. Jego twardość i trwałość czyni je bardzo użytecznym na przedmioty wystawione na prędkie zużycie, jak np. kule do kręgielni, bloki, walce i t. p. Przyjmuje ładną politurę, lecz z użyciem wody zamiast oleju. W suchości łatwo pęka. Prawdziwe drzewo *Lignum sanctum* pochodzi z innego gatunku gwajaku (*Guajacum sanctum*): jest zupełnie podobne do poprzedniego, tylko ma kolor jaśniejszy, prawie jak bukszan.

45. **Mahoniowe drzewo** (ł. *Swietenia mahagoni*, n. *Mahagoniholz*, *Mahoni*, fr. *acajou*). Jedno z najszybciej używanych drzew do robót stolarskich. Pochodzi z Ameryki środkowej, gdzie dorasta do 100 stóp wysokości. Świeże drzewo jest zwykle żółto-czerwonego koloru, z czasem jednak robi się ciemno-brunatnym, prawie czarnym. Ma wąskie, nieuderzające słoje roczne, i mnóstwo widocznych por, jak orzech i dąb. Często jest pięknie pręgowane, plamiste lub z piramidalnymi słojami; zupełnie gładkie jest najmniej cenione. Jego twardość, ciężkość i inne własności, w różnych gatunkach są rozmaite. Najlepszy jest mahoń afrykański z Madeiry (*acajou batarde*), po nim mahoń z Saint-Domingo, który jest najpiękniejszy. Najgorsze gatunki znane są pod nazwiskiem mahoni skrzynkowego (*Zuckerkastenholz*, *acajou femelle*): są bardzo miękkie, lekkie, dziurkowate, na dobre roboty nieużyteczne. Drzewo mahoniowe jest we wszystkich okolicznościach bardzo trwałe, nie podlega robactwu, mało się kręci i nie pęka. Przy kupnie trzeba wybierać sztuki koloru ognistego, w żółtawy wpadającego, gdyż te, po krótkim już czasie, kasztanowatemi się stają; jeżeli zaś już w kłocach są ciemne, w wyrobach okażą się czarnymi. Błado-czerwony mahoń zatrzymuje ten kolor, albo nawet jeszcze jaśniejszym się staje, i najmniej jest ceniony.

Bardzo często drzewa innych gatunków za mahoń są sprzedawane, i ztąd pochodzą tak rozmaite odmiany tegoż.

46. **Hebanowe drzewo** (ł. *Diospyros ebenum*, n. *Ebenholz*, *schwarzes Ebenholz*, fr. *ebene*). Pochodzi z Indyj wschodnich i Afryki. Najpiękniejszy heban jest czarny jak węgiel, mniej piękny brunatno-czerwony. Często trafiają się w nim jaśniejsze lub nawet zupełnie białe pręgi, które wartość drzewa bardzo zmniejszają, choć je zapomocą bejcy ukryć można. Biel jest zawsze białą. Twardość, ściśłość i ciężkość hebanu są bardzo wielkie,

również jak i jego kruchość. Słojów zupełnie prawie w nim nie znać. Przy paleniu wydziela przyjemny zamach. Przed użyciem dobrze jest zanurzyć go na pewien czas w wodzie, poczem lepiej obrabiać się daje. Przy obrabianiu czerni ręce. W handlu heban znajduje się w kłocach i szczapach, z których najgrubsze wybierać należy, jako najtwardsze i najściślejse.

47. **Heban zielony** (ł. *Aspalathus ebenus*, n. *grunes Ebenholz*, *falsches Grenadilholz*, *Bignonienholz*, fr. *bois verte*, *ebene des Antilles*, *aspalath*), różni się od poprzedniego kolorem oliwkowym, czasem zielono-brunatnym, z pręgami żółtymi i jasnymi; w ściśłości zaś, twardości i ciężkości wcale mu nie ustępuje. Znajduje się tylko w cienkich kłocach, zawiera w sobie dużo żywicy, i ma często zielone żyły. Używa się do inkrustacyi.

48. **Brazyliowe czyli fernambukowe drzewo** (ł. *Caesalpinia brasiliensis*, n. *Brasilienholz*, *Fernambukholz*, fr. *bresillet*, *bois de Bresil*). Daje znaną farbę czerwoną; używa się do fornerowania drobnych przedmiotów, często nawet na małe wyroby, jak np. smyczki skrzypcowe. Jest dość twarde, ma wiele żywicy, z czasem ciemnieje i przyjmuje ładną politurę. Biel jest jaśniejszy, prawie białawy. W robocie podobne jest do mahoniu. Znajduje się tylko w kłodach małej grubości.

Odmiany ważniejsze tego drzewa są:

- a) *Drzewo św. Marty*, z wyspy tegoż nazwiska w Antyllach pochodzące; odznacza się głębokimi bruzdami i brudno-czerwonym kolorem. Zawiera mniej pierwiastku farbującego od fernambuku.
- b) *Drzewo sapanowe* (ł. *Caesalpinia sapañ*), często nazywane czerwonym sandałem, choć od niego zupełnie różne, zamłodu białawego koloru, z latami czerwienieje, ściślejse i cięższe od fernambuku. Najlepszy jest sapan siamski.

49. **Palisandrowe drzewo** (n. *Violetholz*, *Purpurholz*, *Amarantholz*, fr. *bois violet*, *palissandre*, *amaranthe*), często nazywane niebieskim hebanem, pochodzi z wielu gatunków drzew, a głównie z gatunku *Coerebolie lignum*, rosnącego w Ameryce. Drzewo to jest ciężkie, dość twarde, łupkie, giętkie, dość ściślej lecz porowatej tkanki. Na świeżem przecięciu jest koloru czerwono-szarego, który z czasem zmienia się na fioletowy. Drzewo to jest mniej trwałe od mahoniu, jednak dość często się używa na zbytkowe meble. W handlu znajduje się zwykle w kłocach 6—18 cali średnicy mających.

50. **Drzewo atlasowe czyli satynowe** (ł. *Ferolia gualanensis*, n. *Atlasholz*, *Satinholz*, *Satinetholz*, fr. *bois satine*). Jest blado-żółtego koloru, ściśle i twarde, z drobnymi słojami i małymi błyszczkami, które je do klonu czynią, podobnem. Pod po-

liturą przybiera blask atlasowy, od którego bierze nazwisko. Bardzo przez stolarzy jest cenione. Pochodzi z Antyllów, zkąd sprowadza się w trzech odmianach: jasno-żółtej, czerwonej i brunatnej.

51. **Różowe drzewo** (ł. *Convolvulus scoparius*, n. *Rosetiholz*, *Rhodiserholz*, fr. *bois de rose*, *bois de Rhodes*). W dwóch odmianach głównych znajduje się w handlu: jedna pochodzi ze Wschodu, jest twarda, ścisła, ciężka, żółtawego koloru z brunatnymi pręgami i różanym zapachem; druga zaś sprowadza się z Antyllów, nie ma zapachu, zresztą jest dość do poprzedniej podobną. Drzewo to przyjmuje dobrą politurę, jednak bez oleju; lecz na powietrzu traci swój kolor, i staje się kruchem. Im cięższe, ściślej, żywiczniej, więcej pachnące i błyszczące, łatwiej chwytające ogień i ciemniejsze jest to drzewo, tem większą ma wartość.

Drzewo różowe chińskie, *The-tan* zwane, do najkosztowniejszych robót przez Chińczyków używane bywa. Jest ciemne, w różowy kolor wpadające, prążkowane, jakby malowane.

52. **Sandalowe drzewo** (*Plerocarpus santalinus*), znane jest w dwóch gatunkach:

- a) *Czerwony sandał* (n. *Caliaturholz*, *rothes Sandelholz*, fr. *Santal rouge*), z Indyj wschodnich pochodzący. Ciemno-czerwonego koloru, ciężki, twardy, z mnóstwem por widocznych, z czasem prawie czernieje. W handlu znajduje się w czworokątnych klocach.
- b) *Żółty sandał* (n. *gelbes Sandelholz*, fr. *santal citrin*). Jest rdzeniem zupełnie innego gatunku drzewa *Santalum myrtifolium*, którego biel znany jest pod nazwiskiem sandału białego. Ma kolor cytrynowo-żółty, tkankę dość ścisłą, zapach właściwy aromatyczny, daje się łatwo obrabiać, i jest mniej twardy od poprzedniego gatunku.

53. **Królewskie drzewo** (n. *Konigsholz*, fr. *bois royal*), z powodu swej piękności bardzo cenione, pochodzi z południowej Ameryki, ma kolor brunatno-fioletowy lub brunatno-czarny z pręgami jasno-różowymi, jest ścisłe, twarde i ciężkie.

54. **Jakaranda** czyli **Gwajak brazylijski** (n. *Jakarandaholz*, fr. *jacaranda*). Daje drzewo podobne do poprzedniego, lecz więcej dziurkowate, z ciemnym tłem i czerwono-brunatnymi pręgami i żyłami. Jest odmianą palisandru, i również jak ten ostatni do fornerowania zbytkowych mebli się używa.

55. **Grenadillowe drzewo** (n. *Grenadillholz*, *Rothesebenholz*, fr. *grenadille*). Pochodzi z Indyj wschodnich i wysp afrykańskich, ma kolor czerwono-brunatny, jest twarde, ciężkie, ścisłe, z jednolitą drobną tkanką, lecz dość kruche. Używa się

często na dęte instrumenta muzyczne. Jednającego odmianę, najtwardszą, nazywają drzewem *żelaznem* (Eisenholz), którego czarny gatunek równa się prawie pod względem czarności z hebanem.

**56. Tulipanowe drzewo** (ł. *Liliodendron tulipifera*, n. *Biberbaum*, *Tulpenbaum*). Dorasta w Ameryce północnej wielkości najwyższych dębów, ma drzewo białawe lekkie, ze starych pni żółtawe, w ojczyźnie swej bardzo często do robót stolarskich używane. Pod tem nazwiskiem znane jest także drzewo z gatunku *Magnolia grandiflora*, z Ameryki środkowej pochodzące, koloru żółto-pomarańczowego, bardzo trwałe i użyteczne.

**57. Kampszowe drzewo** (ł. *Haematoxylon campechianum*, n. *Blauholz*, fr. *bois de Campeche*). Pochodzi z krajów nad zatoką tegoż nazwiska w Ameryce północnej leżących. Biel ma białą albo srebrno-szary, rdzeń z początku czerwony, potem ciemniejący, prawie czarny, ścisły i twardy. W handlu rdzeń zwykle tylko się znajduje, który gdy w wilgoci leży, nabiera koloru ciemno-niebieskiego. Ma właściwy zapach, nie podlega robactwu. Światło, powietrze i wilgoć szkodliwie działają na farbnik w drzewie tem zawarty, trzeba zatem je od tych wpływów o ile możliwości ochraniać. Używa się głównie do farbowania na kolor niebieski i czarny. Najlepsze drzewo pochodzi z Honduras, i poznaje się zwykle po tem, że ma końce siekierą obcięte; drzewo z Jamajki z końcami piłą oberzniętymi, uważano jest za najgorsze.

**58. Koralewe drzewo** (ł. *Erythrina corallodendron*, n. *Corallenholz*, fr. *bois de corail*). Pochodzi z Indyj zachodnich, jest podobne do sandału czerwonego, lecz jaśniejsze, lekkie i włókniste. Z początku po rozłupaniu lub przerznięciu, ma kolor żółtawy, z czasem dopiero na powietrzu nabiera pięknej koralewej czerwoności. Najczęściej jest gładkie czyli jednostajnego koloru; najpiękniejszy jednak gatunek, nazywany damasceńskim, ma żyły jak na szablach damasceńskich, jest bardzo twardy, prawie bez żadnych dziur, i doskonały na wyroby. Jest to najpiękniejsze ze wszystkich drzew zamorskich, lecz bardzo kosztowne.

Inny gatunek tego drzewa koralewego, często za sandał czerwony brany, pochodzi z Condori lub *Adenanthera pavonia*, rosnącej w Indjach; jest bardzo twardy i ma kolor ciemno żółty.

**59. Cyprysowe drzewo** (ł. *Cupressus*, n. *Cypresse*, fr. *cypres*). Znajduje się w kilku gatunkach, z których główniejsze są:

- a) *Cyprys wirginijski*, z Ameryki pochodzący, z liściem akacjowym, daje drzewo średniej twardości, trwałe, łupkie, niełatwo paczące się, z właściwym sobie zapachem, podobne do świerkowego, lecz z drobniejszymi słojami.
- b) *Cyprys japoński* (*cypres du Japon*), rosnący w Chinach i Japonii, wydaje drzewo miękkie, z którego często wyra-

białą skrzynki i inne drobne wyroby. Przed użyciem zwykle zakopują je na pewien czas w ziemię, a następnie zanurzają w wodzie, przez co nabiera niebieskawego koloru.

- c) *Cyprys europejski*, w południowej Europie rosnący, wydaje drzewo czerwone z brunatnymi żyłami, łatwe do obrabiania.

60. **Kokosowe drzewo** (n. *Kokospalme*, fr. *bois de coco*), pochodzi z palmy kokosowej, rosnącej prawie we wszystkich gorących krajach. Jest bardzo twarde, ściśle, w niektórych gatunkach z początku żółtawe, z czasem nabiera jak inne ciemnego jednostajnego cytrynowego koloru, bez żadnych żył. Daje się dobrze politurować, lecz bejcy nie przyjmuje; hebluje się bardzo dobrze. Niektóre gatunki wydają przyjemny zapach, który im nadaje nazwisko drzewa cytrynowego (*bois de citron*). Drzewo to znane jest także pod nazwiskiem drzewa *Colletepi* (*Colletepiholz*).

61. **Migdałowe drzewo** (ł. *Amygdalis communis*, n. *Mandelbaumholz*, fr. *amandier*). Rośnie obficie w północnej Afryce i w południowej Azji i Europie. Jest bardzo twarde, ciemno-brunatnego koloru, z pięknymi żyłami, ciężkie i żywiczne. Francuzcy stolarze nazywają je fałszywym gwajakiem (*faux gaiac*), gdyż bardzo jest do gwajaku podobne. Używa się często na oprawy do narzędzi, np. dłut, świdrów i t. p. Przed użyciem trzeba je dobrze wysuszyć, do czego bardzo długiego czasu potrzebuje, bowiem tylko zupełnie suche dobrze obrabiać się daje. Najlepsze pochodzi z drzew wydających gorzkie migdały.

62. **Oliwne drzewo** (ł. *Olea*, n. *Oelbaumholz*, *Olivenbaumholz*, fr. *olivier*). Z Przylądka Dobrej Nadziei w Afryce pochodzi w deskach do 14 cali szerokich. Jestto drzewo ściśle, mocne, podobne do ciemnego jesionu, żółtawego koloru z brunatnymi plamami, trwałe, nie podlega robactwu, jest jednak kruche, i roczne słoje jego nie trzymają się z sobą. Z korzeni pochodzi drzewo mazerowe, podobne do florenckiego marmuru lub do egipskiego porfiru.

63. **Thuya** (*Thuyaholz*). Drzewo pochodzące z Algieru, w ostatnich latach we Francji na kosztowne wyroby często używane. Już starożytni Rzymianie bardzo to drzewo cenili. Jest ono ściśle, rozmaicie żyłowane i kolorowane brunatno, żółto i czerwono, któreto kolory przez czas nie blednieją, ani też czernieją. Przyjmuje piękną politurę.

64. **Orle lub aloesowe drzewo** (n. *Aloeholz*, *Paradiesholz*, *Adlerholz*, fr. *aloes*, *bois d'aigle*, *agaloche*). Drzewo pochodzące z Azji, i bardzo tam cenione dla zapachu, jaki paląc się wydaje. Najlepszy jego gatunek, czyli też część, jest znaną pod nazwiskiem *calambak* (*bois de calambac*). Jestto drzewo ciężkie,

żywiczne, gorzkiego smaku, pachnące. Już w Azji sprzedają je na wagę złota, z tego więc powodu bardzo rzadko się używa. Odmiana pochodząca z Meksyku jest znacznie tańsza, zbliża się pod względem ścisłości i koloru do hebanu, i onato właśnie nazywa się drzewem orlem (bois d'aigle).

65. **Kaktusowe drzewo** (*Cactusbaumholz*), pochodzi z Afryki, jest koloru żółto-czerwonego. Fornery z tego drzewa, zwilżone wodą, dają się łatwo wyginać w najrozmaitsze kształty, i często na drobne wyroby są używane; przyczem łatwo na wszystkie kolory farbować się dają.

66. **Chińskie lub anyżowe drzewo** (n. *Chinaholz*, fr. *bois de ta Chine, bois de badiane ou d'anis*). Ciemno-brunatnego koloru, żyłowate lub plamiste, bardzo twarde, bez por. Główne jego odmiany są: drzewo *agra* (bois d'Agra), bardzo pachnące; dalej drzewo znane pod nazwiskiem *bois d'amourette*, przedstawiające różne odcienie koloru różowego, od karminu aż do brunatno-czerwonego, i drzewo *anyżowe właściwe* (n. *Anisholz*, fr. *bois de badiane*), z właściwym zapachem, od którego bierze nazwisko, bardzo twarde, szaro-różowego koloru, często używane do robót wykładanych.

67. **Literowe drzewo** czyli **Bourra-courra** (n. *Schrift-holz*, fr. *bois de lettre, bourra-courra*), pochodzące z Gujany holenderskiej, żywego karminowego koloru z czarnymi plamami, podobnymi do liter, które mu nadają nazwisko. Drzewo ściśle, twarde, przyjmuje piękną politurę. Żółty biel z tego drzewa z czarnymi plamami także jest twardy, i w handlu jako osobny gatunek tego drzewa się sprzedaje. Inny gatunek tego drzewa literowego, *Brosimum aubleti*, także z Gujany pochodzący, jest brunatny, z drobnymi czarnymi prążkami.

68. **Czarne drzewo** (ł. *Acacia melanoxylon*, n. *Schwarzholz*), ciemno-brunatnego koloru, marmoryzowane, pochodzi z Australii.

69. **Piżmowe drzewo** (ł. *Eurybia argophylla*, n. *Moschus-holz*). Jest żyłowate, i szczególnie przy złocie pięknie się wydaje.

70. **Drzewo Zebra** (ł. *Omphalobium lamberti*, n. *Zebraholz*), żółto i brunatno-pręgowane, należy do najpiękniejszych. Pochodzi z Australii.

Oprócz powyżej wyliczonych gatunków drzew zamorskich, dotąd bardziej w użyciu będących, na ostatniej wystawie powszechnej w roku 1851 w Londynie, i na wystawie paryskiej z roku 1855, przedstawiono nadzwyczajny dobór wielu innych drzew z kolonii zamorskich pochodzących, odznaczających się już to pięknością, już to innymi przymiotami, jak np. *Copaifera bracteata* (Purpurherz), nadzwyczaj mocne, ognistego koloru; *Woorobali*,



brunatne; *Lokust*, brunatno-pręgowane; *Grigri*, z białemi i czarnemi pręgami, podobnemi do kolców; drzewo *Jaśminowe* z Antyllów, cytrynowego koloru, pachnące i na wyroby bardzo przydatne; *Dacrydium Franklinii*, żółtego koloru z czarnemi kropkami; drzewo *Myrtowe*, do robót wykładanych używane, i wiele innych, które być może, że z czasem przy lepszym ich poznaniu i zmianie mody, wejdą w powszechniejsze użycie, zastępując w części drzewa dotąd używane.

## CZEŚĆ II.

### O WYBORZE I PRZYGOTOWYWANIU DRZEWA DO UŻYCIA.

Drzewo przeznaczone na wyroby stolarskie, znajduje się w handlu w rozmaitych postaciach, z których ważniejsze są następujące:

1. Kłocze czyli kłody (n. *Ganzholz*, fr. *bois de brin*). W tym kształcie sprzedawane są zwykle drzewa stolarskie, niedorastające wielkiej grubości, a które w warsztacie dopiero podług potrzeby przerzynane bywają.


2. Drzewo rżnięte (n. *Schnittholz*, *Sageholz*, fr. *bois de sciage*), a mianowicie:

- a) Bale czyli dyle (n. *bohlen*, *laden*, *planken*, fr. *madriers*, *doubette*, *table*), od 2 do 6, a nawet niekiedy do 8 cali grubości mające.
- b) Deski czyli tarcice (n. *bretter*, *dielen*, fr. *planches*, *ais*), od  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ , 1,  $1\frac{1}{4}$ ,  $1\frac{1}{2}$  i  $1\frac{3}{4}$  cala grube. Długość ich bywa rozmaita. W handlu im są grubsze, tem zwykle mają większą długość. Calowe i grubsze mają najczęściej 9 łokci, a niekiedy i więcej aż do 12. Deski  $\frac{3}{4}$  i  $\frac{1}{2}$  calowe sprzedają się zwykle po 6, a niekiedy i po 4 łokcie długie.
- c) Fornery czyli obłogi (n. *furnure*, fr. *plaques*, *feuille*), po większej części z drzew kosztowniejszych rżnięte, do pokrywania i wykładania celniejszych wyrobów służące. Sąto tabliczki zwykle  $\frac{1}{2}$  do 1 linii grube (12 linii idzie na jeden cal), różnej grubości i szerokości, z porznięcia bali otrzymywane.

O przerzynaniu kłoców. — Do porznięcia na bale i deski wybierać trzeba o ile możności najzdrowsze, proste i czyste czyli

niesekate kłocę, od 12 do 24 stóp długości mające. Kłocę przecinają się zwykle w kierunku swej długości, równolegle od osi, przyczem trzeba kłoc do rżnięcia tak położyć, iżby jego strona północna była z jednego boku, nie zaś u góry lub u dołu. Przez to otrzymamy deski jednostajniejszej budowy i mniej podlegające skręcaniu się, aniżeli takie, których jedna połowa należała do północnej, a druga do południowej strony kłoca.

Za granicą, a szczególnie w Hollandyi, przeryniają niekiedy kłocę następującym sposobem: Najprzód przecina się kłoc dwoma krzyżowymi cięciami przez środek na cztery ćwiartki, potem każda z tych trójkątnych ćwiartek rżnie się na deski, zaczynając z jednego rogu, i prowadząc piłę prostopadłe do kierunku słoju rocznych. Pierwszy kawałek oberżnięty jest trójkątną łata, później otrzymujemy deski, których szerokość coraz się powiększa, dopóki nie przyjdziemy z piłą na powierzchni deski



do miejsca *a*, przeciwległego rogowi, który był w środku kłoca; od tego miejsca szerokość desek się zmniejsza, a ostatni kawałek znów trójkątną jest łata. Ten sposób rżnięcia drzewa ma to na celu, aby promienie rdzenne przeciąć ukośnie, przez co tworzą się na powierzchni desek większe płamy świetne, czyli błyszczki, o których wspominaliśmy wyżej. Holendrzy długo zachowywali w tajemnicy ten sposób rżnięcia drzewa dębowego, tak, iż długo sądzono, że ich dębowe deski z wielkimi błyszczkami pochodziły z osobnego gatunku dębu w Hollandyi tylko rosnącego, gdy tymczasem były one tylko inaczej rżnięte.

Kłocę porżnąć potrzeba zaraz po ścięciu, nie tylko dlatego, że porżnięte drzewo prędzej wysycha, lecz nadto i dlatego, że rżnięcie świeżego drzewa mniej siły i czasu potrzebuje. Doświadczenie bowiem uczy, że świeżego drzewa  $1\frac{1}{2}$  do 2 razy więcej urżnąć można, niż suchego tego samego gatunku i grubości. Nadto przekonano się, że ta sama siła, w tym samym czasie, więcej robi przy drzewie, którego grubość czyli wysokość przecięcia jest mniejszą, aniżeli przy drzewie grubszem; a zatem, że siła potrzebna do porżnięcia drzewa nie jest odpowiednią do powierzchni porżniętej, lecz zależy także od stosunkowej grubości drzewa. Przekonano się również, że w tych samych okolicznościach, drzewo sosnowe, jodłowe i lipowe, trudniejsze są do porżnięcia od dębowego, klonowego lub śliwiny. Najłatwiejsze do porżnięcia jest drzewo świerkowe.

Do rżnięcia bali i desek używane są:

1. Piły ręczne trackie, do 6 stóp długie, 4 do 6 cali szerokie.

2. Tartaki, o jednej lub wielu piłach, poruszane siłą wody lub pary, których budowa jest bardzo rozmaita.
3. Piły kołowe, obrotowe czyli cyrkularne, które służą głównie do przyrządzania drobniejszych kawałków drzewa, z bali lub desek na tartakach porzniętych. Opis tych pił znajduje się niżej, w części III, o narzędziach.

**O rżnięciu fornerów.** — Fornery rznąć można ręcznie lub za pomocą stosownych maszyn. W nowszych czasach maszyny do rżnięcia fornerów, zastąpiły prawie zupełnie dawniejszy sposób rżnięcia fornerów od ręki, za pomocą którego otrzymywano z cała grubości drzewa nic więcej jak 8 fornerów, gdy tymczasem do bremini maszynami 16 do 18 fornerów z cała grubości drzewa wyrznąć można.

Okoliczność ta jest tem ważniejszą, że zwykle tylko z kosztowniejszych drzew fornery są rżnięte, a zatem drzewo stracone przez zwyczajną piłę ręczną bardzo wiele kosztuje.

Maszyny fornerowe rzną fornery z bali różnej grubości, 6 do 8 stóp długich, 8 do 24 cali szerokich. Przed porznięciem nakleść potrzeba bal na to przeznaczony na ramę drewnianą, część maszyny stanowiącą, już to aby go tem łatwiej do ostatka porznać można było, już to dlatego, aby paczeniu się jego zapobiedz; gdy mniej suche, wewnętrzne części drzewa, przez rżnięcie odsłonięte zostaną, a robota na czas jakiś, jak np. na noc, przerwana będzie. Maszyny do fornerów mają zwykle tylko jedną piłę, prostą lub kołową. U pierwszego gatunku maszyn piła poruszać się może albo poziomo albo pionowo; w najnowszych jednak czasach coraz więcej upowszechniają się maszyny o pile z ruchem poziomym, jako silniejsze w swej budowie i dokładniejsze. W maszynach

o pile kołowej, piła ma średnicy 12 do 18 stóp; złożona jest z blach zębatach stalowych, na kole z żelaza lanego osadzonych, i robi 70 do 80 obrotów na minutę. Fornery taką piłą rżnięte, poznać można po łukowych śladach, jakie na nich zęby piły zostawiają.

W ostatnich czasach, dla skorzystania z tej części drzewa, którą przy użyciu pił w postaci trocin się traci, zastosowano użycie noży, zamiast pił, do krajania fornerów. Najlepszą z tego rodzaju maszyn jest maszyna Garrand'a, wystawiona w r. 1855 na wystawie paryskiej. Zasada tej maszyny jest bardzo prosta: kłoc do rżnięcia przeznaczony, poprzednio wyparzony parą, szczególnie gdy jest mazerowy, osadza się mocno na stole poziomym, który stopniowo podnosić można o grubość forneru. Dwa drążki zębate poruszają najprzód nóż, 56 cali długi, osadzony w ramie, ustawiony ukośnie do powierzchni drzewa, i działający jak żelazo w heblu. Pochylenie noża zmieniać można podług potrzeby, sto-

sownie do natury drzewa. Przy każdym poruszeniu naprzód, zbiera nóż jeden forner, i napowrót wraca próżno. Noże te muszą być bardzo cienkie, a przytem mocne, bo gdy są zagrube, wtedy łamią lub gniotą fornery. Fornery tym sposobem otrzymane są tańsze od rżniętych piłą, gładzsze i bez zadzierów.

**O przygotowywaniu drzewa przed użyciem na wyroby.** W jakiegokolwiek postaci znajduje się drzewo przed użyciem na wyroby, powinno być o ile możności wysuszone, lub środkami zaradczymi przygotowane, aby w wyrobach nie podlegało pękaniu, pęcznieniu, skręcaniu się i t. p., które to wady, jak wyżej wspomniano, w różnych gatunkach drzew rozmaicie się objawiają, i wyroby zupełnie popsuć mogą. W każdym razie, im suchsze jest drzewo, tem bezpieczniej używać się daje.

Przyjąć można za ogólną zasadę, że każde drzewo, szczególniejsze, podlega pękaniu, paczeniu się, pęcznieniu i zsychaniu się, których mniejszy lub większy stopień zależy od gatunku drzewa, szerokości i grubości jego kawałków, od mniejszego lub większego wpływu gorąca i zimna, suszy i wilgoci. Dlatego też materiał drzewny na wyroby powinien być wybierany z jak największą starannością, i przez długie zachowywanie w suchych, przewiewnych składach wysuszony, nie zaś za pomocą zbytniego i nagłego słonecznego lub sztucznego gorąca.

Drzewa wszelkiego rodzaju nie należy zbyt długo trzymać pod korą, gdyż iglaste drzewa, jak np. sosnowe, pod korą sinieją; liściaste zaś prędko butwieją. Dębowe deski, po obdarcu kory i wycięciu bicia, dobrze jest zanurzyć w bieżącej wodzie, przez co prędzej wilgoć naturalną tracą, którą jednak w każdym razie do ośmiu lat od ścięcia zatrzymują, tak, że do dobrej roboty nie można używać desek takich, które mniej niż dziesięć lat zwykłym sposobem w suchem miejscu wysychały. Przy wyborze desek, na to jeszcze uważać należy, że deski rdzenne mniej podlegają paczeniu się i pękaniu od bielastych, również jak i deski z północnej strony drzewa pochodzące, i że deski o równoległych włóknach mniej się kręcą od desek, których słoje są pokręcone. Strona prawa deski czyli od rdzenia mniej pęcznieje od lewej czyli od białej: ztąd z prawej strony deska robi się wklęsłą, co nawet w dobrych robotach pod fornerem czuć się daje. Z tego powodu ku wilgoci deski zawsze lewą stronę zwracać należy.

W części pierwszej wskazaliśmy przyczyny spowodzające paczenie się, pękanie, pęcznienie i zsychanie się drzewa; obecnie zaś podamy rozmaite sposoby, naturalne i sztuczne, służące do tego, aby wady te drzewa uczynić o ile możności nieznaczniemi i nieszkodliwemi. Środki te są następujące:

### 1. Jak największe wysuszenie.

Suszenie drzewa nie powinno odbywać się ani zanagle, aby pękaniu jego zapobiedz, ani zawolno, bo wtedy drzewo butwieje.

W ciepłych izbach, jak np. warsztaty, powinno się odbywać tylko ostateczne dosuszanie mniejszych kawałków drzewa, na tak nazwanych *pablaczach*. Niektórzy radzą przy suszeniu stawiać drzewo sztorcem, nie zaś kłaść; w każdym razie drzewo powinno mieć naokoło wolny przystęp powietrza, nie powinno leżeć na ziemi, lecz na podkładkach, które w stosach desek powinny być pionowo jedna nad drugą umieszczone; gdyż jeżeli nic zachowamy tej ostrożności, deski pokrzywią się pod własnym ciężarem, a po wyschnięciu już do prostości nie wrócą. Wszelkie drzewo wysychać powinno, o ile możliwości, w jak najmniejszych kawałkach. Newton w Londynie suszy wszystkie krajowe i obce drzewa w izbach zamkniętych, za pomocą prędkiego przyływu gorącego powietrza. Deski ustawiają się w izbie rębem czyli na kancie, a powietrze gorące tak jest prowadzone, że ze wszech stron drzewo otacza. W suficie suszarni umieszczone są kłapy czyli wentylatory, które para nasycona wilgocią uchodzi. Tym sposobem wysuszone drzewo nie tylko na wpływ wilgoci, ale nawet na zgniliznę ma być wytrwałe. Sztuka hebanu na cal grubą, potrzebuje czternastu dni do zupełnego wyschnięcia w ten sposób. Według licznych doświadczeń, tym sposobem wysuszone drzewa tracą ze swej pierwotnej wagi:

|                  |       |
|------------------|-------|
| Grab . . . . .   | 13,8% |
| Orzech . . . . . | 26%   |
| Heban . . . . .  | 16%   |
| Mahoń . . . . .  | 26%   |
| Topola . . . . . | 48,7% |

Niejednostajności suszenia drzewa na wolnym powietrzu, zaradzić można, wypędzając wilgoć nagle i ze wszystkich części drzewa odrazu. Małe kawałki drzewa można w ten sposób wysuszyć, zakopując je w piasek ogrzany do 50° Reaum.

Przy zastosowaniu tej zasady na wielką skalę, używają w Anglii, prócz gorąca, jeszcze rozrzedzonego powietrza, w którym wysychanie drzewa prędzej następuje. Do tego służy lany żelazny cylinder, około 30 stóp długi, 4 do 5 stóp średnicy mający, w który drzewo się wkłada, i powietrze z niego się wyciąga stosowną pompą powietrzną czyli pneumatyczną. Para wychodząca z drzewa wprowadza się do aparatu chłodzącego, gdzie się w większej części skrapla; cały cylinder zaś otoczony jest zewnątrz gorącym piaskiem lub gorącą wodą od 36 do 75 stopni ciepła R. ogrzaną. Cienkie drzewo potrzebuje około 12 godzin, grube zaś aż do tygodnia czasu, aby zupełnie wyschło w tym aparacie.

Najlepszy sposób prędkiego wysuszenia drzewa, którego skuteczność długoletnia praktyka stwierdziła, jest suszenie w piecu zupełnie podobnym do piekarskiego. Po wypaleniu pieca tak, jak to się robi do pieczenia chleba, kładzie się w niego drzewo do suszenia przeznaczone, i szczelnie się zamyka. Po jakimś czasie, skutkiem ciepła wychodząca z drzewa para otacza je *dokoła*, i utrzymuje zewnętrzne pory w stanie otwartym i wilgotnym, przez co środkowe włókna drzewa w równym stopniu z zewnątrz nemi wysychają, i nie pozwalają mu pękać. Nadmiar pary z drzewa wychodzącej wsiąka w mur pieca, pozostaje zaś w nim tylko ilość pary, którą potrzebną jest, aby drzewo od zbyt nagłego wysychania zabezpieczyć, a przez to od pęknięcia ochronić: dlatego sposób ten nawet i do najtwardszych drzew, jak wiadomo najłatwiej pękaniu ulegających, z korzyścią zastosować można.

Serin-Talve podaje, że deski i inne sztuki drzewa, które stosownie do swej grubości 10 do 30 minut w piecu piekarskim po wyjęciu z niego chleba leżały, wystawione na ciepło *64 do 80° R.*, po siedemnastu latach jeszcze zupełnie zdrowe i wolne od robaków były, gdy inne kawałki, także same sosnowe, które nie były w piecu, już oddawna zbutwieniu uległy.

2. Wypędzenie wszelkich soków z drzewa.

Przez najlepsze choćby wysuszenie drzewa, zawsze tylko wydzielić można z niego zaledwie czystą wodę w sokach drzewnych zawartą; lecz inne pierwiastki, soki te składające, pozostają między włóknami. Pierwiastki te mają własność uporczywego zatrzymywania w sobie wilgoci, a następnie przyciągania jej z powietrza: przez to wstrzymują one najprzód wysychanie drzewa, a później sprowadzają pęcznienie tegoż. Przez wydalenie zatem, o ile to być może najstaranniejsze, tych soków z drzewa, o wiele jego dobroć podnieść można. W tym celu używane są rozmaite sposoby, a mianowicie:

a) *Frasowanie*. — W Anglii najprzód robiono doświadczenie, ażeby z drzewa wydzielić soki za pomocą ciśnienia mechanicznego, a tym sposobem aby tkanę drzewa zarazem ścisnąć. Postępowanie przy tem jest następujące: deski lub łaty heblowane przeciągają się przez metalowe walce, które po każdym przeciągnięciu bliżej się nastawiają; soki przy tem widocznie na wierzch występują, i takie drzewo okazuje potem mniej skłonności do pęcznienia od nieprasowanego, jest twardsze, cięższe, ściślejse, nie pęka, lecz traci wiele swej mocy. Sposób ten zresztą zastosować się daje tylko do cienkiego, niesękowatego i niekruchego drzewa.

Praktyczniejsze są sposoby następujące, utrwalające drzewo przez wyługowanie.

b) *Wylugowanie wodą zimną*. — Przez zanurzenie drzewa w bieżącą wodę, soki z niego wypłukują się najprzód na powierzchni, następnie stopniowo aż do środka. Dla osiągnięcia tego skutku potrzeba bardzo długiego czasu, a przy grubych sztukach nawet kilku lat po sobie idących. Jednak już po kilku miesiącach zanurzenia w wodzie, niektóre sztuki, np. dębowe słupy, belki i t.p., mniej się kręca i mniej pękają od niemoczonych. Drzewo potrzeba kłaść do wody w jak najmniejszych kawałkach, i odziomkiem obracać przeciw prądowi, bo z tej strony łatwiej woda przesiąka. Skuteczniejsze jest:

c) *Wylugowanie spirytusem*. — Sposób ten głównie do małych kawałków drzewa używany, gdyż dość jest kosztowny, polega na przepuszczeniu przez sztorc drzewa pewnej ilości spirytusu, który przez całą długość drzewa przechodzi, i drugim końcem wycieka, rozpuszczając w sobie pierwiastki soków drzewnych, szczególnie żywiczne, i tym sposobem jego trwałość zabezpiecza. Sposób ten, którego skuteczność licznymi doświadczeniami w kraju naszym robionemi popartą została, polepszyć jeszcze można, lугując spirytusem drzewo świeże, poprzednio już podobnie wodą preparowane. Tym sposobem otrzymać można drzewo, szczególnie na instrumenta muzyczne rżnięte doskonałe, które po wylugowaniu całą ilością spirytusu, co trwać może około dni ośmiu, zawierać będzie tyle tylko wody, ile jej w sobie spirytus zawierał. Wodę tę zresztą prawie zupełnie, przez następne suszenie na powietrzu, oddalić można.

d) *Wylugowanie drzewa wodą gorącą*. — Kawały drzewa stosownej wielkości kładą się w kocioł, nad ogniem obmurowany i napełniony wodą: w niej się zatapiają, i gotują mniej więcej długo, stosownie do ich wielkości.

Najlepszy i najpraktyczniejszy sposób wypędzania soków z drzewa, jest przez:

e) *Wyparzanie drzewa parą wodną*, gdyż para łatwiej wchodzi w otwarte przez ciepło pory drzewa, i silniej działa na rozpuszczenie jego soków. Przyrząd do tego składa się z kotła parowego do tworzenia pary, i ze skrzyni prostokątnej, do której para rura się wprowadza. Kocioł gdy jest okrągły, mieć może 3 stopy średnicy i 3 stopy wysokości. Rura wprowadzająca parę do skrzyni, opatrzoną być powinna kruczkiem, aby podług woli otwierać i zamykać ją można było. Skrzynia zrobiona być musi z bali sosnowych, 3-calowych, na szpunt z sobą złączonych, i żelaznemi obręczami powinna być opasana, aby jej szczelność zapewnić. Przy powyższych wymiarów kotle, skrzynia powinna mieć 12 stóp długości, 5 stóp szerokości, 6 stóp wysokości; podług innych zaś, powinna mieć 40 stóp kubicznych objętości, na każdą

stopę kwadratową powierzchni ogrzewalnej kotła. Ustawia się ona na podmurowaniu, i ma w ścianie dolnej kruczek do wypuszczenia zgromadzających się w niej płynów, a u góry drugi, do wypuszczania pary. Z obu końców skrzyni umieszczone są szczelnie pasujące drzwi, przez które drzewo do skrzyni się kładzie, i układa w niej na swych wązkich stronach dość ściśle.

Przez pierwsze trzy do sześciu godzin płynie ze skrzyni dolnym kruczkiem woda, powstała ze skroplonej na zimnem drzewie pary, mająca już silny zapach i smak drzewny, powstający z rozpuszczonych w niej części soków. Następnie ogrzewa się kocioł silniej, aby tyle pary się tworzyło, ile jej do zupełnego wypełnienia skrzyni potrzeba. Po dwunastu do piętnastu godzinach parzenia, płyn odpływający jest mętny, kleisty i ma silny zapach. Kolor jego jest rozmaity, stosownie do gatunku drzewa: z dębu czarno-niebieski, z orzecha czarny, z mahoniu czerwony, z wiśni czerwonawy, z lipiny żółtawy, z sosny i klonu blado-żółty. Do wyparzenia grubych kawałów drzewa potrzeba GO do 80 godzin; po tym czasie płynie znów woda czysta, choć zawsze nieco zafarbowana.

Po wyjęciu drzewa ze skrzyni, wysusza się ono w niezbyt gorącej izbie, lub lepiej jeszcze na wolnem powietrzu. W pierwszym przypadku izba ogrzewa się z początku do 30° R. ciepła, a po trzech dniach suszenia aż do 50° R. Para tworząca się w izbie musi być osobnym kominem odprowadzana. Przy suszeniu na wolnem powietrzu, potrzeba kawałki drzewa na podkładkach pokładać, **sztorce** papierem pooblepiać, od deszczu i słońca ochronić. Tym sposobem wysycha drzewo zupełnie w ciągu kilku miesięcy, i nie dostaje prawie żadnych pęknięć. Wyparzone drzewo jest nawskroś ciemniejszego koloru, niż przed wyparzeniem: sosna i jodła przyjmują kolor brunatno-żółty, gruszką brunatno-czerwony, a klon czerwonawy, mahoń czerwony, buk brunatny, dąb ciemno-brunatny i t. p. W stanie zupełnie suchym, drzewo wyparzone wydaje dźwięk jasny, mokre jeszcze, po wyjęciu ze skrzyni, daje się wyginać we wszystkich kierunkach, i zatrzymuje ten kształt po wyschnięciu prawie zupełnie.

Wyparzone i wysuszone drzewo utracą 20 do 40% swej pierwotnej wagi w stanie świeżym, a 5 do 10 na sto, jest lżejsze od suszonego innym sposobem. Jest twardsze, przyciąga mniej wilgoci w wodzie i na powietrzu, i mniej podlega paczeniu się. Do złamania potrzebuje o  $\frac{1}{10}$  do  $\frac{1}{4}$  część większej siły, gnie się doskonale, i okazuje na dowód, że nie jest zbutwiałe, często jeszcze większą skłonność do szczypania się od nieparzonego drzewa.



3. Właściwy wybór kierunku włókien w drzewie używanem na wyroby, i stosowne ich złożenie z sobą.

W części pierwszej wspomnieliśmy już, że rozmaite włókna składające tkanę drzewa, okazują różną skłonność do pęcznienia i zsychania się, stosownie do swej natury i kierunku. Chcąc np. czopem zaprawić dziurę w desce zrobioną, trzeba go tak wsadzić, aby jego włókna szły w jednakowym kierunku z włóknami deski: bo gdyby był dany napoprzek włókien, wtedy przy zsychaniu się deski wystawałby nad jej powierzchnią, lub nie wypełniałby szczelnie dziury, dla niejednostajnego zsychania się drzewa w kierunku długości i szerokości. Ze względu na tę różną skłonność włókien do zsychania się, przy składaniu większych powierzchni z pojedynczych tafli, które jako wypełnienia między ramy mają być osadzone, potrzeba talie te kłaść w różnych kierunkach, włóknami naprzemian, aby przez to dążność do skręcania się i zsychania drzewa, nic w jednym tylko kierunku się objawiała, a tem samem aby nie była tak wielką.

Przy sklejanu szerokich desek, zamiast ich używać w całości, przy czemby się kręciły, dla nierównego wysychania bielu i rdzenia, przerznąć je poprzednio należy w kierunku długości i na nowo skleić. Przy robotach fornerować się mających, w których biel obok rdzenia położony na grubość nierównoby pęczniał, szczególnie na to uważać potrzeba, że po przerznięciu deski na długość i wyrzuceniu popękanych części, zawsze rdzeń z rdzeniem, a biel z bielem kleić należy.

Ponieważ w małych kawałkach drzewa, różnica co do jakości włókien, a zatem i różnica w ich zsychaniu i pęcznieniu, nie jest tak wielka; przeto im z większej liczby pojedynczych kawałków, stosownie złączonych, wyrób drewniany się składa, tem mniej zsychaniu i paczaniu się podlega.

W praktyce nic zawsze zastosować się daje ta zasada, gdyż nic pozwala na to albo wzgląd na zbyt ni koszt roboty, albo na moc, albo na piękne wejrzenie. Gdzie jednak da się zastosować, jest to postępowanie korzystnem, a nawet w wielu przypadkach koniecznem; tak np. blaty bilardowe składają się z sześć cali najwięcej szerokich balików; wszelkie większe powierzchnie składają się z tak zwanych wypełnień czyli filungów, między ramami osadzonych. Najciekawszy jednak przykład składania z małych kawałków, w celu zapobieżenia skręcaniu się drzewa, przedstawiają kije bilardowe. Robią się one najmniej z sześciu kawałków różnych drzew rozmaicie z sobą połączonych; znajdujemy jednak i takie, w których część środkowa z kilkuset, a nawet i z kilku tysięcy małych, klejem spojonych kawałków się składa. Przy

drzwiach, tylnych ścianach mebli czyli tak zwanych *ruckwandach* i tym podobnych robotach, wszystkie wypełnienia czyli filungi osadzają się w stosownych rowkach czyli wpustach bez kleju, aby przy zsychaniu się drzewa swobodnie poruszać się mogły. Przy drzwiach malowanych spostrzegamy po pewnym czasie wąskie brzeżki wypełnień bez farby: są to części tychże, które po zeschnięciu się drzewa z wpustów powychodziły.

W celu przeszkodzenia paczeniu się szerokich powierzchni, używają się tak zwane listwy sztorcowe czyli *hernlistwy* (n. *hirnleisten*), których włókna idą prostopadle do włókien blatu, i na wpust (*nut* i *feder*) są z nim złączone. Gdy jednak takie listwy tylko na zewnętrznych brzegach blatu zastosować można, a nadto gdy i one same łatwo paczą się w kierunku długości, szczególnie gdy nie są z nadzwyczaj suchego drzewa zrobione, przeto listwy takie nic mogą zupełnie blatu od skrzywienia zabezpieczyć.

Jeżeli można, lepiej jest użyć innego rodzaju listew, także idących prostopadle do kierunku włókien blatu, lecz na tylnej jego powierzchni zasuniętych na tak zwany jaskółczy ogon, i ztąd nazywanych listwami zasuwanemi, gradlistwami, a niekiedy szponami (n. *ingeschobene leisten*, *grathleisten*).

Często zapobiedz można z dobrym skutkiem paczeniu się powierzchni drzewa, sklejając je na grubość najlepiej z kilku różnych gatunków drzewa, np. z wierzchu i pod spodem lipowe, w środku mahoniowe. Ponieważ każda warstwa ma sobie właściwą i od innych różną dążność do paczenia się czyli skrzywania, przeto wzajemnie sobie przeszkadzają. Dobrze jest warstwy pojedyncze tak sklejać, aby włókna dwóch warstw na sobie leżących były do siebie prostopadłe, co się nazywa sklejaniem w poprzek (*uber quer leimen*). W ten sposób robione są formy do drukowania płócienek i obić papierowych. Składają się one zwykle z trzech grubości: z dwóch warstw jodłowych, dla oszczędności głównie, i jednej gruszkowego drzewa.

**O środkach zabezpieczających drzewo od zgnilizny, zbutwienia i pleśni.** — Jeden z najlepszych sposobów, ochraniających drzewo od zgnilizny, zależy na wypędzeniu z drzewa naturalnych soków: wiadomo bowiem, iż zgnilizna i zbutwienie drzewa pochodzą z fermentacji jego soków w wilgoci, które w tym stanie niszczą włóknistą tkankę drzewa, i sprowadzają zbutwienie, zmurszenie i spróchnienie tegoż (n. *vermodern*, *vermorschen*, *verstocken*, fr. *pouriture*), przez co drzewo traci twardość, giętkość i moc. Gdy tkanka włóknista drzewa przez fermentację soków tak zniszczoną zostanie, iż przejdzie w stan ziemisty próchnicy, wtedy wyraża się na niej pleśń drzewna (n. *holzschwamm*, fr. *merule*), która ciągnąc swoje pożywienie z drzewa, jeszcze jego zniszczenie przy-

spiesza. Pleśń tę tworzą rośliny pasożytne różnych gatunków na rozmaitych drzewach, z początku objawiające się jako białe plamy, coraz rozszerzające się, które z czasem zmieniają się w korową masę, do cała grubości dochodzącą, nazwaną grzybem drzewnym, zapachu zgniłego, zarażającą zdrowe drzewo.

Odróżniają zgniliznę mokrą, przy nadmiarze wilgoci, i zgniliznę suchą, czyli *zbutwienie*, które wolniej powstaje, gdy drzewo znajduje się naprzemian w stanie suchym i wilgotnym. Nie wszystkie drzewa gniją i butwieją jednakowo prędko: doświadczenie uczy, że dąb, wiąz, modrzew, świerk, sosna, trwalsze są pod tym względem od jesionu, buku, olszy i brzozy; te zaś trwalsze od wierzby i topoli.

W celu wypędzenia soków z drzewa, dla ochronienia go od zgnilizny i zbutwienia, używa się jednego z powyżej opisanych sposobów, gdy była mowa o zabezpieczaniu drzewa od paczenia się i pęcznienia, z których i w tym celu najskuteczniejsze są: wyparzanie drzewa parą, i suszenie w piecu piekarskim. Drugi środek, używany, powszechnie dla ochronienia drzewa od zgnilizny, polega na zmienieniu szkodliwej natury soków drzewnych, przez nasycenie drzewa rozmaitemi pierwiastkami chemicznymi.

Pierwiastki do tego służące są bardzo rozmaite, i ztąd powstają rozmaite nazwiska metod, ochraniających drzewo od zgnilizny i zbutwienia. I tak na przykład, tak nazwane *kyanizowanie* zależy na nasyceniu drzewa roztworem sublimatu merkuryalnego czyli chlorniku rtęci, który jako bardzo skuteczny, używany jest do ochrania drzewa okrętowego; jednak ciało to, jako trujące, bardzo ostrożnie używane być powinno. Do nasycania drzewa używa się roztwór zawierający na 1 funt sublimatu 50 funtów wody, w którym drzewo zostaje przez czas krótszy lub dłuższy, podług swej grubości, np. deski 3 dni, bale 3-calowe 7 dni, belki 10—14 dni. Tak nasycone drzewo, po wyjęciu obmywa się czystą wodą, i suszy się na powietrzu, ochronione od słońca i deszczu. Sublimat merkuryalny łączy się chemicznie z sokami drzewa, ochrania włókna doskonale od zgnilizny, ma tę zaletę, że go woda wypłukać nie może, lecz jest bardzo kosztowny; a oprócz tego z doświadczenia przekonano się, że drzewo kyanizowane, jeżeli ma być użyte w mieszkaniach, musi być powleczone politurą lub lakierem, gdyż bez tej ostrożności, pierwiastek trujący w niem zawarty szkodliwie działa na rośliny w mieszkaniu znajdujące się, a nawet na zdrowie ludzkie.

Druga metoda ochrania drzewa od zgnilizny, polega na wciskaniu w nie, pod silnem ciśnieniem, kwasu drzewnego, lub ciężkiego oleju, ze smoły węgla kamiennych wydobywanego, znanego w handlu pod nazwiskiem kreozotu, i ztąd *kreozotowaniem*

się nazywa. Drzewo tym pierwiastkiem preparowane, podług patentu Bathell'a, ochronione jest na kilkadziesiąt lat od zgnilizny i robaków. Sposób postępowania jest następujący: drzewo stosownie obrobione kładzie się w lany żelazny cylinder, w który wpuszcza się para wodna; następnie, po skropleniu pary, wciska się do kotła kreozot, pod ciśnieniem stopniowo podnoszącem się aż do 10 atmosfer, który przenika pory drzewa rozmiękczone i otwarte przez parę, i w przeciągu około trzech godzin zupełnie drzewo nasycą, wsiąkając w ilości  $4\frac{1}{2}$  kwart około na jedną stopę sześcienną drzewa.

Tu także zaliczyć należy sposób nasycania drzewa parą ze smoły drzewnej lub z węgla kamiennych, który na tem polega, że po wyparzeniu drzewa, gdy już ciecz odpływająca przyjmie barwę jasną, dodaje się do kotła parowego pewna ilość smoły, i prowadzi dalej parowanie. Para smoły przechodzi razem z parą wodną do skrzyni, i przenika drzewo, osadzając się między jego włóknami. Nie można się jednak spodziewać, aby ten sposób wyrównał w dobroci kreozotowaniu podług postępowania angielskiego.

Doświadczenie przekonało, że kreozotowanie najskuteczniej chroni drzewo od zgnilizny; lecz nadaje mu przykry zapach, i do drzewa na wyroby meblowe lub budowlane przeznaczonego prawie się zastosować nie da. Dlatego też starano się znaleźć inny pierwiastek, któryby nie posiadał niedogodności przykrego zapachu: i takim właśnie jest siarczan miedzi czyli *koperwas miedziany* (Kupfervitriol). Napojone nim drzewo podług sposobu Margery lub Boucherie, ze wszystkich prób odbytych przy użyciu rozmaitych innych soli metalicznych, najlepiej się zachowało. Nasycanie drzewa siarczanem miedzi odbywać można albo w kotle miedzianym, po poprzednim wyparzeniu drzewa i skropleniu pary, przez wprowadzenie do tegoż kotła roztworu siarczanu miedzi, rozgrzanego do  $40^{\circ}$  R., i przez następne wciskanie go pompą tłoczącą aż do ciśnienia 10 atmosfer, na co około pół godziny czasu potrzeba lub też podług sposobu Boucherie, gdy drzewo nasycą się płynem metalicznym w klocach. Postępowanie ostatnim sposobem jest następujące: robi się na drzewie nacięcie piłą prawie przez całą jego grubość, pozostawiając tylko od spodu małą przestrzeń nieprzeciętą. Następnie ułożywszy drzewo poziomo, podbija się pod miejsce nacięte klin, który rozszerza szparę i nadaje drzewu spadek ku końcom kłoca. W tę szparę zatyka się jeden koniec rurki, zwykle ołowianej, której drugi koniec osadza się w naczyniu napełnionem roztworem siarczanu miedzi, umieszczonem w wysokości około piętnastu łokci nad kłocem, i szparę z przecięcia powstałą, zatyka się szczelnie pakułami i smołą. Tym sposobem

płyn pod tak wielkiem ciśnieniem przenikając drzewo, wypędma soki przez końce kłoca, i zajmuje ich miejsce. Drzewo do preparowania przeznaczone powinno być zdrowe, proste, bez szpar, świeżo ścięte, najwięcej przed 15 dniami, oberzniete z obu końców, przed samem poddaniem pod działanie płynu. Czas trwania preparacyi wynosi 48 do 60 godzin dla drzew średnich wymiarów, z gatunków takich jak grabowe, bukowe, brzożowe, jaworowe i t. p.; 60 do 100 godzin dla grubszych. Drzewa rdzenne twarde, jak dąb, wiąz, jarzębina, akacya, wymagają najdłuższego czasu do nasycenia się płynem, który trwa 5 do 8 dni.

Stosunek siarczanu miedzi w roztworze, powinien być 1 funt tej soli na  $4\frac{1}{2}$  garnca wody. Sposób preparacyi drzewa siarczanem miedzi, jest najwłaściwszy do drzewa przeznaczonego na wyroby stolarskie, gdyż nie nadaje mu ani przykrego zapachu, ani własności trujących, a trwałość doskonale zabezpiecza. Przytem dodać należy, iż jakkolwiek nasycanie drzewa w kłocach jest prostsze, jednak kosztowniejsze jest ostatecznie od preparowania w kotle, bowiem wiele drzewa nasyczonego płynem przy obróbce kłoców się traci, a nadto obrabianie drzewa preparowanego trudniejsze jest od naturalnego.

Inne ciała chemiczne do nasycania drzewa, jakkolwiek mniej skuteczne od wyżej opisanych, są: roztwór chlorku cynku, podług Burnett'a, siarczan żelaza czyli koperwas żelazny, roztwór alunu, podług Payne'go, nasycenie szkłem wodnem, a następnie jakimkolwiek kwasem, podług zasady Ransom'a, często w praktyce używane, i wiele innych.

Nareszcie do sztucznych, a bardzo praktycznych sposobów, mogących zabezpieczyć drzewo od zgnilizny, policzyć należy: *powierzenie drzewa materyami wodotrwałemi*.

W drzewach iglastych, szczególnie smolnych, żywica sama w nich zawarta stanowi już pewną tego rodzaju ochronę od wilgoci. Do sztucznych środków należą: nasycanie drzewa gorącym olejem lub pokostem, malowanie smołą drzewną, smołą ziemną lub farbą olejną. Powłoki te jednak, użyte na drzewie niezupełnie suchem, więcej szkodzą niż pomagają: bo przeszkadzają wydzielaniu się wewnętrznej wilgoci z drzewa, a przez to zbutwienie tegoż przyspieszają, o czem praktyka często przekonywa.

Środki zabezpieczające drzewo od pleśni są też same co od zgnilizny, gdyż pleśń ze zgnilizny powstaje. Skutecznem jest prócz tego powlekanie drzewa niezbyt słabym roztworem koperwasu żelaznego (Eisenvitriol), z dodatkiem lub bez dodatku kwasu siarczanego. Środek ten ma działać nawet na zniszczenie pleśni już utworzonej.

Stare, zbutwiałe drzewo podlega stoczeniu przez robaki, czyli staje się *czerwliwem*. Robaki te są rozmaite w różnych drzewach, jak np. *dębnik okrętowy* (Lymezyłon navalis), *bucz wielki* (Sirex gigas), *termity* czyli białe mrówki w drzewach ze stref gorących znajdujące się, *cerambyx* (Holzbock), *ptilinus*, *callidium* i wiele innych, które w różnych kierunkach drzewo toczą i w proch je zamieniają.

Zdrowe, dobrze wysuszone drzewo, rzadko podlega stoczeniu przez robaki, które zwykle za pewnymi pierwiastkami soków drzewnych się uganiają. Wygotowanie więc i wyparzenie drzewa jest najpewniejszym środkiem przeciw stoczeniu od robactwa.

Dla zniszczenia robactwa toczącego meble, radzą niektórzy dziurki przez nie zrobione zalewać terpentynowym olejkiem, spirytusem lub wodą rozrzedzonym kwasem solnym. Kilkakrotne powleczenie czerwliwego drzewa mieszaniną 13 części ługu mydlarskiego z 1 $\frac{1}{2}$  części soli kuchennej, na gorąco zrobioną, także je od dalszego toczenia przez robaki zabezpiecza.

**O przyrządzaniu drzewa na wyroby.** — Mając drzewo dostatecznie wysuszone sposobami sztucznymi lub naturalnymi, przed użyciem do obróbki na warsztacie, potrzeba je przyrządnąć, dla wydobycia sztuk potrzebnej wielkości. Starać się przytem potrzeba głównie o to, aby jak najmniej było tak nazwanych obrzynków, a po niemiecku *absznytów* (abschnitte); dlatego w każdym przypadku należy wybrać deskę lub bal odpowiedniej długości, grubości i szerokości, aby można je podzielić na potrzebne części, z jak najmniejszą stratą odpadków. Drogie, szacowne gatunki drzew potrzeba poprzednio zbadać heblem, i przekonać się o kierunku słoju i żył, aby je stosownie użyć i pięknych kawałków przez porznięcie nie utracić.

Mazery znajdują się zwykle w tak zwanych rosochach, to jest na zbiegu dwóch odnóg czyli gałęzi pnia: chcąc je użyć najkorzystniej, potrzeba te rosochy przerzynać na bale przez obie odnogi odrazu, w kierunku dwóch rdzeni.

Drzewo rżnięte w każdym przypadku tak trzeba przyrządnąć, aby seki, dziury i pęknięcia odpadły bez stracenia dobrego drzewa.

Na wszelkie gzemsy i członkowania czyli tak nazwane *kielunki*, potrzeba, o ile możność pozwala, wybierać drzewo miększe, bliżej bielu leżące, z prostemi włóknami, w któremby się też kielunki łatwiej wyrobić dały. Biel jednak sam, jako zamiękki, wyrżnięty i odrzucony zawsze być powinien.

Krzywe, wyrzynane czyli szwejfowane sztuki, przyrządnąć potrzeba podług modeli (n. *models*, fr. *calibre*) z cienkich deseczek zrobionych, przyłożwszy je na desce lub balu i odznaczysz ołówkiem. Sztuki drzewa krzywe w dwóch kierunkach potrze-

buja dwóch modeli. Po wyrżnięciu krzywizny podług jednego modelu, odznacza się na niej drugi, i wyrzyna podług potrzeby.

We Francji do zbierania modeli stolarze używają linii ołowianej w następujący sposób. Mając naprzykład zrobić podług danego wzoru w naturze fotel zupełnie do wzoru podobny, przykłada się linia ołowiana do tylnego oparcia wzoru, i wygina się ją podług jego kształtu; potem do poręczy fotelu, nóg i t. p. Krzywizny w ten sposób linią ołowianą zebrane, odznaczają się na cienkich deseczkach, które wykroiwszy podług tych linii, otrzymamy odrazu potrzebne modele. Jedna linia ołowiana na długo do tego celu wystarczyć może. Krzywizny bywają wąskie, i wtedy wyrzynają się z szerokości deski lub bala, i szerokie, które wyrzynać należy z grubości drzewa, odznaczwszy ich kształt na każdym z boków jego. W drugim przypadku, jeżeli krzywizna jest bardzo znaczna, lepiej jest wyrzynać ją z wielu sztuk na płask sklejonych z sobą, bo przez to nie potrzeba będzie używać tak bardzo grubego drzewa, co wielką oszczędność stanowi.

**O wyginaniu drzewa.**— Wszelkie krzywizny wyrzynane z drzewa, nie są nigdy tak mocne jak drzewo proste, gdyż włókna drzewne są w nich poprzecinane, nie idą przez całą długość drzewa, i z tego powodu drzewo w jakikolwiek kształt krzywy wyrzynane, musi być grubsze, aby było dostatecznie mocne.

Chcąc otrzymać kształty krzywe, lekkie i delikatne, potrzeba je nadawać drzewu przez wygięcie. W tym celu drzewo wyrobione jak należy w kierunku prostym, rozmiękcza się w parze wodnej dość długo, aby było giętkiem i nie pękało, a potem wygina się śrubami w stosownej formie. Forma ta może być z drzewa zrobioną i z dwóch przynajmniej sztuk złożoną. Po zaprasowaniu drzewa, suszy się je w cieniu, nic wyjmując z formy. Gdy zupełnie wyschnie, zatrzymuje już kształt, jaki przyjęło, na zawsze, nie tracąc wcale siły, ani giętkości.

Za granicą do gięcia drzewa używają stosownych maszyn. Maszyny te są w ten sposób zrobione, że na wale poziomym znajduje się tarcza, mająca wewnątrz formę drzewa wyginać się mającego. Drzewo poprzednio rozmiękczone parą, przymocowywa się kłami do tej tarczy, a następnie wprawia w ruch za pomocą maszyny. Drzewo tym sposobem wygięte, nie zdejmuje się prędzej z tarczy tej, dopóki na niej zupełnie nie wyschnie.

## CZĘŚĆ III.

### O PRYZRZĄDACH I NARZĘDZIACH STOLARSKICH

#### I ICH

#### UŻYCIU.

Do nadawania rozmaitych kształtów drzewu służą przyrządy i narzędzia, które podług usługi, jaką oddają, podzielić można na:

- A. Przyrządy służące do przytrzymywania drzewa w żądanym położeniu;
- B. Przyrządy służące do wymierzania, dzielenia i znaczenia drzewa;
- C. Narzędzia służące do krajania drzewa na części;
- D. Narzędzia do wyrównywania powierzchni drzewa.

#### A. PRYZRZĄDY DO PRZYTRZYMYWANIA DRZEWA PODCZAS ROBOTY.

1. **Warsztat** (n. *hobelbank*, fr. *etabli*). — Jestto powszechnie używany przyrząd do utrzymywania drzewa w żądanym położeniu podczas obrabiania tegoż. Pełni on to samo przeznaczenie przy wyrabianiu z drzewa, co śrubsztak przy wyrabianiu z metalów.

Rozmaite są rodzaje warsztatów stolarskich w użyciu w różnych krajach Europy. Warsztat stolarski powszechnie u nas używany, jestto stół silnie i ciężko zbudowany (fig. 1), 5 do 10 stóp długi,  $1\frac{1}{2}$  do 3 stóp szeroki, i stosownie do wzrostu robotnika  $2\frac{1}{2}$  do  $2\frac{3}{4}$  stóp wysoki, którego blat *a* z drzewa grabowego, bukowego lub wiązowego zrobiony, spoczywa niewzruszenie na podstawie z jakiegokolwiek bądź mocnego drzewa.


Główne jego części składowe są: podstawa, blat *a*, cęgi przednie *b* (n. *vorderzange*, fr. *presse*), umieszczone na przednim końcu blatu przed robotnikiem, i cęgi tylne *d* (n. *hinterzange*, fr. *boîte de rappel*), umieszczone na końcu przeciwnym.

Podstawa składa się z dwóch górnych tramików czyli beloczek, na których blat bezpośrednio spoczywa, z dwóch podwalin od nich równoległych, i z czterech nóg czyli słupków pionowych, wczopowanych w górne i dolne tramiki. Słupki te często szerzej są rozstawione u dołu niż u góry, lub też są zastąpione nogami, w kształcie krzyża św. Andrzeja z sobą złączonemi. Jestto zu-



pełnie dowolnem, w jaki sposób podstawa zrobioną będzie, byle tylko niewzruszoną była. Wzdłuż stołu, dla wzmocnienia, dają się zwykle dwie poziome beleczki, przechodzące końcami przez

Fig. 1.



obie podstawy, silnie w nich zaklinowane i w ten sposób nie pozwalające im się rozejść.

Blat, 4 cale gruby, musi być jak najdokładniej wyheblowany, bez dziur, rysów i sęków. Wzdłuż tylnego brzegu znajduje się w nim zwykle zagłębienie *f*, 8 do 9 cali szerokie, w którym mieścić się mogą narzędzia drobniejsze, aby podczas roboty z blatu nie spadły; pod blatem zaś umieszczona jest szuflada *g*, na różne drobne przedmioty.

Prawic w środku długości i szerokości blatu znajduje się na nim jedna lub dwie kwadratowe dziury,  $1\frac{1}{2}$  do 2 cali długie i szerokie, idące pionowo nawskróś przez blat, w które szczelnie wchodzą drewniane czopy, mogące być młotkiem tam i napowrót pobijane. Czopy te służą do tego, aby przy heblowaniu małych lub cienkich kawałków drzewa, które się wprost na blacie kładą,

mieć je o co oprzeć, i ztąd nazywają się *oporami* czyli *sztycami* (n. *stutzen*, *keilen*).

Prócz tego, wzdłuż przedniego dłuższego boku blatu znajduje się szereg czworograniastych dziur, 4 do 5 cali od siebie odległych,  $1\frac{1}{4}$  do  $1\frac{1}{2}$  cala w kwadrat mających, z których jedna lub dwie znajdują się w cęgach tylnych. Dziury te służą do osadzenia w nich żelaznych haków, tak nazwanych *bankeizów* (n. *bankeisen*, *bankhacken*) *e*, *e*, między którymi kawałki drzewa różnej długości umocowane być mogą. Bankeizy te są do 8 cali długie, czworograniaste kawałki żelaza, wchodzące dość luźno w dziurę

blatu, od wypadnięcia z niej sprężyną zabezpieczone, i opatrzone głową, z bolcu nasiekana, o którą drzewo umocować się mające opiera się.

Chcąc umocować dany kawałek drzewa na warsztacie, wtyka się jedno żelazo w dziurę w cęgach tylnych znajdującą się, drugie zaś w dziurę blatu, odpowiadającą mniej więcej długości danego kawałka drzewa; następnie, założywszy pomiędzy dwa te żelaza drzewo, śrubują się tylne cęgi mocno, tak, że drzewo między żelazami niewzruszone pozostaje. Żelaza dają się w dziurach nastawić przez pobijanie młotkiem wyżej i niżej, stosownie do grubości heblowanego drzewa, aby nie przeszkadzały heblem po całej długości drzewa przechodzić.


Dla umocowania na warsztacie deski na kant stojącej, robią się niekiedy i poziome dziury z przodu blatu w jego grubości, z których jedna także z boku tylnych cęgów jest zrobiona. Drzewo utrzymuje się tak jak w poprzedzającym przypadku, za pomocą dwóch żelaz, za końce drzewa chwytających, i może być podług potrzeby wyżej lub niżej podnoszone, gdyż nic leży na górnej powierzchni blatu, lecz tylko swą szeroką stroną o jego bok dotyka. Do polerowania graniastych kawałków drzewa ze wszystkich stron, używa się haków drewnianych z długimi ostrzemi kołcami czyli sztyftami, na których obraca się przedmiot między niemi osadzony; lub też drzewo, które ma być polerowane, obraca się na oddzielnych sztyftach w końce jego osadzonych, wchodzących w dziurki, wyrobione w głowach bankeizów, o których wyżej była mowa.

Róg blatu z prawej strony robotnika stojącego przy warsztacie, jest oberźnięty pod kątem prostym 18 cali na długość, a 6 cali na szerokość blatu, i może się na śrubie drewnianej tam i na powrót posuwać, co stanowi *cegi tylne d*. Skład tego mechanizmu jest następujący. U krótszego boku blatu przy tym rogu leżącego, przytwierdzony jest niewzruszenie kawałek drzewa, w którym wyrobiony jest skręt śrubowy czyli gwint, służący za macicę czyli matkę dla drewnianej śruby, sprawiającej ruch cęgów. Kręcąc śrubę za pomocą okrągłego drażka, przesadzonego przez jej głowę, pociągamy lub popychamy drewnianą skrzynkę, otaczającą śrubę i stanowiącą jedno ramię cęgów. Skrzynka ta składa się ze ściany przedniej (*bandblatt*), z przykrywy i dna; prócz tego łączy się ze skrzynką z przodu kawałek drzewa, stanowiący opór śruby, połączony ze ścianą przednią skrzynki i posuwający się w wyźłobieniu wyrobionem z boku blatu; z tyłu zaś drugi kawałek (*schraubenblatt*), za który śruba ciągnie cęgi klinem h, chwytającym we wcięcie na śrubie wytoczone. Do wzmocnienia całego mechanizmu, służą trzy poprzeczne kawałki drzewa (*band-*

*riegel*). Środkowy jest ruchomy, i łączy kawałek przedni cęgów, czyli opór śruby z kawałkiem tylnym, za który śruba cęgi ciągnie, tworząc z niemi i ze ścianą przednią skrzynki rodzaj ramy; dwa drugie zaś są niewzruszenie u blatu warsztatowego umocowane.

Cęgi *przednie, b*, są prostszego składu. Kawałek drzewa grubości blatu warsztatowego, przymocowany jest do tegoż silnie żelaznemi śrubami za pośrednictwem klocka *b*, który go utrzymuje w pewnej odległości od blatu. Śruba drewniana, opatrzona ruchomą przetyczką przez głowę, ma swą macice czyli mutrę w powyższym kawałku drzewa, i za pokręceniem ciśnie na 1 do 1 1/4 cali grubą na kant stojącą deseczkę *c* (n. *zangenbrett*), suwającą się jednym swym końcem w gnieździe wyrobionem w klocku,

o którym na początku była mowa, zbliżając stosownie do woli ku blatowi, i tym sposobem drzewo, które mamy umocować, ściska. Cęgi te służą do umocowania deski lub bala pionowo, gdy je w kierunku grubości przerznąć chcemy, lub do umocowania deski na kant, dłuższej niż blat warsztatu, która zatem pomiędzy żelazami zmieścićby się nie mogła. W tym ostatnim przypadku jeden koniec deski śrubuje się w cęgach przednich, drugi zaś opiera się na stosownej podstawie, nazywanej *pacholkiem* (n. *knecht*, fr. *servante*), fig. 2. Jestto słupek 2 1/2 do 3 stóp wysoki, 2 do 3 cali w kwadrat mający *a*, osadzony w ciężkiej krzyżowej podstawie *b*. Na tym słupku zawieszono jest na karbach *d*, *siodelko c*, wyżej lub niżej, stosownie do potrzeby, na którym opiera się deska.



Cęgi przednie powyższym sposobem urządzone, mają następujące niedogodności:


1. Nie można w nich utrzymać silnie dłuższego nieco do porznięcia na grubość przeznaczonego drzewa.
2. Obejmują sztuki tylko niewielkiej grubości.
3. Nie pozwalają prowadzić piły w kierunku pionowym.

Dla usunięcia tych niedogodności, inżynier Minasowicz w ulepszonej warsztacie przez siebie zbudowanym, wprowadził w użycie cęgi przednie, urządzone w sposób w dawniejszych warsztatach używany, za pomocą których osiągnął większą łatwość w umocowaniu kawałków drzewa, nawet do 1 1/2 stopy grubych,

i usunął przeszkody przy prowadzeniu piły pionowym, w cęgach przednich obecnie używanych zachodzące.

Cęgi przednie dawniejsze, które mają swe przymioty i wady, przedstawia fig. 3. Sztuka *i* przymocowana jest dwiema silne-

Fig. 3.




mi żelaznymi śrubami do blatu *A*, i ma w sobie matce dla śrub *e i f*. W blacie *A*, wzdłuż całej jego szerokości, zrobione są dwa półwalcowe zagłębienia, w których spoczywają śruby 2 stopy długości mające, i z góry są zakryte. Dziury na śruby w ruchomym kawałku *h* są nieco owalne, aby kawałkowi temu można nadać ukośne położenie, przez co nawet klinowate sztuki drzewa umocować się dają. Śruba *e* ma na sobie wręb, w który zachodzi klin z dołu zabity; śruba

zaś *f* przechodzi wolno przez ruchomy kawałek *A*, czego przyczynę łatwo pojąć. Ruchoma deseczka *h* musi przy *m* dość daleko po za śrubę *f* wystawać, aby przy większej powierzchni, z większą siłą przyciskała drzewo, które ma być umocowane.

Niektóre przedmioty drobne nie dają się dość dokładnie obrobić na samym warsztacie, szczególnie gdy potrzeba przyrządnąć je lub przyheblować pod pewnym danym kątem. W tym celu używają się różnego rodzaju *wspornice*, czyli tak nazwane *sztosłady* (n. *stosslade*), których urządzenie jest rozmaite, a mianowicie:

a) *Wspornica prostokątną* czyli *winkelsztosslade* (n. *winkelstosslade*), fig. 4, służy do przyheblowania drzewa pod kątem prostym.


Fig. 4.



Jestto gruba deska, z twardego drzewa gładko wyrobiona, mająca na jednym ze swych końców jak najdokładniej pod kątem prostym przymocowaną

wyskakującą część *c*. Wszystkie kąty w tem prostym narzędziu, muszą być jak najdokładniej proste czyli winklowe.

Fig. 5.



b) *Wspornica uciosowa* v. *gierunkowa* (n. *gehrungstosslade*), do przyheblowania kawałków drzewa pod kątem 45° służącą, któreto na-


chylenie dwóch linii nazywa się *uciosem* czyli *gierunkiem* (n. *gerhung*). Fig. 5 przedstawia ten przyrząd.

c) *Wspornica gżemsowa*, czyli tak nazwana *kropflada* (*kropflade*), służy do przyheblowania sztorców drzewa przy oklejaniu gżemsów czyli tak nazwanem *krepowaniu* (*verkropfung*), a zarazem do nadania danemu kawałkowi drzewa potrzebnej długości. Składa się ona z czworokątnej ramy, z poprzecznymi kawałkami nauciosciętymi, z których jeden jest ruchomy, i za pomocą śruby przyciśnięty być może, gdy przedmiot do heblowania pomiędzy nie wsadzimy w ten sposób, aby go narówni z ramą oheblować można.

Ostatnie te trzy pomocnicze przyrządy stanowią, można powiedzieć, część dodatkową warsztatu, i do niego należą.

Drugim przyrządem do utrzymywania drzewa przy robocie, są tak nazwane:

2. **Koziółki** (n. *Fugebocke*), fig. 6. — Służą one do umocowania desek znacznej długości, przy ich spuszczeniu, spajaniu czyli




fugowaniu, to jest heblowaniu dokładnem z kantu, dla zetknięcia szczelnego, np. przy robocie podłóg, opierzeń i t. p., lepiej i dogodniej, niż to na warsztacie być może. Koziółki te są do  $2\frac{3}{4}$  stóp wysokie; składają się z nogi i dwóch pionowych słupków, połączonych z sobą w połowie wysokości poprzecznym kawałkiem drzewa, który je w odległości 6 do 7 cali od siebie utrzymuje. Na te poprzeczne kawałki dwóch koziółków stawiają się deski do heblowania przeznaczone na kant, w przedział *a* pomiędzy dwie inne proste i prosto z kantu zheblowane deski; poczem wszystko razem śrubami lub klinami się ściska. Koziółki stawiają się od siebie w odległości odpowiedniej długości desek heblować się mających, i dla zabezpieczenia od chwiania się, łączą się z sobą deską, na kant, w dolnej części wolnej, między słupkami zaklinowaną.

Do ściskania sklejonych przedmiotów, które się pod ciśnieniem pozostawiają dopóki klej zupełnie nie wyschnie, ażeby sklejenie było silne i szpara jak najmniej widoczną, służą:

1) **Prassy** czyli tak nazwane szrauboki (n. *presse*, *schraubbocke*, fr. *presse*). Prassy używają się wtenczas, gdy potrzeba skleić z sobą szerokie płaszczyzny drzewa, np. fornery z drzewem ślepem i t. p. Zwykle sąto czworokąte ramy, z czterech silnych drewnianych beleczek zrobione. Przez jedną z tych

beleczek przechodzi cztery lub pięć drewnianych śrub (fig. 7). obracanych stosownym kluczem. Przedmiot sklejony kładzie się

Fig. 7.



między dwie na wszystkie strony wystające deski, podsuwa się z nimi w otwór ramy, i ściska się śrubami jednostajnie, za pomocą listew pod końce śrub podłożonych. Doświadczenie przekonało, że w prasach tak zbudowanych, górna beleczka, w której śruby są umieszczone, przy silniejszym ściskania zwykle pęka, z powodu wielkich dziur,

jakie w niej na śruby zrobione być muszą, a nadto przedmiot sklejony, szczególnie gdy jest długi, bardzo niedogodnie jest wsuwać z boku w otwór ramy. Dla usunięcia tych niedogodności, nowsze prassy tak są zbudowane, że górna ich beleczka zdejmowana być może, przez co przedmiot sklejony można wkładać w prasę z góry. Beleczka ta suwa się w gniazdach, wyrobionych na częściach bocznych ramy, i może być utrzymaną w danem położeniu za pomocą dwóch obręzek żelaznych, do jej końców umocowanych, zahaczających o zęby wyrobione na żelaznych sztabach do boków prassy przybitych. Beleczka górna ma dla mocy znacznie większy wymiar na wysokość, aniżeli na szerokość, a śruby w niej są zwykle żelazne zamiast drewnianych, aby mogły być cieńsze, a zatem i dziury na nie mniejsze, dla nieosłabienia drzewa.

2) Kleszcze czyli szraubwingi (n. *schraubzwingen*, fr. *presse a main*), służą do ściskania dużych lub małych przedmiotów, szczególnie niejednostajnej grubości, przy których prassy niedogodnemiby były. Kleszcze zwyczajne (fig. 8) składają się z trzech kawałków twardego drzewa, połączonych z sobą pod kątem prostym w kształcie kłamy. Śruba drewniana z długą rękojeścią (spindel), przechodząca przez koniec jednego ramienia, przyciska przedmiot sklejony o drugie ramię. Na szczególną uwagę zasługuje o ile możliwości silne złączenie z sobą trzech ramion kleszczy, które często, przy silnem ciśnieniu śrubą, rozchodzą się, szczególnie gdy są z sobą połączone tylko za pomocą narożnego zwińdłowania czyli *na szlic* (schlitz). Lepiej jest zatem kawałek środkowy przedłużyć po za ramiona, i te ostatnie weń

Fig. 8.




Fig. 9.





Fig. 10.



wczopować, albo ramiona te złączyć z sobą sztabką żelazną, równoległą od części środkowej, albo przynajmniej związanie rogów wzmocnić żelaznymi narożnikami.

Lepsze są kleszcze amerykańskie, przedstawione na fig. 9. Składają się one z dwóch czworograniastych kawałków drzewa *a* i *b*, i dwóch drewnianych śrub *c* i *d*, z których śruba *c* ma swą mutrę w kawałku *a*, śruba zaś *d* w kawałku *b*. W kawałku *a* chodzi śruba *d* luźno, a koniec śruby *c* wchodzi w zagłębienie na kawałku *b* wyrobione. Kręcąc śrubą *d* na prawo, zbliżają się ku sobie oba kawałki drzewa *a* i *b*; kręcąc zaś śrubą *c* w tym samym kierunku, oddalają się one od siebie. Kręcąc więc obie śruby w kierunku przeciwnym, zbliżać lub oddalać możemy równoległe kawałki drzewa, które ściskają przedmiot *e*, między nie włożony.

3) Kleszcze rozsuwane czyli szraubknechty (n. *schraubknecht*, *leimknecht*, fr. *sergent*), służą do ściskania desek sklejonych na kant, które stanowią zaszeroką płaszczyznę, aby wprasie lub za pomocą kleszczy zwyczajnych ściśnione być mogły. Budowa ich niewiele się różni od kleszczy zwyczajnych, w tem mianowicie, że jedno ich ramię *b* (fig. 10) wzdłuż części środkowej a posu-

wać, i w stosownym miejscu, podług szerokości sklejanego przedmiotu, umocować można. To umocowanie robi się za pomocą klina, jak widać na rysunku, lub też zapomocą siodełka, takiego jak przy pachółku, zaczepiającego o zęby wyrobione na kawałku środkowym kleszczy.

4) W przypadku, gdy potrzebujemy skleić z sobą odrazu wiele desek, po parze lub po kilka, np. na podłogi lub posadzki, używają się, dla oszczędności miejsca, *kleszcze klinowe* (n. *schliesszwinge* v. *leimzwinge*), fig. 11 i 12, następującego składu.

Fig. 11.





Fig. 12.



Dwa równej długości, wąskie kawałki deski *a* i *c*, 4 do 5 stóp długie, 5 do 6 cali szerokie,  $1\frac{1}{2}$  do 2 cali grube, kładą się na sobie w ten sposób, że jedna deska ma w sobie wyrobione czworokątne otwory, które wchodzą na odpowiednie słupki *b*, *b*, pionowo utkwione w desce drugiej. Słupki te są 8 do 9 cali długie i 2 cale w kwadrat grube (fig. 11). Przy użyciu tych kleszczy, sklezione deski kładą się pomiędzy słupki, przykrywają z wierzchu deską z otworami, i przeciwnymi klinami między słupkami się ściskają. Podług długości sklejanых desek, rozmałą liczbę takich kleszczy używać potrzeba.

Na słupki pionowe, gdy są dłuższe jak *c*, *c* (fig. 12), nasuwać można więcej desek z otworami *a*, *a*, *a*, oddzielonych podkładkami *b*, *b*, i pomiędzy nic kłaść nowe pary desek sklejanых: z czego otrzymamy stos desek mało miejsca zajmujący.



## B. NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DO WYMIERZANIA, ZNACZENIA I DZIELENIA DRZEWA.

Do narzędzi tego rodzaju należą:

1. **Liniał** (*lineal*), do rysowania na drzewie linii prostych służący, które znaczą się na drzewie ołówkiem, lub też za pomocą grubej igły czyli kolca lub *szpicbora* (n. *reissahle*, fr. *pointe a tracer*). Liniał służy jeszcze do sprawdzenia, czy pewna powierzchnia drzewa prosto jest wyheblowana, przez przystawienie go w różnych miejscach do wyheblowanej powierzchni, z którą wszędzie w całej swej długości stykać się powinien. Używa się do tego zwykle podwójnego liniału (n. *doppelten richtscheites* v. *richtholzer*, fr. *les reglets*), to jest dwóch drewnianych liniałów, około 18 cali długich,  $1\frac{3}{4}$  cala szerokich i  $\frac{1}{2}$  cala grubych, które gdy nie są używane, składają się z sobą na małe okrągłe kołeczki, z boku ich umieszczone. Liniały te stawiają się na kant na obu końcach heblowanej płaszczyzny, i przez ich wierzch patrząc, gdy się wzajemnie zakrywają, dowodzi to jej prostości. Składanie zaś liniałów razem służy do tego, aby je ochronić od spaczenia się, i aby w każdym razie przekonać się można o ich prostości.


2. Do wymierzania drzewa zwykle u nas używaną miarą jest drewniany **łokieć** (n. *zollstock*, fr. *aune*) dwustopowy, z płaskiego kawałka drzewa zrobiony, na którym cale i ósme części (*achtle*) są oznaczone rysami. Gdy często jedne miarę odznaczał potrzebą, używa się miary wysuwanej (*stellmass*), składającej się ze zwyczajnej drewnianej miarki czyli calówki, posuwającej się stosownie do potrzeby w drewnianej osadzie. Wysunawszy calówkę na żadaną miarę, przykładą się osada do kantu drzewa, i oznaczają na niem koniec miarki ołówkiem, lub rysuje ostrzem w calówkę wbiem.

3. **Cyrkiel** (n. *zirkel*, fr. *compas*), używany w stolarstwie do dzielenia danych długości na części, jest najczęściej zwyczajnym cyrklem żelaznym ze stalowymi końcami; rzadziej używa się cyrkla z łukiem (n. *bogenzirkel*), drewnianego lub żelaznego. Do kreślenia wielkich kół używane są drewniane cyrkle *drążkowe* (n. *stangenzirkel*, fr. *compas a verge*), a do rysowania owalów cyrkiel owalowy (*ovalzirkel*), zwykle z drzewa wyrobiony.

4. **Znaczники** czyli tak nazwane **sztreichmasy** (n. *streichmass*, fr. *trusquin*), służą do znaczenia na drzewie linii równoległych, w pewnej danej odległości od siebie idących.

Zwyczajny znacznik, najczęściej u nas używany, składa się z dwóch czworokątnych lub okrągłych listewek *b, b* (fig. 13), 8 do 12 cali długich,  $\frac{1}{2}$  cala w kwadrat grubych, posuwających się

w płaskiej czworograniastej osadzie a, w której podług woli, za pomocą kliników, niewruszenie umocowane być mogą. W każdej listewce na odwrotnej stronie wbity jest krótki i ostry kolec czyli sztyft stalowy, który linią znaczy, gdy osadę posuwamy wzdłuż danego przedmiotu. Strona osady (3 do  $4\frac{1}{2}$  cali długiej, 2 do  $2\frac{1}{2}$  cali szerokiej,  $1\frac{3}{4}$  cala grubej), posuwająca się po drzewie, dla zabezpieczenia od wytarcia, często obija się blachą mosiężną lub żelazną. Podwójna listewka służy do tego, aby dwie miary naprzemian znaczyć można było.



Angielskie znaczniki (fig. 14 i 15) mają tylko jedną listewkę b, lecz za to często zamiast klina c do utrzymywania jej w miejscu, opatrzone są śrubą c (fig. 15), co jest daleko lepiej, bowiem klin prędko zluźnować się może.

Nowsze francuskie znaczniki, wyrabiane z mosiądzu, odznaczają się dokładnością i dogodnością, lecz z powodu swój drogocie nie mogą wejść w powszechne użycie. Składają się one z czworograniastej mosiężnej rurki, której jeden koniec jest zamknięty, drugi zaś otwarty opatrzone jest osadką (*anschlag*). W rurce tej posuwa się listewka z ostrzem utkwionem na jej końcu, którą w każdym położeniu śrubą utwierdzić można. Prócz tego listewka ta ma na sobie podziałkę calową, podług której ustawiona być może na żadaną miarę.

W Anglii używane są znaczniki, za pomocą których dwie linie odrazu znaczyć można, np. przy znaczeniu *stępek* czyli dziur na


czopy (*mortaise*). Fig. 16 przedstawia to narzędzie: a jest osada z wpuszczonemi w nią mosiężnemi blaszkami g, g, które ją od prędkiego zużycia chronią; b, zwykła listewka ze stale osadzonym ostrzem f; c, sztabka mosiężna, posuwająca się w wyżłobieniu pierwszej listewki za pomocą wysoku d, na której drugie ostrze c jest osadzone. W osadzie a jest umieszczona śruba z zapuszczoną głową, którą podług woli przyciągać można, chcąc rozsuwanie się sztabek b i c utrudnić.

Zwyczajny znacznik nie da się użyć, gdy mamy naznaczyć linią na dwóch pod kątem prostym schodzących się deseczkach, daleko od ich kantu, a w bliskości ich przecięcia się, np. wewnątrz pudełka lub skrzyni, przy samem dnie. Do tego angielscy stolarze używają następującego narzędzia: jestto kawałek drzewa, około 3 cali wysoki,  $2\frac{1}{2}$  cali szeroki i cal gruby, mający dolny kant dokładnie prostopadły do szerokiej ściany przedniej, boki wyrżnięte dla dogodnego ujęcia i górne rogi zaokrąglone. W środku przedniej ściany znajduje się przez całą jej wysokość pionowe wyżłobienie, w którym posuwa się ćwierć cala gruba metalowa sztabka, mająca na swym końcu osadzony krótki stalowy kolec, prostopadły do szerokiej ściany narzędzia. Nastawiwszy ostrze sztabki w potrzebnej odległości od kantu dolnego, przykładając szeroka ściana narzędzia do ściany skrzynki, na której mamy linią naznaczyć, a dolny brzeg jego opiera się na drugiej ścianie prostopadłej przedmiotowi, i posuwa się narzędzie wzdłuż całej długości ściany, na której linią narysować potrzeba.

5. **Węgielnice** (u. *winkelmasse*). Węgielnice służą do odznaczania na drzewie pewnych stałych lub też dowolnych kątów. Do pierwszego rodzaju należą: węgielnica prosta, węgielnica uciowska czyli gierunkowa i węgielnica ośmio-kątna; do drugiego zaś: węgielnica ruchoma.

a) Węgielnica prosta (n. *winkelhacke*, *winkelmass*, fr. *l'equerre triangle*), służy do znaczenia na drzewie kątów prostych,

Fig. 17.




lub sprawdzania tychże przy drzewie wyheblowanem. W zwykłym kształcie składa się ona z dwóch kawałków drzewa twardego, złączonych z sobą pod kątem prostym (Fig. 17), z których jeden grubszy stanowi osadę, i jest zawsze z drzewa; drugi zaś, stanowiący dłuższe ramię, jest cieńszy, i często z blachy mosiężnej lub stalowej się robi. Węgielnice takie, których kilka rozmaitej wielkości potrzeba, powinny mieć ramiona dokładnie prostopadłe; o czem przekonać się można, znacząc podług

jednego ramienia linią na drzewie; poczem obróciwszy węgielnice, drugie jej ramię na tę samą linią trafić powinno.

Większe węgielnice, nazywane *winkelmasami*, mają cieńsze ramię do 4 stóp długie, 3 cale szerokie i  $\frac{1}{8}$  do  $\frac{1}{4}$  cala grube. Węgielnice zaś niniejsze, *winkelhakami* nazywane, robią się do 15 cali długie, do 2 cali szerokie i  $\frac{1}{8}$  cala grube.

Fig. 18 przedstawia węgielnicę ulepszoną z ruchomą osadą, służącą głównie do znaczenia kątów prostych na dwóch powierz-

Fig. 18.



chniach, nie prostopadłych do siebie. Prostopadłe ramię a osadzone jest w osadzie ostrokątowej, która obraca się w pochwie 6, i różne pochyłości względem płaszczyzny bocznej pochwy przyjąć może; d jest śruba, którą przyciągnąć należy, gdy ramię należy ustawić; w A jest przecięcie podług linii dc.

b) Węgielnica uciosowa czyli gierunkowa, nazywana pospolicie giermasem (n. *gehrmass*, fr. *equerreonglet*), służy do znaczenia linii pod kątem  $45^\circ$ , czyli na połowę kąta prostego nachylonych. Jest tak samo złożona jak węgielnica prosta, z tą różnicą, że dwa jej ramiona nie schodzą się pod kątem prostym, lecz pod kątem  $45^\circ$ , stanowiącym jego połowę. Przy jej użyciu, tak jak poprzednio, osada przykłada się do kantu przedmiotu, przy którym kąt ma się oznaczyć, a ramię wskaże linią idącą na ucios, czyli  $45^\circ$ .

Często przedłuża się osada na obie strony, tak, że z ramieniem tworzy kształt pochylej litery T, przez co jedna strona ramienia służyć może do znaczenia kątów  $45^\circ$ , druga zaś do znaczenia kątów dopełniających ten kąt  $45^\circ$  do dwóch kątów prostych czyli do  $180^\circ$  (kąt prosty ma stopni 90).

Niekiedy osada węgielnicy tego rodzaju jest tak skrócona, że tylko na grubość nad ramię a wystaje, i taką przedstawia fig. 19 a.

c) Węgielnica ośmiokątna (n. *achtkant*) podobna jest zupełnie do poprzednich, tylko że u niej osada z ramieniem złą-

czony są pod kątem stanowiącym połowę kąta wierzchołkowego ośmiokąta, to jest pod kątem  $67\frac{1}{2}$  stopni, którego dopełnienie

Fig. 19a.






Fig. 19 b.



do dwóch kątów prostych tworzy kąt  $112\frac{1}{2}$  stopni. Fig. 10 b przedstawia na jednym narzędziu węgielnicę kierunkową i sześciokątną. Węgielnica sześciokątna używa się do wyznaczania sztuk drzewa, mających być złączonymi w sześciokąt, którego kąt zewnętrzny między bokami zawiera  $120^\circ$ , a zatem jego czwarta część ma stopni 30.

d) Węgielnica ruchoma, nazywana popolicie Szmigą (n. *schraegmass*, *schragwinkel*, *die schmiege*, fr. *fausse equerre*, *sauterelle*), którą przedstawia fig. 20, złożona jest z dwóch ramion *a* i *b*, obracających się naokoło sztyfta lub śruby przebitej przez ich końce, i służy do mierzenia i odznaczania jakichkolwiek kątów. Robi się albo całą z drzewa, albo też osada grubsza drewniana mieści w sobie drugie


Fig. 20.



ramię metalowe. Rzadko bardzo oba ramiona są z żelaza, stali lub mosiądzu.

Fig. 21 i 22 przedstawiają dwa dość praktyczne narzędzia, zarazem do znaczenia linii pod kątem prostym i  $45^\circ$ . Na fig. 21,

Fig. 21.




część dwuramienna *m* służy za osadę dla części cieńszej *n*, która swym bokiem *a* znaczy linie pod kątem prostym, bokiem zaś *b* linie pod kątem  $45^\circ$  idące.

W narzędziu przedstawionym

na fig. 22, *m* jest osadą; *n* i *r* są części cieńsze, w środku boku *m* tak z sobą złączone, jak linie kropkowane wskazują. Róg *u*

Fig. 22.



służy do gierunków, róg *v* zaś do znaczenia linii pod kątem prostym idących. Róg *s* nakoniec używa się do sprawdzania kątów prostych na kawałkach drzewa już wyrobionych.

### C. NARZĘDZIA SŁUŻĄCE PO PRZERZYNANIA DRZEWA I KSZTAŁCENIA JEGO POSTACI.

Narzędzia tego rodzaju są:

1. Piły różnego gatunku;
2. Dłuta;
3. Świdry.

1. Piły.— Użytek i sposób działania pił są powszechnie znane, zachodzą jednak przy ich użyciu okoliczności, na które zwrócić należy szczególną uwagę, a mianowicie na ich zazębienie, ostrzenie i rozwarcie zębów czyli tak nazywane *szrenkowanie*.

Błat piły (n. *sagblatt*, fr. *lame de scie*) jest zwykle wyrobiony ze stali hartowanej i zwykle niebiesko lub fioletowo napuszczonej, aby oprócz twardości posiadał dostateczną sprężystość, niepozwalającą na wyłamywanie się zębów. Z żelaza robią się tylko, i to nie zawsze, wielkie piły ciesielskie, które także przez klepanie na zimno trzeba zrobić jak najsprężystszymi i twardymi. Dobry blat piły powinien być zupełnie prosty i równy, i tak twardy, iżby go tylko dobry angielski pilnik mógł chwycić. Przy zginięciu końców przybierać powinien regularną krzywiznę, a za puszczeniem, znów do prostej linii powracać. Nie może mieć żadnych pęknięć, rysów lub też nierównych zębów.

Zęby pił bywają, stosownie do ich gatunku, rozmaitego kształtu i wielkości. Najczęściej mają kształt trójkąta, którego podstawa idzie wzdłuż piły; jedno ramię jest do niej prostopadłe, a drugie nachylone (fig. 23). Przy popychaniu piły naprzód, ramię prostopadłe zęba rozrywa włókna drzewa, i zamienia je

na mniej lub więcej grube trociny, podług grubości piły i wielkości zębów. Przy ciągnięciu piły nazad, zęby nie znajdują oporu i nie chwytają drzewa. Wielkość zębów piły zależy od wielu okoliczności. Im miękse jest drzewo, tem większych zębów użyć można. Przestrzeń między zębami powinna być dość wielka, dla pomieszczenia trocin, dopóki one nie wypadną z piły po wyjściu zębów z drzewa. Z tego wypada także, że wysokość zębów większą być musi od wysokości, jaką piła przez jedno posunięcie urządzić zdoła; gdyż inaczej zatkanieby nastąpiło, bo trociny luźne mają około siedem razy większą objętość od drzewa, z którego powstały. Czy piła tym warunkom odpowiada, poznać można po trocinach, jakie wydaje. Muszą one być nie zbite, i same z piły

Fig. 23.




Fig. 24.




Fig. 25.



Fig. 26.



spadać; gdy są ściśnięte i przylepiają się do piły, wtedy albo ciśnienie na pilę wywarne jest zawielkie, albo zęby są zamałe, lub też przedziały pomiędzy zębami nie mogą pomieścić trocin utworzonych.

Ażeby miejsce na trociny powiększyć, zęby robią się często w pewnej odległości  $b$  od siebie (fig. 24), lub też zagłębia się wy-

cięciu pomiędzy nimi w kształcie łuku b, przedstawionym na fig. 25. Tym ostatnim sposobem tworzą się tak nazwane *wilcze zęby* (n. *wolfszahne*), które u wszystkich większych pił angielskich znaleźć można.

U większych pił, poruszanych ręką ludzką lub inną jakąkolwiek siłą, które na obie strony rżnąć mają, najczęściej używane są zęby kształtu fig. 26, gdzie *a* i *c* są odwrotne po parze wycięcie zęby, *b* zaś przedziały pomiędzy nimi.

*O rozwarciu zębów piły.* — Dla ułatwienia ruchu piły w drzewie, czystości i równości przerżniętych powierzchni, służy tak zwane rozwarcie zębów piły czyli *srenkowanie* (n. *schränkung*, v. *schränken*, v. *aussetzen der zahne*, fr. *contourner*, *chantourner*, *donner la voie*), które na tem zależy, że w rzędzie zębów, naprzemian jeden na jedną, drugi na drugą stronę się przegina. Do rozwierania zębów używa się stosownego żelazka, które fig. 27 przedstawia (n. *schränkisen*, fr. *fer a contourner*), ze stali hartowanej,

Fig. 27.



opatrzono rękojeścią, którego część płaska, metalowa, 1 do  $1\frac{1}{2}$  linii gruba, ma na swym brzegu wycięcia, odpowiadające różnym grubościom blatu piły, na 3 do 4 linii głębokie. Żelazkiem tem chwyta się jeden ząb po drugim w odpowiednie wycięcie, i przegina się cokolwiek na bok, wedle potrzeby. Gdy rozwarcie piły nierówno lub zawiadnie przypadkiem wypadnie, można je poprawić, sklepując poprzednio piłę, zaśrubowaną pomiędzy dwie żelazne szyny. Drobne piły mniej powinny być rozwierane od wielkich, gdyż do mniejszych robót przeznaczone, wężej rżnąć powinny. Wcale nie rozwierają się piły z bardzo grubym blatem, który za to musi być przy zębach znacznie grubszy niż u grzbietu, aby rżnięcie ułatwić. Przy należytem rozwieraniu, zachowywać potrzeba właściwe nachylenie zębów, różne dla rozmaitych gatunków drzewa, do czego służą stosowne narzędzia bardzo złożonej budowy, których opisywać tu niewarto, bo nie są dotąd praktyczne. Najpraktyczniejsze można znaleźć w dziele Holzapfel'a o narzędziach (Holzapfel „*Werzeuglehre*,” 1 Th. Weimar. Voigt).


*O ostrzeniu pił* (n. *scharfen*, fr. *affutage*). — Przy nowych albo przez użycie stępionych piłach, wyostrzenie ich powinno poprzedzić rozwarcie zębów. Przy ostrzeniu, blat piły, zębami do góry, umacnia się jakimkolwiek sposobem w stosownych kleszczach (n. *feilkube*), zęby jego równają się średnim płaskim pilnikiem, a potem pilnikiem trójkątnym zagłębiają się, aby im znów ostre zakończenie nadać. Głównie uważać należy, aby wszystkie zęby miały jednakową wysokość i zagłębienie, co zależy od wprawnej



ręki ostrzącego, od prowadzenia pilnika zawsze w jednym równoległym kierunku, i od dobroci samego pilnika. Do pił twardych używać potrzeba pilników angielskich o trójkątnym przecięciu, z obciętym końcem i pojedynczym nacięciem na bokach i kantach. Zwykle przy ostrzeniu pilnik prowadzi się ukośnie do kierunku piły, przeskakując co drugi ząb, poczem piła się obraca, i w tym samym kierunku piłują się zęby w pierwszym razie opuszczone. Przy następnej rozwieraniu zęby *a, a* (fig. 26) wyginają się w prawo, zęby zaś *c, c* w lewo. W ten sposób ostrzone zęby, z jednej strony mają brzegi ostre, z drugiej zaś dwa ścięcia czyli fasety. Przy ostrzeniu pamiętać należy, że pilnik tylko przy posuwaniu naprzód chwyta, nazad zaś wolno, nieprzyciskany wracać powinien; inaczej nie tylko nie naostrzy, lecz nawet stępi piłę.

Piły, podług ich sposobu działania, podzielić można na trzy główne gatunki, a mianowicie:

Fig. 28.



- a) Piły proste;
- b) Piły okrągłe, kołowe albo obrotowe, *cyrkularnemi* nazywane;
- c) Piły pasowe, czyli bez końca.

Pierwsze działają ruchem zwrotnym, tam i napowrót w linii prostej idącym, w powrocie najczęściej nie rzną; drugie i trzecie działają ruchem obrotowym nieprzerwanym, a zatem ciągle są czynne. Tylko proste piły mogą być bezpośrednio ręką ludzką poruszane, piły bowiem okrągłe i pasowe potrzebują tak prędkiego ruchu, że ten im tylko za pomocą mechanizmu nadany być może.

#### a) Piły proste.


Ze wszystkich pił prostych największą jest:

1. *Piła kładowa* (fig. 28), *kłobzęgą* pospolicie nazywana (n. *klobsage, furnursage*, fr. *scie a refendre*), służąca do przerywania grubych kłód i bali w kierunku ich długości i szerokości, czyli do wyrabiania desek, fornerów i t. p. Błat jej ma  $4\frac{1}{2}$  do 5 stóp długości, 4 do  $4\frac{3}{4}$  cali szerokości i 1 do  $1\frac{1}{2}$  linii grubości, z zębami wilczymi lub zwyczajnymi, do  $\frac{3}{8}$  cala głębokimi, których 34 na jedną stopę długości blatu przypada. Oprawę tej piły stanowi

silna czworokątna drewniana rama *aa*, *bb*, do dwóch stóp szeroka, w której środku blat *c* jest rozpięty, równolegle od dłuższych boków. Przy rżnięciu piła prowadzi się poziomo przez dwóch robotników, ciągnących za wystające krótsze boki ramy, pomiędzy którymi blat *c* śrubą *d* lub klinami jest umocowany.

2. *Piła krawężna* czyli *krawężnica*, *erterzegą* nazywana (n. *oertersage* — *oertern* znaczy: obrzywać krawędzie — fr. *scie a debiter*), do obrzynywania krawędzi bali i desek i do przyrzynania drzewa zwykle używana, z blatem do 35 cali długim, 2 do 2 $\frac{1}{4}$  cali szerokim, mającym zwykle pięć trójkątnych zębów na jeden cal swój długości. Oprawa tej piły (fig. 29) składa się z pewnego rodzaju

Fig. 29.



ramy, którą tworzy drążek od blatu piły równoległy *c*, połączony za pomocą widłowych swych końców, pod kątem prostym, z dwoma krótszemi ramionami *bb*, dowolnie ścisnąć i rozszerzać się mogącemi, co jest potrzebnem dla napięcia piły. Blat piły przytwierdzony jest do końców tych ramion, za pomocą toczonych rączek *f, f*, przez dziury okrągłe, w ramionach zrobione, przechodzących. Końce ramion *b, b*, wystające z drugiej strony drążka *c*, złączone są z sobą kilkanaście razy skręconym dość grubym sznurem *e* (*sagschnur*), za pomocą *przetyczki* drewnianej *d* (n. *knebel*, fr. *garrot*), w sznur ten wetkniętej, którą obracając, sznur się skręca i zbliża do siebie górne końce ramion, skutkiem czego dolne ich końce oddalają się od siebie i naprężają piłę. Gdy piła nie jest w użyciu, sznur naprężający ją musi być zwolniony, aby przez przypadkowe skurczenie się od wpływu wilgoci, nie spowodował zerwania się piły, pęknięcia rączki lub oprawy. Umocowanie blatu piły do obracających się rączek, daje możliwość wykręcania blatu ukośnie względem oprawy, co przy rżnięciu szerokich sztuk drzewa jest koniecznem, gdyż inaczej oprawa nie pozwoliłaby na dalsze zapuszczenie piły w drzewo, jak tylko na wysokość, jaka jest między blatem piły a drążkiem *c*. Rozwarcie zębów u tego rodzaju pił jest tak małe, że szerokość rzezu czyli przekroju (*schnitt*) wynosi tylko  $\frac{1}{24}$  do  $\frac{1}{20}$  części cala.

3. *Piła czopowa* czyli *czopnica*, *szliczegą* nazywana (n. *schliesage*, fr. *scie a tenon*), jest zupełnie podobną do poprzedniej, tylko od niej mniejszą; używa się do rżnięcia mniejszych kawałków


drzewa, a szczególnie do zarzynania czopów. Błat jej ma około 29 cali długości,  $1\frac{7}{8}$  cali szerokości, i zwykle 6 trójkątnych zębów na jeden cal długości. Mała czopnica (*kleine schliessage*) ma błat do 24 cali długi, P/s cali szeroki, i liczący 7 zębów na 1 cal długości. Przekrój tych pił także na  $\frac{1}{24}$  do  $\frac{1}{20}$  części cala jest szeroki.

4. *Pila odsadzkowa* czyli *odsadnica* (n. *absatzsage*, fr. *scie a arraser*), z błatem około 15 cali długim,  $\frac{1}{3}$  część cala szerokim i mającym zwykle 10 zębów na cal długości; służy głównie do narzynania poprzecznego przy robocie czopów, czyli do odsadzania drzewa (*absetzen, arraser*). Oprawa jej jest ramowa, taka sama jak pił poprzednich.

5. *Pila krzywiznowa* czyli *krzywica*, nazywana *szwaifzega* (n. *schweifsage*, fr. *scie a chantourner, scie a évider*), jest podobną do poprzednich, tylko ma błat daleko węższy, gdyż służy do wyrzynania rozmaitych krzywizn. Często bardzo błat tej piły z jednego końca zawiesza się na haczyku osadzonym w oprawie, aby go z łatwością odczepić i przez wywierconą w drzewie dziurę przesadzić można było, gdy potrzeba wyrzynać krzywizny zupełnie zamknięte: w tym razie piła taka nazywa się *krzywicą odczepną* (n. *Aushangesage*). Błat krzywicy ma zwykle 15 do 20 cali długości,  $\frac{1}{4}$  do  $\frac{5}{16}$  cala szerokości, a liczba zębów 7 do 8 na cal długości blatu wynosi. Błat ma często większą grubość przy zębach niż u grzbietu, a rozwartość zębów znacznie jest większą niż u pił poprzednich.

6. *Pila sprężynowa*, *laubzega* nazywana (n. *laubsage v. bogen-sage*, fr. *scie d'horloger*). Błat jej zrobiony jest ze sprężyn zegarkowych, u których zęby w stosownej maszynie się wybijają. Sprę-

Fig. 30.




żyny te kupują się na tuziny, są różnej wielkości, niekiedy aż do cienkości włosa dochodzą, i mają 30 do 50 zębów na cal swej długości. Oprawę ich stanowi metalowy łuk, przedstawiony na fig. 30. Błat zasuwają się przy a i b w widłowe zacięcia, i ściska się w nich śrubami, napięcie zaś jego dokonywa się za pomocą pokręcenia śruby skrzydlatej c i główki m na rękojeści osadzonej. Piłki sprężynowe używają się

do wyrzynania rozmaitych rysunków i ozdób z fornerów, przy robotach wykładanych czyli tak nazwanej inkrustacji.

7. *Pila ręczna*, z niemiecka *fukszwancem* nazywana (n. *fuchschwanz*, fr. *scie a main*), fig. 31, zastępuje u angielskich stolarzy


prawie powszechnie używane u nas powyżej opisane piły z oprawą ramową, i w rzeczy samej, z powodu swej dogodności, zasługuje na rozpowszechnienie. Nie ma ona żadnej oprawy, lecz tylko dobrze ukształconą rękojeść na jednym końcu blatu, który jest

Fig. 31.



bardzo szeroki, i zwęża się od rękojeści ku końcowi. Ta szerokość znaczna nadaje blatowi potrzebną sztywność. Nadto przy wielu tego rodzaju piłach daje się jeszcze na blicie grzbiet metalowy *b*, obejmujący całą niezębatą stronę blatu *a*, i do rękojeści *c* przytwierdzony (fig. 32). Grzbiet ten jest  $\frac{3}{4}$  do 1 cala sze-

Fig. 32.



roki, i składa się z płaskiej szyny obejmującej blat z obu stron, lub też z rurki mosiężnej zalanej ołowiem. W każdym razie, grzbiet ogranicza głębokość, do jakiej piła w drzewo wejść może: dlatego też przy głębszem rżnięciu potrzeba albo grzbiet odjąć, albo też użyć piły bez grzbietu.

Wymiary pił angielskich tego rodzaju są następujące:

| Długość blatu na 1 cal | Szerokość blatu  |                  | Liczba zębów |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                        | u osady          | z przodu         |              |
| a) piły bez grzbietu:  |                  |                  |              |
| 25 cali                | 7"               | $2\frac{3}{4}$ " | 5            |
| $10\frac{1}{2}$ "      | $3\frac{1}{4}$ " | $1\frac{1}{2}$ " | 13           |
| b) piły z grzbietem:   |                  |                  |              |
| 15 cali                | $4\frac{1}{4}$ " | 4"               | 10           |
| $12\frac{1}{2}$ "      | $3\frac{1}{2}$ " | $3\frac{1}{4}$ " | 12.          |


Zęby są postawione w ten sposób, że rzną przez popychanie, a z powrotem idą wolno.

8. *Piła otworowa* czyli *otwornica*, nazywana *szlychzegą* (n. *stichsage*, *lochsage*, fr. *scie a couteau*), używa się do wyrzynania dziur, krzywizn i wszelkich otworów, w tych przypadkach szczególnie, gdzie krzywica (szweifzega) niedogodnaby była, dla swej wielkości lub z powodu swej oprawy, np. gdy mamy wyrznąć otwór w miejscu od brzegu płaszczyzny bardzo oddalonym. W tym przypadku wierci się w danym miejscu dziura, wsadza się w nią piłę, i otwór żądanej wielkości i kształtu się wyrzyna.

Błat otwornicy, do 15 a nawet 24 cali niekiedy długi, osadzony jest w okrągłej drewnianej osadzie lub w rękojeści podobnej do tej, jaką miała piła poprzedzająca. Przy osadzie blat jest od  $\frac{1}{2}$  do  $1\frac{1}{4}$  cala szeroki, zwęża się ku końcowi stopniowo aż do ostrza, i ma 6 do 12 zębów, ku przodowi zwróconych, na 1 cal swej długości.

Ażeby blat tej piły miał potrzebną sztywność, musi on być gruby od  $\frac{1}{20}$  do  $\frac{1}{12}$  cala, i z tego powodu zęby nie mogą być rozwierane. Dla zaradzenia więc temu, iżby się piła w drzewie nie zahaczała, blat jej musi być przy zębach prawie dwa razy grubszy niż u góry.

Niektóre angielskie piły tego rodzaju są w rękojeści osadzone w ten sposób, że wysuwać je można mniej lub więcej, co często przy drobnych robotach, gdy tylko koniec piły jest potrzebny, dogodność stanowi. Figura 33 przedstawia taką piłę. Błat ma kształt *a*, i osadza się w rękojeści, z której dowolnie wystawać może. Część górna oprawy *m* jest wydrążona i śrubką do rękojeści *b* umocowana. Przez część *mn* i wzdłuż całej rękojeści idzie płaskie wydrążenie, w którym się blat piły posuwać może. W wydrążeniu płaskiej części *n* osadzona jest płatka stalowa, na którą cisną śruby w *n* osadzone, gdy zostaną przyciągnięte, i tym sposobem blat piły w żądanym położeniu utrzymują.




9. *Piła nacięciowa* czyli *zasuwnica*, *gradzega* nazywana (n. *gratsage*, fr. *scie a chevilles*), powyżej opisane piły nie dadzą się stosownie użyć, gdy potrzeba zrobić nacięcie na szerokiej płaszczyźnie, a szczególnie gdy to nacięcie ma być w środku płaszczyzny i jej brzegów nie dochodzić. W tym przypadku używa się piły kształtu fig. 34. Błat piły *a* przeszedł 7 cali długi, osadzony jest w oprawie *b*, zrobionej w ten sposób, aby ją obiema rękami chwycić można, i tylko około pół cala nad nią występuje. Zęby w liczbie ośmiu na cal długości tak są posta-

wionę, że piła rżnie, gdy ją ku sobie ciągniemy, a zatem odwrotnie jak u pił innych. Tylony koniec oprawy obejmuje się prawą

ręką, przedni zaś lewą, i tym sposobem dwiema rękami piła się prowadzi. Błat połączony jest z oprawą kilkoma śrubami, które przez nie przechodzą i muterkami się skręcają.


Fig. 34.



10. *Piła odsadzkowa z osadą* (n. *nuthsäge oder absatzsäge mit anschlag*, fr. *scie a arraser*).

Francuzcy stolarze używają tego narzędzia, aby przy czworograniastych kawałkach drzewa, robić za pomocą niego poprzeczne nacięcia ze wszystkich czterech stron, dla utworzenia czopa. Budowa tego narzędzia jest taka, że nacięcia te, przy małej uwadze, nie mogą być inne, jak tylko zupełnie prostopadłe do powierzchni drzewa. Wystawmy sobie kawałek drzewa *A* (fig. 35),

Fig. 35.



podobny do oprawy hebla bez dziury, którego dolna powierzchnia jest wyrobiona w ten sposób, że prawa jej strona *m* leży wyżej, a lewa *c* niżej. Prostopadłe do podstawy, na prawym boku narzędzia śrubuje się blat piły *s*,

którego dolny ząbiony brzeg cokolwiek niżej leży od prawej strony podstawy, i daje się dowoli podnosić i opuszczać, za pomocą śrub chwytających za podłużne wcięcia w blacie piły zrobione. Przy użyciu tego narzędzia, niższa część podstawy przykładą się bokiem do gładko oheblowanego sztorcu drzewa, na którym czop zarżnąć potrzeba, i ciągle przy poruszaniu piły do niego się przyciska. W ten sposób przekrój musi być równoległy ze sztorcem, i od niego oddalony na szerokość odfelcowanej prawej strony podstawy. Piła ta może zastąpić także miejsce hebla do wyżłabiania felców lub wpustów (nutów), w przypadku, gdy one są zbyt wąskie, lub gdy potrzeba je wyrobić w sztorcu lub w drzewie poprzecznym, w którym hebelby zadzierał. Zęby tej piły, z powodu, że ona musi być poruszana ruchem małym, zwrotnym tam i napowrót, tem się różnią od zwykłych, że do połowy długości blatu zwrócone są w jedną, od połowy zaś w drugą stronę ku sobie lub od siebie, przez co piła tam i napowrót rżnąć może.

11. *Piła odsadzkowa z osadą ruchomą* (n. *guadrirsäge*), tem się tylko różni od poprzedniej, że osada oddzielona jest od części, na której piła jest przyśrubowana, i od niej oddalać lub do

niej zbliżać się może, zachowując zawsze położenie równoległe. Może ona więc służyć do rżnięcia czopów różnej długości, głównie jednak używa się do rżnięcia fornerów na paski lub na kwadraty różnej szerokości. Gdy blat jest gruby, wtedy piła ta może służyć, równie jak poprzednia, do wyrabiania wpustów poprzecznych i sztorcowych.

b) Piły okrągłe. — Piły okrągłe albo kołowe (n. *kreissagen*, *zirkelsagen*, fr. *scie circulaire*), służą wyłącznie do rżnięcia drzewa w kierunku prostym. Sąto okrągłe stalowe piaty, których średnica zwykle od 8 do 12 cali wynosi, przyczem 5 do 7 zębów znacznie rozwartych na 1 cal obwodu piły przypada; niekiedy zaś średnica ich od 24 do 36 cali dochodzi, i w takim razie zęby rozstawione są w półcalowem oddaleniu między sobą. Piły te osadzają się na żelaznej poziomej osi, przechodzącej przez otwór w środku piły zrobiony, którato oś zakończona spiczasto, obraca się w łożach na podstawie stosownej, lub osadza się na zwyczajnej tokarni. Zwykle jednak buduje się dla pił takich podstawa z blatem, podobna do stołu ze szparą, przez którą piła nad blat wystawać może mniej lub więcej, stosownie do grubości drzewa rżniętego. Tym sposobem można piłą tą robić także w drzewie nacięcia, które nie nawskroś idą, lecz do pewnej tylko głębokości drzewa sięgają, do wycinania wpustów i t. p.

Obok piły znajduje się na stole żelazem obita lub całkiem żelazna listwa, wzdłuż której drzewo do porżnięcia przeznaczone posuwa się, i która oddalaną lub zbliżaną do piły być może prosto lub ukośnie, stosownie do tego, czy szersze lub węższe kawałki drzewa rżnąć chcemy, w tym lub owym kierunku. Piły te poruszane być mogą na sposób tokarni, przez nadeptywanie nogą deski, która porusza koło rozpędowe, połączone rzemieniem lub sznurem z boczkiem osadzonym na osi piły. Za pomocą takiego mechanizmu, może być piła okrągła, 8 cali średnicy mająca, poruszana bez uciążliwości dla robotnika, z prędkością 500 obrotów na minutę; przyczem prędkość na obwodzie wynosi  $17\frac{1}{2}$  stóp na sekundę.

Za pomocą pił okrągłych można rżnąć tylko takie drzewo, którego grubość jest mniejszą od potowy średnicy piły. Potrzebują one więcej siły od pił prostych, lecz za to rżną równo i prędko; ostrzenie ich jednak i rozwieranie zębów jest trudniejsze i więcej czasu potrzebuje, niż u pił prostych. Dla utrzymania pił większej niż 24 cale średnicy, w położeniu pionowem przy ich obrocie, potrzebne są pewnego rodzaju boczki, które piłę ścisną przed samem zagłębieniem się jej w drzewo, aby prostotę rzezu zapewnić. Piła 18 cali średnicy mająca potrzebuje zrobić 300, a piła 30 cali średnicy mająca 180 obrotów na minutę, aby

ich prędkość na obwodzie wyniosła 24 stóp na sekundę. Na każde dwie stopy obrotu piły na obwodzie, można rżnięte drzewo o 1/12 cala posunąć. Piła okrągła 28 cali średnicy mająca, urzyna w 9 cali grubym, suchym; dębowym drzewie 120 stóp kwadratowych na godzinę, i potrzebuje do tego nie więcej siły, jak rama z czterema prostymi piłami, które ledwie  $\frac{1}{10}$  części tej ilości drzewa przerznąć są w stanie. I) o przeryniania grubego drzewa niekiedy używają dwóch pił kołowych małej średnicy, z których każda do połowy drzewo przecina, jedna z dołu, druga z góry, przyczem, rozumie się, że piły te, aby sobie wzajemnie nie przeszkadzały, wprost jedna nad drugą umieszczone być nie mogą, lecz jedna z nich cokolwiek naprzód wysuniętą być musi.

c) Piły bez końca. — Piły bez końca czyli pasowe (u. *bandsagen*, *SAGEN ohne ende*), jakkolwiek już od 40 lat znane, jednak z powodu złego zastosowania nie mogły wejść w powszechniejsze użycie; dopiero na wystawie paryskiej w r. 1855 p. Perin przedstawił praktyczne zastosowanie i wielkie zalety piły tego rodzaju, i od tego czasu użycie ich bardzo się zagranicą upowszechniło. Szczególniej korzystnie zastosować się dają piły bez końca do wyrzynania drzewa podług wszelkich krzywych linii, i pod rozmaitemi kątami. Piły te, z jednej sztuki walcowane, lub też dla tańszości nitowane albo lutowane, przeprowadzają się przez dwa walece drewniane, przynajmniej dwie stopy średnicy mające, gładko otoczone, niekiedy na obwodzie blachą miedzianą obite, aby piła dokładnie przylegała, i równo na osi obracające się. Jeden z tych walców znajduje się nad stołem, na którym drzewo się kładzie; drugi zaś pod nim. Dolny obraca się za pomocą korby lub innej siły mechanicznej, a górny sama piła porusza. Górny wałek może być na osi swej przesuwany, przez co osiąga się dowolne naprężenie piły. Błat stołu może także przyjmować rozmaite nachylenie względem poziomemu, gdy chcemy przerznąć drzewo ukośnie do jego powierzchni. Stosowny przyrząd wreszcie pozwala piłę w każdym razie natychmiast zatrzymać w ruchu, i zapobiedz wypadkom w razie pęknięcia piły. Piła bez końca rżnie tak jak

i piła kołowa bez przerwy, z prędkością 70 do 80 stóp na sekundę; wymaga do poruszenia dużo siły, jednak do rżnięcia cienkiego drzewa może być za pomocą zwyczajnego koła rozpędowego poruszana.

2. **Dłuta.** — Dłuta służą w ogóle do zdejmowania części drzewa w miejscach, gdzie piłą lub heblem niedogodnie lub wcale nie możnaby się dostać, np. do wyżłabiania wszelkich otworów, gniazd na czopy, rżnięcia ozdób i t. p.


Dłuto składa się zwykle z nastalowanego żelaznego ostrza, przy dłutach zaś angielskich, w całości stalowego, dobrze zahar-



towanego i ciemno-żółto napuszczonego, z jednej strony ukośnie zeszlifowanego, a drugim końcem osadzonego w drewnianej oprawie, w jednym kierunku z niem idącej. Oprawa ta robi się zwykle sześćcio lub ośmiokątna, albo też płaska z zaokrąglonymi szerokimi stronami, ażeby mocno w rękę leżała i nie mogła się kręcić.

Wciskanie dłuta w drzewo dokonywa się dwojakim sposobem: albo wprost przez *naciskanie* ręką (*stechen*), albo przez pobijanie wielkim młotem czyli tak nazwanym *knyplem* (n. *schlagel*, *klopfel*, fr. *maillet*), fig. 36, z twardego drzewa zrobionym, co się nazywa

Fig. 30.



*dłutowaniem* czyli *sztamowaniem* (n. *stemmen*). Do tego stosuje się w części sposób osadzenia żelaza w oprawie.

Dłuta, któremi się kraje przez naciskanie, mają ostry koniec tylko, który wprost w dziurę zrobioną w oprawie się wbija; dłuta zaś przeznaczone do pobijania, muszą mieć na żelazku płaską osadkę, o którą się drewniana oprawa opiera, i która dalszemu wchodzeniu żelaza w drzewo zapobiega, przez co oprawę od rozszczepiania się chroni.

Wielkość i kształt dłut są rozmaite, stosownie do rodzaju roboty: dlatego w stolarstwie używa się znacznej ich liczby, różnej wielkości i kształtu. Kształt różny dłuta odnosi się do jego ostrza, czy ono proste jest czy krzywe; do sposobu jego zaostрения, czy jest zaostrene z jednej strony *fasetą* (n. *fasette*, fr. *biseau*), czy z obu stron, przez ścienienie stopniowe, i do położenia ostrza, prostopadłego lub ukośnego względem osi dłuta.

a) Dłuta z ostrzem prostym z jednej strony ściętem:

1. *Dłuto zwyczajne* (n. *stechbeitel*, fr. *ciseau*), fig. 37, od 1/8 do 2 1/2 cali szerokie, którego zaostrena płaszczyzna czyni z płaszczyzną dłuta kąt 18 do 24°.


2. *Dłuto gniazdowe* czyli *przysiek* (n. *lochbeitel*, fr. *bedane*), figura 38, różni się od poprzedniego swą znacznie większą gru-

bością, która jest o wiele większą od szerokości. Bywa od  $\frac{1}{16}$  do 1 cala szerokie, zaostrome pod kątem 24 do 30 stopni, i służy do wyśląbiania stępek czyli gniazd na czopy, i innych wielkich zagłębień, gdzie dla prędszej roboty, wielkie wióry naraz oddzielać potrzeba.

b) Dłuta z ostrzem prostym z obu stron ściętym.

3. Dłuto płaskie czyli rzezak, sztemajzą nazywane (n. stemmeisen, fr. fermoir), fig. 39, jest podobne zupełnie do dłuta zwyczajnego, różni się tylko od niego zaostreniem. Bywa od  $\frac{1}{2}$  do  $1\frac{1}{2}$  cala szerokie. Jako bardzo cienkie, używa się tylko do robót niewymagających wielkiego nacisku.

Fig. 40. 39. 38. 37.



4. Dłuto ukośne czyli rzezak ukośny (n. balleisen, fr. fermoir a nez rond), różni się od dłuta płaskiego tym tylko, że ostrze jego obcięte jest ukośnie do osi pod kątem 60 do 70 stopni, przez co tworzą się na rogach ostrza dwa różne kąty, które ułatwiają dostanie się dłutem w różne kątowe zagłębienia dziur, gdzie zwykle płaskie dłuto by nie dosięgło, i dlatego dłuto to niezbe-

dnem jest przy łączeniu drzewa na zakryte zęby (verdeckte zinken), o których niżej będzie mowa.

c) Dłuta z ostrzem w łuk wygiętym. — Dłuta te, służące do wyrabiania wszelkiego rodzaju wyślobień, nazywają się w ogóle pieszniami czyli z niemiecka hołajzami (n. hohleisen, fr. gouge), fig. 40. Żelazko ma kształt żłobiasty, i na końcu jest z wierzchu do środka zaostrome, a niekiedy i z oba stron. Krzywizna jego jest taka, że dłuto pionowo postavione, wszystkimi punktami, prócz zaokrąglonych rogów, drzewa dotykać powinno.

Podług tego, czy krzywizna żłobka jest mniejszą lub większą, rozróżniają te dłuta: na właściwe piesznie (hohleisen) i półpiesznie (hohlfacheisen). W angielskich fabrykach narzędzi dzielą piesznie na cztery gatunki, których nazwiska i kąt, jaki obejmuje krzywizna ich ostrza, są następujące:

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| flat . . . . .        | kąt 25 do 45 stopni      |
| middlesweep . . . . . | „ 70 „ 90 „              |
| scribing . . . . .    | „ 100 „ 130 „            |
| fluting . . . . .     | „ 150 „ 180 „ (półkole). |

Szerokość pieszni wynosi od  $\frac{1}{8}$  do  $2\frac{1}{2}$  cali.

Z każdego z powyżej opisanych gatunków dłut, potrzebny jest do roboty cały dobór (n. satz, fr. complet), który przy:


|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| dłutach zwyczajnych stanowi ..... | 12 do 18 sztuk |
| przysiekach                       | 6 „ 8 „        |
| rzezakach                         | 4 „ 8 „        |
| rzezakach ukośnych                | 2 „ 4 „        |
| pieszniach                        | 6 „ 12 „       |

różnej stopniowanej wielkości.

3. **Świdry.** — Świdry drewnne używają się głównie dwojakiego gatunku: albo opatrzone są ukośnie na boki idącymi ostrzami, które drzewo na *obwodzie* dziury stopniowo zdzierają, w miarę zagłębiania się świdra, i wtedy są okrągłe; albo też na końcu świdra znajduje się łopatkowate ostrze, które zdziera drzewo z *dna* dziury, i dla nich kształt jest obojętny. Dobre świdry muszą krajać na podobieństwo noża, i gładkie, ciągłe, nie zaś pokręcone i na proch starte, wióry wydawać.

Dobre świdry nietyle powinny odznaczać się twardością, ile ostrością i właściwem położeniem ostrza: co poznać można po tem, że dobry świder, nawet przy prędkiej robocie, bardzo mało się zagrzeje. Dla łatwiejszego wchodzenia w drzewo, często świdry mają na końcu śrubę, która w drzewo się wkręca i świder wciąga; nie potrzebują zatem zbytniego naciskania ręką.

Fig. 41.



Ruch obrotowy świdra przy wierceniu, nadaje się mu albo ręcznie, albo na tokarni: w pierwszym razie zawsze obraca się świder, w drugim zaś świder albo drzewo. Wiercenie ręczne odbywa się albo przez bezpośrednie kręcenie świdra ręką, albo za pomocą *korby* (*n. winde, brustleier*, fr. *vilbrequin*), w którą świder się kładzie).


Fig. 41 przedstawia taką korbę z osadzonym w nią *łopieniem* czyli świdrem łyżkowym *b*. Dziura *a*, w którą się świder kładzie, jest zwykle kwadratowa, u góry zwężona, i opatrzona śrubą dla umocowania świdra. Niekiedy świdry osadzone są w drewnianej oprawie, która się w otwór korby *a* wsadza, i za pomocą sprężyny w nim utrzymuje; lecz w ten sposób osadzone świdry z czasem się obruszają i tracą pionowy kierunek. Przy wierceniu korbą, prawą ręką obraca się łuk korby *c*, lewą zaś przyciska się jej głowa *d*.

Z rozmaitych rodzajów świdrów, następne są powszechnie przez stolarzy używane:

a) Świdry łyżkowe czyli łopienie (n. *loffelbohrer*, it. *vrille a cuiller*), od 4 do 6 cali długie, zwykle w oprawie drewnianej, która szczelnie w otwór korby wchodzi. Świdry te zbierają, drzewo na obwodzie dziury, i zakończone są zwykle kilkoma skrętami śruby, coraz zmniejszającymi się i kończącymi się ostrzem, które zagłębienie świdra w drzewo ułatwiają.

b) Świdry odśrodkowe, odśrodkowce, centrum-borami pospolicie nazywane (n. *centrumborher*, fr. *meche anglaise*), są najczęściej używane; zwykle w oprawie drewnianej do osadzania w korbie. Angielskie świdry tego rodzaju, które przedstawia fig. 42, są gładkie, w środku swej szerokości opatrzone trój lub czworokątnym ostrzem *d*, które zagłębiając się, prowadzi świder i w jednym ciągle położeniu utrzymuje, przez co dziura

Fig. 42. Fig. 43.



zupełnie okrągłą się robi. Na jednym brzegu ostrza znajduje się ząb *c*, który obwód koła na drzewie wyrzyna; na drugim zaś brzegu łopatka *b*, która narżnięte drzewo z koła wybiera w postaci wiórów. Dziura takim świdrem zrobiona, jest gładszą od dziury wywierconej świdrem wszelkiego innego rodzaju. Świdry odśrodkowe z niemieckich fabryk nie mają zęba narzynającego, lecz tylko z każdej strony łopatkę; dlatego też dziury niemi zrobione nie są tak gładkie. Wrazie, gdy dziura ma być tylko do pewnej głębokości wierconą, a nie na wylot, przedstawiają świdry tego rodzaju jeszcze tę wyższość nad innymi, że dno dziury niemi zrobionej zawsze jest gładkie i równe, przy innych zaś świdrach zawsze nierówne i powyrywane. Odśrodkowce bywają różnej wielkości, od  $\frac{1}{4}$

do 1 cala szerokie, rzadko większe, gdyż korbą ręczną trudno jest większe dziury wiercić. Fig. 43 przedstawia świder tego rodzaju rozsuwany, mogący być użyty do wiercenia dziur różnej średnicy. Część *a*, która się w oprawie lub wprost w korbie osadza, jest u dołu cokolwiek zagiętą, i ma ostrze *d*; ruchoma zaś część *b* porusza się u góry na śrubie, i ma narzynający ząb *c* z łopatką, który w rozmaitej odległości od środka *d*, stosownie do promienia dziury, ustawić można. Świdry te jednak dotąd w powszechne użycie nie weszły. Cały dobór świdrów odśrodkowych zwyczajnych, stanowi zwykle sztuk dwanaście.

c) Świdry śrubowe czyli ślimakowe, krętakami nazywane (n. *schraubenbohrer* v. *schneckenbohrer*, fr. *les tarières*), mające koniec w krótszy lub dłuższy skręt śrubowy zwinięty;

mniejsze używają się z oprawą do korby, większe zaś z poprzecznym drążkiem, przetkniętym przez ucho na końcu drąga świdrowego zrobione, za pomocą którego świder w drzewie się obraca. W Anglii bardzo upowszechnione świdry tego rodzaju, mają ostrze zwinięte w śrubę czworokątną o pojedynczym lub podwójnym skręcie. Odznaczają się one w ogóle tem, że z małym nacięciem siły wiercą dobrze, prędko i dokładnie, szczególnie w drzewie poprzecznem. Prócz tego mają tę zaletę, że wióry z nich same przez śrubę do góry się wznoszą i z dziury wypadają; nie potrzeba więc podczas roboty świdra z dziury wyjmować i czyścić, przyczem wiele czasu się oszczędza. Krętaki używane są różnej wielkości do wiercenia dziur, od  $\frac{1}{2}$  do 2 cali średnicy.

d) Świderek gwoździowy (n. *nagelbohrer*, fr. *la vrille*), używają się do wiercenia małych dziurek, w które gwoździe się wbijają, aby drzewa nie rozłupywały. Ze względu na budowę swego ostrza, należą zwykle do świdrów śrubowych. Fig. 44 przedstawia tego rodzaju świderek z rączką.

Fig. 44.



Zagranicą do wiercenia dziur, szczególnie w większych fabrykach, używają stosownych maszyn czyli tak zwanych *wiercarni* (n. *bohrmaschinen*, fr. *machines a percer*), których użytek głównie na tem polega, że świder posiada w nich obrót daleko szybszy, aniżeli przy poruszaniu ręcznym. Do maszyn tych zastosować można świdry różnego kształtu i wielkości: łyżkowe, odśrodkowe lub też śrubowe.

Prócz świdrów właściwych, używane są jeszcze w stolarstwie tak nazwane *rozwierczacze*, z niemiecka *aufraiborami* zwane (n. *aufreibeborher*), to jest tępe świdry kształtu łopatkowego, czworograniastego lub stożkowego, służące do rozwiercania dziur w drzewie, a szczególnie w metalu, głównie przy zapuszczaniu łbów śrub żelaznych i t. p., które jednak właściwie do narzędzi stolarskich nie należą.

#### D. NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DO WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI DRZEWA (a corroyer le bois).

Do tego rodzaju narzędzi należą:

1. Heble, które tem są przy obrabianiu drzewa, czem pilniki przy obrabianiu metali;
2. Pilniki i raszple, służące do wyrównywania powierzchni krzywych, podwójnej krzywości.

1. **Heble.**— Każdy hebel czyli strug (n. *hotel*, fr. *outil a fut*), jakiegokolwiek rodzaju, składa się z drewnianej *oprawy a* (fig. 45) (n. *hobelkasten*, fr. *fut*), *żelaza c* (n. *hobelesen*, fr. *fer*), i *klina d* (n. *keil*, fr. *coin*). Oprawę stanowi zwykle czworograniasty kawałek drzewa twardego, najczęściej grabowego, którego dolna powierzchnia, nazywana *podeszwą* (n. *die Sohle*, fr. *semelle*), po danym przedmiocie się posuwa, i stosownie do rodzaju hebla rozmaicie jest ukształconą, płasko lub krzywo. Podeszwa często bywa obłożoną cienką płatką z twardego drzewa, jak np. bukszpan lub gwajak, albo metalu, jak np. mosiądz, albo też tylko w bliskości żelaza wpuszczony jest w nią kawałek twardego drzewa, metalu lub kości, aby nie tak prędko się zdzierała.

U niektórych gatunków hebli z przodu oprawy wprawiony jest wystający kawałek drzewa *e* (fig. 45), nazywany *nosem*, dla dogodnego trzymania i prowadzenia hebla; u większych zaś hebli z tyłu żelaza znajduje się obrączkowa rękojeść (fig. 49), do tegoż samego celu służąca.

Żelazo przechodzi przez oprawę dziurą klinową *b* (n. *keilloch*, fr. *lumiere*), w bliskości środka oprawy wyrobioną, w której zwykle klinem się zabija, dla utrzymania w żądanem położeniu.

Sztuczne przyrządy, które pozwalają na dowolne zmienianie pochyłości żelaza w dziurze klinowej, i utrzymują je w danem położeniu, rzadko są u nas używane; w Anglii jednak i we Francyi dość często widzieć je można pod nazwiskiem hebli sztucznych (n. *kunsthobel*). Dawniej używano do hebli opraw żelaznych, które, jako do użytku na drzewie zaciężkie, obecnie już tylko przy heblach do heblowania metalów służących, i przy niektórych heblach sztucznych się trafiają.

Żelazo hebla swym ostro zakończonym brzegiem wystaje nieco nad oprawę, i odcina przy posuwaniu hebla po drzewie mniej lub więcej długie i grube wióry. Żelazo hebla rzadko w całości jest stalowe, i to tylko u hebli angielskich; zwykle zaś zrobione jest z dwóch spojonych z sobą blach żelaza i stali, i tak zaostrzone, że ostrze na stronic stali się znajduje.

Działanie żelaza w heblu porównać można z nożem; oprawa zaś ma na celu utrzymać ostrze zawsze w jednym położeniu, i zapobiedz zbytniemu jego wchodzeniu w drzewo. Z małym wyjątkiem żelazo tak jest zawsze osadzone w oprawie, że zacięcie czyli faza obróconą jest zawsze ku tyłowi hebla.

Nachylenie żelaza najczęściej jest takie, że czyni ono względem podeszwy kąt 45 stopni wynoszący; w wielu jednak przypadkach, o których niżej będzie mowa, nachylenie to zbliża się więcej do pionu, i wtedy żelazo działa więcej skrobiąc aniżeli krając, przyczem mniej się w drzewo zagłębia, wygładzając więcej, i nie

zadziera tak bardzo często trafiające się w drzewie włókna pokręcone i sękowate.

Dobry i lekki pociąg hebla i uniknienie zadzierów, zależą głównie od stosownego pochylenia żelaza w oprawie i od dobrze zaciętego ostrza. Doświadczenie nauczyło, iż im żelazo jest więcej pochylone ku podeszwie, tem łatwiej i lżej hebluje, lecz za to więcej zadziera; że do heblowania drzew miękkich potrzeba hebla z żelazem więcej ku podeszwie pochylonem, aniżeli do heblowania drzew twardych, i że to nachylenie zmieniać się musi stosownie do rodzaju hebla. Stosowne więc nachylenie żelaza dla każdego rodzaju hebli, przy ich opisie podamy. Wspomnieć tu tylko można, że heble do heblowania metali i drzewa służące, mają zwykle średnio następujące nachylenie żelaza względem podeszwy:

|                              |     |                                 |
|------------------------------|-----|---------------------------------|
| Heble do heblowania cyny ... | 90° | , czyli że żelazo jest pionowe; |
| „ „ żelaza .....             | 85° |                                 |
| „ „ kości i rogu .....       | 70° |                                 |
| „ „ twardego drzewa .....    | 60° |                                 |
| „ „ miękkiego drzewa .....   | 45° |                                 |

Ażeby żelazo nie tak łatwo zadzierało włókna, co szczególnie przy heblowaniu drzewa zadzierzystego się zdarza, przydaje się na żelazie druga żelazna płyta, przez co ono przybiera nazwę żelaza podwójnego (n. *doppelseisen*, fr. *double fer*), i tem się od zwykłego żelaza różni, że przednią do drzewa obróconą płaszczyznę jego przykryta jest żelazną pokrywą (*deckel*), która sięga aż blisko ostrza żelaza, i ztąd na wewnątrz się zakrzywia, czyniąc z powierzchnią przednią żelaza heblowego kąt rozwarty. Żelazo podwójne jest koniecznym potrzebem przy heblowaniu ostatecznym robót z drzewa twardego, ścisłego, skręcone włókna mającego, sękowatego lub mazerowego. Pokrywa musi być urządzoną do przesuwania na żelazie, i nastawia się na niem od ręki, lub co lepiej, za pomocą śruby, mniej więcej wedle potrzeby ku ostrzu żelaza, tak, że ono często ledwie na grubość włosa występuje nad płytą.

Probowano nadać żelazu hebla ścięcie z dwóch stron, jak to przy dłutach płaskich widzieliśmy, dla zastąpienia pokrywy, lecz nie ze zbyt pomyślnym skutkiem.

Heble podzielić można na następujące główne rodzaje:

- a) Heble służące do wyrównywania i wyrabiania powierzchni płaskich;
- b) Heble służące do wyrabiania powierzchni krzywych i wszelkich części gźemsów;
- c) Heble służące do wyrabiania rozmaitych połączeń, przy łączeniu części drzewa z sobą.

a) Heble służące do wyrównywania powierzchni płaskich.

Do tego rodzaju hebli należą:

1. *Drapacz* czyli *skrobacz*, pospolicie *schrubhubel* nazywany (n. *schrobhobel* v. *schurfhobel*, fr. *riflard*), który służy do oskrobania surowej deski z grubego; przyczem idzie więcej o przyspieszenie roboty, przez zdzieranie grubych wiórów, aniżeli o wyrównanie powierzchni drzewa. Oprawa tego hebla ma u podeszwy 10 do 11 cali długości, żelazo  $1\frac{1}{2}$  do 2 cali szerokości, z ostrzeni znacznie wypukłym, podług figury 46.

Fig. 45.





Fig. 47. Fig. 40.



Odmianą tego hebla jest *póldrapacz* (n. *der grobe Schlichthobel*), z żelazem nieco mniej wypukłym, stanowiący przejście do następnego.

2. *Równiacz*, *schlud*, *sklut*, *gładzidło* (fig. 45), nazywany z niemiecka *szlichthubel* (n. *schlichthobel*, fr. *rabot*), bywa zwykle 11 do 12 cali długi przy podeszwie, 2 do  $2\frac{1}{2}$  cali szeroki, z żelazem zupełnie prosto zaostrzonym, podług figury 47.


Heble angielskie tego rodzaju mają oprawę stosunkowo wyższą i krótszą od oprawy hebli u nas używanych, od spodu wygiętą i bez nosa. Takim heblem stolarze angielscy rozpoczynają robotę, gdyż drapacza nie używają wcale.

Ażeby pochylenie żelaza w równiaczu pojedynczym praktycznie wyznaczyć, używa się następującego sposobu: Linia *Ab*, prostopadła do podstawy hebla (fig. 48 A), dzieli się na trzy równe części, i wyznaczwszy na skrajnych częściach tej linii trójkąty równoboczne, najlepiej za pomocą łuków, łączy się ich wierzchołki 3 i 4 linią prostą *ca*, która wskaże pochylenie ściany w dziurze klinowej hebla, na której żelazo spoczywa. Pochylenie to jest mniejsze od pochylenia żelaza w heblu poprzednim.



Gdy zamiast pojedynczego żelaza, wstawimy w oprawę równiacza żelazo z pokrywą czyli dubeltowe, powstanie ztąd równiacz czyli schład dubeltowy, zwany pospolicie *dubelthubel* (n. *doppelhobel*, fr. *rabot a double* Jer), którego żelazo pochylone być

Fig. 48.



powinno więcej ku podstawie, aniżeli żelazo hebla pojedynczego, a sposób wyznaczenia tego pochylenia jest następujący: linią prostą *b* (fig. 48 B) dzieli się od 1 do 2 na dwanaście równych części, potem przenosi się dziesięć z tych czę-


ści na linię podstawy od 1 do 3, i łączy punkt 3 z punktem 2 linią *a*, która wskaże pochylenie żelaza.

Pokrywa śrubuje się zwykle z żelazem krótką śrubą, i z niem razem za pomocą klina w dziurze klinowej się umacnia. Niekiedy jednak używa się innego sposobu, mniej, praktycznego, który polega na tem, że w dziurze klinowej osadzony jest stałe poprzeczny kawałek drzewa, do którego przyśrubowana jest metalowa piata. Pokrywa połączona jest z tą płytą śrubami w ten sposób, że się na niej posuwać może, a klin drewniany, wbity pomiędzy żelazo i pokrywę, ściska je z sobą u dołu.

Heble powyżej opisane służą zwykle tylko do heblowania małych płaszczyzn, lub też dla łatwiejszej za pomocą nich roboty, używają się do wyrobienia powierzchni drzewa do pewnego tylko stopnia; gdy zaś idzie o jej ostateczne wyrównanie, wtedy służy hebel większej długości, tak nazwany:

3. *Spuszcz, spusk* czyli *rubanek* (n. *rauhbank*, fr. *varlope*), fig. 49. Pochylenie żelaza jest w nim takie same jak w równiaku,

Fig. 49.



długość oprawy wynosi 2 do  $2\frac{1}{2}$  stóp, szerokość cale, wysokość  $3\frac{1}{4}$  do  $4^{\text{ch}}$  cali, która na końcach hebla zwykle o  $\frac{3}{4}$  cala się zmniejsza. Grubość żelaza w tym heblu dochodzi do 2 linii, szerokość zaś jego powinna być o  $\frac{1}{3}$  część cala

mniejszą od szerokości oprawy, a dziura przed żelazem musi mieć dobre pół linii szerokości, aby przez nią wióry z łatwością przejść mogły.

Spuszcz z żelazem podwójnym nazywa się *dubeltowym* (n. *doppelrauhbank*, fr. *varlope a double Jer*), i do niego stosuje się wszystko to, cośmy o dubeltowym równiaczu powiedzieli.

Zagranicą powszechnie używany jest nadto tak zwany *pół-spuszcz* czyli *mały spuszcz* (n. *kleine* albo *halbe rauhbank*, fr. *demi-varlope*), z oprawą 18 do 20 cali długą,  $2\frac{1}{4}$  cala szeroką,  $2\frac{3}{4}$  cala wysoką i żelazem  $1\frac{1}{2}$  do  $1\frac{3}{4}$  cali szerokiem. Hebel ten często ma w sobie osadzone żelazo wypukłe, podobne zupełnie do żelaza w drapaczu, i służy do przygotowanego wyrównywania wielkich płaszczyzn. Żelazo jego jest więcej pochylone od żelaza




Fig. 50.

w spuszczu zwyczajnym, a pochyłość tę, która służyć może także dla drapacza, wyznacza się następującym sposobem. W miejscu, w którym ma być wycięcie, na boku hebla prowadzi się linia prostopadła do brzegu podeszwy hebla (fig. 50), na niej zakreśla się koło dowolnej wielkości, i dzieli jego średnicę w kierunku prostopadłej na trzy równoczęści; potem


jedną z tych części odcina się na obwodzie koła od 1 do a i od 4 do b. Linia *ab*, łącząca punkta odcięte, wskaże stosowne pochylenie żelaza. To wykreślenie posłużyć także może przy heblu do wyrabiania wpustów.

Jeszcze większy od spuszczu, a zarazem największy ze wszystkich stolarskich hebli, jest:

4. *Spajacz* (n. *fugebank*, ang. *jointer*), który służy do oheblowywania prostego kątów długich desek, gdy je w szerokie płaszczyzny spoić czyli sfugować potrzeba. Często jest to tylko zwyczajny spuszcz, do trzech stóp długości w oprawie mający; właściwy jednak spajacz tem się odznacza, że jest przez dwóch robotników prowadzony, i dlatego z przodu ma z obu stron rękojeści, za które jeden robotnik ciągnie, gdy drugi z tyłu hebel popycha. Prócz tego, na obu brzegach podeszwy spajacza zwykle umocowane są wązkie i cienkie listewki, posuwające się po kątach dwóch doskonale zrównanych desek, pomiędzy którymi deska heblowana jest umocowaną, i które służą do utrzymania hebla zawsze w jednym poziomem położeniu.

5. *Kątnik* czyli *gzymshubel* (n. *simshobel*, fr. *guillaume*), figura 51, służy do wyrabiania kątów dwóch jakichkolwiek płaszczyzn przecinających się z sobą. Oprawa jego jest 10 do 12 cali długą,  $1\frac{1}{2}$  do  $1\frac{1}{2}$  cala szeroką, i tak zrobioną, że żelazo *b* u dołu prze-


chodzi przez całą szerokość oprawy a, która nie ma wcale drzewa z boków, a przez co żelazo dosięgnąć może aż do samego prze-



szczególniej robotach z drzewa twardego, kruchego i mazerowego.

Odmianami zwykłego kątnika są:

a) Kątnik z żelazem ukośnem (fig. 52), który się używa do drzewa poprzecznego lub sztorcowego, ażeby nie zadzierał. Po-




chyłość jego żelaza wynosi, tak jak w kątniku zwyyczajnym, względem podstawy kąt  $45^\circ$ . Wióry wychodzą z hebla tego przez otwór *i* z boku oprawy. Dla ochronienia kantów oprawy od wytarcia, zasuwa się napoprzek podeszwy trzy lub cztery kawałki twardego drzewa, np. gwajaku, *a, a* (fig. 52), równo z bokami oprawy, albo też wąskie listewki z takiegoż drzewa przyklejają się na rogach podeszwy.

b) Kątnik felcowy czyli felcownik (*n. falzhobel*, fr. *feuilleret*), fig. 53, który tem się tylko różni od kątnika zwyyczajnego, że wzdłuż jednego brzegu podeszwy ma umocowaną listwę na dół wystającą czyli *osadę* (*n. backen, anschlag*, fr. *joue*), która służy do tego, aby hebel zawsze prosto i równo wzdłuż drzewa prowadzić można. Oprawa jego *a* ma do 15 cali długości,  $3\frac{1}{2}$  cala wysokości i 1 cal grubości; osada wyskakuje 3 do 4 linii nad podeszwę. Hebel ten służy do wyrabiania felców u drzwi, okien, mebli i t. p. Niekiedy u hebli tego rodzaju dodaje się drugie wązkie żelazko *d* (fig. 53), klinem *e* umocowane, którą do tego służy, aby włókna drzewa naciąć równolegle od brzegu deski w kierunku

pionowym, dla zrobienia równiejszego felcu, zanim żelazo *b* je zdejmie i podniesie. Bez tego dodatkowego żelaza fellek gładkim

Fig. 53.



być nie może. Żelazo *b* ma najczęściej ukośne położenie, aby na drzewie poprzecznym i sztorcowym także użyć się dało. Do regulowania głębokości felców służy ruchoma platka, śrubą kierowana. Zamiast drugiego żelaza, często na

boku hebla osadza się kawałek piły, która fellek z boku narzyna.

c) Kątnik odsadzkowy (n. *wangenhobel*) używa się tam, gdzie z powodu braku miejsca nie można użyć kątnika zwyczajnego, np. gdy potrzeba przyheblować boczne ściany prostokątnego wyżłobienia. Oprawa jego jest szersza u podeszwy niż u góry, gdzie się zwęża, tworząc dwie odsadzki (n. *absdtze, wangen*). Żelazo tego hebla ma ostrze szerokie tak, jak jest szeroka oprawa. Szerokość ta w środku się zmniejsza, a przy końcu zamienia się na wąski pasek. Ukośny kątnik odsadzkowy, jak zwykle, różni się tylko od poprzedniego ukośnem położeniem żelaza i klina, i używa się do wyrabiania drzewa poprzecznego i sztorcowego.

cl) Kątnik platkowy (n. *plattbank*), używa się do wyrabiania ukośnie pochyłych płatek naokoło wypełnień (filungów) drzwiowych, ściennych i t. p. Za pomocą niego wyrabia się odrazu wysokość zagłębienia piaty, jej szerokość i spadek. Podeszwa tego hebla ma z jednej strony wystającą listewkę czyli osadę, jest pochyłą podług pochyłości, jaką ma mieć heblowana piata; z drugiego zaś boku odfelcowana jest o tyle, ile wynosi zagłębienie piaty otaczającej wypełnienie, któreto zagłębienie niekiedy jest podwójne.

6. Zębacz (n. *zahnobel*, fr. *rabot a dents*) odróżnia się od wszystkich innych hebli głównie tem, że jego bardzo mało pochyłone ku podeszwie żelazo ma ostrze nie gładkie, lecz drobno ząbkowane. Używa się do nadawania równej chropowatości powierzchni drzewa przy sklejaniu tegoż, lub też do heblowania drzew bardzo twardych i zadzierzystych, które się potem schludem czyli równiaczem dubeltowym wygładzają. Pierwszy przypadek użycia tego hebla ma miejsce głównie przy fornerowaniu; w drugim przy-

padku zaś unika się zadzierania nawet przy drzewach najbardziej do tego skłonnych. Hebel ten nie wydaje wiórów, lecz zamienia drzewo prawie na proch.

b) Heble służące do wyrabiania powierzchni krzywych i wszelkich części gzemśów.

Do hebli tego rodzaju, które służą do wyrabiania powierzchni krzywych, szczególniej wklęsłych, bo powierzchnie wypukłe, zwłaszcza większe, heblami prostymi obrabiać można, należą:

1. *Krzywak*, nazywany pospolicie *szyfhublem* (n. *schiffhubel*, fr. *rabot cintre*), którego podeszwa w kierunku długości jest w łuk wygięta, w kierunku zaś szerokości jest prosta. W takiej oprawie osadza się żelazo pojedyncze lub podwójne, proste lub okrągłe, gładkie lub zębate, stosownie do potrzeby. Do heblowania różnych powierzchni wklęsłych, potrzebne są heble z podeszwą mniej lub więcej wypukłą, bowiem krzywizna podeszwy, choć nie zupełnie ma być taką samą, jednak zawsze powinna się zbliżać do krzywizny heblowanej, aby hebel z drzewem w znacznej części się stykał.

Nowe angielskie heble tego rodzaju są tak urządzone, że jednym heblem powierzchnie wklęsłe różnej krzywizny heblować można. Na przednim końcu oprawy hebla dodany jest żelazny przyrząd, który podnosić, opuszczać i w każdym położeniu śrubą umocować można. Na przyrządzie tym hebel przy heblowaniu na drzewie z jednego końca się opiera, z drugiego zaś końca styka się z drzewem podeszwą. Im mniejszą jest krzywizna drzewa, tem więcej wysuwa się wspomniona żelazna podstawka, przez co osiąga się ten sam skutek, jak gdyby podeszwa hebla miała mniejszą krzywiznę.

Do wyrabiania falców na powierzchniach wklęsłych służy kątnik krzywy, który tem się tylko różni od kątnika zwykłego, że podeszwa jego wypukło jest zakrzywioną.

Do wyrabiania długich wyźłobień o małej średnicy, które z powodu kierunku włókien, napoprzek krzywakiem wyrobić się nie dadzą, używa się:

2. *Hebel okrągły* czyli *kregadło* (n. *rundhubel*, fr. *rabot rond*), z prostą na długość lecz w szerokości zaokrągloną podeszwą; zresztą zupełnie do zwykłego równiacza podobny, tylko że ostrze żelaza podług kształtu podeszwy jest wygięte. W tym przypadku także krzywizna podeszwy hebla, powinna być większą od krzywizny drzewa heblowanego.

Do wyrabiania członków gzemśowań architektonicznych czyli krajników, nazywanych pospolicie *kielunkami* (n. *kehlungen*, fr. *moulures*), potrzebny jest dobór rozmaitych hebli, zwanych ogólnie heblami *krajnikowymi* albo *kelhublami* (n. *kehlhubel*, *kehlzeug*,

fr. *rabots a moulures*). Przy meblach często znajdują się całkowite gźemsowania, wiele innych wyrobów, jak np. drzwi, okna, ozdabia się zwykle rozmaitemi listewkami, z pojedynczych lub z kilku razem członków architektonicznych składającemi się, znanemi pod nazwiskiem *otoczyn* czyli *kęsztosów* (n. *kchlstoss*): dlatego przedewszystkiem potrzebną jest znajomość pojedynczych członków architektonicznych, z których wszystkie krajniki się składają. Członki te są:

1. Plata albo listewka (n. *platte*, *plattchen*, fr. *bandelette*, *listel*, *fillet*, *plateband*), fig. 54 a, fig. 55 a, fig. 58 a.

Fig. 54




Fig. 55.




Fig. 56.



Fig. 57.



Fig. 58.




Fig. 59.




Fig. 60.




Fig. 61





Fig. 62



Fig. 63.



2. Wałek albo walczyk (n. *rundstab*, fr. *boudin*, *baguette*), fig. 54 b, fig. 55 b.
3. Półwałek, półwalczyk (n. *viertelstab*, wulst, fr. *quart de rond*), fig. 55 c, fig. 56.
4. Żłobek (n. *hohlkehle*, *anlauf*, fr. *gorge*, *nacelle*, *cavet*), kształt odwrotny wałkowi.
5. Półżłobek (n. *viertelhohlkehle*, fr. *conge*), fig. 57 i 58.
6. Żłobek zgnieciony, wklęsłość albo cyga (n. *auskehlung* v. *cinziehung*, fr. *scotie*), fig. 59 i 60.

Wykreślenie ich wskazują figury. Wklęsłość na fig. 59 wykreśliła się z dwóch punktów, stawiając nóżkę cyrkla, jako w środku, w punkcie 1, a następnie w punkcie 2; wklęsłość zaś na fig. 60 składa się z trzech łuków, zakreślonych z punktów 1, 2 i 3, których położenie względem siebie może być rozmaite, i zależy od kształtu, jaki krojowi temu nadać chcemy, aby był piękny i odpowiedni do innych krojów w związku z nim będących.


7. Gruszec (n. *verkehrter karnies*, *sturzinne*, fr. *talon renver*), fig. 61.

8. Piętka (n. *karnies*, fr. *talon*), fig. 62 i 63.

Piętka i gruszec nazywane są pospolicie karnesami (u. *karnies*, fr. *doucine* v. *bouvement*), i wykreślają się odręcznie podług figury 62 (*doucine a tarabiscot*), lub też cyrkiem z dwóch punktów 1 i 2, podług fig. 61 i 63.

U wielkich gźemsów wyrabia się każdy członek osobno, i potem wszystkie z sobą się łączą; przy małych zaś krajnikach wyrabiają się członki po kilka razem. Potrzebne więc są heble kraj-

Fig. 64.



nikowe do wyrabiania każdego z tych członków pojedynczo, i w rozmaitem ich między sobą połączeniu: dlatego też stolarz musi sobie przy każdej prawie robocie tego rodzaju nowy hebel i żelazo do niego przygotować, któreby od-

powiadały wielkości i kształtowi gźemsowania.

Nie będąc w stanie wyliczyć nawet wszystkich hebli tego rodzaju, których ilość może być nieograniczoną, opiszemy tu tylko

ważniejszo z nich, jako najczęściej będące w użyciu, a mianowicie: hebel karnesowy, wałkowiec i żłobkowiec.

3. *Hebel karnesowy* czyli *karnes* (n. *gesimshobel*, *karnieshobel*), przedstawia fig. 64 w widoku perspektywicznym, a fig. 65 jego

Fig. 66.

Fig. 68.

Fig. 65.

Fig. 67.



żelazo, które z powodu, że jest u dołu szersze od dziury klinowej hebla, musi być w oprawę z pod spodu wsadzane.

4. *Wałkowiec* (n. *stab-hobel*, fr. *rabot mouchette*), a raczej *półwałkowiec*, przedstawia z przodu fig. 66, a żelazo wałkowca fig. 67. Oprawa tego hebla jest

u dołu i u góry grubsza niż w środku. W górnej grubszej części znajduje się dziura, w której żelazo umacnia się jak zwykle za pomocą klina. Żelazo to jest z prawej strony hebla zupełnie otwarte, i leży w ukośnej szparze w oprawie zrobionej. Kształt podeszwy hebla odpowiada krzywizną ostrza żelaza; prócz tego ma ona z lewej strony wyskakującą listewkę czyli osadę, która przy prowadzeniu hebla wzdłuż, brzegu drzewa się posuwa.

Fig. 68 przedstawia hebel zupełnie tak jak poprzedni zbudowany, służący do wyrabiania walczyka w połączeniu ze żłobkiem.

5. *Żłobkowiec* (n. *hohikehlhobel*), ma oprawę zupełnie taką samą jak wałkowiec, i tem się tylko od niego różni, że krzywizna żelaza i podeszwy jest wypukłą, i że u podeszwy nie ma wyskakującej osady.

W ogóle żłobkowce powinny odpowiadać wałkowcom, i zwykle się parami znajdują, odpowiedniej wielkości i kształtu, w różnej wielkości, z  $\frac{1}{4}$  do  $2\frac{1}{2}$  cala szerokiem żelazem.

Zwykle żelaza do hebli tego rodzaju nie są hartowane, lub bardzo słabo, aby się pilnikiem łatwiej wypilować i naostrzyć dały. Lepsze jednak pod względem trwałości i ostrości są takie żelaza, które po wypilowaniu są zahartowane, żółto napuszczone, a potem ręcznym kamieniem szlifierskim naostrzone.

Do wyrabiania listew z członkami gżemsowemi, czyli listew krajnikowych, zamiast hebli osobnych, w nowszych czasach zastosowano z korzyścią użycie żelaza *formowego* (n. *zieheisen*), za pomocą którego można im łatwiej i prędzej kształt żądany nadawać.

W najprostszym kształcie, przyrząd do tego służący składa się z płatki stalowej hartowanej, około  $\frac{1}{8}$  cala grubej, do 10 cali długiej i do 3 cali szerokiej, która na swych brzegach ma wycię-



cia odpowiadająco rozmaitym krojom listew krajkowych. Wycięcia te rozszerzają się z jednej strony naksztalt fazy, z drugiej zaś strony tworzą ostre krawędzie.

Przy użyciu tego narzędzia płatka stalowa zasuwa się na kant, wycięciami na dół, w niewzruszenie do blatu przyśrubowaną osadę żelazną, w ten sposób zrobioną, że w niej za pomocą śruby cisnącej na sztabkę, na dół i do góry poruszaną i za pomocą dwóch śrub w żądanem położeniu umocowaną być może. Osadzwszy płatkę w osadzie, w stosownej wysokości, wsadzają się w jej odpowiednie wycięcia listewki, które mamy wyrobić, już w pewnym stopniu heblem, pilnikiem lub nożem przygotowane, i przeciągają się przez otwór platy za pomocą drewnianych lub żelaznych cęgów; przyczem ostre brzegi żelazka oskrobują z listewki niepotrzebne wypukłości, zbliżając jej powierzchnię do kształtu żądanego. Przeciągnąwszy listewkę raz, opuszcza się stalowa płatka cokolwiek niżej, i powtórnie listewka się przeciąga: co powtarzać należy dopóty, dopóki, po wielokrotnem przeciąganiu i stopniowem znizaniu żelaza skrobiącego, listewka nie nabierze żądanej formy. Cęgi drewniane, w które się listewka przy przeciąganiu osadza, posuwają się pomiędzy listwami umocowanymi na blacie, i składają się z dwóch części, pomiędzy które listewka się wkłada i śrubami ściska; w dolnej ich części osadzone są z obu stron rękojeści, za które ciągnąć można. Prócz powyżejopisanego przyrządu do ciągnięcia listew krajkowych, w większych zakładach używają stosownej maszyny, która zupełnie jest podobną do maszyny do ciągnięcia drutu służącej.


c) Heble służące do wyrabiania rozmaitych połączeń drewnnych.

Do tego rodzaju hebli należą:

1. *Wpustnik* czyli *nuthubel* (n. *nuthobel* v. *spundhobel*, fr. *bouvet d'assemblage*), fig. 69. Hebel ten, jak nazwisko wskazuje, służy do wyrabiania na drzewie wpustów czyli nutów. Składa się on z dwóch części, to jest z właściwej oprawy *a*, w której żelazo *b* jest osadzone i klinem *c* przybite, i z drewnianej osady (*backen*) *ee*, która za pomocą drewnianych śrub lub listewek *f*, *f*, z klinami *i*, *i*, może być w miarę potrzeby do oprawy zbliżaną i od niej oddalaną, stosownie do odległości wpustu, jaki mamy wyrobić, i którą w żądanej odległości od oprawy umocować można. Na podeszwie oprawy znajduje się język *dd*, wzdłuż niej idący, około pół cala nad podeszwę wyskakujący, i mający grubość równą prawie szerokości najwęższego wpustu, a raczej żelaza heblowego, których kilka różnej szerokości do jednego hebla użyć można. Język ten *d* w środku swej długości przecięty jest otworem *l*, przez który żelazo hebla *b* przechodzi i na nim spoczywa. Przez

otwór ton l wychodzą także z hebla wióry, podczas roboty utworzone. Ruchoma osada *ee* ma długość oprawy, i zawsze od niej równoległą być musi; z boku ma ona wycięcie *k*, w któreby się ruchomy język, służący do regulowania głębokości wpustu, o którym będzie mowa niżej, mógł pomieścić, gdy potrzeba osadę do żelaza przybliżyć.

Fig. 69.



Dwie poziome listwy *f, f* są mocno w osadzie *ee* utkwione, i wystają nad nią około 7 cali. Oprawa posuwa się na nich, i klinami *i, i* w żądanej odległości od osady umocowaną być może. Do każdego hebla tego rodzaju należy dobór przynajmniej sześciu żelaz, od  $\frac{1}{8}$  do  $\frac{3}{4}$  cala szerokości, które wszystkie mając równą część górną, w jedną dziurę klinową wchodzić mogą. Głębokość wpustu, która zwykle zależy od wysokości języka, może być dowolnie zmieniana

przez dodanie części ruchomej *l*, przed żelazem wzdłuż języka idącej, którą podnosić i opuszczać można za pomocą śruby *g*, osadzonej w płacie metalowej *A*, i cisnącej na część ruchomą języka. Na listewkach *f, f* często oznacza się podziałką calową, aby podług niej równoległe położenie oprawy i osady, łatwiej uregulowaniem być mogło.


Zamiast wyżej opisanych listewek *f, f* do nastawiania osady, często używa się trzech śrub, z których dwie zbliżają osadę, a trzecia oddala ją od oprawy hebla. Urządzenie to, które wskazuje fig. 71, opiszemy niżej.

2. *Wypustnik czyli federhubel* (n. *federhubel*), używa się do robienia na drzewie wypustów czyli tak nazwanych fedrów, to jest

wyskakujących listewek (fr. *languette*), wchodzących we wpusty czyli nuty (fr. *rainure*). Hebel ten tem się tylko różni od poprzedniego, że ma w podeszwie i w żelazie wycięcie odpowiadające szerokości i głębokości wypustów. Może być urządzonym do nastawiania, najczęściej jednak używa się z osadą nieruchomą.

3. **Wyżłabiacz** czyli *grundhubel* (n. *grundhobel*, fr. *la guimbarde*), fig. 70, używa się do wyżłobienia i wyrównania dna wąskich i krótkich zagłębień, do których innym heblem dostać się nie można. Oprawa tego hebla *aa* składa się z kawałka twardego

Fig. 70.




drzewa, do 2 cali grubego, 7 cali szerokiego i 4 do 5 długiego, rozmaicie wyrobionego, najczęściej z uszami *b, b*, za które tam i napowrót się posuwa. Żelazo jego *c, c', c''* jest pod kątem rozwartym zagięte, w ten sposób, że górna część *c* przez oprawę przechodzi prawie pionowo w metalowej osadzie *e*, ustawioną i śrubą *d* umocowaną być może. Dolna zaś część żelaza ma ostrze *c'''*  $\frac{3}{4}$  do 1 cala szerokie, które, stosownie do potrzeby, mniej lub więcej nad podeszwę wystawać może. Hebel ten używa się także przy wyrabianiu w drzewie zagłębień na listwy zasuwane, których boki nacinają się piłą nacięciową czyli zasuwnicą, a zawarte między nimi drzewo wycina się z początku dłutem, a potem do reszty wyżłabiaczem wybiera.

4. **Zasuwnik** czyli *grathubel* (n. *grathhobel*, fr. *guillaume de cote*), służy do wyrabiania zacięć w jaskółczy ogon na listwach zasuwanach (*grath*). Ma kształt zupełnie podobny do kątnika felcowego czyli felcownika, przedstawionego na fig. 53, z tą różnicą, że podeszwa jego i żelazo nie są pod kątem prostym z osadą ustawione, lecz czynią z nią kąt ostry, podług zacięcia jaskółczego ogona, a nadto tem, że nie ma ruchomego języka *g*. Hebel taki służyć może tylko do zacinania jaskółczych ogonów z jedną pochyłością i jednakowej szerokości; ponieważ zaś często potrzeba nadawać im rozmaity szerokość i spadek, dlatego też

w tym celu używa się zasuwnika z osadą ruchomą. Fig. 71 przedstawia taki hebel z osadą do nastawiania za pomocą śrub. a jest

Fig. 71.



oprawa hebla; 6 osada ruchoma, którą za pomocą śrub e, e, przez pokręcanie zewnętrznych lub wewnętrznych muter d, d, c, e, zbliżać lub oddalać od oprawy można. f jest żelazo hebla, stosownie zacięte, podług pochyłości ściany bocznej jaskółczego ogona; g zaś drugie żelazko czyli podrzynacz, z końcem ostrza zaokrąglonym, śrubą do oprawy przymocowany, który podnosić i opuszczać można, służący do nacinania drzewa w kierunku pionowym.

W heblach tego rodzaju żelazo nie powinno być osadzone prostopadle do długości hebla, lecz cokolwiek ukośnie, jak to już nieraz widzieliśmy, aby niem lepiej na wszelkiego

rodzaju drzewie heblować można było.

Wszystkie tu opisane heble podlegają w różnych pojedynczych przypadkach niezliczonym odmianom, których tu rozbierać po szczególe nie możemy. Wspomnieć tylko należy, że w ostatnich czasach, heble używane przez stolarzy angielskich, amerykańskich, a nawet i francuzkich, odróżniły się znacznie od używanych w Niemczech i u nas, a między innemi tem, że w nich żelazo nie jest osadzone w środku długości oprawy.

Rozważając różne heble angielskie, znajdziemy, że w nich odsunięcie żelaza od środka oprawy ku przodowi hebla, wyrażone w całej długości oprawy, wynosi:

|                                  |                |     |
|----------------------------------|----------------|-----|
| przy równiaczach                 | $\frac{1}{4}$  | też |
| przy półspuszczu                 | $\frac{1}{5}$  | „   |
| przy wpustniku                   | $\frac{1}{9}$  | „   |
| przy heblu okrągłym lub wałkowcu | $\frac{1}{15}$ | „   |

co znaczy, że np. w równiaczu żelazo przebija podeszwę w miejscu oddalonem o  $\frac{3}{4}$  jej długości od końca hebla, nie zaś w jej środku, jak to zwykle się robi; przy półspuszczu w miejscu oddalonem o  $\frac{7}{19}$  długości hebla od jego końca i t. p.: z czego wypada, że odsunięcie to żelaza hebla na przód jest tem większe, im he-

bel do grubszej roboty się używa. Gdy zaś, jak wiadomo, wszystkie angielskie instrumenta i narzędzia odznaczają się najstosowniejszą budową i dokładnością, a zatem i te odmiany w budowie hebli wprowadzone zostały w skutku gruntownych doświadczeń; właściwą więc będzie rzeczą i u nas je zastosować. Prócz tego na ostatniej wystawie londyńskiej przedstawiono wiele rozmaitych hebli różnej budowy, w żelaznej oprawie lub z żelazną podszewą, których użycie w Anglii od tego czasu dość się rozpowszechniło.

Nie wdając się w zbytne szczegóły o rzeczach, które nie są jeszcze w powszechnem użyciu, wspomnimy tu tylko o dwóch tego rodzaju heblach, mniej od innych skomplikowanej budowy.

Heble żelazne, służące do ostatecznego wyrównywania powierzchni drzewa, czyli *gladziła* (n. *verputzhobel*), mają pojedyncze, odwrotnie osadzone żelazo, w żelaznej oprawie, z drewnianem wypełnieniem tejże. Klin w nich opiera się o metalową płatkę, osadzoną między bokami oprawy, a z tyłu hebla znajduje się śruba, o którą młotkiem uderzyć potrzeba, gdy żelazo zluźnić lub wyjąć chcemy.

W innych podobnych heblach żelaznych, żelazo nie klinem, lecz śrubą jest umocowane, za pomocą piaty obracającej się między bokami hebla na dwóch czopach, mającej w sobie osadzoną śrubę, za przykręceniem której, nietylko u góry, lecz i u dołu żelazo przyciska się do drewnianej oprawy i w miejscu się utrzymuje.

W końcu wspomnieć należy, że zagranicą, tak jak do innych robót przy obrabianiu drzewa, tak i do heblowania, używane są, szczególnie w większych zakładach, jak np. fabryki wagonów, stosowne maszyny czyli *heblarnie*. Maszyny tego rodzaju dzielą się na zupełnie gładko heblujące i grubo heblujące. Noże działające poziomo albo też pionowo, osadzone są na odpowiednich walcach, i posiadają szerokość równą szerokości heblowanego drzewa. Deska może być naraz z trzech stron heblowaną, lub z góry

heblowaną, a z dwóch boków nutowaną; następnie przewracając deskę na drugą stronę, a noże boczne, które wycinały wpusty, odsuwają się na bok, i przestają być czynnymi.

Maszyny tego rodzaju są wynalazku amerykańskiego, i odznaczają się wielką dokładnością i użytecznością.

2. **Pilniki i raszple.** — Raszple (n. *raspeln*, fr. *rape a bois*) są to pilniki do drzewa, wyrobione ze stali mniej twardej od tej, jaką się używa na pilniki do metalów. Nacięcie ich zrobione jest w zęby oddzielne, mniej lub więcej znaczne, i używają się tylko do drzewa i innych miękkich materiałów, jak np. róg, rzadko do kości.

Raszple są różnej wielkości i rozmaitego kształtu, z nacięciem grubym, średnim i drobnym. Najdłuższe i najwięcej używane mają 15 do 16 cali długości, prócz trzonka. Raszple służą stolarzowi tylko do wyrabiania powierzchni krzywych podwójnej krzywości, gdyż krzywizny płaskie heblem się wyrabiają, lub też do wygładzania dziur wyciętych innemi narzędziami, np. piłą, dłutem i t. p.

Pilniki zwykłe (*feilen*) rzadko się do drzewa używają, i to tylko do drzew bardzo twardych, gdyż ich nacięcia zaraz się trocinami zapychają i skuteczność tracą; raszple zaś, których nacięcie tworzy oddzielnie stojące zęby, nie podlegają tej wadzie.

Pod względem kształtu, raszple podzielić można na następujące główne rodzaje:

a) Raszple płaskie, zwykle ku końcowi spiczasto zwężone, mające na dwóch wązkich bokach zwykłe nacięcie pilnikowe, lub też są one równej szerokości przez całą długość, z bokami gładkimi (n. *ansatz-raspeln*).

b) Raszple półokrągłe, mają prócz nacięcia zębatego na obu stronach, jeszcze i kanty ponacinane w zęby, które służą do robienia wązkich wcięć.

c) Raszple heblowe (n. *hobel-raspeln*), służące głównie do wyrabiania dziury klinowej u hebli, są zwykle 8 cali długie, 1 do 1 1/4 cala szerokie przez całą długość, cała grube, z trzech stron nacinane w zęby, a z jednego wązkiego boku zupełnie gładkie.

d) Raszple okrągłe (n. *ratzenschwanz*), rozmaitej średnicy, zwykle zmniejszające się ku końcowi spiczasto.

Prócz zwyczajnych okrągłych raszpli, używają w Anglii raszpli powstałych ze skręcenia w śrubę pręta czworo lub sześciokątnego, którego kanty nacięte wprzód zostały. Przez skręcenie, zęby na kantach otwierają się i tworzą linie śrubowe wokół raszpli. Takie raszple nie zapychają się bynajmniej trocinami, i dobrze chwytają drzewo, gładko wybierając.

e) Raszple trójkątne (ang. *floats*), są także w Anglii bardzo używane. Ich nacięcia działają jak hebel, i na nierównej powierzchni biorą dość grube wióry, na gładkiej zaś drobne; przyczem prędko wygładzają drzewo.

Pilniki, ze względu na nacięcie, które nie tworzy oddzielnych zębów, lecz składa się z ciągłych bruzdek, niekiedy krzyżujących się, dzielą się na pilniki  *cienkie*  albo  *gładkie*  (n. *schlichtfeilen*), i pilniki  *średnie*  (n. *forfeilen*); co do kształtu zaś, są podobnie jak raszple, płaskie lub półokrągłe.

Prócz raszpli i pilników właściwych, widzieć się także dają tak nazwane  *raszple pilnikowe*  (n. *raspelfeilen*): są to płaskie raszple, mające na jednej ze swych szerokich płaszczyzn nacięcie


podwójne pilnikowe, na drugiej zaś stronie nacięcie w zęby wyśkakujące, podnoszone stalowym sztyftem, jak raszple zwyczajne.

## E. NARZĘDZIA RÓŻNE.

Prócz narzędzi powyżej opisanych, które służyły do pewnych wyłącznych robót, stolarzowi potrzebne są jeszcze narzędzia następujące ogólniejszego użytku:

1. **Toporek** (u. *tischlerbeil* v. *handbeil*, fr. *le hacheron*), na ostrzu około 6 cali szeroki, z trzonkiem do 15 cali długim. Ostrze jego, jak widać na fig. 72, u dołu zakrzywione jest ku trzonkowi, u góry zaś prostopadłe do niego przycięte. Toporki stolarskie mają ostrze ścięte z jednej lub z obu stron, powinny być dobrze nastalone, i przy pierwszych stal znajduje się zwykle od strony niezaostrzonej, przy drugich zaś w środku. Używają się do obcinania drzewa z grubego.

Fig. 72.



2. **Knypeł** czyli **obuch** (u. *schlagel* v. *knuppel*, fr. *maillet*), jestto kawał drzewa twardego, najlepiej grabowego lub z korzenia, około 7 cali długi, 4 do 5 wysoki, do 3 cali gruby, z zaokrąglonemi kantami, osadzony na drewnianym trzonku czyli młocisku (n. *hammerstiel*), do 8 cali długim. Angielscy stolarze używają obucha, którego głowa *a* (fig. 36) zrobiona jest z żelaza lub mosiądzu, z boków jednak ma ona kliniasto zwężone zagłębienia *b*, w które się zasadza klocki grabowego drzewa, służące bezpośrednio do uderzenia, i mogące być w razie zużycia nowemi zastąpione. Młocisko *c* w ten sposób w głowie obucha jest osadzone, że część przez głowę przechodząca jest kliniasta, i rozszerza się ku końcowi, przez co podczas roboty lepiej jeszcze z głową się ściska, i zsunąć się jej nie pozwala. Obuch, jak już wiadomo, używa się przy dłutowaniu.

3. **Młotek** (n. *hammer*, *bankhammer*, fr. *marteau*), do rozmaitych robót używany, ma głowę żelazną 4 do 5 cali długą, zwykle z jednego końca spłaszczoną i rozszerzoną, z drugiego zaś o czworokątnem przecięciu. Zewnątrz końce głowy (n. *bahnen*) powinny być nastalowane. Trzonek, do 10 cali długi, z twardego i sprężystego drzewa zrobiony, osadza się w głowie najlepiej za pomocą dwóch żelaznych sprężyn.

4. **Nóż stolarski** czyli **sznycer** (n. *schnitzer*). Noże te różnią się zwykle oprawą, która dłuższą lub krótszą być może. Do przecinania drzewa wpoprzecz służące, mają oprawę do 20 cali długą,

i w końcu, dla dogodnego przyłożenia podczas roboty do ramienia, nieco wygiętą. Ostrze noża ma do 4 cali długości,  $1\frac{1}{4}$  cala szerokości, koniec śpiczasty i gruby grzbiet.


5. **Cęgi** albo **obcęgi żelazne**, zwykłego kształtu, do wyciągania gwoździ służące, lub do drutu, znacznie mniejsze, w kilku odmianach.

6. **Skrobaczki stalowe** czyli **cyklingi** (n. *ziehklinge*, *schabeisen*, fr. *racloir*), około 5 cali długie,  $2\frac{1}{2}$  cali szerokie, mające grubość średniego blatu piły; służą do gładzenia i obciągania heblowanych powierzchni drzewa, o czem niżej, przy szlifowaniu, obszerniej będzie mowa. Skrobaczki ostrzą się *stalkami* (n. *ziehklinstahl*), z twardej stali gładko wyrobionemi, któremi pocierając skrobaczkę, tworzy się na jej brzegu zagięty drut skrobiący drzewo.

7. **Tygły** (n. *leimtiegel*), różnej wielkości, do roztapiania kleju służące, zwykle na trzech nogach, w kształcie półkulistej miseczki; lane z żelaza, mosiądzu lub miedzi.

8. **Kamienie szlifierskie do ostrzenia narzędzi ostrych służące.** — Dobre i stosowne wyostrzenie narzędzi jest nadzwyczaj

Fig. 73.



ważną rzeczą w stolarstwie, oszczędza bowiem wiele czasu i pracy, straconych wtedy, gdy chcemy tępymi lub źle naostrzonymi narzędziami robotę wykonywać. Do ostrzenia z grubego używa się zwykle kamienia piaskowego, płaskiego, osadzonego w skrzynce na czterech nogach i zwilżanego wodą, lub też kamienia okrągłego, na osi obracającego się, w stosownym korycie z wodą. Przy użyciu kamienia płaskiego (n. *rutscher*, fr. *pierre a affiler*, *pierre a aiguiser*), robotnik posuwa żelazo po płaskiej szerokiej jego stronie tam i napowrót, przyczem starać się powinien utrzymać żelazo zawsze w jednej po-

chyłości względem płaszczyzny kamienia, aby ostrze było proste, a nadto pod właściwym kątem zacięte: co jednak na kamieniu



takim bardzo trudno jest osiągnąć, gdyż ostrze na nim zawsze nieco okrągło się szlifuje. Lepsze pod każdym względem są kamienie obrotowe, czyli *toczaki*, lecz one za to, gdy nie są całe z jednostajnej masy złożone, po dłuższym użyciu tracą swą okrągłość i użyteczność.

Fig. 73 przedstawia kamień szlifierski obrotowy (n. *drehschleifstein*, fr. *la meule*), tak urządzony, że zawsze okrągłym pozostaje i żelazu właściwe i proste zaostrenie nadaje. *a* jest kamień obracający się na osi, w skrzynce *c* wodą napełnionej; *b* jej pokrywą; *d* deseczka, umocowana do przedniej części pokrywy *b*, za pomocą śrub, które jednak pozwalają ją przybliżyć lub oddalić od kamienia, i w żądanym położeniu zatrzymać. Na deseczce *d* osadzoną jest inna deseczka *e*, obracająca się na dwóch żelaznych czopkach, i mogąca przyjąć rozmaite stopnie nachylenia względem pierwszej, w których za pomocą podporki żelaznej, wspartej o zazębioną listewkę, jak to pokazuje rysunek, utrzymaną być może. Deseczce pochyłej, która za pewną podstawę dla ostroznego żelaza uważaną być może, nadaje się położenie stosowne do zaostrenia, jakie potrzebujemy nadać żelazu. Gdy ustawimy ją spadzisto, wtedy żelazo na niej położone i przyciśnięte do kamienia, zaostrzy się z długim ścięciem; gdy zaś deseczka będzie więcej pochylona, wtedy ostrze będzie krótsze. Przy tem urządzeniu, jakśmy już wyżej wspomnieli, kamień pozostaje zawsze okrągłym, żelazo ostrzy się prosto i ze stosownem, do woli zastosowanem, zacięciem. *f* jest przeciwwaga, dla lżejszego obrotu kamienia nogą, za pomocą nadeptywania deski *g*, dodana.

Przy wyborze kamienia uważać potrzeba, aby on był drobnoziarnisty, ani zatwardy, ani zamiękki; gdy jest zatwardy, lub na sucho używany, zagrzewa się bardzo, i może nagle odhartować żelazko na nim w ten sposób ostrzone. Kamienie te mają zwykle około 3 cali grubości i 21" średnicy; powinny być bez dziur i szpar, co poznać można po tem, że uderzone żelazem, wydawać powinny dźwięk czysty.

Przy ostrzeniu potrzeba uważać na położenie stali w żelazku: gdy jest z jednej strony, wtedy potrzeba ją zawsze obracać do góry, a stronę nienastaloną przykładąć do kamienia; gdy zaś jest w środku grubości żelazka, wtedy trzeba je z obu stron ostrzyć, jak np. dłuta z obu stron ścięte. Ścięcie ostrza jest rozmaite, stosownie do rodzaju narzędzia; średnio jednak 30 stopni, czyli trzecią część kąta prostego wynosi. Piesznie czyli hołajzy i inne żelazka łukowate, trzeba podczas ostrzenia ciągle w rękę obracać, aby zostrzenie ścięcia było jednostajne. Gdy żelazko ma ścięcie bardzo długie, np. u przysieków, wtenczas lepiej jest trzy-

mać je przy ostrzeniu wpoprzecz kamienia okrągłego, bo inaczej będzie wkleśłem podług krzywizny kamienia.

Kamień ciosowy piaskowy nie wystarcza do wyostrzenia narzędzia, pozostawia on bowiem na żelazie zawsze tak nazwany *drut* (fr. *morfil*), to jest, że stal tworząca ostrze, przez zbytne tarcie o gruby kamień, zagina się i skuteczność ostrza niszczy.

Chcąc drut ten zeszlifować na kamieniu okrągłym, zniszczymy wszystką stal, i zepsujemy narzędzie; lepiej więc jest pozbyć się tego drutu za pomocą kawałka miękkiego drzewa, które krając ostrzem podłużnie, drut się odłamuje i pozostaje między włókna-  
mi drzewa; lecz ostrze, jakkolwiek dobrze zacięte, jest nierówne i powyrywane.

Potrzeba więc ostrze zrównać i nadać mu ostateczny stopień ostrości, i do tego właśnie służą tak nazwane *marmurki* czyli kamienie szlifierskie do oliwy (n. *oelsteine und schalen*, fr. *la pierre a l'huile*). Marmurki tego rodzaju nie powinny być zatwardłe, co poznać można potem, że się ostrym nożem krajać dają, tem bardziej, że z czasem przez użycie twardnieją.

Kamień nierówny przez zużycie, zrównać można na żelaznej lanej placie, posypanej mialko potłuczonym, twardym kamieniem piaskowym, trąc go na niej dopóty, dopóki nie nabierze równej powierzchni. Marmurki te osadzają się zwykle na kawałku drzewa, w stosownem zagłębieniu, podług kształtu kamienia na drzewie wyrobionem.

Przed użyciem do ostrzenia, marmurek zwilża się kilkoma kroplami oliwy, a następnie przykładą się ścięcie ostrza do kamienia; trzymając żelazo obiema rękami, suwa się je po nim w różnych kierunkach, niekoniecznie prosto tam i napowrót, dopóki wszelkie nierówności z ostrza nie znikną, i dopóki ono nie nabierze takiego stopnia ostrości, że probowane na dłoni, skórę na niej przecina. Gdy to ma miejsce, przesuwają się ostrze jeszcze kilka razy tam i napowrót po marmurku, i ostrzenie jest skończone. Po skończonem ostrzeniu kamień oczyścić starannie należy, aby na nim nie pozostał najmniejszy ślad stali zeszlifowanej z ostrza.

Do ostrzenia żelaz krzywych i wycinanych, jak np. piesznie, żelaza hebli krajnikowych, żłobkowca, karnesu i t. p., kamienie i marmurki powyżej wspomniane nie wystarczają; potrzeba więc do ich ostrzenia używać rozmaitych kamyków (fr. *les pierriers*), z powierzchnią wkleśłą lub wypukłą, a niekiedy kątową, osadzonych w wgłębieniach zrobionych na kawałku drzewa i umocowanych klinami. Na kamykach tych, zwykle marmurkach, ostrzą się wszelkie żelazka krzywe, przez posuwanie tam i napowrót. Niekiedy kamienie te są także urządzone na sposób toczaków,

i obracają się na osi, tylko że zamiast gładkiego boku do ostrzeżenia służącego, są z tej strony wytoczone w różne kształty wypukłe i kątowe, odpowiednie krzywiznom hebli krajnikowych i innych (*les lapidaires*). Widoczną jest rzeczą, że w ten sposób urządzone kamienie daleko skuteczniej i lepiej działają.

9). **Narzędzia do rżnięcia śrub drewnianych.** — Drewniane śruby robią się zwykle z trójkątnym, niezbyt drobnym skrętem czyli gwintem, który ma około  $\frac{1}{5}$  średnicy śruby wraz ze skrętem, na wysokość jednego kroku śruby czyli obrotu (*ganghohe*). Przy małych śrubach bierze się nawet  $\frac{1}{4}$  lub  $\frac{2}{7}$  średnicy śruby na tęż wysokość. Śruby drewniane wyrabiają się osobnem narzędziem, nazywanem pospolicie *krajaczem* lub *sznajdcajem* (n. *schneidzeug*, fr. *la filiere a bois*), albo też niekiedy na tokarni; macice zaś czyli mutry (n. *schraubenmutter*, fr. *ecrou*), wyrzynają się stosownemi świdrami (fr. *le taraud*), albo także na tokarni. Drzewo na śruby i macice wybierać potrzeba zawsze jak najściślejsze i najmocniejsze, jak np. gruszkowe, grabowe, wiśniowe, berestkowe, głożynowe i t. p.

Krajacz do śrub drewnianych zwykle składa się z kawałka drzewa grabowego z dwiema rękojeściami, którego grubość 4 do (i razy jest większą od wysokości skrętu śruby. W środku linii łączącej dwie rękojeści, wywiercona jest nawskróś okrągła dziura, i w niej wyróżniony jest taki sam skręt, do jakiego wyrobienia ma służyć narzędzie. Widoczną więc jest rzeczą, że narzędzie takie tylko do wyrabiania jednego gatunku śrub służyć może.

Z jednego boku wyżej wspomnianej dziury znajduje się czworokątny otwór, w którym umocowane jest za pomocą śruby żelaznej stosowne żelazko, do wyrzynania skrętu służyć mające. Żelazko to ma kształt litery V, jest najdokładniej wyrobione podług kształtu skrętu, jaki ma być wyróżniony, i dobrze zahartowane. Z boku żelazka pozostawia się dziura, przez którą przy robocie wychodzą wióry. Ściana narzędzia, przy której leży żelazko, podczas użycia ku dołowi zwrócona, przykrywa się drewnianą płytą, od pół do jednego cala grubą, opatrzoną również dziurą okrągłą ale gładką, przez którą wkłada się toczony wałek, na którym skręt narzynać mamy. Przy użyciu narzędzia, wałek drewniany, gładko obtoczony, umocować potrzeba pionowo jakimkolwiek sposobem, potem wsadzić narzędzie na jego górny koniec przez dziurę pokryw, i obracać dwiema rękami za rękojeści. Żelazko wyrzyna cały skręt odrazu, i wydaje gruby trójkątny wiór; lecz to tylko ma miejsce przy śrubach małych, 1 do  $1\frac{1}{2}$  cala średnicy mających. Przy wielkich śrubach, których skręt jest zagrubły, osadza się w narzędziu dwa żelazka naprzeciw siebie, o pół kroku śruby od siebie odległe, z których pierwsze mniej ma wysokości i tylko

do połowy głębokości skręt wyrzyna, drugie zaś przez wycięcie drugiego wióra, nadaje skrętowi żądany kształt i głębokość.

Macice czyli mutry wiercą się stosownymi świdrami w następujący sposób: W kawałku drzewa przeznaczonym na macicę, wierci się przedewszystkiem dziura gładka, której średnica jest równą średnicy śruby bez skrętu; następnie wsadza się w tę dziurę świder, obracając go stopniowo, przez co wyrzyna on skręt wklęsły, w który skręt wypukły śruby trafiać powinien. Świder do macic ma części krające w rozmaity sposób zrobione.

Zwykle świdry tego rodzaju do wiercenia macic, aż do dwóch cali średnicy mających, służące, są całe żelazne, często hartowane, i mają kształt czworościennego ostrosłupa (piramidy) z wyłobionymi bokami. Na czterech kantach jego wycięte są trójkątne zęby, stojące względem siebie na linii śrubowej. Zęby dolne mało zagłębiają się w drzewo, i tylko naznaczają drogę górnym, i dlatego trzeba z początku świder naciskać, potem zaś sam on się wkręca. Taniłość i trwałość są zaletami tego świdra, lecz zarazem przyznać potrzeba, że z powodu swego drapiącego działania czystego skrętu wydać nie może. Mechanik angielski Siebe wynalazł bardzo proste, tanie i dogodne świdry, mogące być użyte do macic od 1 do 3 cali średnicy, których skład jest następujący:

Walec bukszpanowy, takiej średnicy jak dziura macicy przed wycięciem skrętu, przecina się piłką wzdłuż przez oś, aż do połowy długości, i w to nacięcie osadza się mocno piata stalowa, z obu stron zazębiona. Trójkątne zęby tej piaty ustawione być muszą podług biegu skrętu, co wtedy ma miejsce, gdy zębom z jednej strony płyty odpowiada przedział między zębami na drugiej stronie. Przy końcu świdra zęby mniej wystają nad wałek drewniany, choć mają zawsze jedną wysokość, ostatnie zaś stykają się z sobą i mają całkowitą głębokość skrętu. Zęby te są ostre i dobrze krają. Dla macic mających mniejszą niż cal średnicę, walec drewniany trzeba zastąpić mosiężnym. Świdry do macic mających więcej niż dwa cale średnicy, robią się zwykle całe z drzewa, prócz krającego zęba, który jest stalowy. Jestto drewniana śruba, obracająca się w swej macicy czyli siodle, i mająca pewną część gładką, na której ząb krający jest osadzony. Siodło to przytwierdza się do drzewa, z którego ma być macica zrobiona, i śruba się obraca, przez co ząb z początku mało wystający kraje drzewo podług obrotu śruby w siodle. Gdy ząb przejdzie raz przez całą grubość macicy, pobija się go więcej naprzód, i znów przekręca, aż do ostatecznego wyróżnicia skrętu.

## część iv.

### O ŁĄCZENIU DRZEWA.

Łączenie części składowych drewnianych w robotach stolarskich uskutecznia się:

1. Za pomocą kleju, czyli przez *sklejanie*.
2. Za pomocą zbijania gwoździami, najczęściej drewnianymi, śrubowania śrubami lub ściągania klinami.
3. Przez właściwe ukształcenie samych części składowych, z których jedno w drugie wchodzi i związek utrzymują;

wzmocnienia tych połączeń.

#### 1. O SKLEJANIU DRZEWA.

Do sklejania drzewa służy zwykle **klej stolarski** (n. *tischlerleim*, fr. *colle forle*), z części zwierzęcych wygotowany. Dobry klej, po zupełnem wyschnięciu, nie powinien być kruchy, lecz sprężysty, nie powinien przyciągać z powietrza zaprędko i zawiele wilgoci, w zimnej zaś wodzie namoczony, powinien znacznie pęcznieć, nie rozpuszczając się przytem wiele. Ani przezroczystość, ani ciemny kolor, nie stanowią o dobroci kleju.

Najlepsza próba kleju jest przez namoczenie go wodą zimną, czyli próba galaretowa. Suchy klej zanurza się na 24 godzin w zimną wodę, mającą 12 stopni ciepła Reaum., przez co przyjmuje w siebie ilość wody odpowiadającą ilości pierwiastku klejącego, jaka w nim się zawiera, i tworzy galaretę, która tem jest bielszą i ściślejszą, im klej był lepszy. Klej z kości wygotowany jest najlepszy, tak pod względem siły jak i pod względem składu swej galarety. Najlepszy klej biały z kości potyka w ciągu 24 godzin ilość wody, równą 12 razy wziętej jego wadze, to jest że np. trzy łuty kleju suchego wydają 39 łutów ściślej i sprężystej galarety. Taka sama ilość kleju bladego z kości, wydaje tylko 30 łutów galarety, mniej ściślej, czyli potyka ilość wody dziewięć razy większą od ilości kleju co do wagi. Klej zwykły, z odpadków części zwierzęcych gotowany, najczęściej w handlu znajdujący się, potyka w ten sam sposób namoczony, średnio tylko pięć razy więcej

wody, niż jego waga w stanie suchym wynosiła, czyli w powyższym przykładzie daje tylko 18 łutów galarety, koloru brunatnego, bardzo miękkiej, nie sprężystej, która w ręku na kawały się rozpada, i mniejszą ma wartość.

Klej rozpuszczony i nanowo wysuszony, przy powtórnym moczeniu, połyka średnio o  $\frac{1}{3}$  część wody więcej od świeżo zrobionego; galareta jednak z takiego kleju ma mniej mocy i sprężystości.

Tak nazwany klej ruski, w grubych, twardych, kruchych i nieprzejrzystych taflach sprzedawany, z błyszczącym muszlowym przełomem, podług rozbioru chemicznego zawiera w sobie rozmaite domieszki metaliczne, a mianowicie: na 100 części kleju zawiera się w nim 1 do 4 części siarczanu ołowiu (*sehwefe'saures bleioxyd*), i 2 do 3 części kredy (*kohlensaurer kalk*).

Tego rodzaju klej potrzebuje daleko dłuższego czasu do napęcznienia, a gdy się znajduje w grubych kawałach, to po dwunastu godzinach moczenia jest jeszcze w środku prawie tak twardy, jak przed zamoczeniem. Po rozpuszczeniu, połyka daleko większą w stosunku ilość wody, prędzej tężeje na galaretę; lecz chwytą dobrze i na wilgoć jest wytrzymały. Z powodu jednak prędkiego tężenia, klejenie nim wymaga wielkiego pośpiechu, i dlatego do fornerowania mniej jest użyteczny od innych gatunków kleju wolniej tężejących. Przy przygrzewaniu, potrzebuje za każdym razem dodania nowej i znacznej nawet ilości wody.

Do użytku, moczy się klej przedewszystkiem w znacznej ilości wody, tak długo, dopóki w cieple nie zamieni się na galaretę stosownej tęgości, do czego zwykle 8 do 10 godzin potrzeba.

Po utworzeniu się galarety, zlewa się z niej pozostała woda, i galareta ogrzewa się kawałkami w stosownym naczyniu, najlepiej w gorącej wodzie, aż dopóki nie zacznie się gotować.

Klej najlepiej gotować w tyglach żelaznych z miseczką metalową wstawianą. Tygiel napęlnia się wodą aż do trzeciej części wysokości, wstawia się w nią miseczka napęlniona galaretą klejową, i przystawia do ognia, przy którym utrzymuje się aż do zawrzenia wody. W ten sposób gotowany klej nie może się ani spalić, ani wykipić.

Długo gotowany i przez ciągle dolewanie wody rozrzedzony klej, traci stopniowo swą siłę wiążącą. Klej rozpuszczony do użytku, nie powinien być ani zagęsty, ani zarzadki: gdy jest zagęsty, wtedy tężeje już przy smarowaniu, i niedobrze spaja; zarzadki zaś łatwo w drzewo wsiąka, i spojenia (fugi) nie wypełnia, co najbardziej przy klejeniu drzewa na sztorc czuć się daje: dlatego w tym przypadku dobrze jest pomiędzy dwie sklejon - płaszczy-

zny włożyć kawałek cienkiej tkaniny, np. muślinu, któraby klej w sobie zatrzymała.

Klej płynny, często zagranicą używany, na zimno użyć się dający, przygotowuje się następującym sposobem: dziesięć części, co do wagi, suchego kleju, rozpuszcza się w potrzebnej ilości wody, i dodaje się do niego dwie części kwasu saletrzanego czyli szajdewasseru, mającego gęstość 36° Beaume'go. Ten dodatek sprawia kipienie kleju, dlatego w małych ilościach powinien być wlewany. Po dodaniu całej ilości kwasu, zdejmuje się naczynie z ognia i studzi się. Klej tak przygotowany można przechować do dwóch lat w butelkach otwartych, bez zmiany. Chwyta on dość prędko, jest trwały, wysycha w spojeniu prawie prędzej niż klej zwyczajny, na wilgoć tylko nieco mniej jest wytrzymały.

Do smarowania kleju na drzewie, używa się pędzli szczeciniowych trwale zrobionych, lub też, szczególnie do mniejszych robót, łopatek z tyka, których końce są rozklepane na podobieństwo pędzla.

Przy sklejanii na to głównie uważać należy, aby spojenie czyli fuga było jak najwęższe, co świadczy o szczelnem przyleganiu płaszczyzn drzewa do siebie, i o ich należytem sprasowaniu podczas klejenia. Grube czyli szerokie spojenie, nietylko że brzydko wygląda, ale nadto słabo trzyma. Klej gorący smaruje się jak najprędzej na jednym lub na obu kawałkach sklejanego drzewa, składa się je z sobą, i ścisza kleszczami lub innym jakimkolwiek z powyżej opisanych przyrządów do tego służących; w których zostaje aż do zupełnego stwardnienia kleju. Przy naklejaniu cienkich i wązkich płatków drzewa, np. fornerów, wystarcza nacieranie brzegiem tylnym młotka, tak, że kleszczami przyciskać ich nie potrzeba. Dziurkowane drzewa, w które klej łatwo wsiąka, najprzód wodą klejową czyli tak nazwanym *leimtrinkiem* (n. *leimtranke*), to jest klejem bardzo rzadko rozgotowanym, przeciągnąć należy, a po jego wyschnięciu dopiero postępuje się z klejeniem w zwyczajny sposób. Do płaszczyzn przeciągniętych zębaczem (*canhublem*), przylega klej lepiej niż do gładkich; dobrze więc jest klejone drzewo heblem tym przeciągać, co szczególnie potrzebne jest przy drzewie twardem i ścisłem.

Wszelka tłustość znajdująca się na płaszczyźnie, która ma być sklejoną, przed posmarowaniem jej klejem, nadzwyczaj szkodzi przyleganiu tegoż, do tego stopnia, że nawet nie należy świeżo oheblowanego spojenia rękami się dotykać.

Dobrze wykonane sklejenie stanowi połączenie mocne i trwałe; tylko przy bardzo twardych drzewach, jak heban, gwajak, bukszpan i t. p. trzyma klej mniej dobrze, i szczególnie na gwałtowne uderzenia nic jest wytrzymały.

Podług licznych doświadczeń, siła potrzebna do rozerwania dobrze sklejoných płaszczyzn drzewa, działająca prostopadłe do tychże bez uderzeń, przy rozmaitych gatunkach drzewa, na 1 cal kwadratowy powierzchni sklejonęj wynosi:

a) Gdy drzewo skleione jest na sztorc:

|              |                 |              |   |
|--------------|-----------------|--------------|---|
| przy drzewie | <u>bukowem</u>  | 1,900 funtów | " |
| "            | <u>grabowem</u> | 1,600        | " |
| "            | <u>dębowem</u>  | 1,550        | " |
| "            | <u>jodłowem</u> | 1,330        |   |
|              | <u>klonowem</u> | 1,260        |   |

b) Gdy drzewo skleione jest na płask, bez względu na położenie włókien, czy one się krzyżują lub też idą w jednym kierunku:

|              |                          |              |   |
|--------------|--------------------------|--------------|---|
| przy drzewie | <u>grabowem</u>          | 1,000 funtów | " |
|              | <u>bukowem</u> "         | 980          | " |
| "            | <u>klonowem</u>          | 800          | " |
| "            | <u>dębowem</u> " " " " " | 690          | " |
|              | <u>jodłowem</u>          | 300          |   |

Liczy tu podane są naturalnie tylko średnio prawdziwe, i podlegają mniej lub więcej zmianom, stosownie do gatunku drzewa i kleju, stanu powietrza i t. p. Spostrzeżono, że przy kawałkach drzewa sklejoných na płask, często prędzej drzewo niż klej się rozrywa: co nie ma miejsca przy drzewie sklejonem na sztorc.

Z liczb wyżej podanych okazuje się, że siła kleju, przy sklejeniu drzewa na sztorc, jest większą od tej, jaką on ma przy drzewie na płask sklejonem: co ztąd pochodzi, że części kleju zachodzą w otwarte pory sztorcowego drzewa i silniej się ich chwytają.

Jeżeli klej przy drobnych robotach prędko i mocno ma chwytac, wtedy dolewa się do niego nieco spirytusu, a czasem nawet politory. W tymże samym celu niektórzy stolarze radzą spojenia przed sklejeniem nacierać czosnkiem. Gdy skleione przedmioty mają być na wilgoć wytrzymałe, wtedy do gorącego i niezbyt rzadkiego kleju dodaje się pewna ilość pokostu. Na tem polega sposób robienia następującego dobrego kitu do drzewa, używanego szczególnie do uszczelnienia szpar w naczyniach wodę utrzymać mających: 8 łutów kleju gotuje się z 1 funtem wody na gęsty rozciek, dodaje się do niego 1 łutów pokostu (wygotowanego z oleju lnianego i  $\frac{1}{16}$  części glejty ołowianej — *bleiglate*), i wszystko razem gotuje się jeszcze, przy ciągłym mieszaniu, przez trzy minuty. Kitem gorącym w ten sposób otrzymanym smarują się szpary danego naczynia, które muszą być zupełnie suche i ogrzane, a następnie kleszczami lub innym sposobem ściskają się, aż do zupełnego stwardnienia kitu. Im starszy był pokost.



tem kit z niego otrzymany będzie lepszy. Dodatek ałunu, w ilości 2 łutów mv 1 funt kleju, podobny sprawia skutek, to jest czyni klej wodotrwałym.

Prócz kleju z części zwierzęcych wygotowanego, do sklejania drzewa używa się niekiedy kitu czyli kleju twarogowego, którego użytek i sposób wyrabiania opiszemy niżej, przy szczegółowym opisie robót budowlanych, do których sklejanie szczególnie jest użyteczny.

Także szelak rozpuszczony w spirytusie, stanowiący gęsty rozciek, podobny do gęstej politury, użytym być może do sklejan drzewa. Spojenia obu sztuk drzewa smarują się tym rozciekiem, włożywszy między nie kawałek gazy, i ściskają się jakimkolwiek sposobem. Jeżeli można, dobrze jest spojenia przed posmarowaniem szelakiem dobrze napoić olejem, przez co sklejenie tonabiera większej wytrzymałości na wilgoć. Tak nazywany *klej morski* (n. *marine leim*, fr. *glue marine*) dawniej bardzo zachwalany, składający się z oleju skalnego, kauczuku i szelaku, do robót stolarskich nie jest użyteczny, głównie dla swego odrażającego zapachu, grubych spojeń, jakie daje, i małej trwałości.

## 2. O ŁĄCZENIU DRZEWA ZA POMOCĄ GWOŹDZI, ŚRUB I KLINÓW.

Do zbijania drzewa w stolarstwie, używa się zwykle tylko gwoździ drewnianych czyli kołków, niekiedy dyblami nazywanych (n. *dobel* v. *dubbel*, fr. *chevills*). Kołki te są okrągłe kawałki drzewa, 2 do 3 cali długie,  $\frac{1}{8}$  do  $\frac{1}{4}$  cala średnicy mające, które w dziurki przewiercone przez dwa złączone z sobą kawałki drzewa zabijają się, poprzednio posmarowawszy je klejem, i równo z powierzchnią drzewa się obcinają.

Do zbijania drobnych robót, lub do przybijania niektórych ozdób, takich zwłaszcza, które naklejane być nie mogą, jako wystawione na wpływ wilgoci lub gorąca, używa się niekiedy małych gwoździków czyli sztyftów żelaznych, a częściej jeszcze mosiężnych. Sztyfty te bywają rozmaitej długości i grubości, stosownie do potrzeby. Do wyrwania sztyfta  $1\frac{1}{2}$  cala długiego,  $\frac{1}{10}$  cala grubego i 1 cal głęboko wbitego w drzewo jodłowe, potrzeba około 70 funtów: do wyrwania takiegoż sztyfta z drzewa lipowego potrzeba także tyle prawie; z drzewa dębowego i bukowego dwa razy tyle, a z grabowego dwa i pół razy tyle siły.

Śruby używają się wtenczas, gdy połączone przedmioty często rozbierać potrzeba. Dają one silniejsze połączenie niż gwoździe, gdyż te ostatnie tylko za pomocą tarcia trzymają się w drzewie;

przy śrubach zaś, chcąc rozdzielić złączone drzewo bez ich przekręcenia, wyrwać potrzeba części drzewne między skrętami śruby zawarte.

Śruby używane w stolarstwie, czyli śruby drzewne, nazywane *holcśrubami* (n. *holzschrauben*), są zwykle żelazne, z szeroką i płaską głową, różnej długości i grubości, ze skrętem trójkątnym bardzo ostrym. Na głowie śruby, przez całą jej szerokość, idzie wcięcie, służące za opór dla narzędzia używanego do wkręcania śrub w drzewo i ich wykręcania. Narzędzie to jest zupełnie podobne do tępego dłutka, około  $\frac{1}{4}$  cala szerokiego, z rękojeścią, która się w rękę obraca lub w korbę świdrową się wtyka, i nazywa się *śrubociągiem* (n. *schraubenzieher*, fr. *tourne-vis*). Chcąc złączyć dwa kawałki drzewa za pomocą śrub drzewnych, potrzeba najprzód w danem miejscu przewiercić je kołcem czyli tak nazywanym *szpicborem*, lub świderkiem gwoździowym stosownej wielkości, i dopiero w dziurki tak zrobione, znacznie jednak mniejsze od grubości śruby, wkręcać śruby za pomocą wyżej wspomnianego śrubociąga.

Z licznych doświadczeń przekonano się, że śruby drzewne w drzewie lipowym 1,4 razy, w drzewie bukowym  $1\frac{1}{2}$  razy, w dębowym 1,6 razy, a w grabowym 2 razy silniej siedzą, niż w drzewie jodłowym. W jednym i tym samym gatunku drzewa silniej trzymają, gdy są wśrubowane wpoprzek włókien, aniżeli w kierunku ich długości. Siła potrzebna do wyrwania śruby z drzewa, zależy od jej grubości i od długości w drzewie zagłębionej. Gatunek skrętu nic nie stanowi, z warunkiem, że tenże zawsze dobrym być musi. Dla znalezienia siły potrzebnej do wyrwania jakiejkolwiek śruby z drzewa, potrzeba pomnożyć jej średnicę wraz ze skrętem, wyrażoną w calach, przez długość w drzewie zagłębioną, także w calach, i przez jedne z następujących stałych liczb, znalezionych przez doświadczenie, odpowiadającą danemu gatunkowi i kierunkowi włókien drzewa. Liczby te są:

|                      | podługne        | poprzeczne |
|----------------------|-----------------|------------|
| dla jodły, w drzewie | 1790, w drzewie | 2097       |
| lipiny "             | 2440            | 3440       |
| grabiny "            | 3600            | 5670       |
| buku " dębiny "      | 2670            | 3800       |
|                      | 3160            | 3610       |

A iloczyn wskaże siłę szukaną w funtach kolońskich (funt koloński zawiera dwie marki czyli 467 grammów francuzkich, a 100 funtów kolońskich równa się  $91\frac{43}{100}$  funtom polskim).

Do połączenia wielkich sztuk drzewa z sobą, np. przy budowie maszyn lub przy robotach budowlanych, używa się *sworzni śrubowych*, (n. *schraubenbolzen*, fr. *vis*), zrobionych z żelaza okrągłego, gładkiego, które na jednym końcu mają płaską głowę na

drugim zaś skrętem śrubowym są zakończone. Przy użyciu tych sworzni, do złączenia dwóch kawałków drzewa, wierci się przez nie dziura świdem takiej samej średnicy, jak sworzeń jest grubo; przez dziurę tę przetyka się sworzeń, i na wystający jego koniec ze skrętem, zakręca się macica stosownym kluczem. Ażeby głowa i macica sworznia w drzewo się nie wciskały, podkłada się pod obie przedziurawione w środku *krążki*, z blachy żelaznej zwykłe, tak zwane *szajby* (n. *scheibe*). Zasada praktyczna przepisuje, aby grubość macicy była równą grubości sworznia, a długość skrętu aby wynosiła przynajmniej trzy razy wziętą tę grubość. Sworzeń musi być zawsze dostatecznie długi, aby po zakręceniu nad macicę wystawał.

Kliny do łączenia części drewnianych używane, bywają drewniane lub żelazne. Ostatnie mają zastosowanie przy sworzniach klinowych czyli *zanzach* (n. *splintbolzen* v. *keilbolzen*), których kształt i użycie są takie same jak sworzni śrubowych, z tą różnicą, że po przesadzeniu przez drzewo, zamiast zakręcania macicą, zabijają się żelaznym klinem czyli przetyczką (*splint*).

Kliny drewniane używają się często przy robotach meblowych, do połączenia części, które muszą być rozbierane, np. przy szafach, łóżkach i t. p. Są zwykle podwójne, i zabijają się z dwóch stron jeden o drugi.

### 3. O ŁĄCZENIU DRZEWA ZA POMOCĄ WŁAŚCIWEGO UKSZTAŁCENIA JEGO CZĘŚCI.

Prawie we wszystkich przypadkach, przy użyciu powyżej opisanych środków połączenia drzewa, gdy chcemy osiągnąć większą trwałość, nie wystarcza zwyczajne przyłożenie dwóch powierzchni drzewa do siebie; lecz potrzeba zwykle części łączone tak z sobą związać, za pomocą wyrobionych w nich stosownych wyskoków i zagłębień, aby zapobiedz usunięciu się ich i rozdzieleniu, czyto obcą siłą, czy też wewnętrznym działaniem drzewa, przy pęcznieniu lub wysychaniu tegoż.

Połączenia tego rodzaju wymagają szczególnej dokładności w wykonaniu, jeżeli mają być pięknie, bez bardzo widocznych szpar i trwale wykonane.

Wszystkie połączenia, używane w stolarstwie, podzielić można na trzy główne rodzaje, a mianowicie:

- a) *Połączenia na długość*, za pomocą których dwa kawałki drzewa łączą się z sobą w kierunku długości, tak, że jeden stanowi przedłużenie drugiego;
- b) *Połączenia na szerokość*, gdy dwa kawałki drzewa podłużnie się z sobą łączą;

- c) *Połączenia na poprzek*, za pomocą których dwa kawałki drzewa wiążą się z sobą pod kątem, w kierunku prostopadłym lub ukośnym.

Każde z tych połączeń może być wykonane w rozmaity sposób, prościej i sztuczniej, mniej lub więcej trwale, a wybór sposobu połączenia zależy od wielkości łączonych części, od rodzaju i kształtu roboty i od wymaganej trwałości.

Ważniejsze odmiany i sposoby każdego z tych trzech rodzajów połączeń, używane w stolarstwie, są następujące:


a) *Połączenia na długość drzewa.*

1. *Ukośne zetknięcie czyli ucios* (n. *der schrage stoss*, fr. *sifflet* v. *flute*), fig. 74. Połączenie to może być utrwalone jedynie za pomocą kleju, i wtedy tylko się używa, gdy spojenie jest podparte i na żadne ciśnienie nie wystawione. Nazywa się to jeszcze *zarznięciem na ucios* czyli *na gierunek*.

2. *Nablatowanie czyli nakładka zwyczajna* (n. *das einfache blatt*, fr. *entaille a moitie bois*), fig. 75. Może być wtedy tylko trwałem, gdy jest zawiercone i kołkami zabite, przyczem zawsze sklezione być musi.

3. *Nakładka ścięta*, fig. 76.

4. *Nakładka ukośna* (n. *das schrage blatt*, fr. *sifflet renforce*), fig. 77. Na długość nakładki bierze się podwójna grubość



drzewa. Połączenie to, równie jak poprzednie, musi być zawiercone.

5. *Zamek albo znak piorunowy* (n. *hakenblatt* v. *hakenkamm*, fr. *trait de Jupiter*), fig. 78. Nakładka ma około  $2\frac{1}{2}$  grubości drzewa na długość. Przy *a* i *b* odcina się szerokości

drzewa na liniach pionowych, a wcięcie przy *c* robi się prostopadłe do linii *ab*. Połączenie to musi być także zawiercone.


6. Zamek z zębem (n. *hakenblatt mit dem keil*, fr. *trait de Jupiter a clef*), fig. 79. Klin czyli ząb dodany nadaje połączeniu temu wiele mocy. Na długość nakładki bierze się cztery razy wzięta grubość drzewa, a końce *b* i *c* zaczyna się prostopadłe do linii *bc*.

7. Zamek z wpustem (n. *teufelsschluss*), fig. 80. Połączenie to używane jest szczególnie przy składaniu części okrągłych futryn i ram okiennych. Przedział *c* musi być tak długi, jak długie są wpusty *a* i *b*, aby połączenie rozebrać można było. Przedział *c*, po złożeniu zaniku, zabija się klinem.

Fig: 81.

Fig. 80.

Fig. 79.



8. Zamek prosty (n. *hakenkamm*), fig. 81. Łatwiejszy do wykonania od poprzedzającego. Dwa te ostatnie połączenia mogą być użyte bez sklejania, i są dogodne szczególnie tam, gdzie części złączone w razie potrzeby rozebrane być muszą.

9. Zwidłowanie (n. *zusammenschlitzen*, fr. *enfournement*). Fig. 82, 83 i 84 przedstawiają trzy sposoby zwidłowania najczęściej w użyciu będące. Czap ma na grubość 1/3 część grubości drzewa. Połączenie to, bez wzmocnienia klejem i bez zawierconia, nie ma siły.

Fig. 85 przedstawia zwidłowanie na ucios (fr. *enfournement a queue de carpe*, v. *triple sifflet*), które sklezione i przy poziomie leżących sztukach, wytrzymuje znaczne obciążenie.

10. Wręb albo ząb kaniasty czyli jaskółczy ogon (n. *das schwalbenschwanzformige blatt*, fr. *a queue d'aronde*). Połączenie to, z powodu krótkiej i osłabionej wcięciem nakładki (fig. 86), nie jest zbyt silne, zwłaszcza, gdy ząb i wycięcie przechodzą przez całą grubość drzewa.

Fig. 87 przedstawia połączenie w jaskółczy ogon podwójny, silniejsze od poprzedzającego.

11. Ucios podwójny (n. *doppelschrager stoss*, fr. *a doubles sifflets*), fig. 88. Przy płaskich i szerokich kawałkach drzewa, daje się z korzyścią użyć.

12. Zetknięcie z zasuwką (n. *stoss mit eingesetztem stuck*), fig. 89. Połączenie to używa się zamiast nakładki, lecz

Fig. 82.




Fig. 83.



Fig. 84.




Fig. 86.




Fig. 85.



Fig. 88.





Fig. 87.



musi być dobrze sklejone i zawiercone. Przez ukośne zacięcia *b* i *c*, zapobiega się podniesieniu zasuniętego kawałka. Zetknię-




Fig. 89.

cie z zasuwką zębatą i z klinami, może być bardzo mocne. Długość zasuniętego kawałka równa się około cztery razy wziętej grubości drzewa.

*b)* Połączenia na szerokość, czyli gdy włókna dwóch kawałków drzewa złączonych z sobą idą od siebie równolegle.

Najczęściej używanem połączeniem tego rodzaju w stolarstwie jest:

1. Proste sklejone spojenie (n. *stumpfe fuge*, fr. *joint plat*), fig. 90, *c*.

2. Połączenie na wpust (n. *spundung mit feder und nuth*, fr. *embrevement a languette et rainure*), przedstawia fig. 91 i 92.

Fig. 90.




Fig. 91.



Fig. 92.

Wpust czyli *nut* (n. *nuth*, fr. *rainure*), jestto wyżłobienie idące w tym razie w środku grubości drzewa przez całą jego długość. Wypust zaś czyli *feder* (n. *feder*, fr. *languette*), jestto wążka listewka, wyrobiona także przez całą długość drugiej sztuki drzewa, i wchodząca dokładnie w wyżłobienie pierwszej. Połączenie to często się skleja. Gdy więcej kawałków drzewa w ten sposób z sobą na wpust się łączy, wtedy każdy z nich ma z jednej strony wyżłobienie czyli wpust, a z drugiej język czyli wypust. Niekiedy wypust wyrobiony jest na samym kawałku drzewa, który się łączy, i wtedy nazywa się pospolicie *szfuniem* (n. *spund*). Ten sposób jest wprawdzie łatwiejszy i daje połączenie szczelniejsze; lecz

niedobrze zabezpiecza drzewo od paczenia się, ponieważ wszystkie jego włókna idą w jednym kierunku; nie pozwala dokładnie spasaować z sobą łączonych kawałków drzewa, i przez to nie daje czystego spojenia, a nadto ma tę niedogodność, że szerokość użyteczną drzewa zmniejsza o szerokość wypustu. Dlatego lepiej jest w obu kawałkach drzewa wyrobić wyżłobienia czyli wpusty, a pomiędzy nie wsunąć osobną listewką podłużną, dobrze oheblowaną (fig. 92). Najlepszy sposób łączenia na wpust, który się używa przy dobrych podłogach, drzwiach, bramach i t. p., zależy na tem, aby wsuwane wypusty czyli języki przyrzynać z drzewa poprzecznego, to jest, aby ich włókna szły w kierunku prostopadłym do włókien spajanego drzewa. Takie wypusty nazywają się *sztorcowymi* (n. *hirnfeder*, fr. *lariguette rapporte*), i zapobiegają, w pewnym przynajmniej stopniu, paczeniu się spojonych sztuk drzewa. W każdym razie, użycie wkładanego wypustu ma tę zaletę, że kanty drzewa mogą być należycie oheblowane, a przez to i spojenie szczelnie dopasowane.

Do wyrabiania wpustów i wypustów służą stosowne heble, już wyżej przez nas opisane. W ostatnich czasach zastosowano nawet do tego osobne maszyny, do rodzaju heblami należące.

Fig. 93 pokazuje sposób połączenia małych kawałków drzewa w jedną płaszczyznę. Pojedyncze kawałki złączone są z sobą na

Fig. 93.



wpust z boków i ze sztorców, a nadto uszykowane w przewież. W ten sposób łącząc, z jak najmniejszych kawałków drzewa, długą i szeroką płaszczyznę utworzyć można.

3. Połączenie na felc czyli felcowanie (n. *zusammenjagen*, fr. *assemblage a feallure*), fig. 94. Gdy u obu kawałków łączonego drzewa wyrobiony jest felc do połowy grubości drzewa sięgający, połączenie takie nazywa się felcowaniem.

Fig. 95 przedstawia sposób felcowania z wpustem (fr. *ernbrevement a langudte bdlarde*).

Fig. 96, 97, 98, 99 i 100 pokazują rozmaite sposoby felcowania i szpuntowania, pod kątem prostym i rozwartym.

Fig. 101, 102 i 103 wskazują sposób złączenia drzewa pod kątem na felce kryte, których rogi na ucios są ścięte.



Fig. 94.




Fig. 95.



Fig. 96.



Fig. 97.




Fig. 98.



Fig. 99.



Fig. 100.




Fig. 101.




Fig. 102.




Fig. 103.



4. Połączenie na czopy lub kołki kryte (n. *rerbindung mit gebohrten zapfen und dubeln*, fr. *assemblage a clej*). Połączenie to używa się szczególnie przy łączeniu na szerokość grubych bali, mianowicie gdy są na wpływ wilgoci wystawione. Na bokach obu sztuk drzewa *a* i *b* (fig. 104), które mamy złączyć, wyłabiają się naprzeciw siebie czworokątne dziury czyli stępki,

Fig. 104.




i w nie wklejają się dość cienkie deseczki z twardego drzewa *d*, których włókna idą na poprzek włókien spajanych kawałków. Każda z tych deseczek czyli czopów (n. *zapfen*, fr. *dej*) siedzi jedną połową swej długości w jednym, a drugą połową w drugim kawałku spajanego drzewa; a ponieważ czopy te głębiej w drze-

wo wchodzi niż wypusty przy łączeniu na wpust, dają zatem silniejsze połączenie, i skuteczniej paczeniu drzewa się opierają. Po złożeniu całej płaszczyzny, w miejscach gdzie te niewidoczne z wierzchu czopy leżą, wiercą się dziurki i okrągłymi kołeczkami zabijają się.

Odmianą tego połączenia jest *połączenie na okrągłe kolki* czyli chjble. Na bokach spajanych sztuk drzewa wiercą się okrągłe dziurki, 12 do 18 cali od siebie odległe, i w nie wklejają się cienkie okrągłe czopki czyli kołeczki *e* (fig. 104), tak jak powyżej opisane czopy *d*, połową swej długości w jednym, a połową w drugim kawałku drzewa siedzące.

Juko wzmocnienie któregokolwiek z powyżej opisanych połączeń drzewa na szerokość, używają się następujące wiązania:

1. Listwy sztorcowe poprzeczne czyli hern listwy (n. *hirnleislen*, fr. *assemblage h emboitage*), o których już w części drugiej wspominaliśmy. Na płaszczyźnie drzewa spojonej na szerokość jakimkolwiek z powyższych sposobów «, *b* (fig. 105), ze




sztorca wyrabia się wypust, który szczelnie wchodzi w wgłębienie listwy poprzecznej *c*. Wypustowi temu dają się często w pewnych miejscach 2 do 3 cali szerokie przedłużenia, które

wchodzą w stosowne gniazda, przez całą szerokość listwy poprzecznej wgłębione. Przedłużenia te czyli czopy więcej jednak szkoda niż pomagają, gdyż wstrzymują zsychanie się całej spojonej płaszczyzny drzewa razem, przez co szpary między pojedynczymi jej częściami tworzyć się muszą. Ażeby sztorcowe końce listew nie były widoczne, obrzynają się one na uciós czyli pod kątem 45°, i stykają się z odpowiednio wyciętymi bokami szerokiej tafli; przyczem połączenie na wpust i na ściętych ścianach aż prawie do ich końców przedłużyć potrzeba.

2. Listwy zasuwane w jaskółczy ogon, szpongi czyli gradlistwy (n. *grathleisien*), fig. 106. Chcąc użyć listew zasuwanych, wcina się na płaszczyźnie złączonej, poprzecznie do długości jej włókien i w pewnej odległości od jej brzegu, stosowne zagłębienie, którego ściany pochylają się w ten sposób, że ono u dołu jest szersze. W zagłębienie to zasuwają się z boku listwa *b* (fig. 106), wyrobiona stosownie do wycięcia. Połączenie

to ma tę zaletę, że w ten sposób złączona płaszczyzna drzewa, zabezpieczona jest od spaczenia się. Listew *b* jednak wklejać nie



należy, aby części składające płaszczyznę przy pęcznieniu i zsychnieniu się drzewa, mogły się swobodnie poruszać, gdyż inaczej popękają. Zwykle listwy zasuwane nie przechodzą przez

całą szerokość spojonej płaszczyzny, lecz nie dosięgają z obu stron jej brzegów, aby po zeschnięciu się sztuk *a, a*, listwy *b* nad ich brzegi nie wystawały.

Niekiedy potrzeba, aby listwy zasuwane nie wystawały z dołu nad płaszczyznę spojeną tafli, w takim razie mają one kształt *A* (fig. 106), lecz już nie są tak skuteczne.

Do wyrobienia wycięcia na płaszczyźnie i zacięcia na listwach, używa się narzędzi już w części trzeciej opisanych, a mianowicie do wycięcia: piłki nacięciowej czyli *gradzegi* (II. *grathsäge*) i wyżłabiacza, a do zacięcia jaskółczego ogona na listwach, hebla zasuwnika (II. *grathhobel*).

*c) Połączenia pod kątem*, dwóch sztuk drzewa, których włókna idą względem siebie w kierunku poprzecznym.

1. Nakładka kątowa (n. *auijblattung*, fr. *assemblage a mi-bois*), fig. 107. Połączenie to jest najłatwiejsze, lecz z powodu

Fig. 107.





Fig. 108.



brzydkiego wejrzenia, tylko przy zwyczajnych robotach się używa. Musi być skleione i zawiercone.

Niekiedy nakładka przyrznięta i odsądzoną, obcina się na łucios, czyli pod kątem 45°, przez co nabiera kształtu trójkąta

prostokątnego c (fig. 108). W drugim zaś kawałku drzewa wyrabia się tylko odpowiedni trójkątny wręb. Płaszczyzny ścięte na ucios, po złożeniu drzewa pod kątem, przystają do siebie, i tworzą na jednej stronie drzewa ukośne spojenie, które lepiej od poprzedniego wygląda. Połączenie takie nazywa się *nakładką na ucios* (n. *zusammenblatten auf die gehrung*).

2. Zetknięcie naucios (n. *stumpfer gehrung*, fr. *assemblage d'onglet*), fig. 109. Oba kawałki drzewa a i b, obcinają się przez całą grubość na ucios, czyli pod kątem 45°. Obcięte ścianami stykają się z sobą, sklejają, i kilkoma kołkami zawierają. To połączenie jest łatwe, ale nie mocne, i używa się tylko tam, gdzie złączone sztuki osobno są do czego umocowane, np. przy opravach drzwiowych (n. *verkleidung*) i t. p.

Fig. 109.





Fig. 110.



3. Zwidłowanie kątowe (n. *stumpf zusammengeschlitzte ecke*, fr. *assemblage en enjournement*), fig. 110. Jedna ze sztuk łączonych b zarzyna się widłowato ze sztorcu, tak głęboko, ile wynosi szerokość drugiej sztuki, i część środkowa wycina się dłużej. Druga zaś sztuka a, po zarznięciu, odsądza się w ten sposób, że tylko środkowa część, której grubość równa się 1/3 części całej grubości drzewa, pozostaje przez całą szerokość sztuki w postaci czopa c, który wypełnia zwidłowanie czyli tak nazwany *szlic* (n. *schilditz*), na pierwszej sztuce utworzony. Aby wzmocnić to połączenie, potrzebny jest klej i drewniane kołki. Często nie daje się czopowi całą szerokość sztuki, z której jest wyrobiony, lecz odsądza się go od strony wewnętrznej kąta, utworzonego przez dwa połączone kawałki drzewa. Gdy sztuki łączone są znacznej grubości, wtedy zarzyna się na nich podwójne zwidłowanie i dwa czopy.

4. Zwidłowanie naucios (n. *zusammenschilditzen auf die gehrung*, fr. *assemblage a bois de jll*). Ażeby przy zwidłowanym rogu otrzymać spojenie na ucios, czyli pod kątem 45° idące, mo-

żna rozmaicie drzewo zarzynać, stosownie do tego, czy chcemy, aby to ukośne spojenie z jedną lub z obu stron drzewa było widoczne. W pierwszym przypadku jedna tylko strona zwiłłowania czyli szlica obcina się na ucios, i do tego należący czop c z jednej strony stosownie się odsądza pod kątem 45°. W drugim razie robi się to samo z obu stron drzewa (fig. 111).

Gdy jedna ze sztuk zwiłłowanych pod kątem szerszą jest od drugiej, wtedy przy zwiłłowaniu na ucios spojenie nie idzie od wierzchołka kąta wewnętrznego, utworzonego przez złączone z sobą sztuki drzewa, do wierzchołka kąta zewnętrznego tychże sztuk, lecz do pewnego punktu, który od tego ostatniego wierzchołka kąta odległy jest o różnicę szerokości dwóch złączonych sztuk drzewa (fr. *assemblage a jausse-coupe*).

Fis. 111.





Fig. 112.



Gdy przy zwiłłowanym rogu, na jednym lub na obu brzegach połączonych sztuk drzewa, wyrobiony jest gzems czyli krajnik, wtedy gzems ten musi być koniecznie na ucios zetknięty, chociażby same sztuki *a* i *b* (fig. 112) prosto pod kątem zwiłłowane były.

5. Czopowanie (n. *verzapjmig*, fr. *assemblage a moraise*). Róg zwiłłowany nie ma nigdy wielkiej mocy, gdyż czop w widłach tylko z trzech stron drzewem jest otoczony. Lepsze pod tym względem, ale za to trudniejsze do wykonania, jest połączenie na czop (n. *zapjen*, fr. *tenon*). W jednej sztuce drzewa *b* (fig. 113), w bliskości jej końca, dłutuje się podłużna czworokątna dziura czyli *stępka* (n. *zapjenloch*, fr. *mortaise*). Druga zaś sztuka *a*, ze wszystkich czterech stron lub też z trzech tylko stosownie się zarzyna, i odsądza tak, że utworzony w ten sposób czop szczelnie w dziurę w pierwszej sztuce zrobioną wchodzić powinien. Przez odsądzenie drzewa, naokoło czopa tworzy się *odsadzka* (n. *abge-*

*setze*, fr. *arrasementj*, która opiera się o drzewo, otaczające wo-koło dziurę czopową (*ipalement de la mortaise*). Często czop odsadzą się tylko z dwóch naprzeciw siebie leżących stron. Nie-kiedy pewne części czopa robią się krótsze od reszty tegoż, tak, że tylko część dłuższa przechodzi nawskróś drzewa, w której stopka jest wyrobioną; krótsze zaś części wchodzą tylko w płytkie wyżłobienie, na podobieństwo wpustu, do dziury czopowej przytykające. Czopy tego rodzaju, często przy składaniu robót budowlanych, szczególnie drzwi używane, nazywają się czopami z wpustem (u. *nuthzapfen*), lig. 114 d.

Ki". 113.





Fig. 114.



Przy bardzo grubych sztukach drzewa, zarzyna się zamiast jednego dwa czopy, i dłutuje dwie stępki przy sobie, aby osiągnąć większe zetknięcie, a tćm samem silniejszy związek połączonych sztuk drzewa.

Pod względem połączenia czopowego, co do spojenia na ucios gżemsów na bokach drzewa wyrobionych (fig. 115), zachodzi zupełnie to samo, co się przy widłowaniu powiedziało, to jest, że one w każdym razie muszą być z sobą pod kątem 45° zetknięte. Czop zatem w takim razie musi być tyle odsadzony, ile wynosi szerokość gżemsu na brzegu drzewa wyrobionego.

Fig. 115.





Fig. 116 przedstawia połączenie czopowe poci kątem z jednym czopem na ucios (n. *zapfenverbindung mit gehrung*, fr. *assemblage a tenon en jausse-conpe*).

Fig. 117 przedstawia połączenie kątowe z podwójnym czopem i nakładką (fr. *palle*) z jednej, a uciosem (fr. *onglet*) z drugiej strony.

Fig. 1)6.


Fig. 117.



U. Połączenie kątowe w jaskółczy ogon albo ząbkaniasty (n. *schivalbenscltwanjvrmif/er zapjen,ir.* ot *ijueue d'a-ronde*, <*Jueue d'hironde*). Połączenie to robi się albo za pomocą zęba w jaskółczy ogon wyciętego, albo za pomocą takiegoż czopa: w pierwszym przypadku koniec jednej sztuki drzewa zaczyna się w jaskółczy ogon, i wkleja się w wyżłobienie wycięte w tej samej formie na drugiej sztuce. Jeżeli złączone sztuki drzewa są jednakowej grubości, i mają z wierzchu i z dołu tworzyć jedną płaszczyznę, wtedy zacięcie\* w jaskółczy ogon robi się tylko na połowę grubości sztuki, przy której się znajduje.

Fig. 118 przedstawia połączenie na czop w jaskółczy ogon W3'robiony. Ażeby czop zacięty mógł się zmieścić w dziurę, musi

Fig. 118.



jćj długość zewnętrzną *ab* być równą długości czopa u dołu, a ściana boczna *bd* musi być wyrobiona za spadkiem, podług zacięcia na czopie. Po wyrobieniu dziury, wsadza się w nią czop, i przysunawszy go ścianą ukośną do ściany *bd* w dziurze czopowej, pozostały otwór w dziurze *ab* wypełnia się drewnianym klinem *f*, przez co wyciągnięcie czopa *e* z dziury czopowej staje się niemożliwem.

Fig. 119 pokazuje łatwe połączenie dwóch cienkich kawałków drzewa, na uciós lub pod jakimkolwiek kątem z sobą zetkniętych i sklejonych. Połączenie to na tem zależy, że przez całą grubość drzewa, na spojeniu dwóch sztuk, wycinają się w jaskółczy ogon dziury *a* i w nią zabijają się mocno odpowiednio zrobione czopki z twardego drzewa na klej, i z wierzchu gładko się heblują.

Fig. 120 przedstawia wzmocnienie połączenia kąтового, za pomocą ukośnego kawałka, z nakładką w jaskółczy ogon zaciętą (n. *angblaitetes winkband*).

Fig. 119.





Fig. 120.



7. Połączenie na czop zaklinowany (n. *zapfen mit keil*, fr. *a tenon passant*). Czop ze wszystkich czterech stron drzewa odsądzony, przechodzi nawskróś przez dziurę w drugiej sztuce drzewa zrobioną, i wystaje jeszcze z drugiej strony tejże o tyle, aby go można kołkiem lub klinem zabić, i tym sposobem połączenie dwóch sztuk drzewa silnie ściągnąć. Połączenie to nie skleja się, i używane jest zwykle przy budowie maszyn, gdzie złączone części często rozbiegane być muszą.

8. Nakładka krzyżowa (n. *kreuzterbindung*). Każdy z dwóch kawałków drzewa wcina się do połowy swej grubości w ten sposób, że druga połowa drugiego dokładnie w to wcięcie wchodzi. Do tego rodzaju połączeń należy krzyżowanie sztuk drzewa, ozdobionych krajnikami czyli kelowanymi, jak np. szpros okiennych. Gdy dwie sztuki drzewa, ozdobione krajnikami, mają być z sobą nakrzyż złączone, w takim razie dla połączenia krajników konieczne, jak zawsze, pod kątem  $45^\circ$ , w jednej ze sztuk wyżłabia się w środku grubości dziura czopowa nawskróś idąca, druga zaś sztuka przerzyna się na dwie części, i na każdej z nich zarzyna się stosownie odsądzony czop, które z przeciwnych stron w powyższą dziurę zasadzają się, tak, że ich sztorce w środku dziury z sobą się schodzą.


9. Połączenie kątowe w jaskółczy ogon dwóch płaskich sztuk drzewa. Połączenie to jest jciłnem z najczęściej używanych w stolarstwie, i nazywa się zwykle zazębiam' niem czyli z niemiecka cynkowaniem (n. *terzinken*, fr. *a queues d'aronde*).

Zazębianie używa się wtenczas, gdy dwie sztuki drzewa na kant stojące, pod kątem prostym z sobą złączone być mają. Rozmaito są rodzaje zazębiania, a mianowicie:



a) Zazębienie zwyczajne (u. *ordindre zinken*, fr. *gueues* ciarów de *percées*), fig. 121, używa się przy składaniu skrzyń, szuflad i innych zwyczajnych robót. Na jednej sztuce drzewa *a* zarzniete zęby przechodzą przez grubość drugiej sztuki *b* nawskróś, widać więc z obu stron złączonego rogu części drzewa sztorcowe, które


Fig. 121.



brzydko wyglądają. Im staranniejsza jest robota, tém więcej zębów być powinno.

b) Zazębienie kryte (n. *gedeckte V. verdeekte zinken*, fr. *queues perdues*), fig. 122. Przy tego rodzaju zazębieniu, zęby zajmują

Fig. 122.




do  $\frac{3}{4}$  części jednej ze sztuk drzewa *a*, i po złożeniu tak wyglądają, jak gdyby ściana zewnętrzna jednego rogu, złączonego na zwyczajne zęby, przykryta była blatem drewnianym, dla ukrycia sztorców drugiej sztuki *b*. U szuflad ściana przednia z bocznymi w ten sposób zwykle się łączy, aby zębów z przodu wcale widać nie było.

c) Zazębienie z górnym zębem zarzniętym na uciós (n. *zinken mit gehrungskante*), fig. 123 d. Zazębienie to jest zupełnie podobne do zazębienia zwyczajnego, z tą małą różnicą, że ostatnie zęby górne nie przechodzą nawskróś pod kątem prostym, lecz zarzniete są pod kątem 45°. Sposób ten, jako nadający lepsze wejście robocie, używa się w przypadkach, gdy górny kant złączonych sztuk jest widoczny, np. przy górnym brzegu skrzyń, pudełek, szuflad i t. p.

d) Zazębienie kryte na uciós (n. *zinken an die gehrung*, fr. *queues perdues coupé d'onglet*). Zęby *c* i *d* wyrabiają się w obu sztukach tylko do  $\frac{1}{3}$  lub  $\frac{3}{4}$  głębokości tychże, od strony wewnętrznej (fig. 123); pozostałe, zaś części grubości drzewa *b*, tworzące pokrycie zębów, przyrznają się na uciós, czyli pod kątem 45°,

tak, że ich spojenie przypada na sam kant złączonych sztuk drzewa, i ani wewnątrz, ani zewnątrz śladów zębów spostrzedz nie można. Ten sposób ząbkowania jest w robocie najtrudniejszy, lecz zarazem najlepiej wygląda: dlatego też przy starannej robocie, a szczególnie pod forner, zwykle się używa.

Fig. 123.



Tylko przy łączeniu wielkich i grubych sztuk drzewa, można uszczelniać ząbkowanie, przez wbijanie w rozłupane zęby kliników drewnianych ze sztorcu; przy drobniejszych zaś robotach zęby tak szczelnie z sobą pasować powinny, że nawet nie zawsze sklejać je z sobą potrzeba.

W każdym razie, przy ząbkowaniu zęby powinny być dokładnie wyrobione, mieć stosowną odległość między sobą, i właściwy stosunek pomiędzy swą długością, szerokością i ukośnością. Przy łączeniu drzewa np. na cal grubego, zęby powinny być w ten sposób zcięte, że podzieliwszy przednią szerokość zęba *bd* (fig. 124) na cztery części, dwie z tych części daje się im na szerokość tylną, przez co ukośność zęba z każdej strony  $\frac{1}{2}$  część przedniej szerokości jego wyniesie. Od środka

Fig. 124.



Fig. 125.



zab cały i z każdej strony po połowie zęba zarznąć można, wtedy dzieli się cała szerokość drzewa (fig. 125) na cztery równe części, z których jedna daje się na szerokość przedniej części zęba i po pół części na szerokość każdego z półzębów, zwyżając je ku

tyłowi w ten sposób, że w końcu tylko połowę odpowiedniej szerokości z przodu, na szerokość zęba zostaje.

W Anglii używają sposobu zazębiania, który odznacza się swą prostotą i siłą, nie wymagając sklejanie sztuk złączonych z sobą, ani zawierania kolkami.

Fig. 126 a przedstawia z boku i ze sztorcu sztukę drzewa, na której zęby tego rodzaju wyrobione zostały za pomocą maszyny,

Fig. 120 a.






Fig. 126 b.



w ten sposób, że wycięcia są zupełnie równe zębom pozostałym. Dwie deski tak przygotowane łączą się z sobą podług fig. 126 6, i tworzą połączenie, które jest mocniejsze, tańsze i łatwiejsze do zrobienia (nb. za pomocą stosownej maszyny) od innych sposobów zazębiania.

Jest jeszcze jeden rodzaj zazębiania, nazywany *środkowym* (n. *mittehinken*), który raczej za odmianę czopowania uważać można: gdyż w nim zęby są zupełnie równiej szerokości z przodu i z tyłu, i zwykle o kwadratowym przecięciu. Połączenie to, przedstawione na fig. 127, używa się wten-

Fig. 127.




czas, gdy pomiędzy dwiema deskami, pionowo na kancie równoległe od siebie stojącymi, chcemy umocować trzecią, do nich prostopadłą.

Drugi sposób połączenia w tym ostatnim przypadku, jest tak nazwane *zasunięcie na jaskółczy ogon* (n. *grathverbindung*), fig. 128. Przy zasunięciu takim, jaskółczy ogon może być zarznięty z jednej lub z obu

stron zasuniętej sztuki drzewa. Najlepszy kształt jaskółczego ogona wyznacza się następującym sposobem: wysokość jego, która najwięcej pół cala wynosić powinna, dzieli się na trzy równe części, i jedną z tych części daje się na głębokość zacięcia z obu stron jaskółczego ogona.

Fig. 128.



Przy przegrodach małych skrzynek, szuflad i t. p., często ściany poprzeczne zasuwały się na prosty wpust (fig. 129), lub na wpust w kształcie litery V wyrobiony (fig. 130), lub też wprost tylko są wklejane, nie wpuszczając ich wcale. Ostatnie to jednak połączenie widocznie nie jest trwałe.

Połączenie kątowe, również mało trwałości zapewniające, lecz przy łączeniu cienkich deseczek czgsto używane, przedstawia fig. 131. Deseczki *a* i *b* zarzynają się na uciós, i sklejają się z sobą; następnie robią się na rogu poprzeczne nacięcia piłką,

Fig. 129.




Fig. 130.





Fig. 131.



w różnych kierunkach idące *c, c*, i w te nacięcia zasuwały się na klej cienkie kawałki fornerów, które się potem, po wyschnięciu kleju, z wierzchu obcinają.

10. Składanie szerokich płaszczyzn z ram i wypełnień czyli filungów. Wielkie płaszczyzny drewniane, jak np. drzwi, ściany tylne szaf, przepierzenia i t. p., zwykle, czgścią dla ozdoby, a czgścią dla zabezpieczenia ich od paczenia się, składają się z ram czworokątnych (n. *rahmholz*, *rahmwerk*, fr. *bdti*), pomiedzy którymi czworokątne pola wypełniają się taflami, znanymi pod nazwiskiem *wypełnień* czyli *jilungów* (n. *jilung*, fr. *panneau*), których włókna z dwóch stron idą równolegle do włókien czgści bocznych ramg składających, z dwóch zaś stron innych są do nich prostopadłe. Kaina od strony wewnętrznej opatrzona jest wpustem wokoło idącym, w który wchodzą łagodnie ścięte ze czterech stron brzegi wypełnienia, lecz nie są nigdy wklejone, aby się swobodnie poruszać mogły. Ramy łączą się z sobą na rogach, za pomocą widłowania (szliców) lub czopów nawskrós idących. Wypełnienia mogą się składać z jednej szerokości deski, lub z kilku desek z sobą na szerokość sklejonych. Wpust na częściach ramę składających, musi być głębiej wyrobiony aniżeli potrzeba, dla pomieszczenia wchodzących w niego cienkich brzegów wypełnień, przez wzgląd na to, aby w razie napęcznienia drzewa, wypełnienia te miały miejsce gdzie się rozszerzyć. Jeżeli o tym zapomnimy, to drzewo wypełnienia składające, gdy napęcznieje podczas wilgotnego powietrza, rozszerzając się, zdolne jest ramę rozsadzić. Ramy i wypełnienia mogą być w "rozmaity sposób z sobą połączone, a mianowicie mogą one tworzyć jedną płaszczyznę z jednej lub z obu stron, lub też wy-

pełnienia mogą być zrobione z cieńszego drzewa i osadzone w środku grubości części ramę składających. Przy robotach z obu stron widocznych, ten sposób składania wielkich płaszczyzn drzewnych, daje sposobność do stosownego i bardzo rozmaitego ozdobienia składanej płaszczyzny, przez właściwe podzielenie ramy głównej na mniejsze pola, za pomocą pośrednich części w różnych kierunkach idących, i stosowne tychże podziałów wypełnienie. W takim razie zwykle części ramę składające ozdabiają się od strony wewnętrznej na brzegach krawkami, wyrobionymi za pomocą stosownych hebli, a wypełnienia obwodzą się wokoło ukośnem ścięciem, z jedną lub kilkoma płatkami, osobnym heblem, któryśmy opisali pod nazwiskiem *kątnika* •*platlcoweyo* (n. *plaltbank*, ix. *guillaume h plaiebande*). Fig. 112 przedstawia część w ten sposób złożonej ramy *a* i *b*, z osadzonem w nią wypełnieniem *c*.

Pod względem użycia tego lub innego sposobu połączenia, w danym przypadku, nic się w ogóle pewnego nie da powiedzieć, i pozostawić to potrzeba uznaniu robotnika, który najstosowniej-szy wybór uczynić może. Przy szczegółowym opisie różnych robót w części VI, podamy niektóre bliższe pod tym względem objaśnienia, które jednak także wielu odmianom podlegać mogą.

W końcu nadmienić tylko należy, że najważniejszą rzeczą przy wykonywaniu wszelkich połączeń, jest ich dokładne narysowanie na drzewie, przy którym wszelkiego starania dołożyć potrzeba, pamiętając na to, że dobre połączenia, bez których żaden wyrób stolarski obejść się nie może, stanowią najlepszy dowód zdadności dobrych robotników.

## **c z ę ś ć   v .**

### **O WYKOŃCZANIU WYROBÓW Z DRZEWA.**

Do robót, mających na celu ostateczne wykończenie wyrobów z drzewa, należą:

1. Szlifowanie.
2. Politurowanie.
3. Lakierowanie.
4. Malowanie.
5. Farbowanie czyli bejcowanie.
6. Fornerowanie i wykładanie (inkrustacja).

## I. SZLIFOWANIE.

Wyroby stolarskie, po ich wyheblowaniu, choćby najstarszym, nie posiadają jeszcze potrzebnego stopnia wygładzenia, aby przyjąć mogły ostateczne wykończenie za pomocą politory; potrzeba je poprzednio do tego przygotować przez *obciąganie* i *szlifowanie*.

**Obciąganie** (n. *das abziehen*) wykonywa się za pomocą stalowój *skrobaczki* czyli *cyklingi* (ll. *ziehkliuge*, fr. *racloir*), już w części III wzmiankowanej, którą wszystkie drobne nierówności z powierzchni drzewa się zeskrubują, w postaci cienkich pyłkowatych wiórków. Zwykle wszystkie boki skrobaczki są proste, często jednak dwa krótsze są w łuk wygięte, jeden wypukło, drugi wklęsło, przez co służyć mogą do obciągania *powierzchni krzywych*. Skrobaczka ostrzy się za pomocą *s/alki* (n. *ziehklingssta/d*), gładkiej i bardzo twardej. Przez silne pocieranie skrobaczki tą stalką, tworzy się na brzegu pierwszej drut zagięty, zbierający drobne wiórki, który często przez nowe pocieranie stalką odnawiany być winien. Stalka do ostrzenia jest około pięciu cali długa, o przecięciu owalnym i osadzona w toczonym trzonku; zwykle robi się ona ze zużytego trójkątnego pilnika, do ostrzenia pił służącego. Gdy po wielokrotném pocieraniu stalką i używaniu na drzewie, drut na skrobaczce niedobrze się zawija, wtedy brzeg jćj na kamieniu wyostrzyć potrzeba, a potem dopięro stalką przeciągnąć.

Skrobaczka prowadzi się dwiema rękami po drzewie, nieco ukośnie względem jego włókien, przyciskając ją zlekka do drzewa. Ku końcowi roboty łżćj ją jeszcze naciskać potrzeba, aby otrzymać większą gładkość powierzchni. Przy drzewie bardzo zadzierzystem, którego włókna w różnych idą kierunkach, skrobaczkę wiele razy rozmaicie obracać potrzeba. Angielscy stolarze osadzają skrobaczkę w drewnianój oprawie, co z tego względu zasługuje na naśladowanie, że po długiem używaniu, skrobaczka zwykle bardzo się rozgrzewa, przez co w rękę z trudnością może być utrzymana, a nadto, gdy jest oprawioną w drzewo, ostre jćj kanty nic kaleczą ręki.

Ażeby obciągniętą w ten sposób powierzchnię drzewa jeszcze więcej wygładzić, używa się **szlifowania** (n. *das scldeijen*, fr. *polir*), za pomocą rozmaitych pierwiastków, z których ważniejsze są następujące:

*aj* Pumeks (ll. *bimsiein*, fr. *pierre-ponce*), najczęściej używany, szczególniej do szlifowania wielkich równych powierzchni. Pumeks do szlifowania używa się zwykle w kawałkach rozmaitej wielkości, a niekiedy także w postaci proszku. Pumeks, który ma

być użyty w kawałkach, przeryna się pilą na połowę, i przez tarcie przetrzyniętych płaszczyzn, posmarowanych olejem, o siebie, wygładza się i wyrównywa.

Takim płaskim kawałkiem pumeksu pociera się powierzchnia drzewa, posmarowana olejem lnianym, z początku wpoprzek włókien, potem w kierunku ich długości, tam i napowrót, dopóki drzewo nie nabierze dostatecznego stopnia gładkości.

Zwykle do smarowania drzewa, przy szlifowaniu, używa się oleju lnianego; tylko w przypadkach, gdy chcemy zapobiedz ściemnieniu drzewa, używa się łoju lub nawet tłuszczu wieprzowego. Niektórzy stolarze używają do smarowania drzewa, przy szlifowaniu, mieszaniny pokostu lnianego z mniejszą lub większą ilością terpentynowego olejku. Czystą wodą także można szlifować, lecz tylko gatunki drzew bardzo miękkich, których jasny kolor chcemy w zupełności zachować. W tymże celu można olej odfarbować, to jest odjąć mu kolor, przez dodanie do niego małej ilości węgla z kości lub spalonej skórki chleba.

Pumeks zawiera często w swej massie twarde kamyki, które przy szlifowaniu drzewo rysują: wyszukiwać je więc starannie i wyjmować potrzeba.

Sztuczny pumeks czyli tak nazwana *massa*, z tego względu głównie jest cenioną, i do szlifowania chętnie używaną, że jest jednorodną, i nie posiada w sobie, żadnych twardych części, któreby wygładzeniu drzewa zaszkodzić mogły.

Szlifowanie sproszkowanym i cienko przesianym pumeksem dokonywa się w ten sposób, że sypie się on na gałganek zwilżony olejem, i tym gałgankiem pociera się drzewo w różnych kierunkach. W tym razie szlifowanie zwykle rozpoczyna się papierem piaskzystym lub szklistym, o których niżej będzie mowa, a pumeksem tylko się dokończy. Szczególniej francuzcy stolarze używają tego sposobu szlifowania, przyczém zamiast czystego oleju lnianego, biorą mieszaninę z równych części oleju lnianego i weneckiej terpentyny, na gorąco zrobioną, do której, przy szlifowaniu drzewa mahonionego lub wiśniowego i t.p., dodają nieco czerwono farbującego korzenia *alkanny* (n. *cdkannawurzel*, fr. *orcauette*).

Gzemy i krajniki szlifują się, nasypując nieco sproszkowanego pumeksu na deseczkę topolową, wyłobioną podług kształtu listwy szlifowanej, lecz w kierunku przeciwnym, i pocierając deseczką tą tam i napowrót po powierzchni drzewa, którą mamy wyszlifować.

W każdym razie, gdy do szlifowania olej lub tłustość jaka się używa, muszą one być zaraz po ukończonej robocie, wraz z brudem ze szlifowania powstałym, z roboty starte, przez wytarcie jej suchymi wiórami lub gałgankiem, następnie zaś proszkiem kredo-

wym, tryplowym lub ceglanym. Proszki te obwiązują się w gałgauki z cienkiego płótna, przez które się na robotę przesiewają, i rozcierają na nią kawałkiem pilśni, filcu, wełny lub miękkiej bibuły, a w końcu drzewo czystym gałgankiem się oczyszcza. Im staranniej robota z tłustości po szlifowaniu oczyszczoną została, tym łatwiej i lepiej przyjmuje się następnie politura; nie trzeba więc żałować czasu i pracy, poświęconych na to oczyszczenie.

b) Papier szklisty i papier piaszczysty (n. *glos utul sandpapier*, fr. *papier de verre*). Papier tego rodzaju używa się na sucho, pocierając nim robotę, w trzech po sobie idących stopniach ostrości. Służy on głównie do szlifowania małych płaszczyn, krzywizn i rzeźb. Gdy się pyłkiem drzewnym zatka, można go szczotką raz jeszcze do użycia oczyścić. Papier szklisty można dostać gotowy w handlach żelaznych, do większego jednak użytku sami stolarze go przygotowują następującym sposobem: Proszek szklany, lub piasek z kamieni piaszkowych tłuczony, przesiewa się przez druciane sitko stosownej grubości, na papier klejem nasmarowany. Papier do tego używany musi być dostatecznie giętki i klejem jednostajnie się nasycać; klej musi być w dobrym gatunku, szkło zaś lub kamień muszą być czyste zupełnie, bez tłustych i żywicznych części: ztąd szyjki butelek smołą oblana użyć się nie dają. "Szkło, kamień ciosowy, żużel lub inny jaki twardy i ostry materiał, tłucze się na proch i przesiewa przez druciane sita różnej gęstości, podług gatunku papieru, jaki chcemy otrzymać. Mieszając piasek ze "szkłem, trzeba używać szkła w proszku drobniejszym i w mniejszej ilości. Przed posypaniem pociąga się papier, za pomocą szczotki lub pędzla, klejem gorącym i płynnym; potem posypuje się proszkiem, i otrząsa z części, które do kleju nie przyłgnęły. Niekiedy postępowanie to powtarza się dwa razy. Wysychanie papieru w lecie odbywa się na słońcu, w zimie zaś przez łagodne ciepło: nie powinno ono być zanagłe, lecz trwać 12 do 18 godzin. Zamiast papieru, użyć można skóry lub płótna, przyczem postępowanie całe zupełnie jest to samo.

c) Skóra rybia (n. *fischlihaut*, fr. *peau de chien de mer*). Suszona skóra wielu gatunków ryb morskich, z powodu chropowatych narośli, na nią znajdujących się, może także służyć do szlifowania drzewa, i dawniej nawet często jód do tego używano; obecnie zaś, dla wysokości ceny i nierównej ostrości, rzadko się używa, i zastępuje się zwykle pumeksem lub papierem. Skóra z głowy jest najostrzejsza, z ogona zaś i płetw najcieńsza.

d) Skrzyp (n. *scharhlehalm*, fr. *prèle v. queue de cheval*). Rurkowane i wzdłuż pobruzdowane łodygi skrzypią zawierają w sobie wiele krzemionki, i z tego powodu mogą być także do



szlifowania użyte. Ze wszystkich gatunków tój rośliny, *skrzyp błotny* (*Equisetuni palustre*) i *skrzyp chwoszczka* (*Eq. hyemale*), są najlepsze. Zodygi używają się, po wyróżnieniu kolanek, w stanie suchym, gdyż mokre bardzo mało drzewa chwytają; lecz zanadto znów suche łatwo się łamią. Przy użyciu skrzypiu, kładzie się kilka jego łądyżek przy sobie na drzewo, i obiema rękami posuwa się je tam i napowrót wpoprzek włókien. Przy małych przedmiotach jeden kawałek wystarcza. Niekiedy przecinają się łądyżki wzdłuż, rozplaszczają się, i naklejają na kawałek drzewa, którym się potem szlifuje.

## 9. POLITUROWANIE.

Politurowanie czyli polerowanie (n. *poliren*, fr. *remir*), jestto nadanie powierzchni drzewa blasku zwierciadlanego, za pomocą pewnój żywicznej powłoki.

Podług natury tej ostatniój, dzielą się politury na *woskowe* i *żywiczne* czyli *szellakowe*.

Woskowa politura (n. *wachspolitur*, fr. *poli h la cire*), rzadko bardzo obecnie do mebli się używa, czasem tylko do mebli zwyczajnych, np. z dębowego drzewa.

Do politurowania woskiem używa się albo czystego białego lub żółtego wosku, albo też przetopionej mieszaniny wosku z terpentyną, które się nakładają na drzewo, i rozcierają najprzód kawałkiem korka, a następnie wełnianym gałganem, dopóki dostateczny połysk się nie pokaże. Ażeby podnieść żółty kolor drzewa dębowego, można je przed wywoskowaniem zlekka proszkiem ochry żółtój natrzeć, lub też proszek ten do wosku dosypać.

Politura woskowa nigdy nie daje doskonałego połysku, przez gorąco staje się cokolwiek lepka, i nie wydaje dostatecznie delikatnych słoów drzewa; ma zaś tylko tę jedyną zaletę, że gdy straci połysk, może być bardzo łatwo, przez wytarcie wełnianym gałganem, odświeżoną.

We Francyi do woskowania mebli używają mieszaniny, składającej się z pięciu części białego lub żółtego wosku i dwóch części olejku terpentynowego, przy ciągłem mieszaniu na gorąco przetopionej. Politura ta, nazwana przez wynalazcę, p. Goyon, *enkaustykiem* (fr. *encaustique* v. *pale a vernir*), daje się rozprowadzać na drzewie łatwiej niż sam воск, i po ulotnieniu się z niej terpentynowego olejku, pozostawia na drzewie równą i nadzwyczaj cieką powłokę, która po wytarciu szczotką nadaje wyrobom świetny połysk. Doświadczenie jednak nauczyło, że do robót zwyczajnych lepiej używać czystego wosku", gdyż politura p. Goyon, nie jest tak trwała, i nie wypełnia dostatecznie słoów drzewa.

Politura szellakowa (u. *schellack-politur*, *wiener-polilur*, *franzOsUche-politur*, fr. *verni!*«), jest roztworem szellaku w spirytusie, do którego często jeszcze inne żywice, jak mastyks, sandaraka i t. p. się dodają. Politura ta daje połysk piękniejszy i trwalszy, niż politura woskowa, i obecnie już prawie powszechnie w użyciu ją zastąpiła; politurowanie jednak politurą szellakowa, jeżeli ma być dobrze wykonane, potrzebuje więcej zręczności i cierpliwości.

Różne są sposoby wyrabiania politury szellakowej, najprostsze są następujące:

a) 1 funt szellaku, najlepiej jasno - pomarańczowego koloru, pokruszony na kawałki, wysypuje się do szklanego gąsiora, i oblewa 7 do 8 funtami spirytusu, o ile możności jak najmocniejszego (najslabszy, jaki użyć się daje, ma 87 stopni Trallesa czyli c. g. - 0,84), i wystawia się na światło i ciepło słoneczne. Tym sposobem po jakimś czasie, gdy szellak w spirytusie się rozpuści, otrzymamy mętny rozciek czyli politurę, która filtrowaną być nie potrzebuje, bo przy użyciu sama przez gałganek się oczyszcza.

b) 18 łutów szellaku, 1 łut sandaraki 11 łut mastyksu (wszystko w najlepszym gatunku), rozpuszczone w 6 funtach najlepszego spirytusu, na wolnym ogniu, wydają bardzo dobrą politurę.

Gęstość politury, to jest stosunkowa ilość żywicy rozpuszczonej w spirytusie, musi się stosować zawsze do gatunku drzewa. Im drzewo jest dziurkowatsze, a zatem im więcej politury polyka, tym ona gęściejszą być powinna, to jest tem większą ilość żywicy użyć potrzeba.

Niektóre drzewa, jak np. palisander, mają w sobie tyle żywicy naturalnej, że już przez pocieranie czystym spirytusem nabierają pięknego połysku.

Często bywa politura farbowaną, a mianowicie: czerwono, do użycia na drzewie orzechowém, mahoniowém i t. p., przez dodanie orselii, sinoczej krwi (n. *drachenblut*) lub trocin sandałowego drzewa; białą, przez dodanie bieli ołowianej (n. *bleiweis*)-, żółtą, kurkumą; **czarno**, sadzami. Nie może **to** jednak nigdy zastąpić farbowania czyli bejcowania drzewa, jeżeli ono jest potrzebne, gdyż farbowana politura tylko słaby odcień koloru wydaje, i często, jak np. czerwona, na świetle blaknie i naturalny kolor drzewa odkrywa.

Politura, choćby była zrobioną z najjaśniejszego szellaku, zawsze nadaje drzewu kolor mniej lub więcej brunatny: dlatego też do politurowania białych gatunków drzew, jak np. klonowe, jaworowe i t. p., używa się politury zrobionej z szellaku bielonego, czyli tak nazwaną politurą białą (n. *weisse politur*, fr. *vernis blanc*). Najlepszy przepis na zrobienie politury białej jest następujący:

Dobry, jasny szellak rozpuszcza się na woiném cieple, przy częstém mieszaniu, w pięć razy większj ilości (co do wagi) spirytusu. Następnie przystępuje się do wybielenia szellaku. "W tym celu przygotowuje się woda chlorowa, z 5 łutów minii (*mcrmige*) i 2 łutów soli kuciunnj, przez roztarcie ich i dolanie 4 funtów wody studziennej. Rozciek ten splukuje się do szklanej Haszy, i cienką rurką dolewa się do niego  $2\frac{1}{a}$  łuta stężonego kwasu siarczanego czyli witryoleju. Po 24 godzinach opada osad prawie zupełnie biały, a na wierzchu pozostała woda chlorowa jest gotową do użycia, zlewa się do czystej butli, zatyka się i w ciemnem i chłodnem miejscu zachowuje. Chcąc wodą tą wybielić szellak, bierze się jedna miarka powyżcj wspomnianego roztworu szellaku w spirytusie, ogrzewa się ją do 36" ciepła R., i wlewa ją do dwóch miarek wody chlorowej, powyższym sposobem przygotowanej, mieszając szybko i ciągle. Naczynie się potem przykrywa, a rozciek po trzech godzinach precedza się przez płótno, na którém osiada szellak zupełnie wybielony, wymagający już tylko wypłukania wodą i wysuszenia na słońcu.

Tak wybielony szellak rozpuszcza się w spirytusie zupełnie w ten sposób i w takim stosunku, jak przy robieniu politury brunatnój. Politura biała tym sposobem otrzymana, daje powłokę trwałą, zwierniadlaną, przezroczystą zupełnie, tak, że włókna drzewa przez nią przeświecają. Przy powyższcm postępowaniu, potrzeba szczególniej zachować właściwy stopień ciepła, aby politura była dobrą. \*

Bielony szellak dostać można gotowy w handlu, w postaci białej przetopioncj massy, co robotę białej politury bardzo ułatwia.

*Politura angielska.*—4 łuty szellaku, do **którego** dodać można 1 łut smoczj krwi, rozpuszcza się w cieple w 12 łutach spirytusu. Potem w innem naczyniu miesza się 1 łut sproszkowanego kopalu, i 5 łutów szlamowanej i suszoncj kredy, z 4 łutami najmocniejszego spirytusu, i zostawia na kilka dni w gorącym miejscu, codziem mieszając i ogrzewając, dopóki rozciek nie nabierze koloru żółtawego, i z wodą mlecznego płynu tworzyć nie zacznie. Gdy to nastąpi, zlewa się roztwór kopalowy z osadu, wlewa się do roztworu szellakowego, i oba razem w cieple się mieszają. Politura w ten sposób otrzymana jest najlepszą ze znanych: znosi wielkie ciepło bez stracenia blasku i nieprgdko się niszczy.

Następujący sposób robienia politury także "jest zalecany: Rozpuszcza się 2 łuty kopalu i 2 łuty czystej sandaraki w glinianćin naczyniu na wolnym ogniu; po rozpuszczeniu, rozciek wylewa się na szklaną lub żelazną płytę dla wystudzenia, i po stwardnieniu tłucze się na pi\*oszek. Proszek ten sypie się znów do glinianego naczynia, i wlewa do tego 3 łuty olejku lawendowego (*la-*

wcndelól), tak długo trzymając naczynie na ogniu, dopóki olej nie odparuje się. Pozostała masa powtórnie tłucze się na proszek po wystudzeniu. Następnie do tego proszku dodaje się 0 łutów sproszkowanego szellaku, zalewa się z nim razem w szklanin naczyniu 24 łutami mocnego spirytusu, i trzyma się w gorącym miejscu lub w ogrzanym piasku, dopóki szellak się nie rozpuści. W końcu dodaje się jeszcze 1 łut weneckiej terpentyny, i politura jest gotowa.

Postępowanie przy powlekaniu drzewa którąkolwiek z tych politur jest następujące: Z wełnianego, kilka razy złożonego gatanka lub z sierści krowiej robi się rodzaj gąbki, która napaja się politurą i obwija czystym płóciennym gałgankiem, zwilżonym kilkoma kroplami lnianego oleju. Gąbką w ten sposób przygotowaną, pociera się powierzchnia drzewa, należycie wyszlifowana i oczyszczona z tłustości, w różnych kierunkach, tak, aby po całej powierzchni równo politurę rozprowadzić. Politura z gąbki powoli precedza się przez płócienny gałganek, i przy ciągłym pocieraniu wokoło "powleka drzewo wysychając wkrótce, tak, że gładką i błyszczącą powłokę tworzy.

Olój nadaje gąbce śliskość i ułatwia jej ruch, tak, że gdy uczuwać się daje przylepianie gąbki do drzewa, potrzeba znów na gałganek poddać kilka kropel oleju. Pocieranie gąbką powtarza się dopóty, dopóki na drzewie blask wymagany nie wystąpi. Gdy politura jest zamocną, to jest gdy ma zawiele żywicy, wtedy powierzchnia drzewa nie przybierze zwierciadlanej gładkości, i potrzeba w końcu samym spirytusem i olejem polerować, przez co wszystkie drobne nierówności się rozplyną, i drzewo blasku nabierze.

Polilurowanie odbywać się musi z jak największą czystością, w miejscu wolnym od kurzu i widnym, aby wszelkie uchybienia łatwo spostrzedz można było. W zimie politurować potrzeba w miejscu ogrzanym, gdyż od zbyt zimna politura się ścina i nierówno rozciąga się na drzewie. Gąbka nie powinna nigdy na jednem miejscu w spoczynku zostawać, gdyż wtedy zawsze się przylepia, i plami czyli *odparza* politurę. Jeżeli drzewo po szlifowaniu nie było należycie z oleju oczyszczone, wtedy on przebija przez politurę, i tworzy na niej po jakimś czasie liczne matowe plamy, które zasychają, i tylko przez nowe politurowanie usunięte być mogą.

Łój użyty do szlifowania zamiast oleju, albo wcale nie przebija, albo też daje się łatwo przez wytarcie gałgankiem oddalić, gdyż nie zasycha jak olej. Gdy do szlifowania drzewa użyjemy oleju skoroschnącego, i przedmiot nim wyszlifowany przed pole-

rowaniem przez kilka dni wysuszymy, wtedy także przebijania oleju lękać się nie potrzeba.

Ażeby olć zrobić skoroschnącym, dodaje się do jednego funta oleju lnianego kilka łyżek oleju gotowafiego z glejta czyli pokostu, i rozcieńcza się go olejkiem terpentynowym.

Dodatek wielkiej ilości pokostu (*trockenOL*) robi olć lniany ciemnym, i nie pozwala go używać do szlifowania drzew białych; w tym więc razie używa się bielonego oleju makowego.

Olej lniany do szlifowania i politurowania używany, w każdym razie musi być oczyszczony, co zrobić można następującym sposobem: Rozpuszcza się 2 funty koperwasu żelaznego (*asentilriol*) w 2 1/2 funtach wody deszczowej, i wlewa się to do wielkiego naczynia, które w sobie 2 funty surowego oleju zawiera. W naczyniu tem zostawia się rozciek przez czas 4 do 6 tygodni na świetle, mieszając go codziennie. "Wszelkie nieczystości osiadają z koperwasem na dnie, a u góry pozostaje olej czysty, biały i prędko schnący.

Jeżeli przedmiot na to pozwala, można go przed politurowaniem przy ogniu wysuszyć, przez co olć się wyparzy. Oliwy i innych wolno schnących olejków, przy szlifowaniu i politurowaniu unikać należy.

Politurę przechowywać potrzeba w dobrze zatkanych i obwiązanych flaszках, bo inaczej prędko wietrzeje; przyczém żywica na dno opada w postaci gęstego osadu, który się już więcej w płynie nie rozpuszcza, a zatém politurę zupełnie psuje.

### 3. LAKIEROWANIE.

Lakierowanie czyli powlekanie drzewa lakierem za pomocą pędzla, używa się do nadania błyszczącej powłoki takim częściom wyrobów drewnianych, których nierówna powierzchnia na użycie politury nie pozwala, jak np. wszelkie ozdoby rzeźbione, niektóre części mebli wyrzynane w rozmaite krzywizny i t. p. W każdym razie politura nadaje większy połysk drzewu, i ma nad lakierem pierwszeństwo.

Lakiery w ogóle składają się z rozmaitych gatunków żywicy, rozpuszczonych w spirytusie, terpentynie lub eterze. Żywica zmieszana ze szkłem grubo tłuczonym, które jej rozpuszczenie się o wiele ułatwia, nie pozwalając na sklejenie się żywicy w jedną bryłę, sypie się w szklane naczynie, i nalewa się potrzebną do tego ilośćią spirytusu lub eterycznego olejku; poczem otwór naczynia zawiązuje się mokrym pęcherzem, który się przekłuwa igłą, aby dać ujście powietrzu. Następnie naczynie stawia się

w kotle lub w garnku napełnionym wodą, która, dla pędszego rozpuszczenia żywicy, ogrzewa się, z początku przez ciąg jednej godziny zwolna, a następnie aż do zawrzenia. Podczas wrzenia wody kilkakrotnie wstrząsać należy naczyniem, dla oddzielenia cząstek rozpuszczonych od nierozpuszczonych, i dla powiększenia przez to działania na nic spirytusu lub olejów. Woda wrzeć powinna, dopóki nie rozpuszczą się wszystkie części żywicy; poczem naczynie wyjmuje się z wody i wstrząsa tak długo, aż zawarta w niem mieszanina nie zacznie stygnąć. Eozczyn zostawia się przez dwa dni w spokojności, i filtruje się potem przez czyste płótno, albo raczej przez czystą bawełnę, którą się lejek wyścieła. Płyn w ten sposób przefiltrowany jest lakierem zdatnym do użytku.

Jeżeli do lakierów spirytusowych użyto tylko szellalcu, sandaraki, mastyksu, albo żywicy *anime*, to jest rodzajów żywic, które po ulotnieniu się spirytusu swoją pierwiastkową kruchość odzyskują; wtedy nie należy takimi lakierami powlekać przedmiotów giętkich, sprężystych lub spaceniu ulegających, bo by powłoka na nich łatwo popękała i popsuła się; mogą więc one tylko służyć do przedmiotów rzadko używanych. Tę jednak niedogodności zapobiedz można poczęści przez dodanie terpentyny, lub przymieszanie żywicy *elemi*; lecz zawięła ilość terpentyny byłaby szkodliwą, gdyż przez to lakier staje się zbyt lepkiem i mniej wysychającym; stosowna zaś ilość terpentyny, dobrze na ogniu wygotowanej, czyni go lśniącem i przezroczystym. Lakier z olejem terpentynowym są mocniejsze i nie tak kruche jak spirytusowe, ponieważ olejek terpentynowy ulatniając się, zostawia żywice w stanie lepkiem; przy znaczniejszej jednak przezroczystości, nie mają tak świetnego połysku. Skład niektórych dobrych lakierów na drzewo jest następujący:

#### 1. Lakier sandarakowy:

|                            |      |                                 |
|----------------------------|------|---------------------------------|
| 12 łutów sandaraki,        | albo | 8 łutów sandaraki,              |
| 8    "    żywicy elcmi,    |      | 2    "    mastyksu,             |
| 2    "    żywicy anime,    |      | 3    "    weneckiej terpentyny, |
| 1    "    kamfory,         |      | 32   "   spirytusu,             |
| 11   "   szkła tłuczonego, |      |                                 |
| 64   "   alkoholu.         |      |                                 |

Żywice rozpuszczają się już w niższej temperaturze, w stosownym naczyniu, sposobem wyżej poilaumy, i rozciek filtruje się.

#### 2. Lakier mastyksowy:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 24 łutów czystego mastyksu,            | 1 łut kamfory,                 |
| II   czyszczonej terpentyny weneckiej, | 74 łutów olejku terpentynowego |
|  | 12    szkła tłuczonego:        |

*albo* 6 łutów mastyksu, 3 łuty terpentyny weneckiej,  
3 „ sandaraki, 32 « spirytusu,

### 3. Lakier szellakowy:

8 łutów szellaku, 2 łuty sandaraki, 1 łut weneckiej terpentyny,  
50 łutów spirytusu.

*Lakier szellakowy brunatny*, np. na skrzypce i t. p.: 16 łutów szellaku, 32 łuty sandaraki, 8 łutów mastyksu, 8 łutów żywicy *elemi*, 1G łutów terpentyny weneckiej, 4 łuty smoczey krwi, 1 łut orleanu, 256 łutów spirytusu.

### 4. Lakiery kopalowe:

Lakiery kopalowe są najlepsze i najmocniejsze ze wszystkich; ich wyrabianie jednak połączone jest z wielkimi trudnościami, gdyż kopal niełatwo rozpuszcza się ani w spirytusie, ani w olejku terpentynowym. Lakier kopalowy, tak za pomocą spirytusu, jako i olejku terpentynowego robiony, wtenczas jest najlepszy, gdy kopal rozpuszcza się w parze olejku lub spirytusu następującym sposobem: W naczynie szklane nalewa się alkohol lub olejek terpentynowy, poczem zawiesza się na szyi naczynia woreczek gazowy, napełniony kawałkami kopalu wielkości grochu, tak, aby woreczek około 1 1/2 cala nad powierzchnią spirytusu lub olejku wisiał. Otwór naczynia zanurza się mokrym pęcherzem, przekłutym igłą, poczem naczynie zanurza się w wodnej lub piaskowej kąpieli; przyczem pilnować należy, aby spirytus nie zawrzał, lecz tylko się rozgrzał. Co do olejku terpentynowego, lepiej jest nawet jeżeli takowy zawrze. Po rozpuszczeniu się wszystkiego kopalu, rozciek filtruje się, i lakier jest gotowy.

Drugi sposób robienia bezfarbnego kopalowego lakieru jest następujący: 4 części (co do wagi) kamfory rozpuszcza się w 48 częściach eteru siarkowego, potem sypie się do tego 16 części wyborowego i jak najlepiej sproszkowanego kopalu, i wszystko razem w dobrze zakorkowanój butli miesza się z sobą. Następnie dodaje się do roztworu tego 16 części spirytusu, mającego 87<sup>0</sup> Tralles'a czyli c. g. 0,84, i jedna część rektyfikowanego olejku terpentynowego, i nanowo się miesza.

Lakier ten po zrobieniu wygląda jak gęsty jednostajny płyn, potem jednak dzieli się na dwie części: dolną gęstszą, i górną jaśniejszą, która właśnie do lakierowania się używa; dolna zaś część musi być nanowo eterem i kamforą przerabiana.

Chcąc zrobić lakier kopalowy za pomocą olejku terpentynowego, należy zmieszać: 6 łutów olejku lawendowego i 1 1/2 łuta kamfory, w szklaném naczyniu; mieszaninę utrzymywać w cieple, dopóki kamfora się nie rozpuści i roztwór nie zawrze; potem 4 łuty jasnego czystego kopalu dodawać potrochu, i wszystko razem

mieszać, dopóki kopal się nie stopi; nakonec przylać do tego 8 łutów rektyfikowanego terpentynowego olejku. -

Rozpuszczenie odbywa się z większą łatwością, przydając do 6 łutów olejku lawendowego i  $\frac{1}{s}$  łuta kamfory, tylko 2 łuty mialko utartego kopalu, a do rozczynu dolewając tyle wrzącego terpentynowego olejku, ile potrzeba do nadania lakierowi żądanej płynności. Zamiast olejku lawendowego, można użyć olejku rozmarynowego, który połączony z kamforą, rozpuszcza większą ilość żywicy.

Następujący lakier kopalowy, złoto-żółtego koloru, dobrze wysycha, nie pęka i nadaje piękny połysk drzewu: 1 funt kopalu wschodniego roztopia się w glinianym naczyniu z wszelką ostrożnością, dolewa się do niego powoli 6 łutów pokostu lnianego, i rozrzedza się, przy ciągłym mieszaniu,  $\frac{3}{4}$  funtami francuskiego olejku terpentynowego. Przy dolewaniu olejku naczynie z ognia zdjąć potrzeba, aby się płomieniem nie zajęło.

#### 5. Lakier dammarowy:

Żywica *dammar* rozpuszcza się zupełnie w olejkach eterycznych i tłustych. Dobra żywica musi być jasnego koloru żółtego, przezroczysta i z połyskiem szklanym na rozłomie; białe i nieprzezroczyste kawałki psują lakier. Dla zrobienia lakieru z tej żywicy, rozpuszcza się 1 funt sproszkowanego dammaru, na wolnym ogniu, w  $\frac{1}{4}$  funtach olejku terpentynowego, dolewanego w małych ilościach, w naczyniu żelaznym cynowanym. Gdy się żywica rozpuści, dolewa się pozostała reszta olejku, po zdjęciu naczynia z ognia, przy ciągłym mieszaniu. W końcu rozciek filtruje się przez tkaninę drucianą. Dla zmniejszenia kruchości tego lakieru, dodać można na 1 funt żywicy 3 drachmy kamfory, dla powiększenia twardości, nieco lakieru kopalowego, a dla rozrzedzenia, jeszcze więcej olejku terpentynowego.

Podamy tu jeszcze przepis lakieru, służącego do powlekania drewnianych podłóg, posadzek i t. p. Rozpuszcza się 5 funtów szellaku w 8 kwartach spirytusu, następnie  $\frac{1}{2}$  funta żywicy *elemi* w 1 li kwartach terpentynowego olejku, i miesza się z sobą.

Podłoga poprzednio maluje się farbą klejową właściwego koloru, j naciera olejem lnianym, a w końcu powleka się przynajmniej dwa razy powyższym lakierem. Do zagruntowania użyć najlepiej okry z biłą ołowianą (bleiwasem). Tak powleczona podłoga może być w razie potrzeby oczyszczona wodą; po zużyciu przyjmuje nanowo połysk, przez wytarcie olejem lnianym, i raz do roku tylko lakierem nanowo pociągana być potrzebuje. Powłoka ta wysycha prawie pod pędzlem, ma trwałość farby olejnej, i nie posiada żadnego odrażającego zapachu.



Zwrócić należy uwagę na to, że liczby wyrażające ilość części składowych w rozmaitych lakierach, wyrażają tylko ich stosunek do siebie, że zatem można wyrabiać podług potrzeby większą lub mniejszą ilość jakiegokolwiek lakieru, byleby stosunek części w jego skład wchodzących był niezmienny.

Lakiery nigdy prawie nie farbują się, gdyż kolor nadaje się zwykle drzewu za pomocą bejcy lub farby; poczem dopiero czystym lakierem się przeciąga.

Przed powleczeniem lakierem, potrzeba drzewo wyszlifować pumeksem z wodą, skrzypiem lub papierem szklistym. Gdy drzewo jest zbyt dziurkowate, można je poprzednio powlec pokostem, który zamyka pory drzewa i nie pozwala na zbytne wsiąkanie lakieru. Powlekanie drzewa w tymże samym celu wodą klejową przed lakierowaniem, nie jest tak dobre, gdyż przez to lakier blask swój traci.

Drzewo lakierem powlekać potrzeba po kilka razy, aby nabrało dostatecznego połysku; lecz każda następna powłoka dopiero po zupełnem wysuszeniu poprzedniej w ciepłym miejscu, powinna być dawana. Spirytus do robienia lakierów używany, powinien być jak najlepiej za pomocą węgla oczyszczony, gdyż spirytus surowy, a szczególnie spirytus z wódki kartoflanki, dla wielkiej ilości zawartego w nim tłustego olejku, nie tak dobrze rozpuszcza żywice, i sprawia, że lakier nie może oprzeć się nawet najwolniejszemu ogniovi.

Jeżeli potrzeba koniecznie lakiery zafarbować, mogą do tego służyć następujące farbniki roślinne:

*na żółto*, korzeń kurkumy, krokosz lub szafran;

*na kolor pomarańczowy*, orlean;

*na czerwono*, korzeń wołowego języka (*Anchusa tinctoria*), lub żywica stała, znana pod nazwiskiem smoczjej krwi (*Drachenblut*), najlepsza z Kartagenu, najgorsza z Madagaskaru. Dobra żywica musi być jasno-czerwona w roztarciu, i powinna rozpuszczać się w spirytusie, nadając mu kolor karmazynowy, i w olejach. Prawdziwa krew smocza zostawia ślady piękne czerwone, rysując nią na szkle rozgrzaném lub na ośledce zmoczonej wodą; sfalszowana tej własności nie posiada.

Gumigutta, będąca mieszaniną gummy i żywicy koloru żółtego, także może być użytą do farbowania lakierów. Lakiery na spirytusie lub olejku terpentynowym, powinny być robione w jak najkrótszym czasie przed ich spotrzebowaniem: albowiem przez długi czas nieużyte, stają się tłustemi i żółknieją, a odświeżone za pomocą spirytusu, nie dorównywają w "dobroci lakierom świeżym.

#### 4. MALOWANIE.

Jakkolwiek malowanie (n. *anstreichen*, fr. *peindre*), to jest powlekanie powierzchni drzewa farbami przykrywającymi, stanowi przedmiot zajęcia malarzy pokojowych; jednak często zdarzają się przypadki, że stolarz zmuszony jest sam podobne roboty wykonywać, szczególnie na mniejszą skalę przy robotach budowlanych lub ordynaryjnych meblowych; dlatego też podajemy tu w krótkości główne przepisy i skład farb, do tego rodzaju malowania służyć mogących.

Malowanie na drzewie używa się głównie dwojakiego rodzaju, a mianowicie *klejotae* i *olejne*.

##### a) **Malowanie klejowe.**

Do malowania klejowego służą:

na *biało*: biel ołowiana (bleiweiss) i biel cynkowa (ziukweissl, biała glinka szlamowana lub kreda;

na *żółto*: chromgelb, mineralgelb, żółta ziemia i okra;

na *czerwono*: umbra lub braunroth;

na *zielono*: grynspan, górna zieleń (berggrün), szweinfurtska zieleń;

na *niebiesko*: błękit pruski (berlinerblau), błękit górny (bergblau);

na *czarno*: sadze i czerń frankfurtska (frankfurterschwarz).

Kolory te, pojedynczo lub zmieszane z sobą, rozcierają się na kamieniu z wodą i zaprawiają wodą klejową.

Przedmioty, które mają być malowane, otrzymują przedewszystkiēm grunt, to jest powlekają się cienko kredą zarobioną z wodą klejową, aby pory drzewa zamknąć i powierzchnię jego' do przyjęcia farby przysposobić. Im dziurkowatsze jest drzewo, tē m gęstsza farba do gruntowania użytą być musi. Po wyschnięciu gruntu, powleka się drzewo farbą za pomocą pędzla szczecinowego, prowadząc go w kierunku włókien. Farbę trzeba w naczyniu często mieszać, aby się z niēj osad nie tworzył, i lepiēj jest, gdy ona zawsze nieco ciepłą będzie, bo wtedy klej łatwiej się rozprowadza.

Farby klejowe nie mają żadnego blasku; może on im być jednak nadany przez dosypanie do nich drobno sproszkowanego talku czyli federweisu, i po wyschnięciu, przez wytarcie szczotką. Blask ten otrzymać można także przez dodanie szkła wodnego, z którērn się farba jak z wodą klejową rozrabia.

Woda klejowa przygotowuje się, rozpuszczając 1 funt kleju w 5 kwartach wody. Na 4 funty szlamowanej kredy albo innej farby zięinnēj podobnēj cięŜkości gatunkowēj, dolewa się jedna

kwarta wody klejowej. Jeżeli farba jest cięższą od kredy, wtedy nieco więcej wody klejowej dolać należy. Powłoka farbą klejową powtarzana być powinna przynajmniej dwa razy, cienko i prędko. Drugi raz powleka się, gdy powłoką pierwszą zupełnie wyschnie,

b) Malowanie olejne.

Farby do malowania olejnego używane są:

*na białe*: biel ołowiana lub cynkowa (blei oder zinkweiss);

*na żółto*: okra lub miueralgelb;

*na czerwono*: minia lub braunroth;

*na zielono*: grynszpan lub zieleń szweinfurtska;

*na niebiesko*: błękit pruski (berlinerblau);

*na czarno*; kość palona lub czern frankfurtska.

Farby te rozcierają się na kamieniu z pokostem, i tymże pokostem według potrzeby rozrzedzają.

Pokost gotuje się z oleju lnianego, przez 3 do 4 godzin, po dodaniu do oleju 2 do 4 łutów glejty (*bleigl&Lte*) na 1 funt oleju, przez co ten ostatni nabiera własności prędkiego wysychania.

Gotowanie pokostu musi być powolne, aby olej nie zawrzał i nie zapalił się.

Olejek terpentynowy, do farby olejnej dodany, rozrzedza ją, czyni łatwiejszą do rozprowadzania, ale utrudnia jej schnięcie.

Grunтовanie przy malowaniu olejnym robi się zwykle bielą ołowianą roztartą z pokostem; w niektórych razach, a mianowicie w suchych miejscach, można dla taniości grunтовać drzewo farbą klejową.

Prócz gruntu, malowanie olejne powtarza się zwykle 3 do 4 razy, używając, w razie gdy kolor żądany jest drogi, do dwóch spodnich powłok farby tańszej, ale zawsze jaśniejszej od ostatniej powłoki. Powlekanie farbą olejną robi się zawsze na zimno. Z powodu wolnego schnięcia farb olejnych, pomiędzy jedną powłoką a drugą powinno upłynąć przynajmniej 48 godzin czasu. Malowanie olejne posiada pewien połysk, opiera się wilgoci, i daje się po zupełnem wyschnięciu, w razie potrzeby, oczyścić wodą mydlaną.

Drzewo powlekane musi być suche, a gdy jest zbyt dziurkowane, wtedy musi być poprzednio nasycone pokostem, aby nie wciągało w siebie zbyt wiele oleju, który do połączenia farb jest potrzebnym.

Farby olejne nabierają trwałości i nie ciemnieją tak prędko, gdy dodamy do nich <sup>1</sup>/<sub>24</sub> część ich wagi białego wosku. Wosk musi być poprzednio rozpuszczony w olejku terpentynowym, i do pokostu na zimno dodany.

We Francji często używane jest malowanie farbami skoro-szlącącemi terpentynowemi (*coulers lucidoniques*), których przygotowywanie odbywa się jak następuje: Przetopiona na wolnym

ogniu. terpentyna wenecka rozciera się na ogrzany kamieniu z suchymi kolorami utartymi na proszek, i rozcieńcza się spiry-  
tusem stosownie do potrzeby. Używając tych kolorów w lecie,  
można do terpentyny dodać przy topieniu  $\frac{1}{6}$  część oleju lnianego,  
przez co farby stają się trwalsze, i więcej mają podobieństwa do  
farb olejnych.

Prócz farb wyżej wspomnianych, używają się jeszcze często  
farby *mleczne* (n. *milchjarben*), mające tę wyższość nad klejowe-  
mi, że się przez długi czas niezmiennie przechować dają. Podług  
licznych doświadczeń, najlepszy sposób ich przygotowywania jest  
następujący: 4 funty zbieranego mleka, 6 uncj świeżo gaszonego  
wapna, 4 uncje oleju lnianego, makułowego lub orzechowego, i 3  
funty białej gliny lub szlamowanej kredy, miesza się z sobą w na-  
stępujący sposób: gaszone wapno zarabia się mlekiem na ciasto,  
dodaje się do niego olej i resztujące mleko, przy ciągłym mie-  
szaniu, a w końcu giłka lub kreda. Farbami mlecznymi powle-  
kać potrzeba podobnie jak klejowymi, dwukrotnie. Ażeby im na-  
dać połysk, powleka się drzewo farbami temi malowane płynem,  
składającym się z 3 funtów wody i z białek od 12 jaj, dobrze  
z nią wymieszanych.

Następującym sposobem wyrabiane farby mleczno-twarogowe,  
dają także bardzo trwałą powłokę na drzewo: do 1 stopy kubi-  
cznej świeżo gaszonego wapna, dodaje się % stopy kubicznej  
twarogu, i po przemieszaniu, dolewa się tyle mleka, ile potrzeba,  
aby to ciasto można było przez cienkie sito druciane przecisnąć.  
Drzewo potrzeba poprzednio farbą klejową zagruntować, a nastę-  
pnie powłoka farbą mleczną powtarza się 4 do 6 razy, a po wy-  
schnięciu, wytarta wełnianym gałganem, przybiera piękny połysk.

Powłoka *finlandzka*, do użycia na drzewo, tak wewnątrz bu-  
dowli, jak i na powietrzu, ochraniająca je od wszelkich niszczą-  
cych wpływów, wyrabia się w następujący sposób: przedewszyst-  
kiem rozpuszcza się 3 funty kalafonii w 20 funtach tranu na wol-  
nym ogniu, następnie 10 funtów mąki żytniej rozrabia się na  
ciasto z 30 funtami zimnej wody, w końcu zaś 4 funty siarczanu  
cynku (*zinkoitriol*) rozpuszcza się w 90 funtach wody gorącej.

Rozrobiona mąka wlewa się do gorącego rozcieku siarczanu  
cynku, i z nim się należyte miesza; potem wlewa się do tego  
rozpuszczona kalafonia w tranie, i wszystko razem na jednorodną  
ciecz się przerabia. Powłoka ta, do której dla koloru dodać mo-  
żna, podług potrzeby, nieco braunrothu, okry, umbry lub jakiej-  
kolwiek inną farby ziemnej, jak kilkakrotne próby u nas robione  
potwierdziły, zabezpiecza drzewo i w naszym klimacie od wpływu  
wilgoci, a nawet od robactwa.

Dla zabezpieczenia drzewa od szkodliwego wpływu wilgoci, użyć można także czystego pokostu, którym powleczone drzewo, poprzednio skrobaczką obciągnięte, staje się trwalszém, ciemniejszém i lepszy ma pozór. Od wilgoci chroni także tak nazwane *piaskowanie*, to jest posypywanie drzewa ostrym piaskiem, na mokrą powłokę z gęstego pokostu lub farby olejnej. W tym celu użyć także można powłoki składającej się: z pokostu, trzech części na powietrzu zlasowanego wapna, dwóch części popiołu drzewnego i jednej części mialkiego piasku. Powłoka ta powtarza się dwa razy: pierwszy raz rzadsza, drugi raz gęstsza.

Można także drzewo od wilgoci ochronić przez powleczenie smołą, z węgla kamiennych otrzymaną, która prędczej schnie niż smoła drzewna, i daje powłokę trwalszą i sprężystszą. Smołą tą smaruje się drzewo na gorąco tyle razy, aż dopóki w nie wsiąkać nie przestanie. Do ostatniej powłoki dodaje się nieco olejku terpentynowego, proszku ceglanego lub ostrego piasku.

Smoła drzewna, przed użyciem do powlekania drzewa, musi być poprzednio ze szlamowaną kredą wygotowaną, aby kwas drzewny w smole takiej znajdujący się rozłożyć, gdyż inaczej prawie wcale nie wysycha. Dobrze jest dodać do smoły drzewnej  $\frac{1}{2}$  część jęj objętości żywicy. Powłoka daje się zwykle trzykrotnie: c'wie pierwsze posypują się piaskiem, a trzecia zostaje czystą.

Powlekaniem szkłem wodném najwłaściwiej użyć się daje tylko za rodzaj gruntu pod farby olejne.

#### FARBOWANIE czyli BEJCOWANIE DRZEWA.

Farbowanie'czyli bejcowanie drzewa (n. *das beitzen*, fr. *ieindre*), używa się w trojakim celu:

- a) aby nadać drzewu jakikolwiek kolor, choćby nienaturalny, jedynie dla upiększenia i lepszego pozoru;
- b) aby za pomocą tańszych gatunków drzew krajowych, naśladować droższe drzewa zamorskie;
- e) aby gładkić, niepięknić i jednokolorowć powierzchni jakiego drzewa nadać pozór żyłowaty lub słoisty, za pomocą cząstkowego czyli miejscowego zafarbowania.

Zwyczajne malowanie drzewa, przez powleczenie jego powierzchni farbą, nie przesiąka włókien drzewa: nie może więc być drzewo w ten sposób powleczone, ani szlifowane, ani téż innym sposobem obrabiane, a oprócz tego traci pod farbą zwykle zupełnie swoje naturalne słoje i żyły, które główną piękność drzewa stanowią; nadto farby takie zwykle szkodliwemu wpływowi światła oprzeć się nie są zdolne.

Z tych więc powodów zastosowano do farbowania drzewa rozmaite pierwiastki chemiczne, które jego tkankę prawie nawskręś przejmując, nadają jej kolor trwały i rozmaity.

Włókna drzewne składają się w ogóle z tych samych pierwiastków, co i włókna materij lnianych i bawełnianych: zatem postępowanie chemiczne, przy farbowaniu tkanin używane, może być zastosowane także do farbowania drzewa, a mianowicie potrzeba drzewo wygotować z pewnemi ciałami chemicznemi, które na jego włókna działając, nadałyby im żądany kolor.

Nie wszystkie gatunki drzew przyjmują wszystkie farby w równym stopniu; niektóre z nich potrzebują szczególnych przygotowań. Z krajowych drzew farbuje się dobrze i trwale następujące: klon, gruszka, jabłoń, brzoza, olsza, kasztan dziki, wiśnia, lipa, śliwa, morwa, wiaz, grab, dąb (na czarno) i jodła.

Jednostajny kolor przyjmują tylko takie drzewa, które mają tkankę jednostajną i cienką. Do przyjęcia kolorów jasnych i żywych, wybierać potrzeba drzewa białe lub jasne; dla innych kolorów takie, których kolor naturalny, o ile możności jest do nadawanej farby zbliżony, i których tkanka podobną jest do tkanki drzewa, jakie ma naśladować.

Przed rozpoczęciem farbowania drzewo musi być zupełnie wykończzone i wyrobione, gdyż kolor w nie nigdy tak głęboko nie wsiąka, aby przez późniejsze szlifowanie lub heblowanie nie został nadwierzony.

Powierzchnia drzewa, po obciągnięciu skrobaczką, szlifuje się pumeksem z wodą lub skrzypiem, i czyści się szczotką lub gąbką, a następnie znowu suszy przed farbowaniem przez 36 do 48 godzin, w cieple około 30° R., aby się pory drzewa otworzyły, a wilgoć wyszła: gdyż im suchsze drzewo, tem lepiej farbę przyciąga. Wszelkie plamy tłuste i klejowe szkodzą wsiąkaniu farby. Najlepiej farbuje się drzewo porzniete na fornery, lub inne cienkie kawałki, gdyż wtedy farba z obu stron w drzewo wsiąka, i prawie do wnętrza jego jednostajnie się przeciska.

Wszelkie drobne kawałki drzewa farbuje się w podłużnym, czworograniastym, miedzianym kotle, w którym drzewo tak długo gotuje się w farbie, dopóki ona dość głęboko drzewa nie przeniknie. Przy większych kawałkach drzewa, które w ten sposób farbować się nie dają, smaruje się farba na gorąco szczotką lub pędzlem po drzewie, powtarzając powleknięcie 4 do 5 razy; każde następne po zupełnym wyschnięciu poprzedniego, a to stosownie do gatunku drzewa i żywości koloru. Po zafarbowaniu drzewa i wysuszeniu go, szlifuje się ono powtórnie pumeksem, skrzypiem lub triplą (tripoli), tojest ostrym brunatnym proszkiem żelazistogliniastym. pochodzenia wulkanicznego, a potem jak zwykle poli-

turując się lub lakierując. W niektórych przypadkach, jak np. przy farbowaniu drzewa mazerowego, gdy mamy na celu nie nadanie jednolitego koloru całej powierzchni drzewa, lecz zrobienie rozmaitych odcieni w słojach, może być korzystnym poprzednio z pod hebla tylko wyszłe drzewo zafarbować, a potem dopiero wyszlifować.

Ażeby włókna drzewne do przyjęcia farby usposobić, potrzeba drzewo przed farbowaniem napoić pierwiastkami chemicznymi, któreby zniszczyły szkodliwy wpływ naturalnych soków drzewa na kolor. Przy farbowaniu postępuje się dwójako: albo nasycy się najprzód drzewo płynem chemicznym, który je do przyjęcia farby usposabia, a potem farbuje się, albo od razu powleka się farbą mieszaną z płynem przygotowawczym, który się nazywa *odczynnikiem* (n. *beitzmittel*, fr. *mordant*). Pierwszy sposób używa się w przypadkach, gdy farba pędzlem się rozprowadza, drugi zaś gdy drzewo w farbie się gotuje.

#### **O odczynnikach i farbách używanych do farbowania drzewa.**

Gdy drzewo, które farbować mamy, jest z natury ciemnego koloru, jak np. orzechowe, wiśniowe, gruszkowe i t. p., wtedy tylko jednorazowe powleczenie odczynnikiem jest dostateczne, który w tym przypadku składa się zwykle z wody i dwuchromianu potażu (*doppelt-chromsaureskali*). Przez to łączą się garbnik i farbnik w drzewie znajdujące się, z pierwiastkami płynu odczynnikowego składającymi, i tworzą rozmaite kolory, podobne do palisandru lub mahoni.

Gdy drzewo ma kolor jasny, jak na przykład klon, jesion, kasztan i t. p., wtedy je dwa razy płynem odczynnikowym powlec trzeba. W tym razie gotuje się 1 część katechu i 1/2 części sody z wodą, aż do rozpuszczenia się ich; następnie rozrzedza się płyn ten wodą, mniej lub więcej, stosownie do tego, czy chcemy drzewu nadać kolor ciemniejszy lub jaśniejszy.

W płyn ten kładą się fornery na ośm dni, przy ciągłym ogrzewaniu, a po wyjęciu z niego, zanurzają się w roztwór dwuchromianu potażu, który im piękny czerwono-brunatny kolor nadaje.

Chcąc prędzej drzewo ufarbować, można fornery z jasnego drzewa włożyć w sam roztwór zimny dwuchromianu potażu na ośm dni, przez co otrzymują kolor orzechowy, lub gdy roztwór był bardzo rozrzedzony, kolor wpadający w żółtawy lub zielonawy.

Ażeby pory jesionowego drzewa przed polerowaniem zapełnić, używa się masy złożonej z jednej części katechu i dwóch części gummy arabskiej w wodzie rozpuszczonych. Dwa te roztwory

tworzą gęstą galaretę, która się szpachtłą na drzewie smaruje, u po wyschnięciu skrobaczką obciąga.

Dla nadania rozmaitym gatunkom drzewa pozoru starości, nasyca się je roztworem ammoniakalnym, przez co nabierają ciemnego koloru, podobnego do tego, jaki im z czasem wpływ powietrza nadaje.

Do farbowania drzewa służyć mogą rozmaite pierwiastki farbujące, z których głównejsze są: indygo, koszenila, czerwiec czyli kennes, marzanna (*krapp*), kurkuma, alkanna, berberys, orselia (*orseille*), drzewo brazyliowe i kampešzowe, kwercytron (*quercilroririnde*), orlean, janowiec farbierski (*Jdrberginster*, *ye-uista iincloria*) i różne sole metaliczne.

Jeszcze większą jest liczba rozmaitych płynów odczynnikowych, które farby utrwalają, gdyż przy farbowaniu drzewa można w tym celu używać nawet kwasów i alkali, które tkance drzewnej nie szkodzą. Niektóre z odczynników ożywiają farby, inne ciemniają: np. farby żółte roślinne pod wpływem alkaliów ciemnieją, pod wpływem kwasów stają się jaśniejszemi. Czerwony odwar brazylii, przez alkalia (to jest np. potaż, sodę i t. p.) staje się brunatnym lub fioletowym; kwasy niektóre farby niebieskie zamieniają na czerwone, alkalia zaś znów im powracają kolor niebieski, i t. p.

Nie mogąc wchodzić tu w teoretyczny wykład różnych sposobów farbowania drzewa, które znaleźć można w szacowném dziele Thona (*Thom Jolzbcizlcunst*, Weimar, bei Fr. Voigt), i dla których zrozumienia potrzebną jest gruntowna znajomość chemii, podamy tu tylko ważniejsze przepisy, służyć mogące do nadawania drzewu głównych kolorów. Zresztą, rozmaite odcienia kolorów zależą od natury farbowanego drzewa, i tylko zupełnie białe gatunki drzewa wydają po zafarbowaniu taki kolor, jak przepis wskazuje, a mianowicie: klon, lipa i t. p.; żółtawy zaś kolor niektórych drzew nie przeszkadza farbowaniu ich na czerwono lub na brunatno.

#### a) Farbowanie na czerwono:

1. Odwar zrobiony z 1 łuta koszenili roztartej w 4 kwartach czystej wody, i z 4 łutów sproszkowanego kamienia winnego (*weinstein*), przyrządza się w cynowanym naczyniu, a po przedczeniu miesza się z taką samą ilością roztworu cyny w wodzie królewskiej (*salpetersaure Zinnauflösung*), aż dopóki żywego czerwonego koloru nie nabierze. Gdy wcale nie dodamy kamienia winnego, lub gdy dodamy nieco alunu zamiast niego, wtedy otrzymamy kolor karmazynowy. Powlekając tak zafarbowane drzewo roztworem wodnym ammoniaku, otrzymamy różne odcienia purpurowe.



2. Nasyca się drzewo gorącym roztworem 3 łutów ałunu w 1 funcie wody. a po wyschnięciu smaruje się odwarem wiórów drzewa brazyliowego lub ferriambukowego w wodzie, z 1 części brazylii i 10 części wody, gotowanych przez dwie godziny, z dodatkiem 4 łutów ałunu na każdy funt wody. Do brazylii można dodać odwaru marzanny, przez co farba robi się trwalszą. Dodając do roztworu ałunu nieco koperwasu miedzanego (*kupjerviiriol'*), otrzymamy kolor fioletowy.

b) Farbowanie na kolor fioletowy.

Nasyca się drzewo rozcieńczonym koperwasem miedzianym (*kupjewiiriol*), a po wyschnięciu farbuje się odwarem dwóch części brazylii i jednej części kampsesu z ałunem.

e) Farbowanie na kolor brunatny.

1. Nasyca się drzewo roztworem ałunu, i farbuje odwarem kampsesu, brazylii lub koszenili, rozcieńczonym roztworem koperwasu żelaznego (*dsenvitriol*).

2. Nasyca się drzewo roztworem koperwasu żelaznego, i farbuje odwarem drzewa sandałowego w ługu potażowym.

3. Z zielonych łupin orzechów włoskich robi się mocny odwar i nim drzewo się nasyca.

4. Wapno lasuje się w urynie, i tą mieszaniną smaruje się drzewo; następnie moczy się wodą garbnikową od garbarzy (*loh-wasaer*), w skutek czego drzewo z początku przyjmuje kolor zielonawy, który po kilkakrotném smarowaniu, w piękny brunatny się zmienia.

d) Farbowanie na kolor niebieski.

1. Nasyca się drzewo odwarem kampsesu na gorąco, a po wyschnięciu powleka roztworem koperwasu miedzanego (*kupjercitriol*),

2. Nasyca się drzewo roztworem indygo w kwasie siarczanym, mniej lub więcej wodą rozcieńczonym, który się robi jak następuje: indygo proszkuje się i miesza z taką ilością kwasu siarczanego dymiącego (*vitriolól*), aby z tego gęsta ciecz powstała (na 1 łut indygo potrzeba 4 łuty kwasu siarczanego). Po kilku dniach dolewa się do roztworu tego woda, przy ciągłym mieszaniu płynu, i otrzymuje się płyn błękitny, do farbowania służyć mogący.

ej Farbowanie na kolor żółty.

1. Rozpuszcza się gumigutta w spirytusie, ługu potażowym lub w rozcieńczonym kwasie saletrzanym (*szeidewasser*), i tym roztworem drzewo się nasyca.

2. Nasyca się drzewo roztworem cyny w wodzie królewskiej (*salpeter&aure zinuanijsung*), i farbuje mocnym odwarem lub ciągiem z kory kwercytronowej (*f'unrih-on*) na gorąco.

3. Rozcieńczony kwas saletrzany (Il. *sieidutoasur*, fr. *Teau/orle*), farbuje białe drzewo na żółto w stanie zimnym; kolor ten jednak prędko zmienia się na brunatny. Drzewo po posmarowaniu kwasem, trzeba zaraz trzymać przy ogniu, dopóki kolor się nie pokaże. Im kwas był słabszy, tym kolor będzie jaśniejszy.

J) Farbowanie na kolor zielony.

1. Farbuje się najprzód drzewo korą kwercytronową (*quercitron*), jak wyżej, na żółto; następnie do wyciągu z kory kwercytronowej dodaje się roztwór indygo w kwasie siarczanym, powyżej opisany, i mieszaniną tą drzewo powtórnie się nasycza.

2. Powleka się drzewo roztworem koperwasu żelaznego z małą ilością kwasu siarczanego, a następnie farbuje się odwarem kwercytronowym lub drzewa żółtego (*gelbholz*), z czego powstaje kolor oliwkowy.

g) Farbowanie na kolor czarny.

1. Nasycza się drzewo bejcą żelazną, otrzymaną z wiórów żelaznych nalanych octem, i farbuje odwarem gałasu (z 8 łutów gałasu w 4 kwartach wody), lub z 1 części gałasu i 1/4 części drzewa kampszu.

2. Chcąc otrzymać mocny czarny kolor, używa się mocnej bejcy żelaznej i gęstego odwaru gałasowego, którymi kilka razy powtarzać należy powlekanie drzewa.

Można także, po powleczeniu drzewa bejcą żelazną, zafarbować je roztworem indygowym w kwasie siarczanym, a w końcu dopiero odwarem gałasu i kampszu, w stosunku wyżej podanym.

Używając bejcy żelaznej i odwaru gałasowego, w stanie mnićj lub więcej rozcieńczonym, możemy nadać drzewu kolor szary różnych odcieni.

Na kolor *srebrzysty* farbują się białe fornery następującym sposobem: do skrzyni wodą napełnionej sypią się opiłki lub pył ze szlifowania żelaza powstały, i w tę ciecz wkładają się fornery, każdy z osobna, na podkładkach, zostawiając je w niej dopóty, dopóki drzewo żądanego koloru nie nabierze.

h) Farby naśladowujące różne gatunki drzew zamorskich.

Najczęściej drzewo mahoniowe bywa naśladowanem, gdyż wiele gatunków drzew krajowych posiada tkanę bardzo do niego podobną. Do farbowania drzewa na mahoń, użyć można sposobów wskazanych przy farbowaniu na czerwono. Prócz tego, można do tego użyć jeszcze roztworu 1 części smoczłej krwi i 3 części orleanu, w ługu potażowym, na gorąco, którym kilka razy drzewo powlekać potrzeba. Odwar z trocin drzewa mahoniowego w wodzie, nadaje także piękny mahoniowy kolor drzewu, które poprzednio roztworem alunu powleczone, zostało. Dodawszy do

ajiuu nieco koperwasu miedzianego (*kupjtroiirwt*), otrzymamy kolor ciemniejszy.

Drzewo gruszkowe i wiśniowe nabiera koloru mahoniowego przez posmarowanie mlekiem wapiennym lub wapnem palonem rozrobionem uryną, po wyschnięciu którego wapno się oczyszcza, drzewo <dej.ni się naciera i politurą szelakową poleruje.

Drzewo orzechowe otrzymuje kolor i pozór mahoniowego przez posmarowanie rozcieńczonym kwasem saletrzanym (*szeideicasaer*). Po wyschnięciu tej powłoki, robi się roztwór 3 łutów smoczey krwi w 1 funcie i 19 łutach alkoholu, i nasycy się nim w powyższy-sposób przygotowane drzewo. Następnie, gdy zupełnie wyschnie, lakieruje się roztworem 3 łutów gumilaki i 7 łutów sody w 1 funcie i 19 łutach alkoholu. W końcu szlifuje się pumeksem i kawałkiem drzewa grabowego, wygotowanym w oleju, przez co drzewo to zupełnie połysk mahoniu otrzymuje.

Podług Sandhagen'a, drzewo klonowe farbuje się na kolor mahoniowy odwarem, który otrzymamy, gotując wióry z drzewa mahoniowego w wodzie, lub w ługu potażu gryzącego, przez pół godziny, odwar filtrując przez płótno, i precedzoną ciecz parując do  $\frac{1}{2}$ , części pierwotnej objętości. Tym odwarem farbowane drzewo otrzymuje łudzący kolor mahoniowy, z czasem nie bledniejący. Potaż zmienia ten kolor na ciemno-żółty, a woda wapienna lub studzienna bardzo mu szkodzi.

. Jaśniejszy kolor mahoniowy otrzymać można, gotując 8 łutów brazylii z 3 łutami wiórów mahoniowych i 2 łutami ałunu, w dostatecznej ilości wody, i tym odwarem pokilkakroć smarując drzewo.

. Białe drzewo klonowe przybiera kolor mahoniowy, przez wygotowanie w odwarze brazylii z odrobiną marzanny, (*krapp*). Dodając do odwaru tego cokolwiek kwasu siarczanego, rozcieńczonego wodą, otrzymamy kolor koralowy. Drzewo klonowe w roztworze gumigutty w olejku terpentynowym robi się cytrynowem; z marzanną (*krapp*) i octanem ołowiu (*essigsaurer bleioa-yd*) gotowane, robi się brunatno-marmurkowate, a przez dodanie do tego kwasu siarczanego, zielono-żyłowate.

Grabowe drzewo kurkumą farbuje się na żółto; odwarem marzanny i kwasem siarczanym wodnistym powleczone, staje się zielono żyłowatę; a roztworem ałunu nasyczone i farbowane odwarem kampszu, robi się brunatnym.

Lipowe drzewo, farbowane odwarem marzanny z dodatkiem octanu ołowiu, robi się niebiesko-żyłowatę, a odwarem marzanny z dodatkiem grynspanu, czarnę.

, Gruszkowe drzewo, farbowane szafranem lub gumiguttą, staje się pomarańczowem. Wiąz tym samym sposobem farbowany, staje się podobnym do gwajaku.

W końcu powtórzyć trzeba już wyżej zrobioną uwagę, że wszystkie farby, któremi się drzewo powleka, bez poprzedniego przygotowania "odczynnikami, są bardzo nietrwałe.

### **O farbowaniu drzewa na pniu.**

Oprócz farbowania drzewa przez wygotowanie go lub nasycenie rozmaitemi płynami, o których wyżej mówiliśmy, można mu także nadawać rozmaite kolory przez wprowadzenie w pień drzewa ściętego, lub żywego jeszcze na pniu stojącego, pewnych płynów chemicznych, które tkankę drzewa nawskroś przejmują, lub w żywym drzewie z sokami jego krążąc, tak mogą być rozprowadzone, że drzewo w ten sposób zafarbowane może być we wszystkich kierunkach przerzynane, i na fornery porznięte, a zawsze na powierzchni swój różne odcienia i słoje kolorowe okazywać będzie.

Tym sposobem farbowane drzewa u nas już od lat kilkunastu używane bywały na różne kunsztowne meble i sprzęty, które na wystawach przemysłowych w kraju i zagranicą okazywane, pochlebnie ocenione zostały. W pałacu Łazienkowskim znajduje się do dziś dnia stół, którego blat fornerowany składa się z kilkunastu gatunków rozmaitych drzew polskich, w najróżnorodniejsze kolory na pniu farbowanych. Stół ten, w swoim czasie opisany w dziennikach warszawskich (ob. Gazetę rolniczą i przemysłową przy Gazecie Codziennej wychodzącą), świadczy, do jakich świetnych rezultatów z użyciem drzew krajowych na pniu farbowanych dojść można, gdyż one zastąpić mogą w zupełności najwyszukańsze drzewa zagraniczne.

Sposób farbowania drzewa na pniu, używany przez wiele lat z pomyślnym skutkiem w parkach Łazienkowskim i Skierniewickim przez p. Fryderyka Heuricha, podług którego, po pokonaniu wielu trudności i po wielolicznych doświadczeniach, robionych wedle wskazań naszego znakomitego chemika, ś. p. Antoniego Llann'a, otrzymano rezultaty, przewyższające nawet o wiele produktu tego rodzaju z Francji i Belgii pochodzące, jest następujący:

#### **I. Farbowanie drzewa na pniu stojącego.**

Ażeby płyn farbujący o ile możności jednostajnie po całej grubości pnia rozprowadzić, potrzeba się przedewszystkiem starać o to, aby jak najwięcej jego włókien podłużnych przeciąć, i tym sposobem ich otwarte komórki na działanie płynu farbującego wystawić. W tym celu wierci się w pniu drzewa żywego, około jednej stopy nad ziemią wysoko, dwie dziury nakrzyż, świdrem "i cała średnicy mającym, i przez te dziury włożywszy pilę otworową czyli sztychcę, podrzyna się drzewo na obie strony w ten

sposób, aby tylko tyle włókien nieprzeciętych pozostało, ile do utrzymania drzewa na pniu konieczne potrzeba. Szpara z przecięcia drzewa naokoło pnia powstała, zatyka się jak najstaranniej klinikami z korka lub pakułami w smole zmazanemi, zostawiając tylko jedną dziurę, do osadzenia rurki, przez którą płyn farbujący w drzewo się wprowadza. Dla lepszego jeszcze uszczelnienia szpary, obwija się pień na szparze dwa razy wokół paskiem, około cztery cale szerokim, z płótna mocnego i przesiąkniętego smołą, do której na gorąco dodano część paku, posmarowawszy poprzednio drzewo na szparze maścią, której skład niżej podamy; przyklepuje się obwinienie to drewnianym młotkiem, a w końcu mocnym szpagatem raz przy razie mocno się okręca, zostawiając jednak wolny otwór do wprowadzenia rurki, o której wyżej wspomnieliśmy. W otwór ten wykrojony w płótnie osadza się jeden koniec rurki, choćby drewnianej, byle szczelnej, której drugi koniec wchodzi w drewniane naczynie, ustawione w pewnej od drzewa odległości. Jeżeli w naczynie to wlejemy jakikolwiek, płyn farbujący, wtedy spostrzedz się da wkrótce nagłe ubywanie tegoż płynu w naczyniu, który wchodząc przez rurkę w drzewo, rozchodzi się najprzód po powierzchni jego piłą przeciętej, a następnie, przez wstępujące w górę soki, po całym drzewie, a nawet i po liściach, zostaje rozprowadzonym. Ażeby to wsiąkanie płynu farbującego w drzewo o ile możności przyspieszyć, lepić jest naczynie z płynem umieścić w pewnej wysokości, np. około ośmiu stóp wyżej nad przecięcie drzewa, i połączyć je giętką rurką, najlepić ołowianą, około  $\frac{1}{2}$  części cała otworu mającą, z pniem farbowanego drzewa. W ten sposób ciśnienie, pod jakim płyn w drzewo wstępować będzie, znacznie się powiększy: lecz przy tem postępowaniu, uszczelnienie przeciętego pnia staranniejsze być powinno.

Doświadczenie pokazało, że w ten sposób nasycane drzewo połyka ilość płynu farbującego równą  $\frac{1}{10}$  do  $\frac{1}{5}$  objętości drzewa, stosownie do gatunku drzewa i pory roku. Z płynu tego, który zajmuje miejsce soków drzewnych, wielka ilość traci się naprzóżno, a mianowicie ta jego część, która wstępuje w liście drobne gałązki lub korzenie drzewa.

II. Można oszczędzić prawie połowę płynu farbującego, nasycając nim drzewo świeżo ścięte w sposób następujący:

Po obcięciu niepotrzebnych gałęzi, świeżo ścięta kłoda kładzie się swym odziomkiem na podkładce z belki, przez co przybiera położenie pochyłe ku końcowi cieńszemu. Następnie na równo obcięty grubszy koniec kłody nasadza się spiczasty worek, zrobiony z podwójnie złożonego płótna, w powyżej wspomniany

sposób smołą z pakiem nasyczonego. Uszczelnienie zaś worka narokoło pnia robi się jak wyżej, przez posmarowanie ostatniego maścią woskową, i staranne okręcenie worka naokoło pnia mocnym szpagatem". Po należytem uszczelnieniu, do spiczastego końca worka nasadzonego przywiązuje się szczelnie jeden koniec ołowianej rurki, której drugi koniec osadzony jest, jak poprzednio, w drewnianem naczyniu, około ośmiu stóp wysoko nad pniem umieszczonym, które w sobie płyn farbujący zawiera. Pod silnem ciśnieniem w ten sposób sprawionem, płyn przenika drzewo, i przez drugi otwarty koniec kłody najprzód wypędza soki, a następnie sam wyciekać zaczyna: co świadczy, że już drzewo farbą nawskróś przesiąkło.

Maść drzewna do uszczelnienia przeciętej szpary i worków, 0 której wyżej mówiliśmy, przyrządza się z 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> funta kalafonii, 1/« funta wosku i 1 funta łożu; po przetopieniu których, dodaje się do nich jeszcze, przy ciągłym mieszaniu, 1 funt weneckiej terpentyny.

### III- O przygotowywaniu płynów farbujących.

Tylko takie farby mogą być do farbowania drzewa w ten sposób użyte, które są w wodzie bez osadu rozpuszczalne, i pod wpływem światła i powietrza nie zmieniają się. Ostatnią własność posiadają wszystkie prawie farby metaliczne; lecz one znów, jako po większej części nierozpuszczalne w wodzie, bezpośrednio użyć się w tym celu nie dają. Potrzeba je więc dopiero w samym drzewie utworzyć, przez" wprowadzenie w jego "tkankę dwóch różnych roztworów soli metalicznych, któreby wzajem na siebie działając, trwały farbę utworzyły.

Lecz ilość farb metalicznych, któreby były zarazem i trwałe i tanie, jest bardzo mała; dlatego też użyć potrzeba do farbowania drzewa niektórych farbników organicznych, roślinnych lub zwierzęcych, trwalszych i w wodzie rozpuszczalnych.

Do farbowania na niebiesko używają się:

1. *Roztwór indygowy*, przygotowany następującym sposobem: 1 łut najpiękniejszego indygo, sproszkowanego jak najlepiej, zalewa się w naczyniu szklanem lub porcelanowem 4 do 5 łutami kwasu siarczanego dymiącego (witryoleju); następnie, przykrywszy naczynie, zostawia się je przez 24 godzin w cieple nieprzechodzącem 30° R., mieszając od czasu do czasu rozciek szklanym przecikiem, dopóki się indygo w kwasie zupełnie nie rozpuści: a w końcu dolewa się do rozcieku tego, przy ciągłym mieszaniu, w małych ilościach, 10 kwart wody deszczowej, i filtruje go się przez płótno przed użyciem do farbowania.

2. *Błękit pruski* (berlinerblau), utworzony w samym drzewie jak następuje: 2 funty cyanku żółtego, nazywanego dawniej pni-

syauem potażu (u. *blutlaueUalz* v. *blausaurtr eisenkuli*), rozpuszcza się w 40 kwartach wody deszczowej, i płynem tym nasycza się drzewo na pniu stojące powyżej podanym sposobem. Następnie rozpuszcza się octan żelaza (n. *eisaibruhe* v. *holzesdysaures dsen-oo-yd*), w podwójnej ilości jego wagi wody deszczowej, i płynem tym drzewo na pniu stojące powtórnie się nasycza. Przy powtór-  
nem nasycaniu drzewa, wycieka z niego, umyślnie w tyń celu zo-  
stawioncni otworami w bliskości wierzchołka, płyn pierwszy, zu-  
pełnie prawie czysty, który zbierać można do powtórnego użycia,  
dopóki się w nim nie okażą ślady błękitu pruskiego, w tkance  
drzewa utworzonego. Roztworu octanu żelaza nie należy używać  
do nasycania drzewa przed roztworem eyanku żółtego, gdyż pier-  
wszy z nich ma własność szkodliwego kurczenia włókien drze-  
wnych, przez co nasycanie drzewa roztworem drugim bardzo się  
utrudnia. Drzewo w ten sposób farbowane, ma kolor trwały, i nie  
podlega bardzo paczeniu się.

Do farbowania na czerwono służą:

1. *Odwar Jemambulcowy*, przygotowany sposobem następują-  
cym: 1 funt wiórów z drzewa fernainbukowego gotuje się przez  
dwie godziny w zakrytem naczyniu w dwóch garncach wody desz-  
czowej; następnie zlewa się płyn zafarbowany do osobnego na-  
czynia, a wióry gotują się powtórnie z nową ilością wody. Po  
wygotowaniu wiórów powtórném, oba płyny mieszają się'z sobą,  
a po precedzeniu mogą już być do farbowania użyte. Im starszy  
jest płyn, tćm piękniej i trwalej drzewo farbuje. Drzewa dużo  
garbnika zawierające, jak np. dąb, brzoza, olsza i t. p., pięknićj  
się farbują fernainbukiein, niż drzewa, w których garbnik znaj-  
duje się tylko w bardzo małej ilości, lub wcale go nie ma. Dla-  
tego też, przy farbowaniu drzew ostatniego gatunku, dobrze jest  
do odwaru fernambuku dodać nieco odwaru garbnikowego z ga-  
lasu, sumaku, kory dębowej lub tym podobnych. Chcąc otrzymać  
kolor purpurowy, dodać należy do odwaru fernambuku nieco roz-  
tworu alunowego. Przy farbowaniu na kolor różowy, płyn fernarn-  
bukowy musi być bardziej wodą rozcieńczony, a drzewo poprze-  
dnio nasycić trzeba roztworem soli cynowćj (n. *zinnsah*), w ilości  
3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>» lútów tćj soli w 1 garncu wody. Przy kolorze amarantowym  
dodaje się do odwaru fernainbukowego nieco roztworu octanu że-  
laza, powyżej opisanego, a drzewo poprzednio także się na pniu  
roztworem soli cynowćj nasycza. Wiśniowy kolor otrzymać można  
przez dodanie do odwaru fernainbukowego cokolwiek odwaru  
drzewa kampegowego (*blanholz*), lub roztworu octanu żelaza,  
bez poprzedniego nasycania drzewa solą cynową. Zawiele octanu  
żelaza czyni kolor ciemno-fioletowym, zbyt ciemno wydającym  
się. Chcąc otrzymać kolor ponsowy, dodać potrzeba do odwani

fernambukowego nieco płynu do farbowania na żółto używanego, o którym niżej.

2. *Odwar koszenilloxy*, jest wprawdzie znacznie droższy od poprzedniego, ale o wiele piękniej i trwajęć drzewo farbuje. Najlepszy gatunek koszenilli tłucze się na mialki proszek, i gotuje się dwa razy w wodzie deszczowój, w ilości  $3\frac{1}{2}$  a garncy wody na 1 funt koszeni li, a odwar w ten sposób otrzymany, po przedcedzeniu gó przez płótno, jest już gotowy do użycia. I w tym przypadku garbnik w drzewie zawarty, przyczynia się wiele do piękności i trwałości farby.

Chcąc drzewu nadać kolor karmazynowy, potrzeba drzewo przed nasyceniem odwarem koszenilli, nasycić poprzednio roztworem ałunu lub soli cynowej w wodzie deszczowej; nie można zaś roztworów tych dodawać wprost do odwaru koszenillowego, gdyż one w nim tworzą gęsty osad. To samo tyczy się także dodawania płynów garbnik zawierających, które się wiele do piękności koloru przyczyniają, i przedewszystkiém oddzielnie wprowadzone być muszą w drzewo, nieposiadające garbnika z natury. Kolor szkarłatny otrzymuje się przez dodanie do odwaru koszenillowego nieco odwaru żółtego drzewa (*gelbholz*): kolor karmazynowy otrzymać można za pomocą koszenilli, przez wygotowanie 1 funta koszenilli w 2 funtach ammoniaku gryzącego (*aetzammoniale*), a otrzymany ztąd rozciek, dopiero po 24 godzinach zmieszany z trzema garncami wody, i po pół godzinnem gotowaniu, przedcedzony przez płótno, używa się do nasycania drzewa. Przez dodanie do płynu tego nieco odwaru żółtego, nadać można drzewu kolor szkarłatny.

Do farbowania na żółto używają się:

1. *Kora kwercytronowa*. 1 funt kory kwercytronowej wyparza się w 8 kwartach gorącej wody deszczowój, około 15 minut, wystrzegając się zagotowania wody, gdyż przez to kolor bardzo ciemnieje. Do wyciągu tego dodaje się 3 łuty kleju, stolarskiego, następnie zlewa się ciecz z wierzchu, na korę nalewa się nowa ilość wody deszczowój ogrzanćj, i powtórnie z dodatkiem 1 łuta kleju się moczy. Oba wyciągi zlewają się razem, cedzą się, i używają się do nasycania drzewa, które już poprzednio roztworem 1%,, chlorku cyny (n. *salzsauren zinnoscyd*) napojone zostało. Zamiast kory kwercytronowój, użyć można odwaru drzewa żółtego (*gelbholz*) lub rezedy (n. *wau*, łac. *reseda lutcola*), wygotowanych dwukrotnie w wodzie, bez dodania kleju; w każdym razie jednak drzewo roztworem 1%,, chlorku cyny poprzednio nasycić potrzeba.

2. *Farba mineralna z dwuchromianu poaiu* (a. *doppeltchromsaures kali*). Przedewszystkiém nasycia się drzewo roztworem cukru ołowianego, czyli octanem ołowiu (n. *bleizuckei-*), w stosunku



1 funta soli na 5 garncy wody deszczowej, a potem napaja się roztworem wodnym dwuchromianu potażu (w stosunku 1 funta soli na 10 garncy Wody). Przez wzajemne działanie tych płynów na siebie, tworzy się w drzewie żółta farba, nazywana chromgclb (chromian ołowiu), bardzo piękna i trwała.

Farbowanie na zielono:

1. Farbuje się drzewo najprzód na żółto, a następnie na niebiesko, lub odwrotnie.

2. Wyżej wspomniany roztwór indygowy miesza się z jednym z wyżej wskazanych płynów żółtych, lecz z takim tylko, który żadnego w nim osadu nie robi, i rozciekiem tym, niezbyt gęstym, drzewo się nasycza.

Farbowanie na czarno:

Drzewa zawierające w sobie dostateczną ilość garbnika, jak np. dębowe, dość jest nasycić roztworem wyżej wskazanym octanu żelaza (*eisenbruhe*). Inne drzewa mniej garbnika zawierające, jak olsza, brzoza, grab i t. p., octanem żelaza farbują się na **Kolor** szary, mniej lub więcej ciemny. Chcąc im zaś nadać kolor ciemniejszy, potrzeba je poprzednio nasycić płynem garbnikowym, otrzymanym przez wygotowanie w wodzie galasu, kory dębowej, łupin kasztanowych, liści brzoźowych i t. p., a następnie dopiero napoić roztworem wyżej wskazanym octanu żelaza. Tym sposobem można nadawać drzewu większy lub mniejszy stopień czarności, stosownie do ilości garbnika, jaką drzewo zawiera, lub jaką w nie wprowadzoną została.

Kolor brunatno-czerwony nadać można drzewu, przez nasycenie go najprzód roztworem cyanku żółtego czyli prusyanu potażu (n. *blullaugewsalz*, łac. *cali borussicum*), w stosunku -1 funta soli w 20 kwartach wody, a następnie roztworem siarczanu miedzi czyli koperwasu miedzianego (*kupjewitriol*), w stosunku 1 funta soli na 40 kwart wody.

Do farbowania drzewa na kolor brunatny, użyć także można roztworu 3 funtów grynspanu w 8 funtach niezbyt mocnego octu, do którego dodaje się następnie tyle wody deszczowej, aby się razem 100 funtów płynu utworzyło. Płyn ten nadaje drzewu kolor zielonawo-brunatny, który, stosownie do gatunku drzewa, rozmaicie się zmienia.

Wszystkie te płyny wyżej wskazane, przez stosowne pomieszanie z sobą, lub użycie na rozmaitych gatunkach drzewa, a nawet w jedném i tém samém drzewie, wydać mogą najrozmaitsze odmiany kolorów. Można także kilkoma różnemi płynami nasycić drzewo, jednym po drugim, z których pomieszania otrzymać można, przy współdziałaniu soków i farbników naturalnych w drzewie zawartych, rozmaite różnokolorowe żyły i, płamy, naśladujące

marmur lub jaspis, niekiedy z powodu swój wielkiej piękności bardzo cenione.

IV. Uwagi ogólne. Ażeby farbowanie drzewa dobrze się udało, potrzeba do tego wybrać drzewo zupełnie zdrowe, i pozamykać w niem wszelkie dziury, przez któreby płyn farbujący mógł wyciekać. Doświadczenie nauczyło, że drzewa twarde z tkaną ścisłą łatwiej się farbują, niż drzewa miękkie, jak naprzykład lipa, która się rzadko udaje, a w każdym pniu właściwe drzewo łatwiej niż biel. U niektórych gatunków drzew, jak np. gruszką i kasztan, środek pnia czyli rdzeń nigdy się farbą nie przejmuje; u innych zaś drzew, jak grabowe, olszowe, brzoźowe, jesionowe, rdzeń farbuje się równie łatwo jak inne słoje drzewa. Najlepiej farbuje się kasztan i leszczyna. Wszelkie płyny do nasycania drzewa używane, muszą być bardzo płynne, nadzwyczaj czyste i bez żadnych osadów, bo inaczej pory drzewa łatwo zatykają i wsiąkanie płynu w drzewo tamują.

Nie można z pewnością naprzód oznaczyć, ile płynu farbującego do wypędzenia soków i nasycenia drzewa będzie potrzeba, to tylko wiadomo, że potrzeba mieć zawsze przygotowaną ilość płynu, równą połowie objętości drzewa. Nie da się także naprzód oznaczyć z pewnością czas potrzebny do nasycenia pewnego drzewa płynem farbującym: zależy to bowiem od gatunku drzewa, od jego wielkości, od gatunku płynu, od pory roku, a nawet od stopnia wilgoci, jaka się w powietrzu podczas roboty znajduje: i pod tym względem zauważano, że drzewo najlepiej płyn wciąga podczas powietrza suchego; gdy zaś ono jest przesiąknięte wilgocią i ciężkie, co zwykle przed deszczem lub burzą ma miejsce, wtedy nie tylko że wsiąkanie płynu w drzewo ustaje, ale nadto płyn z drzewa napowrót wycieka, i ilość jego w naczyniu się powiększa, tak znacznie, że go trzeba ubierać. Przy farbowaniu drzewa ściętego, przypadek ten miejsca mieć nie może; postępowanie więc to i pod tym względem na pierwszeństwo zasługuje, gdyż w każdym czasie z jednakowym skutkiem przedsiębrane być może. Dla przykładu, podamy kilka danych wziętych z praktyki, które mogą dać wyobrażenie o ilości czasu i płynu, potrzebnych do nasycenia pewnego drzewa w teii sposób. Jesionek, 12 cali średnicy mający, farbowany na niebiesko cyankiem żółtym, wysłał w ciągu 8 dni garncy 10 tego płynu; kasztan, 10 cali grubości mający, w ciągu dni 26 wysłał garncy 44, najwięcej czwartego dnia, bo garncy 7, a następnie różnie, po garncu i po pół garnca dziennie; brzoź, średnicy 21 cali, nasycony roztworem indygo, wysłał w ciągu dni 25 garncy 133 płynu, najwięcej dnia trzeciego. garncy 18, następnie różnie, najmniej garniec' jedpn.' klon

ścięty, długości łokci 7, grubości cali 11, farbowany przez ciśnienie roztworem indygo, wyszał przez dni 15 garncy 21 płynu.

Po ukończeniu farbowania, najlepiej jest drzewo zaraz na bale porznąć, gdyż przez to łatwiej może być wysuszone i na fornery porzniete; użycie zaś jego stosowne, pod względem doboru kolorów i słoików, zależy w zupełności od gustu fabrykanta.

## 6. FORNEROWANIE.

Fornerowaniem (n. *furnirung*, fr. *placage*) nazywa się oklejanie drzewa cienkimi tabliczkami innego drzewa, zwykle lepszego gatunku, które nazywane są *fornerami* albo *oblogami*. Przez takie oklejenie osiąga się następujące korzyści:

- a) Wyroby drzewne mogą być lżejsze i zarazem tańsze, gdyż ich budowa pod forner może być zrobioną z miękkiego, lekkiego i niedrogiego drzewa;
- b) Roboty fornerowane mogą być ozdobione piękniejszymi słoikami, aniżeli z drzewa pełnego wykonane, ponieważ pierwsze pozwalają zrobić większy wybór w ułożeniu tychże słoików, nie wymagając użycia wielkich sztuk drzewa, któreby z jednostajnymi i pięknymi słoikami bardzo trudno było znaleźć;
- c) Można dość małe, lecz piękne kawałki drzewa, np. mazery różne, któreby się inaczej nie na wiele przydały, użyć do robót wielkich, przez porznięcie ich na fornery.

Główny wzgląd przy fornerowaniu drzewa na to mieć należy, aby ze słoików, żył, plam, sęków i t. p. pojedynczych fornerów, ułożyć piękną, symetryczną i mniej lub więcej powtarzającą się całość. Do tego potrzeba mieć pewną liczbę jednostajnych fornerów, z których wedle możności wybrawszy najpiękniejsze miejsca i kawałki, te odpowiednio z sobą zestawzić należy. Przez porznięcie bala, otrzymujemy często z cała grubości tegoż 8 do 10 prawie zupełnie do siebie podobnych fornerów, z których rysunek się układa.

Ułożenie tego rysunku na meblach może być najrozmaitsze.

Najprostszy przypadek zachodzi wtenczas, gdy dwa równe fornery położymy przy sobie w ten sposób, że ich słoje położone są jednakowo po obu stronach spojenia czyli fugi. Przy wązkich płaszczyznach, jak np. drzwiczki u szaf, takie położenie zwykły się używa.

Większe płaszczyzny wymagają czterech lub więcej szerokości fornerów do ich przykrycia; w tym więc razie, przy każdym spojeniu potrzeba mieć ten sam wzgląd, na jednakowe względem niego położenie słoików.

Zasadą jest, aby przy stojących przedmiotach stoje fornerów przez całą wysokość tychże bez przerwy biegly jednakowo, i dlatego też długość fornerów powinna wystarczyć na całą wysokość fornerowanego przedmiotu. Na płaszczyznach czworokątnych fornery często składają się w ten sposób, że dwa spojenia krzyżują się z sobą w środku płaszczyzny. Okrągłe płaszczyzny, np. blaty stołów, fornerują się zwykle w gwiazdę ku środkowi (*en coeur, en rosace*), to jest składają się z 8, 12 lub 16 klinowatych fornerów, których wierzchołki w środku blatu się zbiegają. Wybór sposobu, w jaki fornery z sobą mają być na danćj płaszczyźnie łączone, zależy od kształtu przedmiotu, od słojów drzewa fornerowego, a głównie od gustu robotnika.

Przyrzynanie fornerów na części potrzebnej wielkości i kształtu, uskutecznia się podług woli i potrzeby, nożem, dłutem lub małą pitką fornerową (n. *jumirsage*, fr. *srie a placage*), podobną zupełnie do piłki nacięciowej (gradzegi), którąśmy w części lii opisali. Krzywe cięcia robią się podług stosownie wyciętych drewnianych modeli, łukowe zaś za pomocą cyrkla drążkowego, którego ostrze stosownie jest zacięte.

Drzewo, które ma być fornerowanćm, nazywa się *ślepm drzewem* (ń. *blindholz*, fr. *batis*). Na drzewo ślepe pod forner wybiera się zwykle gatunki miękkie, jak np. jodłowe, lipowe, topolowe: najlepsze jest jednak gładkie drzewo dębowe, a po niem sosnowe, gdyż są mocne i klej doskonale chwytają. W każdym razie drzewo pod forner przeznaczone, musi być bardzo suche i dobrze złączone, aby nie podlegało paczeniu się i pękaniu, któreby fornery rozdzierało. Ślepe drzewo nie można łączyć pod forner ani drewnianymi kolkami, ani na zwyczajne zazębienie (cynkowanie), i w ogóle w jakikolwiek bądź sposób, przy którymby sztorcowe drzewo pokazywało się na powierzchni roboty; gdyż przy zeschnięciu się drzewa z czasem, wszelkie sztorce tworzą na niem wypukłości, które forner podnoszą i garbią, a oprócz tego forner na sztorcach nie tak dobrze się przykleja, jak do drzewa podłużnego. Jeżeli w żaden sposób nie możemy uniknąć drzewa sztorcowego pod fornerem, trzeba przyleganie forneru do sztorców ułatwić, przez potarcie ich surowym czosnkiem.

Przy przyrzynaniu fornerów na to wzgląd mieć także należy, aby o ile możności kierunek włókien forneru odpowiadał kierunkowi włókien ślepego drzewa: bo gdy włókna ich krzyżują się z sobą, czyli gdy forner przyklejony jest napoprzek, wtedy w skutek ciągłego ruchu, jakiemu każde drzewo podlega pod wpływem wilgoci, przy pęcznieniu drzewa forner narażony jest na pęknięcie, a przy zsychaniu się ślepego drzewa, na powierzchni forneru tworzą się pęcherze.

Wypukłości na fornerze powstają, także, gdy jakiegokolwiek dziury w ślepcm drzewie, np. z wypadnięcia sęków powstałe, zaprawione będą kolkami, nawet w jednym kierunku z drzewem ślepcm idącemi, gdyż i takie nigdy, jednostajnie z resztą drzewa nie zsychają się. Wszelkie więc dziurki pod fornerem, jeżeli ich nie można uniknąć, zasmarować potrzeba massa, zrobioną z kleju i proszku węglowego.

Przed fornerowaniem, drzewo ślepe przeciąga się w rozmaitych kierunkach zębaczem (canlmbem), przez co tworzy się na drzewie mnóstwo drobnych rysów, które chwytanie się kleju ułatwiają. W tymże samym celu nazębia się wewnętrzna strona fornerów, mająca być na drzewo przyklejoną. Klój do fornerowania musi być gorący i dostatecznie gęsty: gdy jest zarzadki, nie toczy drzewa należycie, i fornery odłóżą; gdy jest zagęsty, nie da się dobrze rozprowadzić, i tworząc zagrube spojenie (fugę), szkodzi mocy i równości fornerowania. Przy dobrej robocie fornerowanej nie powinno być więcej kleju pod fornerem, jak tylko tyle, ile w drzewo wsiąknie i pomiędzy rysami od hebla się pomieści. Zbytek więc kleju zagorąca jeszcze potrzeba ze spojenia wycisnąć, przez co także dokładniejsze przyleganie fornerów do ślepego drzewa się otrzymuje.

Kształt i sposób zaprasowywania fornerowanego drzewa, wymagają różnych odmian w fornerowaniu, z których ważniejsze opiszemy.

a) Najłatwiejszém jest fornerowanie równych płaszczyzn, które się wykonywa następującym sposobem: Ślepe drzewo smaruje się klejem, potem przykładą się forner, a na niego dość gruba sosnowa deseczka czyli *okładka* (n. *zulage*, fr. *cale*), i wszystko razem śrubuje się w prassie, lub za pomocą kleszczy, które nie więcej jak 7 do 8 cali od siebie oddalone być powinny, aby ciśnienie na forner było silne i jednostajne. Przy użyciu kleszczy, najprzód przyciągają się te, które są w bliskości środka umieszczone, a następnie kleszcze wokoło nich stojące, przez co forner od środka przyciskany rozpląszcza się i zbyteczny klój na boki wyciska. Okładka przed użyciem smaruje się od strony forneru mydłem, aby klój do niej nie przylegał, a przytém ogrzewa się ona dość mocno, aby klój w stanie płynnym dłużej utrzymać, i forner giętszym uczynić. Niektórzy stolarze ogrzewają w tym samym celu i ślepe drzewo, przy ogniu płomiennym z wiórów, lecz to nie zasługuje na naśladowanie, bo spowodować może spaczenie się wyrobu. Także nie trzeba smarować klejem razem i drzewa ślepego i forneru, bo w takim razie potrzebaby ten ostatni z wierzchu, zmoczyć, aby zrównoważyć rozszerzenie się włókien spodnich od wilgoci gorącego kleju. Ody przedmioty jakie fornerowane być

muszej z dwóch stron, juk lip. kłapy przy biórkach i t. p., wtedy  
• robi się to z obu stron odrazu.

• Niekiedy, przy bardzo kosztownych meblach, ślepe drzewo forneruje się podwójnie: najprzód fornerami lipowymi lub dębowymi, a na to, po zupełnem wyschnięciu kleju, fornerami z jakiegokolwiek drogiego drzewa. Postępowanie to jest bardzo korzystne dla trwałości i piękności roboty, gdyż jćj spaceniu skutecznie zapobiega, a szczególnie gdy drzewo jeszcze i z drugiej strony zafornerowauem zostało.

Gdy fornerowanie jakiej płaszczyzny z kilku fornerów ma być złożoném, wtedy heblują się one z kantów jak najdokładniej, pasują się z sobą jak należy, i sklejają się na spojeniach paskami papieru, na cał szerokiemi; poczém fornerować niemi można, jak gdyby jednym fornerem.

Małe, wąskie, choć długie płaszczyzny, fornerować można bez okładki i kleszczy, tylko przez *przycieranie* młotkiem (n. *anreiben*, fr. *-placage au marteau*). W tym przypadku smaruje się strona zewnętrzną forneru gąbką namoczoną w letniej wodzie; zaś strona wewnętrzna i ślepe drzewo smarują się klejem; następnie przykładą się forner do ślepego drzewa, i jedną ręką na iiiém utrzymuje się, a drugą przyciera się, za pomocą szerokiej i zaokrąglonej strony młotka stolarskiego (fr. *panne d'un marteau*), przyciskając ją należycie przy ciąglem posuwaniu tam i napowrot. Gdy idćj w spojeniu zawczasie zastygnie, wtedy przeciąga się zwolna forner rozgrzanym żelazem, i nacieranie młotkiem się powtarza, aż dopóki za uderzeniem młotkiem w forner czysty dźwięk słyszeć się nie da, co znaczy, że wszędzie forner do ślepego drzewa należycie przylgnął. Fornerowanie młotkiem nigdy nie jest tak trwałe, jak za pomocą okładki, a przytem ma tę wadę, że cienkie fornery często przez zbytnie tarcie młotkiem podlegają zniszczeniu.

Mając do zafornerowania dwie płaskie sztuki, drzewa równćj wielkości i kształtu, można się obejść bez okładki i bez młotka. W tym celu smaruje się obie sztuki klejem, na każdą z nich przykładą się forner, posmarowany z wierzchu mydłem, aby się nie zlepiał; następnie składa się obie sztuki fornerami z sobą, i wszystko razem śrubuje się kleszczami jak zwykle.

(⇒) Fornerowanie rogów i kantów. — Fornerując powyżej opisaneini sposobami dwie płaszczyzny pod jakimkolwiek kątem schodzące się z sobą, każdą z osobna, wtedy jeden forner zachodzi na grubość drugiego, i odróżnia się od niego na rogu, jako wązki pasek. Przy staranniejszej robocie unika się tego tym sposobem, iż oba fornery schodzą się na kancie, tworząc-spojenie prawie wcale niewidoczne. W tym celu przyrzyna się forner tak

szeroki, aby obie płaszczyzny pod kątem schodzące się mógł przykryć, oblepia się z wierzchu papierem, i przykleja się najprzód na jednej ścianie rogu; przyczém pozostała część forneru nad tęż ścianę wystaje.. : Następnie przy tym kancie podcina się forner, za pomocą osobnej w drzewo oprawnej piłki fornerowój (n. *kip-psage*), lub stosownego nożyka (n. *kippeisen*), w ten sposób, aby utworzona trójkątna szpara przez całą szerokość forneru, aż prawie do zewnętrznego papieru sięgała, a w końcu przegina się sterczący forner, na posmarowaną klejem drugą ścianę kąta, i na nią stosownie kleszczami się umacnia.

Przy postępowaniu takićin, papier i pozostała skórka drzewa na kancie, nie pozwalają na wystąpienie kleju przez spojenie narozne, przyczém otrzymujemy róg ostry, i jednakową tkanę włókien ze ścianą mający. Papier oblepiający forner, zmywa się po należytem wyschnięciu kleju ciepłą wodą.

c) Fornerowanie powierzchni krzywych.—Fornery zwykłej grubości nie dają się dostatecznie wyginać bez popękania; przed użyciem więc ich, do fornerowania powierzchni krzywych, potrzeba je ściennić do tego stopnia, aby się według potrzeby wyginać dały. W tym celu nakleja się forner stroną nabeżoną na deskę mydłem nasmarowaną; następnie hebluje się aż do grubości karty do grania, i z wierzchu wygładza należycie skrobaczką, o czem szczególniej pamiętać należy przy fornerowaniu małych krzywizn żłobiastych, których po zafornerowaniu już wygładzić nie można, a w końcu papierem zwyczajnym się okleja, i przez ogrzanie od deski oddziela, co przy nasmarowaniu jćj mydłem łatwo następuje. Tak przygotowany forner oczyszcza się z kleju, przykładą się na ślepe drzewo klejem nasmarowane, i przyciska się do niego, za pomocą stosownej do krzywizny dopasowanej okładki. Okładka w tym przypadku musi być dokładnie, lecz odwrotnie, podług krzywizny ślepego drzewa wyrobioną. Gdzie z powodu kształtu przedmiotów, użycie stosownie wyróżnionej okładki byłoby niemożliwem, służyć może worek napęczniony gorącym piaskiem, który za pomocą prostej deski kleszczami przyciska się do drzewa.

W każdym razie, przy fornerowaniu tego rodzaju potrzeba kleszcze ostrożnie i nie zaprędko przyciągać, aby forner nie popękał. Małe pęknięcia forneru iiie szkodzą, gdyż się po naciśnięciu okładki same zamykają, a papier na wypadnięcie kawałków nie pozwala. "W razie potrzeby, można forner przed naklejeniem rozmiękczyć w wodzie gorącej. Nazębiać ślepego, drzewa krzywych powierzchni nie można, z powodu ich kształtu, nadaje im się tylko, o ile możności, chropowatość pilnikiem.

Fornerowanie powierzchni krzywych tuk jest żmudne, i dużo czasu wymaga, że wszelkie drobniejsze części gźemsów łatwić jest z pełnego drzewa wyrobić, aniżeli-fornerować.

d) Fornerowanie przedmiotów okrągłych, jak kolumny, walce i t. p. — Przy fornerowaniu przedmiotów okrągłych, forner otacza je naokoło; dlatego w tym razie żadnej okładki użyć nie można, i do przyciśnięcia forneru służy silne obwiniecie konopnemi pasami. Dokonywa się to obwiniecie za pomocą prostego przyrządu do fornerowania (n. *Jurnirmauelrine*, fr. *machina a pluijucr*), którego skład jest następujący: Dwa pionowe słupy utkwione są w podwalinie, 4 do 5 stóp od siebie odległe, i połączone z sobą raz u góry, drugi raz w trzeciej części wysokości swej od podstawy, poprzecznemi tramikami. Pomiędzy temi słupami osadza się przedmiot, który mamy fornerować, i obraca się za pomocą korby w nim utkwionej. Równolegle z przedmiotem, osadzony jest nad nim między wyżej wspomnianemi słupami drewniany wał, obracający się na swej osi z wielkiem tarcie. Na wale tym z lewej strony okręcona jest mocna taśma czyli gurta, która od prawego końca spada ku przedmiotowi, i przybija się do niego gwoździami. Obracając korbą przedmiot w maszynie osadzony, nawija się na nim taśma, ku lewej stronie stopniowo odkręcana zwału, zostając zawsze w silnem naprężeniu. Chcąc odkręcić taśmę, wsadza się korba na czop w wale osadzony, i obraca się go w odwrotnym kierunku.

Fornery, podług potrzeby, przyrządzają się, nazełbiają i ścięniają wyżej podanemi sposobami; następnie z zewnątrz strony moczą się one i oblepiają paskami papieru, a stroną wewnętrzną trzymają się przy ogniu "z wiórów, w skutek czego na wewnątrz wkleśło się wyginają.

Fornery tak przygotowane obwijają się naokoło ślepego drzewa, w maszynie osadzonego i klejem nasmarowanego, przytrzymują się na nim tymczasowo sznurkami, a w końcu powyżej opisanym sposobem taśmą mocno się przyciskają, aż dopóki klej zupełnie nie wyschnie. "Szerokość" forneru daje się umyślnie cokolwiek większa od obwodu oklejonego przedmiotu, przez co przy spojeniu brzeg jeden forneru na drugi zachodzi. Po wyschnięciu kleju, spojenie otwiera się przez ogrzanie żelazem, do krawieckiego żelaza podobnem; następnie odcina się wystający brzeg forneru ostrym nożem, i przedmiot znów się taśmą w maszynie obwija, aby się spojenie zamknęło. Spojenie to w ten sposób zrobione, jest ściśle i mało widoczne.

Przy wszystkich rodzajach fornerowania wydarzają się małe uchybienia, które muszą być naprawione, zanim dalsza robota się rozpocznie. Uchybienia te mogą być rozmaite, a ważniejsze z nich



są następujące: Jeżeli się forner w jakimkolwiek miejscu na brzegu płaszczyzny podniesie, lub do drzewa nie przylgnie, wtedy miejsce to, po poddaniu świeżego kleju, potrzeba żelazem już wyżej wspomnianem rozgrzać, i kleszczami przez małą deszczulkę przycisnąć. Gdy się pokażą guzy i podniesienia forneru, nie pochodzące z nierówności ślepego drzewa, czyli tak nazwane *kirschnery* (n. *kierschner*), wtedy przyczyną ich jest albo zawielka, albo za mała ilość kleju w tém miejscu: w pierwszym razie miejsce wadliwe rozgrzać żelazem i klej rozprowadzić, lub przez ukośne podcięcie forneru zbytek kleju wydobyć potrzeba; w drugim razie, rozciąwszy forner, trzeba kleju poddać, i za pomocą kleszczy rozcięte miejsce przycisnąć. Wszelkie zadziery, dziurki małe i dołki (fr. *titu de mort*) zarównoż trzeba trocinami lub delikatnymi wiórkami, tego samego drzewa co forner, pomieszanymi z klejem. Zalepianie dziur roztopionym szellakiem nic jest tak dobre, bo przy politurowaniu znów się w tém miejscu dołki tworzą, gdyż politura szellak rozpuszcza.

Zdarzają się przypadki, że zepsuty forner odjąć potrzeba ze ślepego drzewa", już po wyschnięciu kleju: w takim razie moczy się z wierzehu forner wodą gorącą, przeciąga się kilka razy rozgrzaném żelazem (*kolben*), i stopniowo od drzewa się oddziera. Chcąc forner w ten sposób ze ślepego drzewa zdjęty nanowo użyć, trzeba go z kleju obmyć, i zaprasować aż do wyschnięcia; poczem już z nim jak z fornerem nowym zupełnie postępować można.

Prócz fornerów drzewnych, w nowszych czasach zaczęto używać także fornerów *massowych* czyli *kamiennych* (n. *sieinjimhire*). Fornery tego rodzaju wyrabiają się z mieszaniny klejowej wody, palonego wapna i różnych farbujących pierwiastków, a następnie krają się na cienkie tabliczki. Przez zmieszanie różnych kolorów, można j<sub>ę</sub> robić marmoryzowane.

W stanie suchym są te fornery kruche, zwilżone zaś wodą dają się rozmaicie wyginać, i znów po wyschnięciu twardnieją. Przy użyciu, kanty zwilżone tych fornerów potrzeba zrównać, stronę na drzewie przykleić się mającą potrzeba wyszlifować pumeksem z wodą i zrównać skrobaczką, ślepe drzewo klejem nasmarować, potem wysuszyć, znowu gorącą wodą klejową nasmarować, potem do niego nieco zwilżony forner przyłożyć, i przez okładkę kleszczami ścisnąć. Drzewo ślepe i okładkę dobrze jest ogrzać przed fornćrowaniem, aby klćj nie tak prędko zastygał. Małe, krzywe przedmioty łatwo fornerować można małemi kawałkami takich fornerów. a przestwory, i dziury między niemi zalepić potem rozmoczonemi w ciepłej wodzie innemi kawałkami, które po zupełném wyschnięciu zrównać i w jedną całość złączyć można.

t) Wykładanie czyli inkrustacji (n. *einyeleie urbeit*, fr. *marqueterie*). — Roboty wykładane mogą być dwojakie: albo pełne (massiv), albo fornerowane. Pierwsze zdarzają się rzadko, tylko przy małych przedmiotach, jak np. kije bilardowe, rękojeście rozmaitych kosztownych sprzętów i t. p., i powstają przez sklekanie z sobą cieńszych lub grubszych kawałków drzew różnych, które następnie wszystkie razem się obrabiają; fornerowana zaś inkrustacja różni się od zwykłego fornerowania tylko tym, że w tym razie nie jednostajne, lecz z rozmaitych gatunków drzew, i rozmaicie powyrzynane kawałki fornerów z sobą się skleniają i na ślepcu drzewie utwierdzają. Najprostszą z robót tego rodzaju, jest wykładanie *tylkami* (n. *adern*, ir. *jilets*), któremi zwykle tylko brzegi wielkich płaszczyzn się opasują. Gładkie żyły składają się zwykle z kilku pasków fornerowych z różnego koloru drzewa, a niekiedy i metalu, jak np. z mosiądzu lub srebra; pierwsze przylepiają się na klej, a drugie na kit zrobiony z białej smoły, żółtego wosku i mielonej kredy. Żyłki z różnemi rysunkami wyrabiają się przez stosowne sklekanie kawałków drzewa rozmaitego koloru i kształtu, i porznięcie ich w podłuż na paski, grubości zwyczajnych fornerów. Żyłki tego rodzaju kupują się zwykle gotowe, i bywają od 2 do 3 stóp długie, a  $\frac{1}{8}$  do  $\frac{1}{4}$  cala szerokie.

Trudniejszym w wykonaniu jest rodzaj robót wykładanych przed niedawnym czasem bardzo w użyciu będący, a który na tym się zasadza, że na tle głównego forneru, pokrywającego ślepe drzewo, wyrzynają się różne rysunki i ozdoby, które znowu stosownemi kawałkami z innego koloru fornerów się wypełniają. W tym razie robi się stosowny rysunek ołówkiem lub piórem na papierze, przykleja się na fornerze, np. mahoniowym, pod niego podkłada się forner, np. z drzewa klonowego, i przecina się oba fornery razem piłką sprężynową (laubzegą), podług form rysunku. Kawałki wypadłe z mahoniu" wkładają się w forner klonowy, lub naprzemian, tak, że mamy dwa odmienne egzemplarze do użycia, bez żadnych odpadków. Fornery, przed wyrżnięciem, potrzeba na sobie położyć włóknami nakrzyż, aby wyrżnięte z nich kawałki, leżąc poprzecznie względem włókien tła głównego, przez większe rozszerzenie się na szerokość, fugę jak najszczelniej wypełniły. Do utrzymywania fornerów podczas "wyrzynania inkrustacji, służy osobnego rodzaju przyrząd z ruchomemi kleszczami, nazywany zwykle *kobyłką* (n. *schneidebock*, fr. *me*).

Bardzo kunsztowne roboty wykładane, czyli tak nazwana *mazajka drzewna* (n. *holzmosaik*), dawniej bardzo często używane, gdy kwiaty, ptaki i różne arabeski, fornerów drzew rozmaitych, w połączeniu z tabliczkami kości słoniowej, *rogu*, szklakretu,

perłowej macicy i różnych metali, wyrzynane były, rzadko obecnie się wydarczają.

Szczególne kawałki, do podobnej mozaiki wyrzynają się w ko-  
byłce piłką sprężynową, i łączą się z sobą jednym z następują-  
cych sposobów: albo kawałki pojedyncze sklejają się z sobą na-  
leżycie na papierze klejeni nasmarowanym, i przyklejają się na  
ślepcm drzewie odrazu, jako jeden forner, zachowując tylko tę  
ostrożność, aby pod okładkę, przed przyciśnięciem tejże, podło-  
żyć w kilkoro złożony kawałek płótna, dla zrównania ciśnienia  
kleszczy na różne kawałki mozaikę składające, choćby one nie-  
zupełnie jednej były grubości; albo przenosi się rysunek na ślepe  
drzewo, pojedyncze kawałki przyklejają się podług niego każdy  
zosolma, na ślepcm drzewie, przez nacieranie młotkiem.

Zamiast kleju stolarskiego, lepszy do tej roboty jest klój rybi  
czyli karuk (n. *hausenOlase*, fr. *la colle de poisson*). Jeszcze lep-  
szy klej do sklejania robót wykładanych przyrządza się sposo-  
bem następującym: namoczywszy rozdrobniony karuk przez 24  
godzin w ciepłej wodce, dodaje się do niego pewna ilość spiry-  
tusu, w którym poprzednio na 1 funt spirytusu 4 łuty ammoniaku  
w stanie żywicy i 4 łuty mastyksu rozpuszczone zostały; do tego  
płynu dodaje się jeszcze na 1 funt spirytusu 30 ząbków czosnku  
i 4 łuty sproszkowanego kleju zwierzęcego; a nareszcie wszystko  
razem ogrzewa się na wolnym ogniu aż do zawrzenia, i po wystu-  
dzeniu przez płótno się precedza. Chcąc nadać klejowi temu  
jeszcze więcej chwytności, dodać do niego można nieco tlenniku  
cyny czyli popiołu cynowego (n. *zinnascht*), w ilości 4 łutów na  
funt kleju. Klój ten przechowywać potrzeba w dobrze zakorko-  
wanych szklanych fiaszeczkach, a do użycia, ogrzewać flaszeczkę  
w gorącej wodzie, a fornery sklejane gorącym żelazem.

f) Wykończanie robót fornerowych i wykłada-  
nych.—Po zeszkrobaniu z fornerów zaschniętego kleju, oczyszcza  
się cała ich powierzchnia zębaczem lub równiaczem z dubelto-  
wém żelazem. Ażeby forneru nie zadrzcć, żelazo hebla prowadzić  
potrzeba zawsze w kierunku ukośnym do spojeń między pojedyn-  
czemi fornerami, gdyż inaczej ich kanty się psują. Podeszwę he-  
bla dobrze jest przytćm nasmarować mydłem, aby się lepiej po  
powierzchni forneru ślizgała.

Po oczyszczeniu (*abputzen*) fornerowanej powierzchni, obcią-  
ga się ona skrobaczką, szlifuje się i polituruje sposobami wyżej  
podanemi.

Fornery kamienne szlifują się po wyschnięciu pumeksem  
z wodą, a w końcu ostrożnie obciągają się skrobaczką, i szlifują  
pumeksem z terpentynowym olejkiem. Po natychmiasłowem

oczyszczeniu z brudu ze szlifowania powstałego, polerują się politurą szellakową, jednak bez używania oleju na początku, który się dopiero dodaje przy końcu roboty, gdy już blask pewien na forner wystąpi.

## CZEŚĆ VI.

Wyroby stolarskie podzielić można, podług ich przeznaczenia, na trzy główne rodzaje robót, a mianowicie na:

1. Roboty meblowe,
2. Roboty modelowe i maszynowe, i
3. Roboty budowlane.

### B. ROBOTY MEBLOWE.

Roboty meblowe czyli sprzęty domowe, wyrabiane są w najrozmaitszych kształtach, gatunkach i stopniach wykończenia, podług wymagań odwiecznych zwyczajów, *zamożności* osób, dla których są przeznaczone, i panującej mody, która kształtom sprzętów nadaje pewien styl, niekiedy co lat kilka lub kilkanaście zmieniający się. Styl ten w głównych cechach swoich odpowiada zawsze ogólnemu charakterowi wieku, w którym powstał, odbijając zwyczaje i obyczaje pewnej epoki. I tak na przykład, w wiekach średnich, gdy budowano gotyckie kościoły, i sprzęty domowe wszelkiego rodzaju były w tym stylu wyrabiane, zwykle z dębu lub orzecha, odpowiadając swą poważną powierzchownością surowemu i prostemu sposobowi życia ludzi owych czasów. Następnie powstał piękny i bogaty styl odrodzenia (*cle la renaissance*), który w epoce zepsucia obyczajów w wieku XVIII uległ modzie wymagającej we wszystkich dziełach sztuki form wyszukanych, bez prostoty, która i na sprzętach domowych cechą swą wybiła, o czem dziś jeszcze przekonać się możemy na staroświeckich meblach, z powykrećcaniami w najrozmaitszy sposób nogami i poręczami, najczęściej bardzo zepsutego smaku, wyrabianych zwykle z wyszukaną wykwinnością, jakiej zbytek i zepsucie obyczajów w owym czasie wymagały, z różnych drzew delikatnych, jak różowe, cedrowe i t. p. (styl Ludwika XV., rococo).

Po wielkich wypadkach europejskich w końcu XVIII i na początku XIX wieku, w epoce wojen, gdy zwrócono się w sztukach do surowych form Greków i Rzymian, i sprzęty domowe odznaczały się większą prostotą kształtów, lecz przytęm pewną sztywnością, która charakteryzuje dzieła sztuki, z czasów pierwszego cesarstwa francuzkiego pochodzące (*style de l'empire*). Obecna epoka, w której żyjemy, nie mająca i w sztukach pięknych dotąd odrębnego swego stylu, nie mogła nadać także właściwego charakteru sprzętom domowym. Podług panującej chwilowej mody i upodobania, naśladujemy ten lub ów styl z przeszłości w naszych meblach, które z tego względu jak największą przedstawiają rozmaitość. Następują po sobie naprzemian upodobania w meblach o kształtach prostych z ozdobami robotą wykładaną czyli z inkrustacją, o kształtach krzywych z ozdobami rzeźbiarskimi lub bez tychże, z tego lub owego gatunku drzewa, podług wszechwładnych praw mody, której stolicą jest Paryż.

Koniecznem więc jest przy wyrobie mebli obznajmienie się z kształtami upodobaniami w pewnym czasie, co nabyć można przez rozpatrywanie wzorów, wydawanych corocznie w wielkiej liczbie zagranicą, a szczególnie w Paryżu, które w części przedstawiają najznakomitsze wyroby meblowe, takich artystów jak Jeansehne, Tahan, Munz i t. p., jakie się pokazały na wystawach przemysłowych francuzkich, w części zaś są utworem fantazyi znakomitych w tym rodzaju rysowników, jak D. Guilmard w dziełach: „*Le garde-rienble*.” „*La counaissantce des styles deVornamentalion*” M. Janscń (*Leguide dujabricant de meubles*), Percier et Fontain i wielu innych, którzy całemu światu wzory stwarzają.

Wzory te nie mogą być ślepo naśladowane, lecz potrzeba je zawsze zastosować do rozmiarów, gatunku i stopnia bogactwa sprzętów, jakie wyrobić mamy, i zaprowadzić w nich pewne zmiany, do czego niezbędną jest dokładna znajomość rysunku. Znajomość wgc rysunku i wykształcony smak czyli gust, który się przez rozpatrywanie dobrych wzorów nabywa, są pierwszemi warunkami, bez których nic nowego, a nawet nic pięknego z wyrobów meblowych wykonać nie można. Przez nieznanomość rysunku, zwykle fabrykant mebli zależnym się staje, od osób umiejących rysować, musi podchwytывать lub nawet wykładać rysunki i modele gotowe, do których jest ślepo przywiązany, nie będąc w stanie nic w nich na lepsze odmienić.

Tylko znając dobrze rysunek, i mając przez to wyrobiony gust, można być dobrym stolarzem meblowym. Kształcący się wgc w tym zawodzie, powinien o ile możliwości jak najwięcej czasu wolnego od pracy warsztatowej poświęcić na kopiowanie dobrych

Wzorów meblowych, a przez to jedynie dojść może do potrzebnej biegłości w rysunku.

>

Niepodobna jest w niniejszym krótkim zbiorze głównych zasad stolarstwa, wdawać się w szczegółowe opisy wszystkich odmian wyrobów meblowych, których liczba z każdym dniem się mnoży; podamy więc tylko główne ich rodzaje, podług przeznaczenia, do jakiego służą, i opiszemy główne zasady, na których ich budowa polega, zostawiając szczegóły zastosowane do pojedynczych przypadków doświadczeniu i znajomości rzeczy wykonujących, przy czém wzory rysunkowe mebli za najlepszą wskazówkę posłużyć im mogą.

Sprzęty domowe czyli meble, podług ich przeznaczenia i użytku, podzielić można na następujące główne rodzaje:

A. Meble służące do przechowywania rozmaitych przedmiotów;

Ti. Stoły wszelkiego rodzaju:

C. Meble do siedzenia służące;

D. Łóżka i kolebki;

E. Meble rozmaite.

#### A. Meble służące do przechowywania różnych przedmiotów.

1. Szafy zwyczajne (n. *schrünke*, fr. *armoire commune*). Szafy zwyczajne, przeznaczone do przechowywania bielizny lub sukien, mogą być różnej wielkości, stosownie do potrzeby i miejsca; zwykle zaś mają od 6 do 8 stóp wysokości, 3', do 4'» stóp szerokości i 18 do 24' cali głębokości.

Każda szafa składa się zwykle z sześciu części głównych, a mianowicie z dwojga drzwi (fr. *porte*), dwóch boków (fr. *côles*), ściany tylnej czyli tak nazwanego *rukwandu* (n. *ruckieand*, fr. *le derriere*), wieńca czyli gzymsu nazywanego *krańcem* (n. *kram*, fr. *la corniche*), i dna dolnego i górnego (fr. *jonds*). Wnętrze szafy, zajęte jest półkami (fr. *tablettes*), wieszadłami, lub zawiera szuflady (fr.  *tiroirs*).

Z powodu swęj znacznej wielkości, zwykle szafy robią się do rozbierania, gdyż inaczej często nie zmieściłyby się w drzwi pokojowe, i trudneby były do przenoszenia. Dlatego też wszystkie części szafy złączone być powinny na czopy bez kleju, i związane klinami lub śrubami.

Do słupów pionowych przednich, nazywanych zwykle *lisenami*<sup>1</sup> (fr. *les montans*), przytwierdzone są na zawiasach drzwi, złożone jak zwykle z ram i wypełnień (filungów). ISoki szafy zamknięte są także wypełnieniami, wsuniętymi lub wklejonemi między liseny pionowo. Ściana tylna szafy także z ram krzyżowych i zas-

uiętych w nie wypełnień jest zrobioną, a gżems czyli wieniec szafy (*kram*) osobno się składa, i osadza na wpust na jój ścianach pionowych.


Półki w szafie wspierają się na listewkach, przyśrubowanych do boków szafy (fr. *las\*eanx*).. Niekiedy zamiast wypełnień, pomiędzy ramy drzwi szafy składające wstawiają się szyby szklane, które pozwalają widzieć przedmioty w szafie zawarte, lub lustra (fr. *armoire a glaco*).

2. Szafy kredensowe, kredensy czyli bufety (fr. *b'uffe*) służą do przechowywania naczyń stołowych, i złożone są zwykle z dwóch części na sobie stojących (fr. *armoire a deux corps*). Część dolna, zwykle szersza i głębsza od górnej, do przechowywania wszelkich naczyń większych przeznaczona, ma pod blatem zwykle kilka szuflad, około 5 cali wysokich; część górna zaś, przeznaczona na szkło i podzielona półkami, zrobioną jest jak zwyczajna szafa. Szerokość kredensów wynosi od 4 do 10 stóp, wysokość 6 do 7 1/4 stóp, a głębokość części dolnej 24 do 26 cali, części górnej zaś 13 do 16 cali.

3. Szafy sklepowe. — Szafy sklepowe składają się zwykle z części dolnej, głębszej, zajętej szufladami, i części górnej, węższej, czyli tak zwanych repozytoryów (*repositorien*), albo ry-

Fig. 133..

Fig. 132.



gałów z półkami na towary, która może być otwartą lub drzwiczkami zasuwaniem lub oszkloneini zamykaną. Stoty sklepowe czyli kantory przed szafami stojące, mogą mieć rozinaite urządzenie, a wysokość ich zwykle jest większą od wysokości stołów zwyczajnych, i wynosi 34 do 30 cali. Fig. 132 i 133 przedstawiają widok z przodu i przecięcie zwyczajnego stołu sklepowego. Budowę jego wskazuje lig. 133, i dołączony pod nią szczegół, na większą skalę *narysowany*. Słupki *narożne a*, które częściej robią się czworokątne, tylko ze ściętymi rogami, połączone są z ramami Ooeznemi *b* na wpust, z poziomemi zaś sztukami *cokulu* (n. *sokel*) i fryzu, na czop. Na ramy *b* nasadzone są na wpust osobne listwy krajnikowe *c* (kelsztosy), w które znów wypełnienia *d* są wpuszczone. Od strony wewnętrznej, tojest ku sprzedającym zwróconej, stoły tego rodzaju opatrzone są zwykle półkami otwartemi lub na drzwiczki zamykanemi; pod blatem zaś znajduje się zwykle szuflada na pieniądze.

Stosownie do bogactwa, z jakim wewnątrz sklep jest ozdobiony, i szafy sklepowe mogą być albo' ze zwyczajnego drzewa wyrabiane pod farbę olejną lub klejową, albo też z drzew droższych wykonane i politurowane; przyczém, ku większej ich ozdobie, używane są często bogate rzeźby, brzozy i złocenia.

4. Biblioteki czyli szafy na książki (fr. *bibliothèques*). — Z powodu różnych wymiarów książek, do których przechowania służą, szafy biblioteczne składają się zwykle z dwóch części, tojest: górnej, na książki mniejsze od formatu *in quarto*, tojest mające od 9'/? do 12 cali wysokości i 7'/. do 8 cali szerokości, i części dolnej, na książki większe, *in folio*, mające od 14 do 115 cali wysokości, a od 9 do 12 cali szerokie. Ta różna wysokość, książek nie pozwala na stałe osadzenie półek w szafie tego rodzaju; lecz półki te trzeba tak urządzić, aby mogły być według potrzeby podnoszone *lub* opuszczane. Do tego służą stosowne listewki w zęby wycięte (canlistwy, fr. *cremailleres*), pionowo przyśrubowane u wewnętrznych rogów szafy, w ten sposób, że ich odpowiednie wcięcia znajdują się na jednym poziomie we czterech rogach. We wcięcia te zakładają się przy każdym boku szafy poziome listewki, ścięte z obu stron ukośnie podług zębów, o które się opierają, a na tych dopiero poziomych listewkach osadzają się półki.

5. Sekreterki czyli tak nazwane kantorki (fr. *secrelaires*), służące do przechowywania różnych drobnych przedmiotów, mają zwykle do 6 stóp wysokości, do 3' szerokości, a do 21 cali głębokości. Spód ich zawiera najczęściej kilka szuflad, nad sobą umieszczonych, widocznych lub zakrytych dwuskrzydłowymi drzwiczkami. które osadzają się zwykle na zawiasach czopowych, na-



zywanych pospolicie *capfenbandami* (ll. *zapfenbauder*), Czyli na czopach żelaznych, obracających się w stosownych otworach w blaszkach żelaznych, u dolnego i górnego dna umocowanych. Część środkowa kantorka zamknięta jest zwykle klapą ruchomą, odkładającą się na dół (fr. *abattant*). Klapa ta obraca się także na zawiasach czopowych, które po za czopem mają jeszcze przedłużenie około pół cala długie, opierające się za otwarciem klapy o żelazne haczyki, około pół cala wyskakujące, przyśrubowane po za dziurą zawiasową do boków kantorka, i utrzymujące klapę w położeniu poziomym, nie pozwalając jej opaść. Klapa otworzona, od strony wewnętrznej zwykle oklejona jest suknem lub aksamitem, i służy jako blat do pisania; zamknięta zaś, zakrywa mnóstwo drobnych półek i szufladek, któremi wnętrze kantorka jest wypełnione.

Górną część kantorka nareszcie, zajmuje jedna szuflada lub kilka półek, zakrytych drzwiczkami podobnemi do dolnych.

G. Ko III ody (fr. *commodos*), sato mniej więcej ozdobne skrzynie z pokrywą stałą, których przednia ściana zastąpiona jest pewną liczbą szuflad, poziomo się wysuwających. Komoda składa się zwykle z górnego blatu drewnianego lub marmurowego, dolnego dna i boków, najczęściej z pełnego drzewa zrobionych, ze ściany tylnej złożonej z ram i wypełnień, a nareszcie z pewnej liczby szuflad. Z boku komody umocowane są napłask leżące listewki, po których suwają się szuflady (fr. *coulisseamr*). Ściana przednia komody przedzieloną jest także tyloma poziomeimi napłask leżącemi deseczkami, ile jest listewek bocznych. Szuflady, jak zwykle, składają się z czterech ścian bocznych, połączonych z sobą przez zazębienie (cynkowanie), i z dna na wpust pomiędzy nie zasuniętego. Listewki boczne, po których się szuflady suwają, muszą być albo odfelcowane, albo też z dwóch sztuk w sposobie felcu sklezione, aby wysuwanie się szuflady w prostą linię miało miejsce. Zwyczajne komody mają 3 stóp 9 cali do 4 stóp szerokości, 2 stóp 9 cali do 3 stóp wysokości i 20 do 24 cali głębokości.

Odmianą komody są tak zwane szyfoniery (fr. *chiffonier*), różniące się od pierwszych tylko większą liczbą szuflad, i większym wymiarem na wysokość, który do 5 stóp dochodzi, a mniejszą głębokością.

## B. Stoły wszelkiego rodzaju.

Stołem w ogóle nazywa się drewniana pozioma płaszczyzna, utrzymywana w tćm położeniu za pomocą jednej lub kilku nóg. Wysokość stołu zależy od jego przeznaczenia i od wzrostu osoby,

dla której ma służyć. Stoły jadalne dla osób dorosłych, zwykle nie potrzebują mieć więcej, jak 30 do 32 cali na wysokość; stoły zaś do pisania, szycia, rysowania i innej podobnej roboty służyć mające, przy której przedmiot na stole leżący musi być bliżej oka położony, powinny być nieco wyższe, tak, aby odległość blatu od oka osoby przy stole siedzącej, nie wynosiła więcej jak 12 cali. Podług tego, trzeba dać na wysokość tego rodzaju stołów cali 32 do 33, jeżeli przyjmujemy wysokość siedzenia na cali 19.

Najprostszy kształt stołu przedstawia stół kuchenny, składający się z grubego blatu, podpartego czterema nogami, wzmocnionymi za pomocą poprzecznie. Nogi wczopowane są w blat na podwójne czopy, nie wskroś przechodzące, lecz z wierzchu drzewem zakryte.

Stoły jadalne robione są w rozmaity sposób: z blatem pojedynczym, okrągłym, owalnym lub kwadratowym, lub też z blatem, który można powiększać za pomocą klap wysuwanych lub opuszczanych. Wielkie zaś stoły okrągłe urządzone są do rozsuwania, za pomocą tak nazwanych kulis (fr. *tables a coulisses*).

Stoły jadalne z wysuwaniem klapami (fr. *tables a rallonges*), robią się zwykle w ten sposób, że pod każdą klapą dają się dwie mocne listwy czworokątne, o jedną stopę przynajmniej dłuższe od szerokości klapy, które suwają się w stosownych otworach lub uszach, zrobionych z drzewa lub żelaza i umocowanych pod blatem stołu.


Stoły z klapami opuszczanymi (fr. *tables a plateau brisé*), robią się z blatem kwadratowym lub okrągłym, zwykle na trzy części przeciętym, które są z sobą zawiasami połączone. Klapy opuszczone przyjmują położenie pionowe, prostopadłe do -blatu; aby je zaś utrzymać w położeniu poziomem, narówni z środkową częścią stołu, służą wysuwane wspory (fr. *coulisseau.v*), suwające się w wycięciach zrobionych w tak nazwaną *cardze*, czyli ramie poci blatem stołu znajdującej się (n. *zarye*). Wspory te, po jednej lub po dwie pod każdą klapą, gdy są zasunięte, klapy opadają, gdy je zaś wysuniemy do połowy ich długości, wtedy podtrzymują klapy w położeniu poziomem. Kołek lub wyskok, umieszczony w bliskości końca tych wspor, nie pozwala wyciągnąć ich z poci blatu zupełnie.

Stoły rozsuwane (fr. *tables u conlisses*) są zwykle okrągłe przed rozsunięciem, rozsunięte zaś przybierają kształt owalny. W stanie okrągłym przeznaczone dla 6 do 8 osób, po rozsunięciu mogą służyć dla 20 lub 24 stołowników. Główną rzeczą przy tych stołach jest podstawa, składająca się z dwóch części: pierwsza z tych części podparta jest dwiema nogami, zwykle do  $\frac{1}{4}$  wysokości toczonemi, a od góry w  $\frac{1}{2}$  kwadratowemi, które są połą-

czone z sobą cargą w nie wczopowaną, dwie inne zaś cargi osadzone są w tychże nogach prostopadle do pierwszej, i mają w sobie od strony wewnętrznej wyrobiony wpust, w jaskółczy ogon zacięty. Druga część podstawy składa się także z dwóch nóg, zupełnie tak jak poprzednie zrobionych i cargą złączonych, lecz cokolwiek bliżej siebie stojących, w ten sposób, aby boczne cargi, prostopadle do pierwszej w nogach utkwione, mogły się szczelnie suwać pomiędzy bocznymi cargami pierwszej części podstawy, za pomocą wyskakujących na ich zewnętrznych ścianach wypustów czyli listewek w jaskółczy ogon zaciętych, pasujących szczelnie w takżeż wyżłobienia w cargach części pierwszej wyrobione, o których wyżej wspominaliśmy. Prócz tego, cargi boczne drugiej części podstawy połączone są z sobą czwartą cargą do nich prostopadłą, tworzącą wraz z trzema poprzednimi prostokąt, która podparta jest w środku swej długości piątą nogą, przez zwidłowanie z nią połączoną, i zupełnie do czterech poprzednich podobną. Dla przeszkodzenia zupełnemu rozsunięciu się carg bocznych, przez coby pierwsza część podstawy, tylko na dwóch nogach wsparta, upadła, na wyskakujących wpustach carg bocznych części węższej, w bliskości ich końca, osadzone są żelazne czopy, które suwają się w wyżłobieniach na dnie pierwszego wpustu, w cargach bocznych części szerszej wyrobionych. Wyżłobienia te nie dochodzą do końca tych carg, lecz zamknięte są na kilka cali od tegoż końca drzewem pełnem, o które się powyższe żelazne czopy opierają, i tym sposobem zupełnemu rozsunięciu się carg zapobiegają. Fig. 134 *a* przedstawia przecięcie suwających się carg czyli tak nazwanych kulis (fr. *coulisse*), na którym widać także sposób osadzenia żelaznego czopa, o którym wyżej mówiliśmy.

Błat stołów tego rodzaju składa się z dwóch półkolistych części, złączonych z sobą na pojedyncze czopy lub na wpust w kierunku średnicy, lecz nie sklejonnych, gdyż po rozsunięciu podstawy połówki te rozdzielają się, a przestrzeń między nimi zakrywa się innymi blatami prostokątnymi, zwykle z drzewa pospolitego zrobionymi, także na czopy lub na wpust z sobą złączonymi i wspierającymi się na cargach rozsuwanych. Liczba i szerokość tych dodatkowych blatów, zależy od mniejszego lub większego rozsunięcia podstawy. Stół przez nas opisany, zwykle manajwięcej do 5 stóp szerokości, a do 8 stóp długości po rozsunięciu; lecz tym samym sposobem można zrobić stół, który po rozsunięciu mieć będzie do 20 i więcej stóp długości. Potrzeba tylko powiększyć liczbę carg wysuwanych czyli kulis, które w każdym razie muszą być dość krótkie, aby się pod stół zmieścić mogły, i dlatego zwykle daje się ich po kilka, zwykle po siedm z każdej stro-

ny, zamiast po dwie, jak to wyżej widzieliśmy. Cargi te czyli kulisy, tém się różnią, od powyżej opisanych, że prócz dwóch zewnętrznych, każda z nich ma na sobie z jednej strony wyrobiony w jaskółczy ogon zacięty wpust (nut), z drugićj zaś strony takż wypust czyli wyskakującą listewkę (feder). Fig. 1346 przedstawia przecięcie tego rodzaju kulisy. <sup>1346</sup>



Dla zyskania więcj miejsca między cargami, często wpusty wyrobione są na nich z jednej strony stołu od wewnątrz, z drugićj zaś strony od zewnątrz. Kulisy te robią się zwykle z drzewa dębowego, lub z innego twardego gatunku, a niekiedy nawet i z żelaza (fr. *atringles en Jer*). Gdy stół jest bardzo długi, wtedy dla zabezpieczenia blatu od wygięcia się, zamiast jednej nogi środkowej, potrzeba podstawić kilka par takichże nóg pod rozciągnięte kulisy.

Cały ten przyrząd nareszcie zakrywa się pejsd okiem za pomocą okrągłej cargi, wyrobionej z drzewa takwgo jak półokrągłe połówki blatu, także z dwóch połów składającej się i pod blatem przyklejonej.

2. Stoły salonowe (fr. *table du milieu*), okrągłe lub podłużne, ws\*pierają się zwykle na jednej nodze, osadzonej w podstawie rozszerzonej, najrozmaitszego kształtu, i utrzymującej blat drewniany lub marmurowy.


3. Stoliki do kart. — Stoliki do kart, z niemiecka *szpiltiszmami* nazywane (n. *spidtscli*), robione są u nas zwykle z blatem składanym i obracającym się pod kątem prostym (fr. *tables de jeu pliaides et iournants*), w ten sposób, że po złożeniu zajmuje 011 o połowę mniej miejsca, niż w stanie rozłożonym. Stoły tego rodzaju, wynalezione we Francyi, opisane były po raz pierwszy przez p. Leuormard w *Annales des arts ei manufactures*, wychodzących w Paryżu, i od tego czasu bardzo się rozpowszechniły. Podstawa ich o czterech nogach jest złożoną jak zwykle, z tą różnicą, że między cargami zasunięte jest na wpust dno, które wraz z niemi tworzy skrzynkę na schowanie różnych drobnych przedmiotów do gry służących, przez blat zakrywaną. Gdy blat jest rozłożony, dwie jego połowy spoczywają na cargach podstawy, która powinna być tak długa, jak dwa razy wzięta szerokość połowy blatu. Jedna z tych połów umocowaną jest do podstawy na ruchomym sworzniu, przez co blat może się obracać, i zajmować położenie prostopadle lub równoległe do dłuższej cargi podstawy. W pierwszym razie, (la.pokrycia skrzynki między cargami blat musi być rozłożony, w drugim zaś razie rozkładać go nie potrzeba.

Jedyną trudność przy robocie tego rodzaju stolików, stanowi znalezienie właściwego punktu, około którego blat ma się obra-

cać, aby po złożeniu i rozłożeniu, zawsze jednakowo ze wszystkich stron nad cargę wystawał.

Dla znalezienia "tego punktu, kładzie się blat rozłożony na podstawie, w właściwem położeniu, i odznacza się na nim w punktach  $a, b, c, d$  (lig. 135) rogi podstawy; następnie odznacza się cargi na blacie złożonym, i stosownie na podstawie umieszczonym, w punktach  $a', b', c'$  i  $d'$ . Po dokonaniu tego, z punktów  $a$  i  $a'$ , równą i dowolną otwartością cyrkla, zakreśla się dwa łuki, przecinające się w punkcie  $e$ . Inną otwartością cyrkla zakreślają się także dwa łuki z tychże samych punktów  $a$  i  $a'$ , które się przetną w punkcie  $e$ , i punkt  $e$  łączy się z punktem poprzednio znalezionym  $J$  linią prostą, na której znajdować się będzie punkt szukany. Następnie z punktów  $b$  i  $b'$  zakreślam także dwa równe i dowolne łuki, i znajduję ich punkt przecięcia  $g$ , i inne dwa równe łuki, których punkt przecięcia

Fig. 1\*35.



jest w  $h$ ; łączę punkt  $g$  z punktem  $h$  linią prostą, na której także ma się znajdować szukany punkt obrotu: a że miał on się znajdować na linii  $e$  poprzednio znalezionej, więc musi być na wspólnem przecięciu się tych linii, czyli w punkcie  $l$ .

Jeżeli wykreślenie było dokładnem, punkt ten będzie dobrze znalezionym; lepiej jest jednak zawsze przed wywierceniem dziury na sworzeń, zrobić sprawdzenie następującym sposobem: postawiwszy jedną nóżkę cyrkla w punkcie  $l$ , i wzięwszy miarę od  $l$  do  $a$ , odległość ta powinna być taż sama co odległość  $la'$ , także odległość  $lb$  musi być równą  $lb'$ ,  $lc$  równa  $lc'$  i  $ld$  równe  $ld'$ . Jeżeli odległości te nie są dokładnie równe, potrzeba wykreślenie drugi raz powtórzyć. Znalazłszy punkt obrotu, wierci się w blacie dziurę, i osadza się w nią sworzeń czyli śruba, której płaska głowa wchodzi w zagłębienie wyrobione w blacie, i zaklejona jest podłużnym kawałkiem drzewa; koniec zaś przechodzi przez grubą poprzeczną listwę osadzoną w właściwem miejscu między dłuższymi cargami podstawy, i od spodu tejże mutrą skrzydlatą jest zakręcony, tak, że w listwie wolno obracać się może.

Blat stolików tego rodzaju zwykle naklejony jest suknem, najczęściej zielonego koloru, jako dla wzroku najwłaściwszego, z po-zostawieniem naokoło brzegu 3 do 4 cali-szeroko fornerowanego.

4. Bilardy, także za rodzaj stołów do gry uważane być mogą. Chociaż zwykle budowa ich za bardzo trudną jest uważaną,

jednak cahi trudność leży tu w doborze drzewa i w dokładnej robocie. Bilard, jak każdy stół, składa się ^podstawy i z blatu. Podstawa wsparta jest zwykle na sześciu nogach połączonych carginami, a jej główną zaletą powijjna być niewzruszona stałość. Bilardy zwykłej wielkości mają około 12 stóp-długości pomiędzy bandami, a 6 stóp szerokości; często robją się mniejsze, rzadko zaś większe. Wysokość blatu nad podłogę wynosi 31 do 32 cali. Błat bilardu składa się jak posadzka z ram i wypełnień, które się heblują dopiero po złożeniu całości. Części ramy zewnętrzne i środkowe mają do 6 cali szerokości, 1<sup>1</sup>/<sub>a</sub> cala grubości, i w nich wyrzynają się w rogach i w środku długiego boku tak zwane *lozy* czyli dziury półkołowe na bile, około t%ech cali śrSjJnicy mające (*les blouses*). Inne części ramę składającymogą być tylko 3 do 4 cali szerokie i około cala grube, i powinny'być naprzemian wiązane. Wypełnienia zamykające pola międz^niemi, muszą mieć taką samą grubość jak i ramy, i powinny byćjż obu stron z jednakową starannością obhebiowane, aby blat jfik największą liczbą punktów z carginami się stykał, po przyśrubowaniu do nich silnemi śrubami, przed naklejeniem sukna na bilardzie. Bandy opasujące blat dokoła muszą być na zewnątrz wygięte, i wznosić się około trzech cali przynajmniej nad blatem. Bandy te robią się ze zwinionych kawałków sukna, i suknem są obite. Ażeby blat bilardu utrzymać zawsze w położeniu poziomem, najlepiej jest nogi jego postawić na śrubach, w też nogi zapuszczonych, z okrągłemi głowami, któreby stosownym kluczem podnosić i opuszczać można, i tym sposobem bilard regulować, bo podłoga nie zawsze jest do poziomu zrobioną. Drzewo na bilard musi być zdrowe, z równoległemi włóknami. i jak najdłużej na słońce suszone.

5. Stoliki do szycia (fr. *tricoteuses*), mają blat okrągły lub czworograniasty, zwykle około jednego łokcia długi, z wystającym brzegiem czyli galeryjką. Błat podparty jest zwykle przez dwie podstawy, z których każda może być w najrozmaitszy sposób wyciętą, a u dołu dzieli się na dwie nogi. Podstawy te połączone są zwykle dwiema poprzecznicami toczone, z których jedna niekiedy rozszerza się i obejmuje koszyk. Pod blatem zwykle znajduje się mała szufladka.

(3. Konsolle (fr. *consoles*).—Konsolle sąto stoły podłużne, przeznaczone do postawienia przy ścianie pod lustrem, najczęściej między oknami. Błat ich zwykle marmurowy, spoczywa przy ścianie na dwóch czworokątnych słupach czyli pilastrach, z przodu zaś zwykle na dwóch wygiętych nogach, które wraz z pilastrami połączone są u dołu jedną podstawą, z przodu wklęsło wyciętą.

7. Stoliki do mycia czyli myjniki (n. *waschtisch*, fr. *lavabo*).— Stoliki tego rodzaju robią się zwykle w kształcie szafki,


której trzy ściany boczne są pełne, przednia zaś zamykana jest drzwiczkami, przez całą wysokość lub do połowy tejże idącemi. Wierzchnią przykrywą stanowi często ruchoma zasuwa, złożona z wielu drewnianych pręcików naklejonych na płótnie lub skórze, która po odsunięciu chowa się pomiędzy podwójną ścianę tylną (*rukwand*), zginając się pod kątem prostym na drewnianym wałku, przy górnym brzegu tej ściany umieszczonym; albo też blat drewniany lub marmurowy, do podnoszenia urządzony, i pokrywający blaszaną skrzynkę, w której osadzona jest miednica i naczynia z wodą. Wysokość myjników wynosi zwykle od 2 stóp cali 9 do 3' < stóp.

8. Toalety czyli góto walnie (fr. *toilettes*). — Ze wszystkich mebli, toalety najwięcej podlegają różności w swych formach: najczęściej, nad blatem wspartym na podstawie obejmującej rozmaite szufladki, umieszczone jest owalne, okrągłe lub czworokątne lustro, obracające się w ramie, między dwiema pionowymi kolumnkami lub rzeźbionymi podporami (*a la duchesnej*, niekiedy blat podnosi się do góry w rodzaju kłapy, i odkrywa różne przegródki na pomieszczenie przyborów toaletowych, a lustro wtedy umieszczone jest na wewnętrznej stronie blatu. Zresztą, niepodobna opisywać różnych form, jakie moda nadaje toaletom, szczególnie dla niewiast przeznaczonym, bo w tym względzie rysunek tylko dostatecznie objaśnić może.

9. Biórka do pisania (fr. *bureauz*). — W zwykłym swym kształcie biórka są zupełnie do stołów zwyczajnych podobne, i składają się z blatu, wspartego na czterech nogach połączonych carginami. Blat z wierzchu ma tylko brzeg około czterech cali szeroko fornerowany, środek zaś jego naklejony jest safianem, suknem lub aksamitem, obwiedzionym wkoło szlaczkami. Na blacie od tyłu zwykle umieszczają się małe szafeczki lub półeczki rozmaitego kształtu i wielkości na papiery, które osobno się składają, i do blatu biórka są przyśrubowane; pod blatem zaś znajdują się zwykle trzy szuflady obok siebie, z których środkowa jest zwykle szersza. Niekiedy zamiast nóg, blat biórka podparty jest dwiema podstawami w kształcie szafek z drzwiczkami, przedzielonych szerszym miejscem próżnem, dla dogodnego pomieszczenia kolan, w którym tylko pod blatem jedna znajduje się szuflada, a dwie inne w górnej części podstaw.

Fig. 136 i 137 przedstawiają stół do pisania i rysowania, po szkołach niemieckich powszechnie używany. Blat jego jest nieco pochyły, a pod nim znajdują się szuflady *b*, na schowanie różnych potrzeb szkolnych przeznaczone; niżej zaś jeszcze jest rodzaj kraty *d*, z łąt zrobionej, na której tablice rysunkowe (*reisbretty*) się składają. Rama *c*, także z łąt zrobiona, służy do oparcia

wzorów rysunkowych. Wysokość tych stołów zależy od wzrostu uczniów, dla których są przeznaczone, i wynosi od 33 do 36 cali.



Wysokość ta jeszcze o kilka cali się powiększa, przez położenie na blacie tablic, na których się rysuje, a mianowicie o ich grubość; lecz to nic nie szkodzi, bowiem uczniowie zwykle rysują stojący.

### C. Meble do siedzenia służące (fr. *siiges*).

1. Ze wszystkich mebli do siedzenia służących, najprostsze są tak zwane taborety (fr. *tabouret*), czyli krzesła bez oparcia tylnego. Składają się one zwykle z czterech nóg i z czterech carg. Nogi zwykle do  $\frac{3}{4}$  swęj wysokości są toczne, lecz górna ich część zawsze jest kwadratowa, niekiedy tylko z jednym rogiem zaokrąglonym. W górną tę część nóg osadzone, są na czopy cargi, których wierzch musi być narówni z wierzchem nóg: czopy więc carg od góry powinny być odsądzone. Na cargach nakleja się blat drewniany pełny lub trzciną wyplatany, albo też robi się wokoło nich od zewnątrz płytki felc, w który zachodzi obicie pokrywające wysłaną poduszkę taboretu. Dla wzmocnienia nóg dają się niekiedy poprzecznice krzyżowe, których każdy koniec tkwi w innéj nodze, lub też dwie poprzecznice równoległe, połączone trzecią do nich prostopadłą. Nogi taboretu robią się także niekiedy w kształcie litery X, lub też zamiast czterech nóg daje się jedna silna kolumna, zakończona u dołu trójnogiem. Na kolumnie tej osadza się



zwykle okrągła carga, obita poduszką. Wysokość taboretu wynosi zwykle 17 do 18 cali bez poduszki, nogi mają do 2 cali, a kolumna środkowa do 4 cali średnicy. Cargi są zwykle od 2 do 3 cali szerokie i 1 cal grube.

2. Krzesła (fr. *chaise*).—Krzesła podzielić można na krzesła wyplatane trzcina (fr. *chaises canne ou en paille*), i krzesła wyściełane włosiem (fr. *chaises garines en crin*), Krzesła pierwszego gatunku są najprostsze i najlżejsze: składają się one z dwóch nóg przednich, dwóch nóg tylnych, których część górna stanowi zarazem boki oparcia tylnego (fr. *le dossier*), z czterech carg między nogami temi wczopowanych, i ramy wyplecionej trzcina, która spoczywa na cargach i stanowi siedzenie. Oparcie tylne składa się jeszcze z tak nazwanej *głowicy* (n. *kopjstüick*), osadzonj u górnego końca nóg tylnych; z *poprzednicy* (n. *mittelstuck*), osadzonj także między temi nogami kilka cali nad siedzeniem, i dwóch pionowych szpros między głowicą i poprzecznicą utkwionych, pomiędzy któreini przedział także się często trzcina wypłata. Nogi przednie bywają niekiedy do  $\frac{3}{4}$  swj wysokości toczone, jak u taboretów; tylne zaś zwykle są czworokątne, i w górnj części w tył wygięte, któreto wygięcie, gdy jest stosowne, bardzo przyczynia się do zgrabności i wygody krzesła, i daje wyobrażenie o uzdolnieniu stolarza. Wysokość krzesel jest taka sama jak taboretów, a mianowicie: krzesel wyplatanych cali 19, a krzesel- do wyściełania przeznaczonych 17 do 18 cali bez poduszki; oparcie tylne zaś wznosi się nad siedzeniem prawie na wysokość tegoż: co zresztą zależy od kształtu tylnego oparcia, który może być najrozmaitszy.

Krzesła *wyściełane*, mogą być albo o siedzeniu i oparciu prostokątnm, albo o owalnem. Krzesła pierwszego rodzaju są prawie tak samo zbudowane, jak krzesła wyplatane, głowica ich tylko często nasadza się na czopy zrobione u górnych końców nóg tylnych; krzesła drugiego rodzaju mają cargę wygiętą z tyłu lub z przodu, złożoną z czterech kawałków, osadzonych na czopy boczne między nogami, jak u krzesel pierwszego rodzaju; lub też tylko część tylna jest między nogami tylnymi osadzoną, które zawsze w górę przechodzą, część zaś przednia, w kształcie podkowy sklejona, wczopowana jest bokami w nogi tylne, i podparta nogami przednimi, zwykle w tym razie toczonemi, i osadzonemi w niej na okrągłe czopy. Oparcie tylne tego rodzaju krzesel, zwykle tworzy owal (*a medaillons*) lub linią" podwójnj krzywości, bez przerwy idącą (*a moulures-nnies*), wyrobione jest tak zwaną robotą *szalowaną* czyli skrobaną, za pomocą żelaznych skrobaczek (*schaleisen*) różnego kształtu, i osadza się na wystających w górę częściach nóg tylnych. Przewrót wewnątrz krzywego

oparcia albo jest próżny i przedzielony poprzecznie<sup>^</sup>, albo téż wyściela się włosiem i obija materyą taką samą jak i siedzenie. Poduszki siedzenie pokrywające, zwykle robią się na osobnych ramach (bieitramach), które osadzają się na cardze za pomocą okrągłych kołeczków.

3. Fotele (fr. *fauleuils*) sąto krzesła nieco większego wymiaru, do których dodane są poręcze, służące do oparcia rąk i łokci, czyli tak nazwane *army* (n. *arme*, fr. *accotoirs*, *accoudoim*, *les bras*). Poręcze te, "Płożone z jednćj lub dwóch części, osadzone są na czopy jednym końcem w bocznej cardze, drugim zaś w górnej części tylnej nogi. Niekiedy nogi przednie wznoszą się nad siedzenie, aż do wysokości w jakiej ma być poręcz umieszczona, i stanowią jej podporę, na której, też poręczana czop prawie poziomo jest osadzona. Szerokość fotełów jest większą od szerokości krzesel, i wynosi do 28 cali, głębokość ich zaś od 22 do 24 cali. Poręcze niekiedy, dla większej <sup>^</sup>godności, pochylają się i rozszerzają ku przodowi fotelu, a długość ich wynosi około cali 12, wysokość zaś nad siedzeniem około 9 cali. Dawniej robiono poręcze wyścielane, lecz to coraz więcej z użycia wychodzi. Prócz zwykłych foteli, w nowszych cząstach często robią się fotele o oparciu całkiem wyścielaném włosiem i materyą obitem, które wraz z poręczami jedną powierzchnię krzywą stanowi. Przy fotelach tego rodzaju nie widać innego drzewa prócz nóg toczonych, osadzonych na okrągłe czopy w cardze krzywćj, także obiciem zakrytćj; a oparcie całe zrobione jest z kutyh prętów żelaznych, wraz z siedzeniem włosiem wyłożone, i obite materyą, skórą lid) aksamitem prawdziwym albo utrechtskim (fr. *velour d' Ulrec/u*).


Tak zwane berżerki (fr. *bergeres*) tém się różnią od foteli, że mają siedzenia szersze i głębsze, oparcie tylne bardziej w tył pochylone i wyższe od oparcia fotełów, a przestrzeń między poręczami i siedzeniem zartikniętą obiciem.

-4. Kozetki (fr. *causeuses*) sąto długie berżerki, z siedzeniem przeszło 3 stopy długiem, mające po bokach oparcia nieco wyższe od oparcia tylnego, które czasem zupełnie się opuszcza. Jeszcze dłuższe siedzenia od kozetek, do 6 stóp długie, nazywane są diusziesami (fr. *duchesses*).


o. Z siedzeń dla wielu osób służących, najprostsze są ławki (fr. *banguettes*). Sąto taborety podłużne, bez oparcia tylnego i bez poręczy, mogące mieć rozmaitą długość. Nogi narożne są tak zrobione jak u taboretów: nogi zaś pośrednie wchodzą od spodu na czop, w cargę idącą przez całą długość ławki. Długie te cargi, dla większćj mocy, łączą się zwykle z sobą kilkoma sztukami poprzecznymi, zasuniętymi w nie na jaskółczy ogon.

Ławki *szkolne* są zwykle złączone z pewnym rodzajem stołu, który do pisania służy. Boki stołu połączone są blatem z częścią poziomą, w którą osadzone są kałamarze; półka z listwą służy do chowania książek; ławka połączona jest ze stołem wspólną podwaliną. Fig. 138 i 139 przedstawiają ławkę szkolną z siedzeniem ruchomym. Deska siedzenia umocowana jest na mocnych słupkach, z twardego drzewa, najlepiej grabowego, posuwających się w gniazdach wyrobionych w klockach a, w których za pomocą sworzni na łańcuszkach, w żądanej wysokości utrzymaną być może. Wysokość ławek szkolnych i stołów, jak również ich oddalenie i szerokość, zależy od wieku dzieci uczących się, a raczej od ich wzrostu, i różną być musi dla dzieci różnych klas. Wymiary, odpowiednie rozmaitym wzrostom uczących się osób, podajemy w następującej tablicy:

| Wysokość<br>osoby | Wysokość<br>siedzenia | Wysokość<br>stołu   | Odległość tyl-<br>nego brzegu<br>ławki od prze-<br>dniego brzegu<br>stołu |
|-------------------|-----------------------|---------------------|---|
| w                 | c                     | a                   | l a c h   |
| 28                | $\text{VI}_i$         | 12 V <sub>2</sub>   | 8   |
| 32                | 8'/a                  | 147i                | 9   |
| 36                | 9'A                   | 16                  | 10  |
| 40                | 10 <sup>3</sup> /s    | 17 <sup>3</sup> /4  | 11  |
| 44                | 11 <sup>3</sup> /s    | 19'-S               | 13  |
| 46"               | 11 <sup>3</sup> /s    | 207a                | 13  |
| 48                | 12 <sup>3</sup> /s    | 21 <sup>3</sup> /s  | 14  |
|                   | 12 <sup>3</sup> /«    | 22                  | 15  |
| 52                | 4 3' / a              | 23                  | 15  |
| M                 | ¥                     | 24                  | 15  |
| 56                | ¥ H                   | 25                  | 15  |
| 58                | 15                    | 25V <sub>4</sub>    | 15  |
| 60                | 15%                   | 26'0                | 16  |
| 62                | 16                    | 27 <sup>1</sup> /,* | 16  |
| 64                | 16'>.                 | 28»/s               | 16  |
| 66                | " 17                  | 297,                | 16  |
| 68                | • 17'/v               | 30                  | 16  |
| 70                | ... 18 "              | 31                  | 16  |
| 72                | ... 18'/ar''          | 32                  | 16  |
| 74                | ... 19 <sup>1</sup>   | 32'7,               | 16  |
| 76                | 19'/s                 | j 3372              | 16 i  |



Ławki kościelne (n. *kirchensluhle*, -*lr. slalles*). — Fig. 140, 141, 142, 143 i 144 przedstawiają z przodu i z boku ławki kościelne



z klucznikiem (fr. *pric-dicu*) i bez tegoż, i z poręczą tylną pionową, która nie jest tak wygodną, jak oparcie tylne nieco pochy-

lone, które widać na fig. 145. Wysokość tylnego oparcia wynosi zwykle od 33 1/2 do 36 cali, aby mogło służyć za oparcie dla osób z tyłu klęczących, i rodzaj pulpitu tworzyć. Wysokość podnóżka czyli ławeczki do klęczenia (n. *knicschemel*) wynosi około 5-6 cali, a szerokość jego cali 12 do 13; odległość zaś pulpitu od ławeczki do klęczenia około 25 cali wynosić powinna, aby osoba klęcząca z pulpitu czytać mogła.

6. Po ławkach najczęściej używane są tak nazwane kanapy (fr. *canapés*), czyli długie ławki, z oparciem tylnym i poręczami, takimi jak u foteli. Z powodu zbytnej długości głowicy (*kopf-stuck*) u kanap, potrzeba ją połączyć z cargą tylną pionowymi sztukami, na czop w nich osadzonemi. Nogi środkowe port długimi cargami są tak jak u ławek osadzone, lub wcale ich nie ma.

Prócz tych dwóch najczęściej używanych rodzajów siedzeń na wielką liczbę osób, jest jeszcze wiele innych, noszących różne, często bardzo wyszukane nazwiska, choć często się bardzo mało różnią od powyżej opisanych. Opiszemy z nich niektóre:

Sofy, sąto kanapy, często bez oparcia tylnego, lecz mające oparcie po bokach, a ich podstawa zwykle w rodzaju skrzyni jest zbudowana, z pełnemi aż do podłogi bokami, i służy często do schowania pościeli.

Szezłagi (fr. *chaise-longue*), różnią się od sof tym głównie, że przy nich oparcie z jednego boku jest znacznie wyższe od oparcia z boku drugiego, a niekiedy nawet to ostatnie zupełnie się opuszcza.

Otomanki (fr. *ottomanes*), mają siedzenie i oparcie od tyłu w kształcie półowala wygięte. Oparcie najwyższe jest w środku swjej długości, a ztąd zniżają się na obie strony, tak, że na brzegach siedzenia jest z niem w równej wysokości. Głowica oparcia połączona jest z ciałem tylną pionowymi poprzecznkami, a całe oparcie i siedzenie jest wyłożone włosiem i obiciem pokryte, tak, że nie wiadomo innego trzewia, jak tylko wierzch głowicy i nogi.

Sofy tureckie (fr. *le& divans*), sąto kanapy z siedzeniem w kształcie klamry zgiętej, w ten sposób, że dwie osoby na ich końcach siedzące są ku sobie twarzą zwrócone.

Leżanki czyli weliezy (fr. *les veilleuses*), są odmianą otomanki, z siedzeniem albo tylko na kojcach zakrzywionem, albo też i z tyłu, i z oparciem często wyższem z jednego końca niż z drugiego. Gdy oparcie tylne idzie w równej wysokości przez całą długość, przybierając tedy nazwisko *tureckich*.

Wszystkie powyżej opisane odmiany siedzeń, mają niekiedy nogi osadzone w tak zwanych *rolkach* (fr. *ronlette*), najczęściej mosiężnych, z nrosiężnemi lub gwajakowemi krążkami, aby je łatwiej z miejsca na miejsce przesuwać można było.

#### D. Łóżka i kolebki.

TMka zwyczajne, podług jakiegokolwiekbądź formy zbudowane, składają się zwykle z dwóch długich *boków* (fr. *pans*), i dwóch krótszych *przyglówników*, nazywanych *hauptami* (n. *haupi*), z których każdy składa się z ramy zamkniętej wypełnieniem i osadzoną między nogami łóżka.

Boki łóżka zakończone są krótkimi czopami, które wchodzi w gniazda w nogach wydłutowane. Lecz takie połączenie nie wystarcza do mocnego spojenia z sobą części łóżka, szczególnie jeżeli bez kleju chcemy się obejść, aby łóżko w razie potrzeby rozebrać można było: dlatego też używa się haczyków przyśrubowanych do boków łóżka, od strony ich wewnętrznej, które zahaczają w klubki czyli obrączki żelazne wkrębowane w nogi łóżka, i związek części jego utrzymują, lub też czterech lub ośmiu śrub z mutrami zapuszczonemi w nogach łóżka, w następujący sposób: Śruby żelazne, do 8 cali długie, a około  $\frac{1}{4}$  cala grubości mające, osadzają się poziomo przy końcu każdego boku łóżka; mutry zaś ich wpuszczają się w nogi od strony wewnętrznej tychże i zaklejają kawałkami drzewa. Kręcąc głowę śruby za pomocą stosownego klucza lub przetyczki, koniec jej wkręca się w mutrę stale osadzoną w przyglównikach czyli hauptach łóżka, i wiąże je z bokami. Przyglówniki czyli haupty (fr. *dossiers*) składają się, jak zwykle, z ramy złożonej na czopy i osadzonej na wpust lub na czopy w nogach łóżka, z którymi jest sklejoną. Część dolna tej ramy osadza się w nogach około 9 cali wysoko nad podłogą, część górna zaś czyli głowica, równo z ich wierzchem. Wypełnienia, jak zwykle, osadzone są w ramie na wpust.

Materace wspierają się między bokami łóżka na poprzecznych deseczkach, które znów oparte są na listwach, przyklejonych<sup>^</sup> wzdłuż boków łóżka od strony ich wewnętrznej, i wyciętych nieco w miejscach, w których deseczki poprzeczne na nich spoczywają, albo też na ramach obitych krzyżującymi się taśmami i płótnem, lub nareszcie na ramie jeden materac stanowiącej. Długość łóżek wynosi zwykle 6 stóp 9 cali, a szerokość 3 stopy.

Łóżka dziecinne różnią się od powyższych opisanych mniejszą długością i szerokością, a nadto tem, że ich boki podwyższone są za pomocą przezroczystej galeryjki, która chroni dziecko od wypadnięcia z łóżka.

Kolebki zaś (fr. *Oerceaua*) sąto łóżka dziecinne osadzone na biegunach, czyli w łuk wygiętych sztukach drzewa, pod nogami wpoprzek idących, które im pozwalają się kolebać; niekiedy także kolebki robią się w kształcie kosza, i zawieszają się pomiędzy

dwoma pionowymi w rozmaity sposób ozdobionymi słupami, osadzonemi na wspólnej podstawie.

Prócz łóżek zwyczajnych, używane są często, szczególnie w Anglii, łóżka ukryte w postaci szafy (fr. *armoires a lit*), lub w postaci ławki czyli tak nazwane *szlabany* (n. *schlafbank*).

Łóżka szafiaste robią się jak zwykle szafy, 6 stóp wysokie, ii stopy szerokie, 1'/j stopy głębokie, stojące na czterech nóżkach, około 6 cali wysokich. Wewnątrz szafy, za drzwiczkami, umieszczona jest drewniana rama, mocnemi zawiasami do spodu szafy przymocowana, i z góry na dół otworzyć się daje, utrzymując się w stanie pionowym za pomocą haczyków lub zasuwki. Po odłożeniu, rama zajmuje na podłodze położenie poziome, i podpierają się na przeciwnym od zawias końca składaną nogą. Rama ta odkłada się co wieczór, a z nią razem materace i pościel w szafie zamknięte; rano zaś noga się składa, rama się podnosi wraz z materacami i zakłada na haczyk, a wreszcie przymyka drzwiczkami, tak, że widząc zwyczajną szafę, nie można się domyśleć, że w niej łóżko jest ukryte.

#### E. Meble rozmaite.

1. Parawany (fr. *paraven*).— Parawany służą do ochrony od gwałtownego przeciągu powietrza, i składają się z ram czworokątnych, 6 do 8 stóp wysokich, 2 do 3'/s szerokich ^przedzielonych w pewnej wysokości na dwie równe części, z których dolna zwykle jest zamknięta drewnianem wypełnieniem (filungiem), górna zaś zasłonięta jest materą lub szkłem. Każdy parawan składa się zwykle z 1/2 do 8 takich ram, nazywanych skrzydłami lub z niemieckiego <»u' (*jiiigel*, fr. *feuilles*), które połączone są z sobą zawiasami ^szarnierowemi lub paskami skóry albo płótna, i otwierają się fiaprzemian w jedną lub drugą stronę, w ten sposób, aby ^parawan zTążyć można, i mniej lub więcej otworzyć w postaci zębatej, dla utrzymania go w położeniu pionowym.

2. Ekrany (fr. *ecrans*), służące do ochrony od gorąca; stawiają się zwykle przed kominkiem, i są bardzo do parawanów podobne, lecz składają się tylko z jednej ramy, i wspierają się na czterech krzywych nóżkach, umieszczonych po parze na jej brzegach. Ekrany mają zwykle 3 do 4 stóp wysokości, i objają się materą.

3. Lustra stojące i ruchome między dwoma pionowymi słupami; noszą różne nazwiska, z których najczęściej używa się *psy-sze* (fr. *psyches*); największe ze wszystkich zowią się *tremo*. Rama lustra obraca się nS sworzniach, w połowie jćj wysokości umieszczonych, i osadzonych w pionowych słupach rozmaicie ozdobio-

nych, które znów wsparte są na czterech nogach, podobnie jak ekrany, lub połączone są wspólną podstawą.

4. Etażerki czyli serwantki (fr. *eiagirc*).— Są to półki pionowo nad sobą osadzone w czterech lub tylko dwóch pionowych słupach, wspartych na czterech parzystych nogach lub na wspólnej podstawie. Półki tego rodzaju służą do pomieszczenia różnych drobnych ozdób salonowych.

ó. Kwiaciarki czyli żardynierki (fr. *jardinih-e*), do utrzymywania kwiatów służące, mogą mieć kształt bardzo rozmaity. Zwykle składają się one z jednego lub z kilku drewnianych koszy, podpartych jedną lub kilkoma nogami, i mieszczących w sobie blaszane naczynia czyli wanny. Wanny te napełnione są ziemią i mchem, w które wstawiają się doniczki z kwiatami.

Prócz mebli wyżej wyszczególnionych, jest jeszcze wiele innych, mniej często używanych, jak np.: wieszadła, o jednym lub dwóch słupkach; stoliki chińskie, czyli wysuwane, wchodzące jeden w drugi; koszyki do papieru; drwalniczki na drzewo; stoliki okrągłe małe, czyli tak nazwane *geridoniki* (fr. *gueridon*), bidety, mieszczące w sobie miednice, i t. p.

### 3. ROBOTY MODELOWE I MASZYNOWE.

Roboty stolarskie maszynowe i modelowe podzielić można na trzy główne rodzaje:

Pierwszy rodzaj stanowią modele rozmaitych maszyn lub konstrukcyj budowlanych, wykonywane na małą skalę, dla dania wyobrażenia o składzie maszyny lub konstrukcji jakiej, w celu naukowym lub fabrycznym, jak np. modele zachowywane w gabinetach fizycznych i mechanicznych, przedstawiające rozmaite mosty, budynki, maszyny i ich części. Modele te wykonywane być muszą z gatunków drzew najmniej ulegających zsychnianiu i pęcznieniu się, jak np. gruszkowe lub mahoniowe, a ich główną zaletą jest ścisłość i dokładność roboty. Drzewa te używają się na modele tego rodzaju albo w kolorze naturalnym, albo polerowane, lub też powlekają się różnemi kolorami, naśladującemi materiał, z jakiego przedmiot ma być w wielkości naturalnej wykonany.

Najpiękniejszy zbiór tego rodzaju modeli posiada Konserwatorium Sztuk i Rzemiosł w Paryżu, gdzie znajdują się najdokładniejsze modele wszystkich maszyn używanych w przemyśle i rolnictwie, warsztatów i instrumentów różnych rzemiosł, wiązań dachowych i mostów, nareszcie okrętów i wszelkich morskich przyrządów, wyrobione z jak największą ścisłością.

Do tego rodzaju robót policzyć także należy wszystkie części drewniane instrumentów matematycznych i optycznych, jak miary,



oprawy instrumentów, podstawy pod stoliki miernicze, narzędzia do poziomowania czyli niwelacyjne., grundwagi i wiele innych. Roboty tego rodzaju wymagają matematycznej ścisłości w wykonaniu, najstaranniej dobranego drzewa, a nadto specjalnych wiadomości matematycznych, któremi tu zajmować się nie możemy.

Drugi rodzaj robót modelowych stanowią właściwe modele, w naturalnej wielkości, części maszyn i innych konstrukcyj, wykonywane w fabrykach do odlewu z żelaza i innych metali, jak np. kółka zębate i wszelkie inne części maszyn; kolumny, belki lub kroksztyny żelazne do budowli; wreszcie krzyże, kraty i innego rodzaju ozdoby. Modele tego rodzaju wykonywane są podług szczegółowych rysunków fabrycznych, a główną ich zaletą jest stosowny wybór i połączenie drzewa, aby modele te przy formowaniu i przez częste użycie nie popaczyły się, a przez to aby swego właściwego kształtu nie straciły. Prócz tego muszą one tak być składane, aby się dogodnie odformować i odlać dały, do czego konieczne jest potrzebną znajomość zasad odlewania czyli giserstwa. W ogóle przyjąć można za zasadę, że im z większej liczby kawałków drzewa, w różnych kierunkach włókien z sobą posklejanych, składać się będzie model, tém inniej podlegać będzie paczeniu się i innym zmianom, jakieśmy to już w części II wyjaśnili. Najlepsze drzewo na tego rodzaju modele jest gruszkowe, mahoniowe lub olszowe; a mniejsze sztuki, jak np. kółka zębate, prawie wyłącznie z dwóch pierwszych gatunków się wyrabiają, skleając drzewo na nie przeznaczone z jak najmniejszych kawałków, i wycinając zęby od ręki, lub za pomocą stosownej maszyny dzielącej. Modele wielkich rozmiarów, np. na belki żelazne, słupy, robjc można także z drzew innych, lecz zawsze z warunkiem, aby fryły Siche i niezbyt podlegały paczeniu się.

Trzeci naresBcie, najmniej trudny rodzaj robót maszynowych, stanowią same^fzgści drewniane maszyn, jak np. młyny, tartaki, podstawy pod młockarnie, sieczkarnie, młynki, części drewniane pługów, siewników,^bron i innych maszyn i narzędzi rolniczych. Roboty tego rodzaju powinny być składane w ten sposób, aby się w każdym przypadku łatwo rozebrać dały: dlatego połączenia wszelkie robia się bez użycia kleju, któryby zresztą w wilgoci, na jaką są zwykle wyroby tego rodzaju wystawione, nie wytrzymał. Wszystkie więc części tego rodzaju wyrobów muszą być powiązane z sobą za pomocą czopów zaklinowanych nawskrós przechodzących, sworzni śrubowych albo klinowych, kołków lub śrub drzewnych. Główną zaletę robót maszynowych stanowi trwałość i moc: dlatego też wybierać należy na nie gatunki drzew twardych i sprężystych, jak dębowe, bukowe, wiązowe, jesionowe, grabowe lub brzożowe, a wszelkie spojenia powinny być zrobione w ten spo-

sób, aby były zdolne wytrzymać różne przypadkowe wstrząśnienia i uderzenia.

### 3. ROBOTY BUDOWLANE.

Do robót stolarskich budowlanych, czyli takich, które stanowią nieruchome lub ruchome części budowli, należą:

- A. Podłogi i posadzki,
- B. Drzwi i bramy,
- C. Okna i okiennice,
- D. Schody drewniane.

#### A. Podłogi i posadzki.

Podłogi i posadzki, podług sposobu ich wykonania, podzielić można na kilka rozmaitych gatunków, a mianowicie:

1. Podłogi zwyczajne (n. *Jussboden*, *dielenbodem*, fr. *plancher*), z desek na wpust łączonych, najczęściej przez cieśli układane;
2. Podłogi sklejane z taflí na dwie lub trzy deski szerokich (n. *jussboden mit oerleimten tajeln*);
3. Podłogi krzyżowe i półposadzki (n. *halbparketboden*, fr. *parquet d points de Hongrie ou enjougere*), których tafle układane są między fryzami, zwykle nakrzyż przecinającemi się;
4. Podłogi taflowe czyli posadzki (n. *getafelte Jussboden* oder *parkets*, fr. *parquets*), które znów dzielą się na gładkie, w kamienie składane, fornerowane i rozetowe.

Przy układaniu podłóg i posadzek, potrzeba mieć wzgląd na niżej wyszczególnione okoliczności, a mianowicie: Legary (n. *lager*, fr. *lambourds*) pod podłogę powinny być ułożone z drzewa jednostajnego gatunku, sosnowego lub świerkowego, i przechodzić przez całą szerokość pokoju z jednej sztuki, zupełnie poziomo czyli do wagi. Deski na podłogę powinny być o ile możności czyste, tojest bez sęków i także z jednego gatunku drzewa. Najlepsze z drzew iglastych są deski jodłowe, jako najbielsze i najmniej sękowate; sosnowe prędko czerwienieją, a na świerkowych występują pręgi. Deski na podłogę przybijać należy zawsze stroną lewą, czyli od bielu ku dołowi, jako więcej od wilgoci pęczniejącą: przybite bowiem stroną prawą, czyli od rdzenia na dół, łatwiej się wyginają, i z wierzchu przybierają kształt wklęsły.

Pod dobrze zrobioną podłogę, szczególnieij w mieszkaniach dolnych bez piwnic, i pod posadzkę, potrzeba dawać tak nazwaną

podłogę *ślepą*, z desek surowych lub z gruba tylko oheblowanych, *do czoła* ułożonych.

Do podsypywania podłóg używać potrzeba zupełnie suchego piasku; żużli i popiołu z węgla kamiennych używać nie można, a popiół i prochy z węgla drzewnych sprawiają nieznosny kurz, choć ze względu na suchość są dobre. Tablice podłogowe sklejają się z desek oberzniętych z bielu po dwie lub trzy, a potem dopiero jak zwyczajne deski przybijają się do legarów. Do sklejania desek podłogowych, zamiast zwykłego kleju stolarskiego, który na wpływ wilgoci nie jest dość wytrzymałym, używają często kitu twarowego, o którym już wspominaliśmy, wyrabianego z świeżego niegaszonego wapna i niesolonego twarogu następującym sposobem: Wapno lasuje się w twarogu, za dodaniem do niego takiej ilości wody gorącej, aby mieszanina na kamieniu roztarta utworzyła rzadką ciecz, którąby po drzewie pędzlem smarować można było. Taką cieczą na zimno smarują się boki desek, poczerń deski ściskają się w kleszczach jak zwykle. Klej taki używać można i do innych robót stolarskich, szczególnie do wszelkiego rodzaju robót budowlanych i maszynowych. Nie trzeba go wyrabiać w wielkiej ilości, gdyż prędko wietrzeje i skuteczność traci. Wysycha w spojeniu w ciągu 48 do 72 godzin.


Dodając do 8 łutów kleju zwierzęcego  $4\frac{1}{a}$  łuta pokostu lnianego na gorąco, i przegotowawszy to razem jeszcze przez kilka minut, otrzymać można także klej wodotrwały, do powyższych celów użyć się dający.

Spojenia między deskami, gdy one nie są na wpust łączone, nie powinny iść pionowo, lecz pochyło, przez co przy wysychaniu desek nie tak widoczne szpary między nimi się tworzą, i kurz nie tak łatwo przez nie wychodzi. Po sklejeniu desek w talie i oczyszczeniu ich z kleju, układają się one wpoprzecz na legarach, i zaczynając od jedużej ściany ściskają się z sobą klinami, między żelaznemi klamrami, zabitemi w legary; następnie, deski tak ściśnięte przybijają się do legarów gwoździemi żelaznemi, lub śrubują się śrubami, w ten sposób, aby głowy ich zapuszczone były w drzewo, a przez to o ile możności były jak najmniej widoczne, i ostatecznie heblem się równają.

W Anglii, do ściskania desek lub taili sklejonych na legarach, zamiast zwyczajnych drewnianych klinów i klamer, używają osobnego narzędzia wynalazku Kimberley'a. Fig. 146 przedstawia to narzędzie. Wsadza się ono podporami *a*, *a* na legar lub belkę  $<j$ , tak, że rękojeść *b* ku robotnikowi jest zwrócona; na brzegu desek przykłada się deseczka *c*, i na nią przykręca się śruba *d* w macicy *e* osadzona. W skutek działania śruby, podpory *a*, *a* cisną na belkę i nie mogą się usunąć, dopóki śruba za pomocą

rękojeści *b* jest przyciąganą. Narzędzie to, zrobione z żelaza łanego, działa bardzo silnie, ściska deski dokładnie, i daje się łatwo w każdej chwili założyć i odjąć.


Fig. 146.



Następujący sposób układania podłóg, wynalazku Bodmeyera w "Berlinie, i często tam używany, jakkolwiek bardzo kosztowny, zasługuje na upowszechnienie, głównie sutego względu, że przy wysychaniu Pu desek w podłogach tak zro-

bionych, nie mogą się tworzyć szpary między niemi.

Na deskach *a, a* (fig. 147) zasuwa się natfjaskółczy ogon listwy *b, b*, odfelcowane w ten sposób, że chwytają za wpusty wyrobione w listwach *c*, przybitych do belek sufitowych. Listwy zasuwane *b, b* muszą być tak samo od siebie odległe, jak belki stropowe, aby deski, po przyciśnięciu ich należytém do belek, mogły



być przez wszystkie wpusty jednocześnie utrzymane, gdyż one zastępują, miejsce gwoździ w podłogach zwyczajnych, a mianowicie zapobiegają podnoszeniu się desek, a nadto mają tę wyższość, że pozwalają deskom przy pęcznieniu i zsychaniu się drzewa, wolnego ruchu na boki, co przy przybijaniu gwoździami miejsca mieć nie może. Podłoga w ten sposób układa się z tafl po kilka desek sklejonych, z których każda ma osobne listwy w niej zasunięte *b*. Tafl te przy układaniu sklejają się z sobą, tak, że tylko wszystkie deski razem mogą się ściągać lub rozszerzać, szpar zaś pomiędzy niemi być nie może. Tylko przy dwóch ścianach, w kierunku desek idących, tworzą się szpary, które z czasem łatwo listwkami wypełnione być mogą. Ażeby to łatwiej zrobić można, listwy podłogowe czyli tak nazwane *jusgzmisy* (n. *fussleisten* , ir.

*plinihes*), przymocować należy w pierwszym roku tylko tymczasowo przy tych ścianach, przy ścianach zaś poprzecznych od razu na moc, gdyż one tam także do utrzymania podłogi służyć będą. Ażeby przy sklejanii nic przylepić przypadkiem desek do belek, coby ich wolny ruch tamowało, potrzeba pod deski podkładać na belkach paski papieru.

W Ameryce do robienia podłóg używane są osobne maszyny (*plaining mills*), które deski heblują i wyrabiają w nich wpusty. Można tam dostać gotowe deski podłogowe, wszelkiej długości i dobroci, przygotowane na maszynach. Robota za pomocą tych maszyn idzie tak prędko, że jeden robotnik ciągle jest zajęty nakładaniem surowych desek, gdy drugi zdejmuje je z maszyny już wyheblowane i z wyrobionemi wpustami: a do wyheblowania deski 16 stóp długości tylko dwie minuty czasu potrzeba. Maszyny tego rodzaju należą do odmian heblami, o których już wyżej była wzmianka, i działają za pomocą obrotowych noży, robiących 1000 do 1200 obrotów na minutę.


*posadzki* nietylko są piękniejsze, ale i trwalsze od podłóg. Ich robota jest rozmaita, podług różnych gatunków i ceny. Robią się one z jednego gatunku drzewa, gładkie albo w kamienie, dając kawałkom drzewa, z których są złożone, rozmaity kierunek włókien; często także bywają fornerowane, i z różnych *zamorskich* drzew składane.

Najprostszym gatunkiem posadzki są tak zwane *podłogi krzyżowe* (fr. *parquet a/rise*), których tafle osadzone są między krzyżującemi się ramami czyli *fryzami* (n. *Jries*, fr. *jrise*). Jeżeli podłoga krzyżowa ma być daną na parterze, wtedy układają się legary w ten sposób, aby pierwszy legar od ściany wystawał o kilka cali nad szerokość fryzu, lub kładą się wzdłuż ściany dwa legary przy sobie, inne zaś tak się rozkładają, aby pod każdy fryz podłużny legar przypadał; fryzy zaś poprzeczne zbijają się z niemi w miejscach przecięcia się. Fryzy do podłóg krzyżowych robią się zwykle z drzewa dębowego lub brzostowego, ciemno bejcowane lub pokostowane. Przy fryzach środkowych z obu stron, przy brzeźnych zaś z jednéj strony tylko wyrobiony jest wpust lub felc, w który zakładają się tafle, często z innego gatunku drzewa niż fryzy zrobione, i przybijają się do dolnego kantu tychże fryzów. Tafle składają się z desek szczelnie na wpust połączonych, i wokoło opatrzone są wypustem czyli *fedrern*, wchodzącym we fryzy, i do legarów gwoździami się przybijają. Szerokość fryzów może być różną, podług potrzeby, od 4 do 10 cali, a wielkość tafli zwykle około 4 stopy w kwadrat wynosi. Gdy podłoga krzyżowa ma być daną na piętrze, gdzie nie można mieć rozkładu belek podług fryzów, wtedy potrzeba dać poprzednio na

belkach podłogę ślepą, a na niej dopiero ubożyć 'podług potrzeby fryzy i taflę podłogi krzyżowej.


Inny rodzaj prostych posadzek stanowią tak nazwane *podłogi to jedlinie*^ czyli w trójnici (n. *halbparket boden*, fr. *parquet a points de Hongrie ou enjongere, en epi*). Pod taką posadzką, jak fig. 148 przedstawia, można dać lub nie dać podłogę ślepą. Posadzka w jedlinkę składa się z wąskich deseczek" (fr. *alaises*), 3 do 4 cali

Fig. 148.



szerokich, najczęściej z drzewa dębowego c, c, połączonych z sobą na falc lub na wpust, i przybitych w kierunku przekątnym naprzemian, do legarów lub belek a, pomiędzy fryzami naokoło ścian pokoju idącymi b, b, które także wnętrza drzwi i okien wypełniają.

Fig. 149.



Dla zakrycia główek gwoździ, któremi deseczki do legarów są przybite, a zarazem do ozdoby, służą wązkie fryzy d, d, z twardego i zwykle ciemniejszego drzewa, na wierzchu posadzki naklejane. Często fryzy te opuszczają się, a wtedy deseczki posadzkę składające stykają się z sobą naprzemian, jak to fig. 149 pokazuje.

Posadzki tego rodzaju są tanie, i mają tę zaletę, że nie cierpią wiele od zysychania się drzewa, jako z wąskich deseczek złożone.

Posadzki z oddzielnych tafli kwadratowych (n. *parkets*, fr. *parquet d'assemblage*), wyrabiają się zwykle w taflach dwie stopy w kwadrat mających, z jednego gatunku drzewa, dębowego, jesionowego, brzostowego i t. p., lub z drzew różnokolorowych krajowych i obcych. Gdy używamy drzew różnych gatunków, po-

trzeba na to uważać, aby one niezbyt różniły się swą twardością, gdyż wtedy nie jednakowoby się przez chodzenie zużywały.

Fig. 150, 151, 152, 153 i 154 przedstawiają wzory posadzek z drzew jednego gatunku. Fryzy łączą się z sobą widłowaniem

pod kątem prostym lub na ucios (szlicują się), a kamienie z fryzami łączą się na wpust. Fig. 150 przedstawia posadzkę jednokolorową bez fryzów, z kawałków drzewa na wpust

Fig. 150.




Fig. 151.




Fig. 152.




Fig. 153.





Fig. 154.



złożoną; fig. zaś od 155 do 163 przedstawiają różne wzory posadzek różnokolorowych, w których większe kawałki połączone są z sobą na wpust, natomiast, a szczególnie ważkie paski, wklejają się w zagłębienia około 1/2 cala głębokie.

Fig. 155.




Fig. 156.





Fig. 157.



Posadzki fornerowane robią się na taflach dębowych, fryzami otoczonych i dobrze wyschniętych, na których nakleja się po-

dług wybranego wzoru ćwierć cala grube fornery różnokolorowe, i potęni w całości się heblują.

Fig. H>8.

Fig. 159.

Fig. 160.





Fig. n;i.

Fig. 162.

Fig. 163.



Układanie tafli posadzkowych na ślepcj podłodze zaczyna się od środka pokoju, łącząc pojedyncze tafle z sobą na wpust wokoło nich obiegający, i przybijając je w pewnych miejscach gwoździami przez wpust, to jest z boku, aby ich głowy nie były widoczne.

Dla zakrycia szpar między posadzką i murem, i dla ochrony wyprawy muru od odbijania krzesłami i t. p., wzdłuż ścian przybijają się u podłogi i posadzki tak zwane listwy podłogowe, czyli fuszgemy, rozmaitej szerokości i rozmaicie ozdobione.

Wokoło ścian pokoju obiega także fryz, zwykle 10 do 12 cali szeroki, tworzący rodzaj czworokątnej ramy, w której tafle posadzkowe się układają, i z nią także na wpust są złączone. Fryz ten ciągły (*iv. frise courante*) wypełnia także wnęki drzwi i okien, w których niekiedy osadzają się osobne tafle posadzki właściwej formy. Tafle (fr. *feuilles*) układają się dwójako: albo równolegle do ścian pokoju, lub też w kierunku przekątnej, zapelniając rogi między fryzem a taflami pozostałe trójkątnymi kawałkami. W każdym razie układanie rozpocząć potrzeba od wynalezienia środka pokoju, na którym os/ulza się pierwsza tafa swym środkiem,



w właściwym kierunku, a podług niej wszystkie inne łatwo się stosują.

## B. Drzwi i bramy.

Wielkość bram i drzwi zależy od ich przeznaczenia: najmniejsza wysokość drzwi wynosi  $6\frac{1}{2}$  stóp polskich, najmniejsza ich szerokość 27a stopy. Drzwi mające do 3 stóp szerokości robią się jednoskrzydłowe, drzwi szersze zwykle z dwóch połów czyli skrzydeł się składają. Zwyczajne drzwi jednoskrzydłowe mają 3 stopy szerokości, a  $6\frac{1}{2}$  stóp wysokości w *świecie*, to jest w futrynie; drzwi zaś dwuskrzydłowe zwyczajne mają 4 stopy szerokości, a 8 stóp i kilka cali wysokości. W pokojach wspnianiałych i w wielkich salonach używają się często drzwi większych wymiarów, byle tylko miały proporcją właściwą.

Drzwi sienne są zwykle większe, i wymiar ich zależy od rodzaju budowli, w której się znajdują.

Bramy do przejazdu powozów służyć mające, nie mogą mieć mniejszej szerokości niż 8 stóp, a mniejszej wysokości od stóp 10.

Budowa drzwi i bram jest rozmaita, podług różnych rodzajów tychże, z których główniejsze są:

1. Drzwi i bramy t a t o w e (n. *laltenthuren*), złożone z łąt 1 do  $1\frac{1}{4}$  cala grubych, 2 do 2Vs cali szerokich, 1 do 2 cali od siebie odległych, i złączonych z sobą dwiema poprzecznymi łątami i sztabami, ukośnie lub nakrzyż idącemi.

2. Drzwi i bramy s z p u n g o w e (n. *gespundete thuren* nrit *hinternagellen* oder *gradleisten*, fr. *porfes charretieres*). Drzwi tego rodzaju robią się z desek sklejanych na proste spojenie, połączonych na Mc M) na wpust, i wzmocnionych szpungami czyli listwami zasuwanymi w jaskółczy ogon.

Drzwi dwóch Wyższych gatunków zwykle wprost do muru się przymykają bez żadnej futryny, i nigdy szczelnego zamknięcia zapewnić nie mogą, z powodu szpar, jakie się między deskami w ten sposób złączonemi z czasem utworzyć muszą.

3. Drzwi i bramy opierzane czyli szalowane (n. *verdoppelte brettethuren*), zbijają się z dwóch grubości desek, z których jedne idą pionowo, drugie, poziomo lub ukośnie. Deski te rzadko są z sobą sklepane, lecz zwykle złączone są na fcl lub wpust. Brzegi desek ozdabiają się zwykle pochyłym ścięciem czyli fazą, lub tcz, członkami krańnikowemi, jak piętka, złobek i t. p. Gdy drzwi tego rodzaju mają być użyte wewnątrz budowli, wtedy obojętną jest rzeczą pod jakim kątem deski je składające będą z sobą zbite; przy zewnętrznych zaś, trzeba mieć wzgląd na łatwy odpływ deszczowój wody. Jeżeli w ostatnim razie deski

zewewnętrzne będą miały położenie poziome, wtedy muszą tak na siebie zachodzić, aby górne wystawały nad dolne, a przez to, na zaciekanie wody pomiędzy dwie grubości desek nie pozwalały. Drzwi tego rodzaju są trwałe i szczelne, gdyż nakrzyż złożone drzewo nie pozwala im znacznie pęcznieć i zsychać się; osadzają się zwykle w odfelcowanej futrynie, i najczęściej na podrzędne drzwi zewnętrzne są używane.

4. Drzwi ramowe, wypełniane czyli filungowe (n. *gestemmte tliuren*). Używają się zawsze tam, gdzie wymagane jest szczelne zamknięcie, a szczególnie wewnątrz budowli. Składają się one z ram połączonych z sobą na czopy, pomiędzy którymi zasunięte są rozmaitej szerokości drewniane tafle czyli wypełnienia (filungi). Przez taką budowę zapobiega się tworzeniu się szpar między częściami drzwi w skutek wysychania drzewa powstających, a nadto drzwi takie, osadzone w felcu futryny, dają zamknięcie szczelne i ozdobię wyglądają.

Drzwi wewnętrzne tego rodzaju składają się: z futryny (n. *jutter*, fr. *le chambranle*), z jednego lub dwóch skrzydeł (n. *jiugel*, fr. *battans*), i tak nazwanej oprawy czyli *Jerklejdunk* (n. *verkleidung*, fr. *Tembrasure*).

Skrzydła składają się z ram, podzielonych poprzecznymi częściami na rozmaitą liczbę pól czyli filungów.

Fig. 164 przedstawia drzwi jednoskrzydłowe o trzech polach; fig. 165 zaś także drzwi podzielone na sześć pól czyli wypełnień. Fig. 166 przedstawia drzwi tak zwane krzyżowe (n. *kreutzhuren*), najczęściej używane, których budowa pod względem siły i trwałości niewiele do życzenia pozostawia; fig. 167 zaś przedstawia także drzwi jednoskrzydłowe o sześciu polach w innym układzie. W drzwiach tego rodzaju pionowe części tamy przechodzą zwykle przez całą wysokość téjże, a z temi dopiero sztuki poprzeczne łączą się na krótkie czopy.

A

Drzwi dwuskrzydłowe (n. *zioeijiugliche thuren*, fr. *portes a deux batlaits*), używają się w pokojach wspanialszych, i podzielone są na większą liczbę pól. Skrzydła ich mają albo równą szerokość, albo "tęż skrzydło do przechodu służące robi się szersze; przyczem dla lepszego wejrzenia i równego podziału pól, dają się dwie listwy przymykowe (przymyki), z niemiecka *stlaglisiwami* zwane (n. *schlagleisten*), z których jedna jest fałszywą czyli ślepą. Drzwi bardzo szerokie, podzielić można na trzy rzędy pól, z których środkowe są szersze, i tworzą skrzydło do przechodu służące w rodzaju furtki. Skrzydła w każdym razie stykają się z sobą, najczęściej prosto; lepiej jest jednak dawać między niemi szparę ukośną, jak przedstawia fig. 177 B, która się zakrywa dwie-

Fig. 165.




Fig. 164.




Fig. 167.





Fig. 166.



ma listwami przyrytkowcami, 1'/a do 2 cali szertfkości mającemi, w rozmaity sposób ozdobionemi. <

Fig. 1G8.





Fig. 169 przedstawia drzwi ozdobne o dwóch nierównej szerokości skrzydłach, podzielone na sześć pól. Przy drzwiach tego rodzaju, podział pól, ich ozdoba i kształt oprawy i kapiteli, mogą być do najwyższego stopnia bogactwa podniesione, stosownie do rodzaju komnaty lub sali, w jakich się znajdują.

"W wspaniałych komnatach drzwi wyrabiane są często z drzew drogich, jak np. mahoń, orzech i palisander, i w takim razie zwykle sajornerowane i politurowane, a tylko wszelkiego rodzaju gzemysy, zwłaszcza drobniejsze, z pełnego drzewa się przysadzają. Drzwi takie ozdabiają się także czgsto rzeźbą, listewkami złoceniemi i malowaniem.

*O składaniu ram i wypełnień.*— Grubość części ramę drzwiową składających, zależy od wielkości drzwi. Do zwykłych drzwi jednoskrzydłowych, używa się na ramy drzewa 1 1/2 cala grubego, do dwuskrzydłowych zaś 2-calowego. Szerokość części ramę składających, zwanych z niemiecka *ramsztzykami* (n. *ralimsiucke*), jnoże być różną, od 5 do 7 cali; zwykle daje się taka, aby z szerokości deski dwie szerokości ramy otrzymać można, a że deska po oheblowaniu z kantów jest zwykly; 10 do 11 cali szeroka, za-

tóm na szerokość części ramę składających, wypada 5 do 5"2 cali. Przy drzwiach większych i ramy także szersze się dają. Ra-

Fig. 169.



my na rogach i pośrodku, składają się z sobą na czopy, których grubość wynosi około 1/3 całej grubości drzewa, a szerokość około 3 cali. Przy łączeniu na rogach odsadzają się czopy a podług lig. 170, w ten sposób, aby po za dziurą czopową jeszcze dość drzewa zostało, przez co związanie jest silniejszemi i trwalszemi; czopy zaś na częściach środkowych ramy odsadzają się z obu stron podług fig. 171. Czopy te mają nadto u dołu z obu stron około pół cala wysokie rozszerzenia 'bb' i 'b', które zapobiegają temu, aby w miejscach, gdzie czopy są odsądzone, nie powstawały szpary, w skutek nieuniknionego w żaden sposób zsuchniania się drzewa.

Często dziury czopowe są na zewnątrz rozszerzone, podług fig. 172, a czopy w nich, po wsadzeniu, zabijają się klinikami r, co wiele do mocy się przyczynia. Czopów w dziurach zawierać i zabijać drewnianymi kołkami nie potrzeba i nie należy, gdyż kołki te, po zeschnięciu się drzewa, sterczą zwykle na jego powierzchni.

Po zarznięciu czopów i wydłutowaniu gniazd, ramy składają się tymczasowo, aby je w całości z obu stron równo zheblować było można; następnie rozbierają się, i od strony wewnętrznej wyrabia się w nich około pół cala głęboki wpust, w który wchodzi stosowne wypełnienie.

Wypełnienia te robią się z desek od 1 do 2 cali grubych, z jednćj szerokości lub sklejanych z sobą nli szerokość, podług potrzeby. Zwykle są one z jednćj lub z obu stron, na 2 do 2½ cali

szeroko ukośnie odflecowane, przez co tworzy się ścieniony brzeg, który wchodzi we wpust wyrobiony na częściach ramy, i swobodnie się w nim może poruszać.




Fig. 171.




Fig. 170.




Fig. 172.

"Listewki gzemsowe, krajniki lub otoczyriy, z niemiecka *kd-sztosami* zwane (n. *kehhtösse, hobd*), wokoło tafii wypełniających na brzegach ram umieszczone, robią się rozmaicie. Najczęściej

Fig. 173.



robią się one stosownym heblem na brzegach części ramę składających; u drzwi zaś ozdabiają się przybijają się sztyftami., lub nasadzają się na felc albo na wpust osobne listewki krajnikowe.

robią się one stosownym heblem na brzegach części ramę składających; u drzwi zaś ozdabiają się przybijają się sztyftami., lub nasadzają się na felc albo na wpust osobne listewki krajnikowe.

Fig. 173 przedstawia z jednej strony kant ramy ozdobiony piętka czyli karnesem, wyrobionym na samej ramie; z drugiej zaś stromy, takąż piętke wyrobioną na osobnej listewce. Listewki te przytwierdzać należy do samych tylko ram, aby wypełnienia pomiędzy nimi mogły się swobodnie rozszerzać albo kurczyć.

Futryny (n. *thurjuiler*, fr. *chambrane*).—Futryny służą do umocowania okucia drzwiowego, a nadto mają na celu, przez dokładne dopasowanie drzwi do felcu w futrynie wyrobionego, zapewnić szczelne zamknięcie. U nas używane są futryny dwojakie: albo z uszami czyli tak nazwane *uszaici*, do zamurowania w mur, z bali około 3 cali grubych i 6 cali szerokich zrobione; albo też tak zwane futryny *blejtramowe*, zwykle z desek składane, i za pomocą śrub i drewnianych klocków (u. *dubel*), do muru przytwierdzone. Zagranicą używają jeszcze futryn podwójnych, z obu stron muru osadzonych (fig. 1(3 8)), przestrzeń zaś między nimi w grubości muru *a* przykrywają drewnianym wypełnieniem *c* i *d*, którego podział i ozdoby odpowiadają podziałowi pól na drzwiach użytemu.

Futryny uszate czyli uszaki składają się z dwóch pionowych sztuk czyli podwoi, progu i nadproża, połączonych z sobą na czopy, w ten sposób, że sztuki poziome wystają z obu stron nad podwoje około 6 cali, i na ucios są przycięte. Prócz tego, w środku wysokości podwoi zasuwają się jeszcze na jaskółczy ogon innu uszy, dla tém mocniejszego osadzenia futryny w murze.


Futryny blejtramowe składają się z desek 1 $\frac{1}{4}$  do 1 $\frac{1}{2}$  cala grubych, a do 6 cali szerokich, połączonych na rogach za pomocą zwyczajnego zazębienia (cynkowania). Dolna ich część czyli próg robi się zwykle z twardego drzewa, jak np. dębowe, albo też zapuszcza się niżej od posadzki, a próg osobno się nadbija.

Futryny tego rodzaju przytwierdzają się do muru sposobem następującym: trzy lub cztery drewniane kawałki, 2 cale w kwadrat grube, a około 8 cali długie, stosownie do wielkości drzwi, osadzają się w murze na gips lub na cement, w miejscu, w którym futryna ma być umieszczoną, w ten sposób, że górny i dolny z tych kawałków odległe są o 10 około cali od końców futryny, inne zaś są w równej od tamtych odległości. Do kawałków drzewa tak osadzonych śrubuje się futryna żelaznemi śrubami, których szerokie i płaskie głowy zapuszczają się w drzewo, i z wierzchu stosownie, zwykle okrągłemi kawałkami, około  $\frac{1}{2}$  cala grubych fornerów zaklejają się, tak, że ich zupełnie prawie dostrzedz nie można.

Oprawy drzwi czyli tak nazwane *ferklejduki* (n. *thurverkleidung* v. *thureinfassung*, fr. *l'embrasure*), służą do zakrycia szpary tworzącej się między murem i futryną, zwłaszcza po zeschnięciu się ostatniej, i do utrzymania wyprawy przy drzwiach,

narówni z powierzchnia muru osadzonych (fig. 1.6& e). Szerokość  
oprawy stosowną być musi do szerokości drzwi, i równą być po-

Fig. 174.





winna od  $\gg 1^\circ$   $\frac{1}{s}$  części téjże szerokości. Oprawy te są zwykłe w rozmaity sposób ozdabiane: jedną wyskakującą listewką z karusem, kilkoma płatkami i t. p., stosownie do wielkości i bogactwa samychże drzwi.



Ozdobne drzwi mają prócz oprawy jeszcze tak nazwany *kapitel*, który albo wprost od oprawy się zaczyna, jak pokazuje lig. 165, albo też oddzielony jest od niej fryzem gładkim lub stosownie ozdobionym, jak to widać na lig. 167 i 169. Cała wysokość kapitelu z fryzem i oprawą nad drzwiami, nie powinna być nigdy większą od połowy szerokości tychże drzwi w świetle czyli w futrynie, bo inaczej ciężkoby kapitel wyglądał. Oprawy drzwiowe przybijają się do futryn gwoździami z krytymi główkami, a na rogach na uciós są złączone. Dobrze jest składać oprawy w warsztacie, i sklejać je na rogach deseczkami podkładanemi prostopadle do spojenia, gdyż przez to spojenie to uchroni się od rozejścia, jakie z czasem przy prostem zetknięciu futryny, w skutku zsychniania się drzewa nastąpićby mogło.

Bramy i drzwi sienne zewnętrzne, jako na zmienny wpływ powietrza wystawione, muszą być wykonane z drzewa trwałego, jak np. dębowe, a budowa ich powinna być taką, aby woda deszczowa nigdzie pomiędzy ich części zaciekać nie mogła. Składają się one, jak i wszystkie drzwi tego rodzaju, z ram i wypełnień, z tą tylko różnicą, że przy nich naklejanych listewek krajnikowych używać nie można, gdyż w skutek zewnętrznej wilgoci prędkoby poodpadały.

Fig. 174 przedstawia drzwi sienne ze światłem górnym czyli tak nazwanym *oberlichtem* (n. *oberlicht*), w  $7^\circ$  o naturalnej wielkości. *A* przedstawia ich przecięcie podług linii *ab*, *B* przecięcie podług linii *cd*, *C* zaś przecięcie przez sztukę poprzeczną podług linii *ej*. Drzwi te nie mają futryny, lecz zawieszone są na hakach wmurowanych; sztuka zaś poprzeczna *C* także obu końcami swemi w murze jest osadzona. Każde skrzydło tych drzwi, jak widać na rysunku, podzielone jest na pięć pól, a ramy na brzegach wochoło wypełnień ozdobione są listwami krajnikowymi na wpust nasadzanein (n. *ubergeschobene kehlstösse*), w których dopióro również na wpust osadzone są wypełnienia.


Fig. 175 przedstawia bramę wjtizdną (u. *hausthor*, fr. *porte cochhre*), ze szczegółem na większą skalę pokazującym sposób połączenia jej części, *a*, jest mur, o który brama się przymyka; *b*, rapia zewnętrzna, na której listwa krajnikowa *e* na wpust jest nasadzona. W tej listwie utkwione są drugie ramy *d*, w których nareszcie na wpust osadzone są wypełnienia *e*. Wewnętrzna strona bramy zwykle prościć jest ozdabianą, i najczęściej tylko wyskakujące wypełnienia przedstawia.

Fig. 175.



Na fig. 176 widać na większą skalę przecięcie sztuki poprzecznej (n. *kdmper* oder *loosholz*, fr. *tabie d'aitenie*), oddzielającą światło górne bramy. Na rysunku tym b' oznacza zewnętrzną ramę, do której listwa./', tworząca dolną część gżemu oddzielającego światło górne bramy, kołkami jest przymocowana; c' jest listwa krajnikowa, na część poprzednią na wpust nasadzona, w którą znów zasunięta jest rama wewnętrzna d' mieszcząca w sobie, jak zwykle, na wpust osadzone wypełnienia e. g jest sztuką poprzeczną wmurowaną z obu końców, do której przytwierdzone są z jednej strony listwa krajnikowa /t, z drugiej zaś znacznie wyskakujący gżem i, służący zarazem do ozdoby i do ochronienia bramy od zaciekania wody deszczowej. knareszcie jest przecięciem górnego okna.

Fig. 17 fi.




Listwa przymykowa (szlaglistwa) umieszczona jest- tylko od strony zewnętrznej bramy, w postaci kolumienki, jak to na fig. 175 widzieć można.

Często zdarza się wypadek, że potrzeba, aby brama służyła także do oświetlenia sieni, korytarza i t. p.: wtedy albo pomiędzy ramami, w górnej części bramy, umieszczają się przezroczyste metalowe ozdoby, przez które światło przechodzi, albo też górna część bramy robi się oszklona

na międzyszporsaini drewnianemi lul) metalowemi, w rozmaity sposób krzyżującemi się.

Fig. 177 przedstawia taką oszkloną bramę w  $\frac{1}{30}$  części naturalnej wielkości. Szczegóły A, B i C narysowane są w  $\sim j_{,a}$  części wielkości naturalnej, i dostatecznie objaśniają budowę bramy: A jest przecięciem przez sztukę boczną ramy; i? przecięciem przez listwę przymykową; C zaś pokazuje przecięcie sztuki poprzecznej, w mur osadzonej, oddzielającej światło górne. Ramy ozdobione są listewkami krajnikowemi, na wpust nasadzanemi, pomiędzy którymi w dolnej części bramy osadzone są wypełnienia, w górnej zaś szpros. Podział szpros może być bardzo rozmaity, byle tylko był piękny i niezbyt drobny; przyczem szpros dzielące na części główne, robią się często grubsze od szpros tworzących podziały podrzędne.

Fig. 177.



### C. Okna i okiennice.

Wielkość okien nie jest niczém ograniczona: może być jak najrozmaitszą, i zależy tylko od rodzaju budowli. Odpowiednio do szerokości swej, okna, mogą być o jednym, o dwóch i o większej liczbie skrzydeł. Dobre okna muszą być szczelne we wszystkich częściach; nie powinny mieć ram nadto szerokich, aby wiele światła nie zabierały; powinny się łatwo otwierać i zamykać, dla zrobienia w razie potrzeby przewiewu powietrza w górnych lub dolnych częściach pokoju, a w końcu powinny mieć piękny i stosowny podział szpros.

Dla zrobienia szczelnych okien, mogących być otwieraniem, konieczne potrzebném jest osadzenie ich w futrynie felcem opatrzonej, jak to przy drzwiach miało miejsce. Futryny okienne, tak jak i drzwiowe, robią się u nas dwojako: albo zbijane na czopy z bali, z uszami czyli wąsami do wmurowania w mur; albo też blejtramowe, z desek, na rogach za pomocą zazębiania łączone, które się później w murze osadzają, zupełnie w ten sposób jak blejtramy drzwiowe, lub też za pomocą tak nazwanych bankeizów czyli długich na 8 cali około nasiekanychli gwoździ, z płaskim pionowem przedłużeniem, które się obok futryny w mur zabijają, i od strony wewnętrznej do niej śrubami żelaznemi przytwierdzają.

Okna dwuskrzydłowe mogą być albo ze słupem pionowym **W** Środku czyli *węgarem* (n. *anagehender pjesteu*), do którego się skrzydła przymykają, lub też bez tegoż. Lepsze są okna bez słupa środkowego, gdyż on wiele światła zabiera; tylko okna wieloskrzydłowe w każdym razie węgarami przedzielone być muszą.

Szpros tak osadzone być powinny, aby szyby były większe na wysokość niż na szerokość, podłużne bowiem szyby brzydko wydają.

Materyał na okna wybierać potrzeba jak najtrwalszy, gdyż wystawiony jest na zmienny wpływ powietrza i prędkiem zniszczeniem zagrożony. Najlepsze drzewo do tego jest dębowe lub smolne sosnowe.

Grubość drzewa na ramy skrzydeł (n. *Jlugelrahmen*, fr. *chassis*) zależy od wielkości okna. Przy zwyczajnych, do 4 stóp szerokich oknach, wynosi ta grubość do 2 cali, przy oknach zaś większych 27.2 do 3 cali. Szerokość ram najwyżej być powinna równą ich grubości.

W naszym klimacie, dla zabezpieczenia mieszkań od zimna, konieczne są tak zwane *okna dubeltowe* (fr. *doubles croisees*), a mianowicie w pokojach mieszkalnych. Okna te mają ramy dubeltowe, osadzone w futrynie w ten sposób, że przedzielone są stałą

warstwą powietrza, które ciepło w pokoju utrzymuje, jako najgorszy przewodnik ciepła. Zwykle okna dubeltowe w zwyczajnych uszastych futrynach osadzone, dla łatwiejszj roboty futryny, są tak zrobione, że ramy wewnętrzne czyli zimowe otwierają się na wewnątrz pokoju; zewnętrzne zaś czyli letnie, na zewnątrz. Urządzenie to jednak często nie da się zastosować, a mianowicie wtedy, gdy ozdoby architektoniczne, które ni! okno jest otoczone, a mianowicie kolumny lub gzemsy, nie pozwalają na otworzenie okna na zewnątrz; W takim razie używa się futryn lub blejtramów w ten sposób zrobionych, że obie ramy, to jest letnia i zimowa, otwierane są na wewnątrz pokoju.

Fig. 178 przedstawia okno w ten sposób urządzone, W Vi> części naturalnój wielkości; fig. 179 pokazuje na większą skalę przecięcie poziome części bocznej futryny; fig. 18f przecięcie pionowe futryny i obu ram; fig. 180 nareszci^ przedstawia przecięcie poziome przez listwę przymykołvą ntmyletniej.

Na figurach tych *a* oznacza górną sztukfę futryny (fr. *dormans*); *a'*, dolną jć sztukę ze żłobkiem ochraniającyni<sup>1</sup> od zaciekania wody w szparę między futryną i murem (fr. *piece d'appui*)\ *a"*, sztuka boczna futryny (fr. *montant dormant*)\ *e*, górna część ramy skrzydła górnego (fr. *traverse supérieure du chassis mobile*); *d*, dolna część tćjże ramy, z tak nazwanym spływem (n. *wassemase*)\ *e*, sztuka poprzeczna osadzona na czopy w futrynie (n. *querstuck*, fr. *imposte*); *l*, górna część ramy skrzydła dolnego; *g*, dolna część tćjże ramy, także ze spływem (n. *wasserschenkel*). Spływy te, u zwyczajnych okien pospolicie u nas zaniedbywane, koniecznie jednak są potrzebne, bowiem zabezpieczają okna od zaciekania wody pomiędzy ich felce. *bb*, są części boczne futryny, opatrzone felcem w kształcie pićtki wyrobionym, dla osadzenia w nim ramy zimowej; *i*, część górna ramy zimowej; część dolna tejże ramy, już bez spływu, który tu nie jest potrzebny; *m*, sztuka poprzeczna futryny; «, górna część skrzydła dolnego ramy zimowćj; *o*, dolna -część tejże ramy; boczna część tćjże ramy; *u* i *t* listwy zakrywające szpary między murem i futryną, które tynkiem zastąpić można; *A* i *k* nareszcie, są szprosy (n. *sprosse*, fr. *petits bois*), pierwsza ramy letnićj, druga ramy zimowej. Sztuka poprzeczna *e*, a częściej jeszcze sztuka *w*, przy mniejszych szczególnie oknach, zwykle się opuszcza, i wtedy ramy letnie i zimowe robią się każde o dwóch tylko skrzydłach zamiast o czterech, lub tćż składają się ze czterech skrzydeł wprost na felc, bez sztuki poprzecznej. Niekiedy też ramy zimowe osadzają się w całości, tworząc jedno tylko skrzydło.

Fig. 182 przedstawia okno sześćcio-skrzydłowe, podzielone pionowymi węgarami *l>* i *e*, z których słupy *e* muszą być cieńsze

Wszystkie części jakiegokolwiek okna powinny być tak z sobą połączone, aby ochraniały od zaciekania wody deszczowej i od przeciągu powietrza, które tak są szkodliwe dla trwałości okien i dla zdrowia mieszkańców. U nas dotąd na szczelną budowę okien niewielką zwracano uwagę, dlatego też podamy tu wzory różnych połączeń części okien, powszechnie zagranicą w użyciu będące.

Połączenia skrzydeł z futryną przedstawiają figury 183, 184 i 185, gdzie *a* znaczy futrynę, *b* ramę okienną. Fig. 183 przedstawia zwyczajny felc ukośny, często używany, lecz niedobrze szczelność zapewniający; fig. 184 pokazuje wpust okrągły z półokrągłym walczykiem na felcu (fr. *noix*), dający połączenie szczelniejsze od poprzedniego; fig. 185 pokazuje połączenie jeszcze lepsze od poprzedzającego.

Fig. 185.



Fig. 184.




Fig. 183.



Połączenie z sobą skrzydeł w środku szerokości okna (fr. *ba-tans mmeaux*), zwykle robi się na felc ukośny pojedynczy lub dubeltowy. Lepsze od nich jest połączenie wskazane na fig. 186.

Fig. 187 przedstawia połączenie ram *b* ze słupem pionowym *a*, ozdobionym od zewnątrz żłobkowaną kolumnienką *c*.

Fig. 186.




Fig. 187.




Fig. 188 i 189 przedstawiają połączenia dolnej części skrzydeł *b* z futryną *a*, z użyciem spływu i odprowadzeniem wody z rynienki w dolnej części futryny *a*, w której się ona pod ramą *b* zbiera, i rurką blaszaną *w* osadzoną na zewnątrz odchodzi, *c* i *d* są rynienki do zbierania wody, skraplającej się z pary, która na wewnętrznej stronie na szybach osiada.

Zamiast okien dubeltowych, w celu zabezpieczenia okien od zamarzania w zimie i od osiadania pary na wewnętrznej stronie

szyb, używają niekiedy zagranicą okien podwójnie oszklonych, które przedstawia lig. 190. 6Jest futryna, a dolna część skrzydła,

Fig. 188. •

Fig. 180.





Fig. 180.



e i /szyby, z obu stron ramy na kit osadzone. Okna tego rodzaju lepsze są od pojedynczych, lecz okien dubeltowych zastąpić nic mogą, gdyż warstwa powietrza między podwójnemi szybami zawarta jest zacincka, aby ciepło dostatecznie utrzymać mogła. Najkorzystniejsze ich zastosowanie może być przy cieplarniach czyli oranżeryach. Na fig. 190 pokazany jest także sposób zakrycia szpary między futryną *b* a murem *r*, za pomocą kawałka stosownie wygiętej blachy cynkowej *ci*, przybitej do futryny.

Fig. 191 przedstawia okno z ramami do przesuwania, zwykle w Anglii i północnych Niemczech, jak np. w Hanowerze, używane. *A* przedstawia okno w planie, *B* jego przecięcia w 1/w wielkości naturalnej. Rama *a* osadzona jest w futrynie kamiennej, *b* jest blejtrmem, *c* zaś oprawą okna. Sztuka poprzeczna *d* dzieli wysokość okna na dwie równe części. Górna część okna zamknięta jest stałą ramą, osadzoną w ramie *a*. *e* jest spływ, / górna część ramy okiennój, <jczęść jej boczna. Dolna część ramy okiennój jest ruchomą, i składa się z części bocznych *h*, dolnej *i*, górnej *h*, i porusza się we wpuszczeniu utworzonym między ramą *a* i listwą przybitą do sztuki *b*. Dla utrzymania ruchomej ramy w każdej żądanej wysokości, dają się albo sprężyny we wpustach, albo rama ta zawiesza się na sznurze zawieszonym na bloczku i opatrzonym przeciwwagą.


Okna powyżej opisane, jakkolwiek dotąd w niektórych krajach w powszechnym są użyciu, nie mają jednak dogodności okien skrzydłowych na zawiasach, i z tego powodu coraz więcej z użycia wychodzą, i temi ostatniemi są zastępowane.

Fig. 192, 193, 194 i 195 przedstawiają różne kroje i sposoby połączenia dolnych i górnych części skrzydeł ze sztukami poprze-




cznemi (n. *querstück*, *loosholz*, fr. *imposte*). Skrzydła górne opatrzone być muszą spływami, które mogą wystawać lub nie wystawać nad sztukę poprzeczną.

Fig. 191.




Zadługie spływy z drzewa wyrobione nie są dobre, gdyż wymagają zbyt grubego drzewa na ramy, a przytem łatwo od wil-



goci pękają i odłamują się: dlatego też często robią je z cynku lub z żelaza, podług fig. 196 *A* i *B*, stosownie wygięte, i do ramy śrubkami żelaznymi przyśrubowane.

Pozostaje nam jeszcze podać najnowsze sposoby uszczelniania okien, za pomocą materyałów sprężystych, które się ścisnąć i rozszerzać mogą, podług pęcznienia lub zsychania się drzewa.



Jeden z tego rodzaju sposobów uszczelniania okien, przez p. Stein na ostatniej wystawie przemysłowej w Paryżu przedstawiony, pokazuje fig. 197. W felcu futryny *c* naklejony jest pasek kauczukowy *a*, do boku zaś ramy okiennej d przyśrubowana jest co\*, kolwiek wystająca nad nią szyna żelazna *b*, która cisnąc zawsze na pasek kauczuku i wgniatając się w niego, szczelność okna zapewnia. Uszczelnienie to dobre jest dopóty, dopóki ramy okienne na długość się nie popaczą.

Innego rodzaju uszczelnienie, za pomocą pilśni czyli filcu, wynalazku p. Strauch'a z Berlina, przedstawiają fig. 198 i 199..

Fig. 198 pokazuje połączenie dolnego skrzydła *b* z dolną częścią futryny *a*. Pasek filcowy *c*, mający uszczelnienie zapewnić,

przybija się tło ramy już po dokładnem dopasowaniu felców. Fig. 199 przedstawia podobne połączenie z boku ramy okiennej. *l* jest futryna, *c* rama okienna, *a* pasek pilśniowy do niej przybity.

Fis. 198.





Fig. 199.



Wpust żłobkowy i felce tak muszą być wyrobione, aby skrzydło mogło się około zawiasy *d* dobrze obracać.

Fig. 200.





Fig. 200 przedstawia uszczelnienie okna za pomocą skóry, podług sposobu majstra stolarskiego\* Sevening z Berlina. Pasek skórzany *a* osadza się we wpuszczeniu futryny *b*, na  $\frac{1}{4}$  cala głębokim; zresztą nie jest wcale przyklejonym, ani do futryny, ani do skrzydła, aby mógł lżej oddziaływać, i za przyciśnięciem skrzydła *c* szparę uszczelnić.

Stare okna uszczelnić można przez przybicie w icli felcach pasek pilśniowych, kauczukowych lub skórzanych; guttaperki użyć do tego nie można, gdyż jest zalcrucho i łatwo pęka. Użyć można także do tego pasek korkowych, które wklejają się we wpust na felcu wyrobiony.

Grubość farby olejnej także przyczynić się może do uszczelnienia okien. W tym celu, przy pierwszym malowaniu okien felce nie powlekają się farbą, lecz tylko olejem się nasycają; później dopiero, gdy ramy okienne się zeschną i felce się rozejdą, może niekiedy powleczenie ich kilkakrotnie olejną farbą wystarczyć do uszczelnienia okna.

*O składaniu okien.* — Sposób składania okien przedstawiony jest na lig. 201, wraz z futryną na czopy połączonej a przedsta-

Fis. 201.




wia widok bocznej części futryny w planie; *b* jej widok z przodu, *c* zaś złączoną z nią na czop sztukę futryny dolną, której przecięcie pokazane jest na *c*.

Drugi rysunek tej figury przedstawia połączenie sztuki poprzecznej futryny *d* z jej bokiem *b*. *d'* jest przecięciem sztuki poprzecznej, a *d''* przedstawia jej widok z góry.

Trzeci rysunek przedstawia sposób połączenia doinnej i bocznej części ramy skrzydłowej okna między sobą. Część boczną pokazuje w przecięciu rysunek *e*, z przodu *e'*; część dolną zaś ze spływem z przodu/, z góry widzianą/", a w przecięciu

Czwarty rysunek przedstawia połączenie szprosy z ramą skrzydłową, na którym *e* oznacza ramę widzianą z boku, *g* boczny widok szprosy, *g'* jej widok z góry, a *g''* przecięcie.

Fig. 202 przedstawia złożenie krzyża szprosowego, z dwóch sztuk *a* i *b*.



Czopy wszystkie zawiercają się i zabijają się kołkami drewnianymi, których ilość i położenie oznaczone są na figurze. Przy robocie okien przyrządzają się najprzód wszystkie części futryny i ramy, suszą się na powietrzu i heblują do stosownej grubości, do wszystkich okien razem, co o wiele robotę przyspiesza; następnie wszystkie części odznaczają się podług rysunku okna w naturalnej wielkości na drewniaucj, dobrze zrównanej tablicy, zrobionego, a po obznaczeniu wszystkich części jednego okna, części te używają się za modele do obrysowania okien innych. Następnie zacinają się na częściach ramy uciosy, jeżeli ramy mają być na brzegach krajnikami ozdobione; potem zarzynają się czopy i dłutują odpowiednie im gniazda. Po zarznięciu czopów, robią się na częściach ramy i szprosach felce i krajniki stosownymi heblami, a potem dopiero

odsadzają się czopy: bowiem icli odsądzenie stosować się musi do kształtu i wielkości felców i krajników. W końcu, składają się części ram z sobą, zawiercają i kołkami się zbijają, na klej lub bez'kleju.


Okiennice. — Okiennice (n. *fensterl&den*, fr. *volets*) służą do bezpiecznego zamknięcia okien. Robią się one dwojakiego gatunku: zewnętrzne i wewnętrzne. Jedne i drugie składają się z ram i wypełnień, których liczba może być rozmaita.

Okiennice zewnętrzne (n. *aussere fensterladen*, fr. *contre-rents*) robią się także niekiedy z desek na wpust z sobą łączonych, z listwami sztorcowymi na obu wężkich stronach; lecz w ten sposób zrobione służyć mogą tylko do budowlı podrzędnego znaczenia.

Okiennice wewnętrzne czyli składane (n. *innere fensterluden*, fr. *volets brish*), są piękniejsze, bezpieczniejsze i dają się łatwiej zamykać. Zwykle składają się one z kilku skrzydeł zawiasami z sobą połączonych, i gdy są otwarte, chowają się Wfłatósowne zagłębienia, w grubości muru wyrobione.

Fig. 203 przedstawia w planie taką okiennicę składaną, a jest futryna okienna blejtramowa, z ramą pojedynczą *b*; «-*d* są skrzydła okiennicy otwartej i zamkniętej; *e* jest rama zamykająca za-

Fig. 203, .



głębienie w murze *g*, w które okiennica się chowa po złożeniu jej; / jest ścianka drewniana okrywająca mur w zagłębieniu, która niekoniecznie jest potrzebną; A nareszcie, pokazuje oprawę okna od wewnątrz.

Fig. 204 przedstawia widok okiennicy składanej zamkniętej. Okiennice tego rodzaju robią się zupełnie tak jak drzwi ramowe, z ram 1'U do 1'1/2 cala grubych, a 3 do 4 cali szerokich, najczęściej z drewna sosnowego, wypełnianych tablicami z desek 3/4 lub 1 cal grubych, na wpust zasuwaniami.


Okiennice te nie mogą być tak szerokie jak okna, lecz w środku pomiędzy niemi musi być kilka cali szeroka szpara, w którejby okucie okienne pomieścić się mogło; Jecz to tylko potrzebne jest w razie, gdy między oknem a okiennicą nie ma żadnego odstępu.

Prócz okiennic, osadzają się także niekiedy przecl oknami tak zwane *zazdrostki* czyli *żaluzy* (fr. *jalousies*), które mają na celu zabezpieczyć wnętrze mieszkania od słońca i deszczu, pozwalając jednak na dostęp światła i powietrza.

Zazdrostki używane są zwykle dwojakiego rodzaju: jedne z nich składają się z ram, tak jak u okiennic, między którymi osadzone są cienkie i wazkie deseczki, w ukośnym położeniu stale

osadzone albo też ruchome. Zazdrostki drugiego rodzaju zwijają się na wałku, osadzonem pod sklepieniem okna, i składają się z cienkich prętków drewnianych, naklejonych na płótnie. Zazdrostki drugiego rodzaju są wygodniejsze, lecz przy dubeltowych

Fig. 204.



oknach trudne są do umieszczenia, i tylko chyba od wewnętrznej strony okna mogą być osadzone: można je więc raczćj za rodzaj okiennicy uważać.

Przy zazdrostkach pierwszego rodzaju, deseczki osadzone w ramie mają 2 do 3 cali szerokości, i po złożeniu zachodzą około cala wzajem na siebie. Deseczki ruchome obracają się w ramie na żelaznych czopkach. Drążek (n. *zuſtanye*) lub taśma łączy je wszystkie z sobą, tak, że razerp mogą się zamknąć lub otworzyć.

## D. Schody.

Jakkolwiek schody u nas są zwykle przez cieśli budowane, jednak często zdarza się stolarzowi je wykonywać, a mianowicie schody lepszego gatunku z drzew kosztowniejszych, politurowane albo lakierowane, lub też trudniejszą budową odznaczające się. Dlatego też, nie wdając się w zbytnie szczegóły, podamy tu główne zasady budowy schodów drewnianych.

Szerokość schodów może być bardzo rozmaitej, wynosi podług potrzeby od 2 do 6 stóp. Pochylenie schodów może być także różnem, lecz musi być przytém zawsze zachowany stały stosunek między wysokością i szerokością stopni. Stosunek ten wyznaczyć można jednym z następujących sposobów:

Mając daną wysokość stopni, a chcąc znaleźć ich odpowiednią szerokość, dzieli się liczbą stałą zawsze 72 przez daną wysokość, a na wypadek otrzymamy szukaną szerokość; lub też dzieląc 72 przez daną szerokość, otrzymamy na wypadek wysokość stopni. Tak np. mając daną wysokość stopni 6 cali, pytanie, jaka ma być odpowiednia ich szerokość? Podzieliwszy 72 przez 6, otrzymamy na wypadek  $V_{ij}^*$  — 12, czyli że stopnie w tym razie mają być 12 cali szerokie. Mając daną szerokość stopni 9 cali, dzielę 72 przez 9, i otrzymuję na wypadek 8 cali, jako odpowiednią wysokość.

Drugi sposób znalezienia stosunku między szerokością i wysokością stopni, polega na tem, że one dodane do siebie, powinny czynić liczbę stałą zawsze 18 cali. Podług tego, mając daną szerokość stopni 12 cali, po odjęciu jej od 18, otrzymamy 6 cali na wysokość; odjąwszy daną wysokość 6 cali od 18, otrzymamy na szerokość 12 cali.

Trzeci sposób opiera się na tej zasadzie, że szerokość stopni i dwa razy wzięta ich wysokość, powinny czynić zawsze liczbę stałą 24 cale: np. 12 więcej 2 razy 6 czyni 24, 10 więcej 2 razy 7 czyni 24, i t. p.

Z tego widzimy, że im wyższe są stopnie, tem węższe być powinny. Wysokość stopni nie zawsze da się zastosować zupełnie podług rachunku, lecz zbliżać się o ile możności powinna do znalezionej rachunkiem, o ile na to wysokość piętra pozwala, w której całkowita liczba stopni pewnej wysokości pomieścić się musi.



Nie wdając się w opisy rozmaitych rodzajów układu schodów, które zwykle stolarz ma sobie z góry wskazane, zajmiemy się ich konstrukcją.

Każde schody drewniane zwykle składają się z tak zwanych *szaragów*, *policzków*, z niemiecka *wangami* nazywanych (n. *wangen*, fr. *limons*), *stopni* (n. *stu/en*, fr. *marches*) i *poręczy* (n. *gelande*, fr. *balustrade*).

Fig. 200.




Fig. 205.

Stopnie schodowe mogą być rozmaite, a mianowicie: 1) pełne, 2) stopnie zasuwane lub wczopowane między szaragi bez podstawki; 3) także stopnie z podstawką; 4) stopnie nasadzane na szaragi z podstawką.

1. Stopnie pierwszego rodzaju czyli *pełne* (n. *blochlufen*), które przedstawia fig. 205, wyrobione są każdymi jedną sztuki. Szaragi a w tym przypadku są o przecięciu kwadratowym, i idą w prostym kierunku z piętra na piętro; stopnicę przybijają się do szaragów lub śrubami się mocują. Stopnie tego rodzaju nie są dobre, bo zbyt grube drzewo do icluwyrobnictwa użyte zawsze na powierzchni pęka.

\*

2. Stopnie zasuwane lub wczopowane w szaragi bez podstawki, używają się tylko przychodach podrzędnych. Fig. 206 przedstawia ich widok z przodu i przecięcia. Stopnie c zrobione są z bali sosnowych lub dębowych, i wczopowane są na dwa czopy lub zasuwane z bolcu między szaragi a; przyczem zawsze kilka stopni w różnych wysokościach wczopować potrzeba, aby szaragi należały z sobą z wiązać.

v

3. Stopnie z podstawkami, przedstawione są fig. 207, najczęściej są używane. Stopnie a (fr. *marques oit'nrons*) robią się z bali 2' do 2 1/2' cali grubych, podstawki zaś b, nazywane *juterebriami* (n. *Juiterbreiler*, *setztufen*, fr. *contre-marefre*), robią się zwykle z desek jedno-calowych. Podstawki zasuwają się w stopień nad niemi osadzony na wpust felcowy, do stopnia zaś niższego przybijają lub śrubują się z boku, albo też także na wpust osadzają, jak to figura przedstawia. Pierwszy stopień od dołu (n. *antritt*) zawsze pełny być musi. Stopnie i podstawki wpuszczają się w szaragi około 1 do 1 1/2' cala głęboko. Szerokość szaragów zależy od pochyłości schodów, i oznacza się w ten sposób, żeby wystawała 1 1/2' do 2' cali nad przedni i tylny brzeg każdego stopnia. Ażeby szaragi z sobą z wiązać, potrzeba niektóre stopnie w nie wczopować, albo też łączy się je z sobą drutami żelaznymi, których końce skretem śrubowym są zakończone, i muterkami na zewnętrznej stronie szaragów w drzewo zapuszczonemi się ściąga.

4. Przy stopniach nasadzanych, których widok z przodu i dwa przecięcia przedstawia fig. 208, szaragi a wycinają się podług odsadzek stopni, które się na nic nasadzają i śrubami żelaznymi mocują. Stopnie nasadzane (n. *aufgesaltelte triltstufen*) wystają z boku szaragów, tyle co z przodu nad podstawkę, i opatrzone są takim samym krajnikiem. Podstawki c są jak zwykle na wpust między stopniami zasunięte,

Ponieważ przy tego rodzaju schodach szaragi zupełnie pod stopniami się znajdują, muszą więc od dołu więcej wystawać niż u schodów zwyczajnych, a mianowicie 7 do 8 cali, a nadto muszą być także grubsze od zwyczajnych, aby dostateczną moc posiadały. Jeżeli dolna powierzchnia ma być widoczną, wtedy na grubości szaragów od spodu, wynoszącej zwykle 4 do 5 cali, wyrabiają się rozmaite członkowania gładkie dla jej ozdobienia.

Schody z nasadzonemi stopniami dają się jak najpiękniej ozdobić, są najlżejsze, i dlatego zwykle używają się w mieszkaniach wspanialszych, zwłaszcza jeżeli kształt klatki schodowej jest regularny.

Fig. 207.





Fig. 208.

Dla przykładu podamy tu jeszcze sposób wykreślenia schodów ze stopniami nierównej szerokości, których szaragi nie są proste.

Fig. 209 przedstawia w planie i z boku schody dwuramiennie z kręconemi stopniami (n. *ziceiarmyc treppe mit wenddstufen*). Przy podziale stopni rysuje się najprzód na planie linię środkową szerokości schodów, na której dokoła odcina się zawsze równa dana szerokość stopni; następnie rysuje się kilka stopni równej szerokości, jak 1, 21, 20 i t. p., potem przy szaragach wewnątrz-


Fig. 209



nycli odcina się coraz mniejsza szerokość, podług następującej podziałki.

Kreśli się na boku linia  $ab$ , której długość równa się wyprostowanej długości szaragów wewnętrznych w planie, od punktu 1 do 11; dzieli się ją na tyle części równych, ile ma być stopni od stopnia najszerszego do najwęższego, czyli od 1 do 11, więcej jedną częścią, a zatem w niniejszym przypadku na części dziesięć, a potem odcina się szerokość stopnia najszerszego Nr 1 na prostopadłej od  $a$  do  $r$ , a szerokość stopnia najwęższego Nr 11 od  $b$  do  $d$ ; łączy się następnie punkt  $e$  z punktem  $d$  linią prostą, i prowadzi się linie prostopadło do  $ab$ , 2, 3, 4, 5 i t. p., których długość da nam stosowne szerokości dla różnych stopni od Nr 1 do 11 i od 11 do 21. Szerokości te odcinają się na szaragach wewnętrznych, i łączą się z punktami równego podziału odciętymi na linii środkowej, a linie łączące te punkta wskażą nam kształt i położenie różnych stopni.

Fig. 210.



Widzimy ztąd, że stopnie różne przy szaragach zewnętrznych mają rozmaitą szerokość, z czego wypada, że szaragi te krzywe być muszą. Dla znalezienia tej krzywizny szaragów, rysują się stopnie w przecięciu, odcinając na każdym z nich właściwą jego szerokość przy szaragach zewnętrznych, znalezioną na planie, i dając im równą wysokość, jaką mieć powinny, stosownie do szerokości średniej, odciętej na linii środkowej; następnie od brzegów przednich i tylnych wszystkich stopni odcina się stała miara, o którą szaragi mają nad stopnie wystawać, np. 1 1/2, do 2 cali, a połączenie tych punktów odciętych, linią krzywą, wskaże nam kształt szukany szaragów zewnętrznych.

Fig. 210 przedstawia skręt szaragów (*n^jcrop/itluclc*) między stopniami 8 a 15 na większą skalę. Wyrabia się on zwykle z jednej sztuki drzewa, a gdy jest zbyt wielki, składa się z dwóch sztuk. Skręt ten musi mieć kształt taki, aby stanowił przejście od dolnych do górnych szaragów, bez żadnego złamania. Wysokość i szerokość jego są zupełnie "takie same" jak u szaragów, brzegi zaś dolny i górny wyrabiają się podług linii śrubowej. Ażeby kształt skrętu tego wykreślić, przedewszystkiem narysować potrzeba plan jego, to jest widok z góry, i podzielić go na pewną liczbę równych Części liniami *aa'*, *bb'* następnie rysuje się widok ścian przednich skrętu, podług których szaragi z nim się stykają, i dzieli się różnica wysokości tych ścian przednich, liniami poziomymi, na tyle części, ile części plan został podzielony. W końcu na linie te poziome odrzucając z planu odpowiednie punkta *aa'*, *bb'* a połączenie tych odrzuconych punktów da nam kształt linii śrubowej, stanowiącej brzeg ścian.

Fig. 211 przedstawia schody kręcone z słupem środkowym (*n. wendeltreppe mit voller spindd, ir^escaliers circulaires a noyau*). Podział stopni tych schodów robi się jak zawsze na linii środkowej, odcinając na tej linii szerokość schodów, większą o 1 do 1½, cała od tej, jaka wypada dla schodów prostych tej samej wysokości.

Szaragi otrzymują zawsze jednostajną krzywiznę, w rodzaju skrętu śruby, sposób wykreślenia której zobaczymy niżej.





Fig. 212 przedstawia w planie schody kręcone bez słupa środkowego (*n. wendeltreppe mit holder spindd, fr. escalier d noyau recreus ou collet rampant*). Widok ich jest podobny do poprzedzających schodów okrągłych ze słupem.

Przy tego rodzaju schodach, okrągłych w planie, stopnie przy zetknięciu się z szaragami mają zawsze jedną szerokość, a zatem i szaragi mają stale jedną krzywiznę, podług linii śrubowej. Przy schodach zaś, których plan nie jest kołem, lecz np. owalem (*fr. escaliers en limace*), szerokość stopni przy szaragach jest rozmaitą, a więc i krzywizna tychże szaragów w pewnych miejscach zmieniać się musi.

W każdym razie sposób wyznaczenia krzywizny szaragów jest następujący: Ponieważ nigdy całych szaragów z jednej sztuki zrobić niepodobna, dzieli się więc cały obwód schodów na pewne części równe, tak wielkie, aby je z drzewa, jakie mamy do rozporządzenia, wyrobić można było, a wyrobiwszy jedną z tych części, inne podług niej zupełnie tak samo się obrabiają.


Weźmy np. część szaragów wewnętrznych A, przeniesioną z fig. 212 na 213: A przedstawia jej plan z oznaczeniem stopni, które przeciągnąć należy aż do zewnętrznej ściany szaragów *ab*.

Fig. 211.



Wznoszenie się szaragów zależy od liczby stopni w nich osadzonych; odcina się więc na linii pionowej razem wzięta wysokość wszystkich stopni osadzonych w tej części szaragów od 1 do 7, i przez punkta podziału od 1 aż do 7, prowadzi się linie poziome, na które odrzuca się z planu odpowiednie punkta przecięcia się stopni z wewnętrzną i zewnętrzną ścianą szaragów, i punkta te przecięcia się linii pionowych z poziomymi łączy się stosowną

Fig. 212.





linią krzywą: tak np. punkta *a* i *c'* odrzucają się do *a'* i *c*, punkta *i* i *b* do *d'* i *b'*, punkta przecięcia się krawędzi stopnia 2 w planie, odrzuca się do linii poziomej 2, i t. p.

Ażeby znaleźć krzywiznę dolną szaragów, odcina się stałą wysokość tychże, jaka jest potrzebna przy danej wysokości stopni, od wszystkich punktów znalezionych krzywizny górnej, na liniach pionowych na dół, i łączy się te nowe punkta liną krzywą,



która da nam kształt krzywizny dolnej szaragów, zupełnie podobny do krzywizny ich górnej.

Fig. 213.



Mając widok części szaragów, potrzeba jeszcze znaleźć kształt modelu czyli szablon, podług którego krzyżlżną jej ma być-wyciętą z prostego bala lub belki. W tym celu od linii  $a'b'$ , w jej bliskości, prowadzi się linia równoległa  $ad'$ . do niej przedłużają się linie pionowe ze wszystkich punktów znalezionych poprzednio, i należących do krzywizny szaragów do punktów  $a'$ ,  $b'$ ,  $d'$  i t. d.; z punktów przecięcia się linii pionowych z linią  $a'd'$ , równoległą, wyprowadzają się linie prostopadłe do tejże, i na tych prostopadłych odcinają się, odpowiednie długości z planu, zawarte między linią prostą  $ab$  a łukami  $ab$  i  $dc'$ , oznaczającymi kształt wewnętrznej i zewnętrznej ściany szaragów w planie. Z połączenia tych punktów otrzymamy kształt szablonu przedłużonego  $Vb'a'c'$ , który odznacza się na bafu lub telce, na tę część szaragów przeznaczoną, i podług niego drzewb>się wyrzyfta.

Fig. 214.





Fig. 214 przedstawia takim samym sposobem znaleziony szablon dla części szaragów zewnętrznych B, z fig. 212.

Jeżeli części szaragów wyrżnięte być mają z jednego kawałka  
drzewa, którego włókna iść mają w kierunku wznoszenia się scho-

Fig. 215.



dów, wtedy każdy kawałek drzewa na pojedynczą "Część szaragów - przeznaczony, musi być tak długi, ile wynosi największa długość znalezionej krzywizny  $A'$  i  $B'$ , tak gruby jak odległość najwyższego punktu zewnętrznego łuku szaragów w planie "A lub B, np. 4 od linii prostej  $ab$ , a nieco szerszy od Wysokości szaragów zakreskowanej, na fig.  $A'$  i  $B'$ , jaka się znajduje potług wielkości stopni.

Przy składaniu części szlagów z sobą, używa się rozmaitych połączeń, z których niektóre przedstawia fig. 215. Spojenie robi się albo pionowe, albo prostopadłe do pochyłości szaragów. Przy  $a$  i  $a'$  pokazane jest spojenie pionowe, z osadą części górnej  $a$  na dolnej  $a'$ ; przy  $b$  i  $b'$  połączona jest część  $g$  (kna  $b'$  z dolną  $b$ , za pomocą wpustu i dwóch czopów zawierconych  $h$  i  $c''$  przetętawia

Fig. 2] G



spojenie pionowe wzmocnione śrubą; pokazuje spojenie prostopadłe do kierunku szaragów  $h$  z osadą i podwójnym czopem; j nareszcie przedstawia także połączenie, wzmocnione śrubą  $h$ , idącą w kierunku długości szaragów i zapuszczoną w drzewo. W wielu razach, dla wzmocnienia połączeń części szaragów między sobą, podkłada się pod ich kant dolny szyna żelazna, niekiedy w drzewo zapuszczona, i umacnia się śrubami.

Zamiast wyciąć szaragi przy schodach okrągłych z grubych sztuk drzewa, można je sklejać z grubych fornerów, wyginanych potług stosownej formy. Schody w ten sposób zrobione znajdują się w banku wiedeńskim, i są lżejsze i mocniejsze od wyrobionych zwykłym sposobem.

Poręcze schodowe, pięknie i stosownie urządzone, mogą się wiele przyczynić do ozdoby schodów. Górna ich część czyli rękojeść (*II. handgrif, handhabe*), taki kształt mieć powinna, aby żaden ostry kant z wierzchu nie wystawał.


Fig. 21G przedstawia różne jej wzory. Wykreślenie poręczy schodów kręconych robi się zupełnie tak samo, jak wykreślenie szaragów tychże schodów. Dla wzmocnienia połączeń części rękojeści składających, podkłada się pod nią cienkie szyny żelazne, zapuszczone w drzewo i przyśrubowane, jnk to wskazuje fig. 216 b.

Rękojeść osadza się zwykle na kilku grubszych słupkach do poręczy należących, które się umieszczają na początku i na końcu schodów, jak również często i na *spoczynkach*

czyli *podestach* (n. *podesten* fr. *palier*), i mocno są w belkach podłogowych lub na pierwszym stopniu pełnym wczopowane.

Słupki cieńsze utrzymujące rękojeść w pośrodku, mogą mieć kształt bardzo rozmaity, i osadzają się na czopy w szaragach i w rękojeści, lub tż przy schodach ze stopniami nasadzaneini, słupki poręczowe osadzają się w środku szerokości każdego stopnia i w rękojeści. Fig. 217, 218, 219, 220, 221 i 222 przedstawiają różne wzory słupków poręczowych toczonech, które mogą

Fig. 217. Fig. 218. Fig. 219. Fig. 220. Fig. 221. Fig. 222.



być wyrobione z drzewa lub odlane z metalu. Niekiedy, a zwłaszcza przy schodach wąskich, przy których idzie o to, aby nie zmniejszyć ich szerokości przez poręcz, słupki ją składające, zwykle w tym razie metalowe, osadzają się na bocznej płaszczyźnie szaragów wewnętrznych, śrubując w tę płaszczyznę w stosownej odległości, ozdobne guzy metalowe, opatrzone z wierzchu murtami, które znów osadzają się na skręt śrubowy stosowne słupki poręczowe.

Przy wspaniałych budowlach i schody fctftóe niekiedy ozdabiają się bardzo bogato: w tym razie stopnie i szaragi często są fornerowane i politurowane lub lakierowane. ' Do fornerowania stopni użyte być muszą fornery przynajmniej całą grubę, a czlonkowania na kancie przednim, składające się zwykle z walczyka lub piętki i z listewki, zawsze<sup>6</sup> z pełneg drzewa naklejane być muszą.

## **część dodatkowa.,**

### **O OCENIANIU WYROBÓW STOLARSKICH.**

Niepodobna jest podać ścisłych zasad do oceniania tak wyrobów stolarskich, jak i produktów wszelkich innych rękodzieł; wartość ich bowiem zależy od wielu i bardzo zmiennych okoliczności, a mianowicie od ceny materyałów, od płacy dziennej robotnika, od jego zdatności, od większej lub mniejszej konkurencyi, od miejscowości, a wreszcie od rodzaju wyrobu i stopnia jego wykończenia, które w każdym przypadku mogą być inne, i na wartość wyrobu wpływać muszą, tak, że wszelkie ceny właściwe w jednym miejscu i czasie, dla innych nie będą prawdziwemi. Dlatego też ograniczymy się tu tylko na podaniu, podług p. K. Martin, niektórych ogólnych wskazówek, służyć mogących głównie do oceniania robót budowlanych, jako najwięcej jednostajności co do roboty i rozmiaru przedstawiających, przyjmując za zasadę rachunku ilość godzin pracy, jaka jest potrzebną do wykonania pewnej roboty, jako najmniej zmianie podległą, i ilość materyału, jaka na pewną robotę wychodzi. Znając następnie wartość godziny pracy robotnika, w danćin miejscu i czasie, i cenę jednostki materyałów, łatwo będzie przez proste pomnożenie tych danych dojść ceny wyrobu.

Do ocenienia wszeikich wyrobów używa się zwykle za miarę pewna jednostka, np. łokieć lub stopa bieżąca, kwadratowa albo też sześcienna czyli kubiczna, znając wartość której, stosownie do jakości wyrobu, możemy przez wymierzenie wyrobu tą jednostką, i przez pomnożenie ilości jednostek miary w wyrobie zawartej przez cenę jednej jednostki, znaleźć wartość wyrobu.

Tak samo i w stolarstwie, do ocenienia niektórych wyrobów, w których głównie przeważa długość, jak np. oprawy okien i drzwi,

gzemsy, listwy podłogowe, poręcze schodów, futryny drzwiowe i okienne i t. p., używa się za miarę jednostkę liniową czyli bieżącą, np. łokieć (lub) stopę bieżącą, i dla tej jednostki cena się oznacza. Dla innych wyrobów, w których powierzchnia przeważa, jak np. podłogi, posadzki, przepierzenia czyli forsztownia, szalowania czyli opierzenia, drzwi niektóre i t. p., brać należy za miarę jednostkę kwadratową powierzchni, to jest łokieć lub stopę kwadratową, i dla niej cenę oznaczać. Dla niektórych nareszcie wyrobów, przedstawiających masę pełną lub wielką objętość, jak np. grube słupy, belki, a często i szafy, skrzynie i t. p., za miarę porównawczą służy jednostka bryłowości czyli kubiczności, to jest łokieć lub stopa sześcienna.

Wyroby, które pod żadną z tych kategorii podciągnąć się nie dadzą, jak np. większa część wyrobów meblowych, schody, okna i wiele innych, oceniają się na sztuki, podzieliwszy je poprzednio na części jak najprostsze.

Ceny wyrobów stolarskich oznaczają się prawie zawsze wraz z materiałem, którego wartość często i znacznie się zmienia. Dlatego też podaliśmy tylko ilość materiału potrzebnego na różne wyroby niżej wyszczególnione, z której, przez pomnożenie jej przez wiadomą cenę jednostki pewnego materiału, łatwo jego wartość znaleźć będzie można.

Zasady niżej p<sup>o</sup>dané służyć powinny raczej za wskazówkę do oznaczania cen na rozmaite wyroby tam wyszczególnione i inne do nich podobne, nie zaś za niezmiennie prawdziwe; ceny te bowiem zmieniać się muszą stosownie do staranniejszej lub mniej starannej roboty, większej lub mniejszej skrupulatności w doborze wyborowego drzewa, większej lub mniejszej ozdobności roboty i stopnia wykończenia, a nadto także zależą bardzo od ilości, w jakiej robota się wykonywa: przedmioty bowiem wykonywane od razu w liczbie kilkunastu lub kilkudziesięciu sztuk taniej kosztować mogą, aniżeli gdy są pojedynczo wyrabiane, gdyż robota ich o wiele pospieszniej i\* łatwiej postępuje. Dlatego też wypadki podług niżej wskazanych danych, co do cen wyrobów otrzymane, zdawaćby się mogły zawysokie w stosunku do obecnie u nas praktykowanych; lecz takimi nie będą, gdy weźmiemy na uwagę, że przy każdym z niżej podanych rodzajów robót wymagane jest jak najstaranniejsze wykończenie, jak największa trwałość, stosowna ozdobność i dobór wyborowego, suchego i rdzennego drzewa, na co u nas dotąd zwykle, szczególnie przy robotach budowlanych, rzadko kiedy zwracano uwagę, a przyznać także potrzeba, że zbyt niskie ceny, zwykle u nas za roboty budowlane naznaczane, wiele się bardzo przyczyniły do zaniedbania, w jakim ta ważna gałąź stolarstwa dotąd u nas zostaje.

| <p style="text-align: center;"><b>WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT</b></p> <p style="text-align: center;">110]JOTY 13UD0WLANK</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Ilość</b></p> <p style="text-align: center;">m<sup>3</sup>   3 Ł</p> | <p style="text-align: center;"><b>Uwagi.</b></p> |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">§ 1. Futryny drzwiowe i okienne.</p> <p>1. Do zrobienia futryn drzwiowych lub okiennych w budowlach murowanych, do wmurowania lub przytwierdzenia hakami gdy futryny składają się z progu, podwojów i ifitdprę&amp;i, połączonych prostokątnie na czopy, z talfuwaniami wąsami, <i>na każdą stopę bieżącą obwód</i> w świetle futryny liczy się: V</p> <p>a) do futryn 10 stóp wys., a 54 szer. mającymi sosnowych, potrzeba pracy czeladnika minut 25<br/>dębowych „ „ „ „ minut 33</p> <p>b) do futryn mniejszych 7 st. wys., 3<sup>^</sup>st. szer. sosnowych, potrzeba pracy czeladnika minut 29<br/>dębowych „ „ „ „ minut 38</p> <p>☞ do futryn małych 5 stóp wys., a st. szer. sosnowych, potrzeba pracy czeladnika minut 30<br/>dębowych „ „ „ „ minut 44</p> <p>2. Do zrobienia części łukowych czyli cyrklastych futryn, liczy się <i>na każdą stopę bieżącą</i> obwodu łuku przy futrynach:</p> <p>a) z bali sosnowych, roboty stolarza minut 40<br/>b) z bali dębowych „ „ „ „ minut 53</p> <p>TJwaira.—Na futryny używają się bale .1 do 5 cali grubości, C do 9 cali szerokie, stosownie do wielkości futryny. Do długości progu i nadproża każdy futryny w świetle dodać należy po 1<sup>1</sup> do 2 stóp bieżących drzewa na wąsy, a do długości podwojów w świetle, po 8 do 10 cali na czopy. Ilość stóp b. bali potrzebnych do części cyrklastych futryn, które się robią z kilku grubości bali na płask sklejonych, znajduje się z podwójnego lub potrójnego wymiaru tychże części na zewnątrz, dodając do tego 2 do 3 stóp b. na połączenia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2. Drzwi.</p> <p>A. Do zrobienia drzwi jednoskrzydłowych, ramowych, zwyczajnych, C4 stóp w świetle</p> |  |  |



# WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

I  
ir.

jj wysokich, & stopy szerokich, wraz z oku-  
I ciem tychże, potrzeba roboty stolarza godz.

j Do takichże drzwi krzyżowych. . . . . godz.

I Na jedne drzwi pojedyncze ramowe zwyczajne  
i potrzeba:

i desek 18 stóp dług., . . . . . cala grub. sztuk

I kleju stolarskiego . . . . . funt.

! Na jedne drzwi pojedyncze krzyżowe potrzeba:

: desek 18 stóp dług., 14 cala grub. sztuk

| kleju stolarskiego . . . . . funt.

i B. Do zrobienia drzwi dwuskrzydłowych ra-  
S mowych wewnętrznych:

| 1) o ośmiu polach, 9 stóp wys., . . . . . st. szer.  
z okuciem tychże, potrzeba roboty cze-

I ladnika . . . . . godz.

2) takichże drzwi o sześciu polach, 8 stóp  
wys., 4 stóp szer. . . . . godz.

Na drzwi *ad* 1) potrzeba:

desek sosnowych 18 stóp dług., 2 do 2½  
cali grubych . . . . . sztuk

; desek takichże do 2 cali grub. sztuk

S kleju stolarskiego . . . . . funt.

i; Na drzwi *ad* 2) potrzeba:

desek sosnowych 18 st. dł. 2 cale gr. sztuk

! desek takichże . . . . . cala grubych . . . . . sztuk

kleju . . . . . funt.

!i C. Do zrobienia drzwi opierzanych czyli sza-

: lowanych, z desek heblowanych z obu stron,

i na wpust z sobą złączonych, z 3-ma szpun-

i gami zasuwancini, liczyć potrzeba *na kaidą*  
*stopę kwadratową* drzwi:

1) do drzwi pojedyn. roboty stolarza godz.

2) do drzwi dwuskrzydłowych . . . . . godz.

Na każdą stopę kwadr, takich drzwi liczy się:

desek . . . . . cala grubych . . . . . stóp bież.

desek 1 cal gr. na opierzenie . . . . . stóp bież.

Prócz tego, na szpungi do całych drzwi jedno-  
skrzydłowych: desek 2 cale grub. stóp bież.

do drzwi (Iwuski-zydł. desek takichże st. b. |

# WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

Ilość

Uwagi.

o

|   |     |   |
|---|-----|---|
| gwoździ 5-calowych do zbicia szpung sitak   | 30  |   |
| gwoździ z dużeini łbami do opierzenia, na<br>jedne stopę kwadratową drzwi. . . sztuk  |     |   |
| D. Do zrobienia drzwi zewnętrznych jedno-<br>skrzydłowych ramowych, wraz z okuciem,<br>potrzeba:                                      |     |   |
| Gdy drzwi wysokie są 6-jj \$łóp, a 3 stopy<br>szerokie, sosnowe. _____ Agodzin  | 60, |   |
| Do takichże drzwi dębowych . . . godzin   | 90  |   |
| Na każde drzwi potrzeba desek sosno^ch<br>lub dębowych 18 stóp dł., 2 cale gr. szftfk   |     |   |
| E. Do zrobienia drzwi zewnętrznych d*<br>u-skrzydłowycii ramowych, wraz z okuciem':   |     |   |
| 1) Gdy drzwi są wysokie 9 stóp, szerokie 5<br>stóp, i o 10 polach, liczy się do drzwi so-<br>snowych roboty stolarza . . . . . godzin | 120 |   |
| Do takichże drzwi dębowych. . . godzin  | 180 |   |
| 2) Gdy drzwi są wysokie 8 stóp, szerokie<br>stóp, i o 8 polach, liczy się do drzwi<br>sosnowych roboty. . . . . godzin                | 90  |   |
| Do takichże drzwi dębowych. . . godzin  | 135 |   |
| Na jedne drzwi potrzeba:  |     |   |
| ad 1) liali sosnowych lub dębowych, 18 st.<br>długich, 3 cale grubych . . . sztuk   |     |   |
| Desek sosnowych lub dębowych, 18<br>stóp długich, 2calegrub. . . sztuk  |     |   |
| Desek sosnowych lub dębowych, 18<br>stóp długich, lii cała grub. . sztuk  |     | H |
| ad 2) Bali, jak wyżej, 3 cale grub. . sztuk   |     | 2 |
| Desek „ 2 cale grub. . sztuk  |     |   |
| Desek „ 1'i cała grub. sztuk  |     |   |

Uw;iga.—Robota powyższych drzwi liczona jest z oku-  
ciem i zawieszeniem tychże; chcąc znaleźć czas po-  
trzebny do zrobienia tychże drzwi bez okucia, potrą-  
ćć, należy następującą liczbę godzin, potrzebną do  
dopasowania i przybicia okucia, a mianowicie:

Do okucia drzwi jednoskrzydłowych:

okuciem j polskićin, potrzeba godzin  
( francuzkićm . „ godzin

Stolarstwo.

# WYSZCZEGÓLNIENIE KOBÓT

o

Do okucia drzwi, dwuskrzydłowych:

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| okuciem j polski  m, potrzeba godzin | 10 |
| ( francuzki  m „ godzin              | 15 |

##   3. Bramy.

Do zrobienia bramy o 10 lub 12 polach, mocno wg bionych, z dopasowaniem i okuciem :

- 1) Gi y brama wysoka 12 st p, szeroka 10 st p, liczy si  :
  - do sosnowych, roboty stolarza. . . godzin 300
  - do d bowych. . . . . godzin 400
- 2) Gdy brama wysoka 9 st p i tyle  szeroka, o 8 polach, liczy si :
  - do sosnowych, roboty stolarza. . . godzin 220
  - do d bowych. . . . . godzin 300

Na jedn  bram  potrzeba:

- ad 1) Bali sosnowych lub d bowych, 18 st. d ugich, 3 cale grubych. . . sztuk 6
- Desek takich e, 2 cale grub. . . sztuk 10
- ad 2) Bali, jak wy ej, 3 cale grub. . . sztuk 4
- Desek takich e, 2 cale grub. . . sztuk 8

##   4. Okna.

A. Do zrobienia okna o 8 szybach, wysokiego w  wietle st p 9, szer. 4  st p, potrzeba:

- 1) Do ram letnich dwuskrzyd owych, z futryn  i okuciem, r o b o t y . . . . . godzin 30
- 2) Do ram zimowych pojedynczych, z okuciem . . . . . godzin 10

Na jedno okno potrzeba:

- ad 1) Bali na futryn , pod ug   1, stosownie do jego wielko ci.  
Desek sosnowych, 18 st p d ug.,  
do 2 cali grub. . . . . sztuk  
Kleju . . . . . funt w
- ad 2) Desek sosnowych, jak wy ej. . . sztuk  
Kleju . . . . . funt w

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

Uwagi.

- B. Do zrobienia okna o 6 szybach, wysokiego?  
w świetle stóp 7, a szer. 34 stóp, potrzeba:
- 1) Do ram letnich dwuskrzydłowych, z futryną i okucieh?, roboty. . . . godzin 25
  - 2) Do ram zimowych pojedynczych, z okuciem. . . . . godzin 15
- Na jedno okno potrzeba: \*
- ad 1) Na futrynę, podług § 1. %  
Na ramy desek sosnowych 18 łtop  
długich, 14 cala grubych. . . sztuk  
Kleju . . . . . funtów;  
ad 2) Desek sosnowych 18 stóp długich, 1 1/2  
cala grubych. . . . . sztuk  
Kleju. . . . . funtów
- C. Do zrobienia okna o 6 szybach, wysokiego  
stóp 5, szerokiego 3 stopy, potrzeba:
- 1) Do ram letnich dwuskrzydłowych z okuciem polskim, roboty . . . . godzin 15  
Do ram letnich dwuskrzydłowych z okuciem francuzkiem . . . . . godzin 20
  - 2) Do zimowych pojedynczych ram. godzin n
  - 3) Na jeden blejtram do obu ram. . godzin
- Na jedno okno potrzeba:
- od 1) Desek sosnowych czystych, 18 stóp  
długich, 14 cala grubych. . sztuk  
Kleju stolarskiego . . . . . funtów
  - ad 2) Desek, jak wyżej, 14 cala grub. sztuk  
Kleju . . . . . funtów
  - ad 3) Na blejtram desek jak wyżej, 14 cala  
grubych. . . . . sztuk
- JD. Do zrobienia okien półkolistych czyli cyrklastych, bez futryny i blejtramu, potrzeba:
- 1) Do okna szerokiego 5 do 6 stóp, wysokiego 24 do 3 stóp., z G<sup>a</sup> szczeblami idącemi w kierunku promieni, przeciwnianemi jednym cyrklastym w środku, potrzeba roboty.. . . . godzin 20
  - 2) Do okna szerokiego 4 stopy, wysokiego 2 stóp, z 4<sup>m</sup>\* prostemi w kierunku pro-

3  
Z  
15  
3  
TB

## WYSZCZEGÓLNIENIE ROBOT

mieni idącemi szczeblami. . . godzin  
Na jedno okno cyrklaste potrzeba:

ad 1) Desek sosnowych, 18 stóp długich,  
2 cale grubych . . . sztuk  
Kleju stolarskiego. . . . . funtów

ad 2) Desek, jak wyżej, 2 cale grub. sztuk  
Kleju . . . . . funtów

E. Do zrobienia deski parapetowej (*lateibrdl*)  
długiej 5 stóp, szerokiej 1| stóp, z osadze-  
niem, potrzeba roboty. . . . . godzin  
czyli na 1 stopę kwadr, deski. . . . . godzin

Na jedną deskę powyższych wymiarów potrzeba:  
Desek 1'8 stóp długich, 2 cale grub. sztuk  
Kleju . . . . . funtów

### § 5. Okiennice.

A. Do zrobienia okiennic dwuskrzydłowych,  
gładkich, ze szpungami, listwami zasuwa-  
nemi albo też sztorcowemi, do okien wyso-  
kich 7 stóp, szerokich 4 stopy, z okuciem,  
potrzeba . . . . . godzin

Na dwa skrzydła okiennicy potrzeba:

Desek 18 stóp długich, . . . . . cala grub. sztuk  
Kleju . . . . . funtów

B. Do zrobienia okiennic ramowych, wewnątrz-  
nych, dwuskrzydłowych, do okien 7 stóp wy-  
sokich, 4 stopy szerokich, z okuciem, po-  
trzeba . . . . . godzin

Na dwa skrzydła takiej okiennicy potrzeba:

Desek 18 stóp długich, 2 cale grub. sztuk  
Desek 18 stóp długich, . . . . . cala grub. sztuk  
Kleju . . . . . funtów

### ij § 6. Oprawy czyli ferklejdunki.

j! Do zrobienia i przybicia do drzwi lub okien  
j; oprawy, potrzeba na każdą stopę bież. tejże:

ll 1) Gdy oprawa szeroką jest do 8 cali, robo-  
li tv stolarza . . . . . minut

| WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT   | Ilość | Uwagi.        |
|--|-------|---------------|
|  | 2 i?  |               |
| 2) Gdy oprawa szeroka jest do 5 cali, minut<br>Na każdą stopę bieżącą oprawy potrzeba:<br><i>ad</i> 1) Desek 18 stóp dł., 14 cala gr. sztuk<br><i>ad</i> 2) Desek 18 stop dł., 14 cala gr. sztuk<br>Gwoździ bretnali '3-calowych do przybicia,<br>na jedną stopę bieżącą . . . . . sztuk | 17    | i<br>15<br>35 |
| TJ-waga.— Okrągłe oprawy przy drzwiach i oknach<br>cyrklastych liczyć dwa razy drożej. %   |       |               |
| § 7. Podłogi. •  |       |               |
| A. Do zrobienia podłogi z desek albo z bap,<br>na każdą stopę kwadratową tejże potrzeba:   |       |               |
| 1) Do podłogi z desek albo z bali heblowa-<br>nych do czoła, lub na ucios z sobą zet-<br>kniętych, z wyheblowaniem, szczelnem<br>ułożeniem i przybiciem, roboty minut  | 14    |               |
| 2) Do podłogi z desek lub bali heblowa-<br>nych, połączonych z sobą na wpust,<br>z ułożeniem i przybiciem . . . . . minut  | 20 I  |               |
| 3) Do ułożenia ślepój podłogi, to jest nie-<br>heblowanój:<br>z desek na wpust połączonych.. . minut<br>z desek do czoła lub na ucios zetknię-<br>tych. . . . . minut  | 14    | 7             |
| Na jedną stopę kwadratową podłogi liczy się<br>desek lub bali . . . . . stóp bież.   |       | 1 i - 2       |
| A. Do ułożenia i zrobienia podłogi krzyżowej,<br>z oheblowaniem desek i fryzów, związaniem<br>tychże na czopy, ułożeniem i przybiciem,<br>potrzeba na jedną stopę kwadratową po-<br>dłogi roboty. . . . . minut  | 30    |               |
| § 8. Fosadzki.   |       |               |
| . Do przygotowania drzewa na posadzkę fry-<br>zową, a mianowicie:  |       |               |
| 1) Do oheblowania, spojenia i sklejenia de-<br>sek liczy się na stopę kwadr, posadzk-<br>ki roboty. . . . . minut  | 12    |               |

"WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

| Ilość |                |
|-------|----------------|
| Czasu | Mate-<br>ryalu |

- 2) Do ułożenia posadzki fryzowej z przygotowanych talii, z połączeniem tychże na wpust, potrzeba na stopę kwadratową roboty. . . . . minut **1.2**
- 3) Do zrobienia fryzu, z przybiciem takowego, potrzeba na każdą stopę bieżącą tegoż . . . . . minut
- Na każdą stopę kwadratową posadzki fryzowej potrzeba:
- Desek 2 cale grub. . . . . stóp. bież.
- Kleju. . . . . funtów
- Do przybicia tafli, gwoździ 5-calow. sztuk
- Na każdą stopę bieżącą fryzu potrzeba:
- Desek 14-calowych. . . . . stóp bież.
- Gwoździ bretnali 4-calowych.... sztuk
- B. Do przygotowania posadzki w jedlinkę, tafiowej, z fryzami, z dębowego lub jesionowego drzewa, na tafiach sosnowych, 4j stóp długich i szerokich, na wpust połączonych, potrzeba "na jedno stopę kwadratową posadzki. .... godzin
- Na każdą stopę kwadratową takiejże posadzki w jedlinkę potrzeba:
- Desek sosn.pod spód, 2 cale gr., stóp bież.
- Desek dębowych lub jesionowych na wierzch i na fryzy, % cała grubych . . stóp. bież.
- Kleju stolarskiego. . . . . łutów
- Pumeksu do wyszlifowania posadzki, łutów
- C. Do ułożenia powyższej posadzki z tali 4J j stóp szerokich, na gotowej ślepej podłodze, z przybiciem, potrzeba na każdą stopę kwadratową . . . . . minut **12**
- Do przybicia, na 10 stóp kwadr, posadzki, I potrzeba gwoździ bretnali 5-calow. sztuk
- 11). Do zrobienia posadzki tailowój z tafli 2 ! stopy długich i szerokich, na każdą tafle j z ułożeniem i przybiciem potrzeba:
- i 1) Gdy tafla jest o jednym polu sosnowém, obwiedzionem ramą dębową. robotw

| WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT  | Ilość       |                | Uwagi. |
|---|-------------|----------------|--------|
|   | 3<br>O<br>O | Mate-<br>ryalu |        |
| stolarza . . . . . godzin   | 7A          |                |        |
| Jeżeli talia całkiem będzie dębowa, godzin  | 10          |                |        |
| 2) Gdy talia będzie o jednym polu sosnowem, obwiedzionem Vam!j, dębową z czterema narożnikami trójkątnymi dębowymi, potrzeba roboty. . . . . godzin | 9           | -              |        |
| Jeżeli tafla w ten sposób a^obioną całkiem będzie dębowa_____godzin   | 11          |                |        |
| 3) Gdy tafla będzie krzyżowa, o 4-cli kamieniach sosnowych, obwiedzionych zami dębowymi, roboty . . . . . godzin                                    | r -<br>12   |                |        |
| Jeżeli ramy i kamienie będą dębowe, god #   | H           |                |        |
| Na każdą taflę potrzeba:  |             |                |        |
| ad 1) Na ramę, desek 14 cala grub. stóp b.  |             | 4              |        |
| Na pole, desek 14 cala grub. stóp b.  |             |                |        |
| Na wypust czyli feder, desek 1-calowych . . . . . stóp b.   | -           | T<br>li        |        |
| Kleju . . . . . łątów   |             | 8              |        |
| Gwoździ 4-calow. do przybicia, sztuk  | -           | 4              |        |
| ad 2) Na ramę i narożniki desek 14 cala grubych . . . . . stóp b.   | -           | 2 i            |        |
| Na pole, desek 14-calowych . stóp b.  |             | 4              |        |
| Na wypust desek 1-calowych. stóp b.   |             | 2              |        |
| Kleju . . . . . łątów   |             | 9              |        |
| Gwoździ 4-calowych. . . . . sztuk   |             | 4              |        |
| ad 3) Na ramę i krzyż desek 14 cala gr. stóp b.   |             | 3              |        |
| Na pola czyli kamienie desek 14-calowych. . . . . stóp b.   | -           | 4              |        |
| Na wypust desek 1-calowych . stóp b.  |             |                |        |
| Kleju . . . . . łątów   | -           | 10             |        |
| Gwoździ 4-calowych . . . . . sztuk  |             | 4              |        |
| <b>§ 9. Listwy podłogowe (fuszemysy).</b>   |             |                |        |
| Do zrobienia i przybicia listwy podłogowej, na 10 stóp bieżących tejże listwy potrzeba:   |             |                |        |
| 1) Do listew wyżłobionych, 2 do 3 cali szerokich, 14 cala grubych . . . . . godzin  |             | -              |        |
| 2) Do takichże listew zfażowanych ukośnie, godzin   | 2           | -              |        |



## WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

Uwagi

- Na 10 stóp bież. listwy podłogowej potrzeba:  
 Kat powyższych wymiarów. . . . . stóp b. ~ 1<sup>11</sup>,  
 lub desek cała grubych. . . . . stóp b.  
 Gwoździ do przybicia 5-calowych . . . sztuk

**§ 10. Przepierzenia czyli forsztowania**  
 (fr. *cloison*).

- A. Do zrobienia wewnątrz mieszkań przepie-  
 rzeń, składających się z ram i wypełnień,  
 potrzeba:
- 1) Do obrobienia drzewa na podwalinę i ra-  
 mę górną, wyheblowania takowego,  
 z wyrobieniem wpustów i gzemu z 2<sup>ch</sup>  
 stron ramy górnej, na każdą stopę  
 bieżącą drzewa roboty. . . . . minut 42
  - 2) Do sklejenia tafli wypełniających ramy,  
 połączenia ich z sobą na wpust, do za-  
 łożenia i przymocowania ram i podwa-  
 lin, na każdą stopę kwadratową prze-  
 pierzenia potrzeba roboty . . . minut 85

Na jedną stopę kwadratową przepierzenia po-  
 trzeba:

Desek 2 cale grubych na ramy. . . stóp b.  
 Desek 1!; cała grub. na wypełnienia stóp b.  
 Kleju . . . . . łutów i.

B. Do zrobienia przepierzeń gładkich, z de-  
 sek sklejaných z sobą, potrzeba:

- 1) Do obrobienia ramy górnej i dolnej, jak  
 wyżej *ad A*, na każdą stopę bieżącą  
 tychże, roboty. . . . . minut 42
- 2) Na wyheblowanie desek, sklejenie ich,  
 założenie we wpusty ramy i podwali-  
 ny, potrzeba na jedną stopę kwadra-  
 tową przepierzenia, roboty.. minut 12

Na jedną stopę kwadratową przepierzenia po-  
 trzeba:

Desek 1<sup>^</sup>-calowych . . . . . stóp b. H  
 Kleju . . . . . łutów

## WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

### I §11. Gzemsy czyli kraj riili. ;

Do wyrobienia i umocowania małych gzemsów  
! czyli krajników ujawnianych, do 3 cali wy-  
sokości mających; przy przepierzeniach, na  
ścianach i pułapach, potrzeba na każdą sto-  
' pę bieżącą tychże roboty . . . . . minut  
Na każdą stopę bieżącą potrzeba w maferiale:  
Bali 3 cale grubych. . . . . &óp b.  
Gwoździ 5-calowych do przybicia . s^tt^k

### - § 12. Robota schodów. f

- A. Do zrobienia schodów heblowanych, na ka-  
żdą stopę bieżącą długości stopni liczy się:
  - 1) Jeżeli schody są proste, w jednym kie-  
runku idące ze stopniami, między pro-  
i ste szaragi wsuwanemi, bez podstawek  
i poręczy, z drzewa sosnowego, robo-  
ty. . . . . godzin  
l także z drzewa dębowego, roboty godzin  
! 2) Jeżeli schody są proste, z podstawkami  
! heblowanemi i stopniami półwałkiem  
ozdobionemi, bez poręczy, z drzewa  
sosnowego, r o b o t y . . . . . godzin  
i z drzewa dębowego. . . . . godzin  
3) Jeżeli schody są łamane, których szara-  
; gi wewnętrzne przy załamekach będą  
zaokrąglone, ze stopniami wachlarzo-  
j' weini czyli kręconemi, ozdobionemi  
| z przodu półwałkiem z listewką, z o la-  
i (lżeniem podstawek na wpust, bez po-  
Ji ręczy, z drzewa sosnow., roboty godzin  
ji z drzewa twardego. . . . . godzin  
ji 4) Jeżeli schody są kręcone ze słupem okrą-  
głym we środku, w którym stopnie je-  
• dnym^końcem są utkwione, drugim zaś  
osadzone są w szaragach, i ozdobione  
z przodu półwałkiem z listewką, z pod-



# WYSZCZEGÓLNIENIE ROBOT

T I o ś ć

I f £ Uwagi

- J3.** Do zrobienia i osadzenia poręczy i szczebli lub balustrad schodowych, na każdą stopę bieżącą długości poręczy liczy się:
- 1) Do samych poręczy ;fez szczebli, z prostych łat rznionych, z wierzchu zaokrąglonych i heblowanych, z drzewa sosnowego, roboty. . . . . godzin  
z drzewa twardego. . . . . g o d ^
  - 2) Do takichże poręczy przy schodach łamanych lub kręconych, z drzewa sosnowego, roboty. . . . . godzin  
z drzewa twardego. . . . . godzin *f*
  - 3) Do poręczy schodowych prostych, złożonych ze szczebli czworograniastych, ośmiokątnych lub zaokrąglonych, ze słupkami, w których poręcz jest osadzona, z rękojęcią wyżłobioną, na stopę bieżącą poręczy, z drzewa sosnowego, roboty. . . . . godzin 3  
z drzewa twardego. . . . . godzin 3i
  - 4) Do takichże poręczy ze szczeblami i słupkami wyżłobionymi, przy schodach kręconych, na stopę bieżącą, z drzewa sosnowego, roboty. \_\_\_\_\_ godzin 4  
z drzewa twardego. . . . . godzin U

**U w a g a**, — Szczęble osadzone są 4 do 5 cali od siebie odległe, w rękojęści i szaragach, pionowo lub pokrzyżowane z sobą; robią się z desek 1 1/2. lub 2-calowych, i są 3 do 3 1/2 stóp wysokie. Na każdą stopę bieżącą poręczy liczy się na szczęble desek 2-calowych . . . . . stóp bież. —

Na rękojęść poręczy i słupki używa się krzyżulec lub bale, 4 do 6 cali w kwadrat grube. j  
1

**C.** Do zrobienia poręczy prostej, z dębowego i lub jesionowego drzewa, wyżłabianej i politurowanej, liczy się do każdej stopy bieżącej tejże, roboty. . . . . godzin ; 1}

Na jedne stopę bieżącą takiej poręczy potrzeba: :

AVYSZCZEGOLNIKIe ROBOT

|  | Ilość |                | Uwagi. |
|--|-------|----------------|--------|
|  | Czasu | Mate-<br>ryału |        |
| Bali dębowych lub jesionowych, 3 cale gru-<br>bych . . . . . stóp bież..   |       |                |        |
| Politury . . . . . łut   |       |                |        |
| Bo przymocowania śrub żelaznych, 2 cale<br>długich . . . . . sztuk   |       |                |        |
| D. Do zrobienia poręczy przy schodach krę-<br>conych, z drzewa dębowego lub jesionowe-<br>go, wyżtabianej i politurowanej, z umoco-<br>waniem, liczy się do każdej stopy bieżącej<br>poręczy, roboty. . . . . godzin | 35    |                |        |
| Na każdą stopę bieżącą poręczy potrzeba:   |       |                |        |
| Bali dębowych lub jesionowych, cali gru-<br>bych . . . . . stóp bież.  |       |                |        |
| Politury. . . . . łutów  |       |                |        |
| Śrub żelaznych, 2 cale długich, do umoco-<br>wania . . . . . sztuk   |       |                |        |

ROBOTY MEBLOWE.

§ 13. Stoly.

|  |    |  |
|--|----|--|
| Do zrobienia stołu, długiego 5 stóp, szerokie-<br>go 2\ stóp, z dwiema szufladami, na czte-<br>rech toczonych nogach, z drzewa jesiono-<br>wego lub olszowego, politurowanego i la-<br>kierowanego, potrzeba roboty . . . godzin | 70 |  |
| czyli najednę stopę kwadratową powierz-<br>chni blatu. . . . . godzin  | n  |  |
| Na jeden stół powyższych wymiarów potrzeba:  |    |  |
| Desek sosnow. czystych, 1^ cala gr. stóp b.  | 3U |  |
| Bali jesionowych lub olszowych na nogi, 3<br>cale grubych. . . . . stóp b.   | 4  |  |
| Fornerów jesion, do 10 cali szerok. stóp b.  | 38 |  |
| Kleju . . . . . funt.  | 3  |  |
| Politury. . . . . funt.  |    |  |
| Lakieru . . . . . funt.  |    |  |
| Oleju lnianego. . . . . *.funt.  |    |  |

NB. Pumeks, płótno, sierć i spirytus oznacza się po-  
dług uwagi niżej podanej.

## WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

« 5 « Uwagi.

### § 14. Szafy.

|  |          |      |
|--|----------|------|
| Do zrobienia szafy, wysokiej 7 stóp, szerokiej 5 stóp, głębokiej 8 stóp, z jesionowego drzewa, polituro wątlej, potrzeba roboty stolarza . . . . . | godzin   | 220  |
| czyli na stopę kubiczną szafy. . . . .   | godzin { | 3J   |
| Na jedną szafę powyższych wymiarów, b&j półek i przegród, potrzeba:  |          |      |
| Desek sosnowych, 1 cala grubych. . . . .   | stóp. U. | 50   |
| Desek sosnowych 1-calowych . . . . .   | stóp Ti^ | 70:  |
| Desek sosnowych, 1 cala grubych. stój) by-   |          | 21   |
| Desek sosnowych, 2 cale grubych. . . . .   | stóp b.  | 7    |
| Kleju . . . . .  | funtów   | 8    |
| Desek jesionowych, 1 cala grubych, stóp b.   |          | 35   |
| Desek jesionowych, 1 cal grubych . . . . .   | stóp b.  |      |
| Fornerów jesion., 9—10 cali szer., stóp b.   |          | 77 j |
| Politury. . . . .  | funtów   | 21   |
| Oleju lnianego. . . . .  | funtów   |      |

NB. Pumeks, płótno, sierć, spirytus i t. p., oznacza się jak niżej.

### § 15. Krzesła.

!

|   |          |    |
|---|----------|----|
| Do zrobienia krzesła z drzewa jesionowego lub J brzoźowego, wyplatane trzciną, polituro- j wanego, potrzeba roboty. . . . . | godzin j | 15 |
| Na jedno krzesło potrzeba:  | I        |    |
| Desek brzoźowych lub jesionowych, 14 cala grubych . . . . .   | stóp b.  | "5 |
| Desek takichże, 1 cal grubych . . . . .   | stóp b.  | 34 |
| Kleju . . . . .   | łutów    | 5ś |
| Politury. . . . .   | łutów    | 8  |
| Oleju . . . . .   | łutów    | 5  |
| Trzciny białej do wyplatania . . . . .  | łutów    | 3  |

Uwaga.— Do wszystkich mebli i innych robót politurowanych potrzeba:

n) Na 36 stóp kwadratowych politurowanej lub lakierowanej powierzchni:

| WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT                          |       | Ilość |                      | Uwagi. |
|---|-------|-------|----------------------|--------|
|   |       | Czasu | Materyału            |        |
| Politury szellakowej. . . . .                   | funt. |       | <i>h</i>             |        |
| lub: Lakieru spirytusowego. . . . .             | funt. |       | <i>i</i>             |        |
| Oleju lnianego. . . . .                         | funt. |       | <i>H</i>             |        |
| <i>b)</i> Na każde 10 funtów politury potrzeba: |       |       |                      |        |
| Pumeksu. . . . .                                | funt. |       |                      |        |
| Gąganów lnianych. . . . .                       | funt. |       | <i>ó<sub>i</sub></i> |        |
| Bawełny lub sierci na gąbkę. . . . .            | funt. |       |                      |        |
| Spirytusu. . . . .                              | funt. |       | <i>H</i>             |        |

Podług powyższych zasad, obliczyć możemy wartość każdej z pojedynczych robót tam wyszczególnionych, lub przez porównanie znaleźć wartość wielu innych, jeżeli tylko wiedzieć będziemy płacę dnia roboczego czeladnika, i cenę różnych materiałów, jakie do pewnej roboty są potrzebne, w danej miejscowości i czasie. Dla przykładu podamy następujące średnie ceny, jakie w Warszawie obecnie przyjęte być mogą.

#### Ceny średnie materiałów stolarskich w Warszawie.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                | Wymiary       |                                  | Ceny      |           |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                 | Szero-kość    | Grubość                          | W roku    | W roku    |
|                                 |               |                                  | [861      | 1802      |
|                                 | W c a l a c h |                                  | ZłpTj-gr. | Złp   gr. |
| <b>1. Drzewo.</b>               |               |                                  |           |           |
| Stopa b. drzewa sosn. krzyżulca | 5             | 4                                |           |           |
| „ drzewa „                      | 6             | 5                                |           |           |
| „ drzewa „                      | 6             | G                                |           |           |
| „ drzewa „                      | 7             | 7                                | 11        |           |
| „ drzewa „ „                    | 8             | 7                                | 12        |           |
| „ drzewa „                      | 8             |                                  | 124       |           |
| Stopa b. deski sosnowej         | 9—10          | <i>•i</i>                        | 3         |           |
| „ deski „                       | 9 - 10        | <i>•<sup>3</sup><sub>5</sub></i> | 3         |           |
| „ deski „                       | 9 - 12        | <i>i</i>                         | 4         |           |
| „ deski „                       | 9 - 12        | <i>n</i>                         | 4 i       |           |
| „ deski „                       | 9 - 12        | <i>H</i>                         | 5         |           |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                      | W y m i a r y |      | - j r C o<br>roku<br>-1961 | n y<br>W roku<br>1862 |      |   |
|---|---------------|------|----------------------------|-----------------------|------|---|
|   | W c a l a c h |      | Zip.                       | er.                   | Zip. |   |
| Stopa b. deski sosnowej                               | 9 - 12        |      |                            | 0                     |      |   |
| „ deski „   | 10 - 12       | 2    | "i.                        | 7                     |      |   |
| Stopa b. bala sosnowego . . . .                       | 10 - 12       | H    | —                          |                       |      |   |
| „ bala „ . . . .                                      | 10 - 12       | 3    | —                          | 10                    |      |   |
| „ bala „ . . . .                                      | 10 - 13       | H    | —                          | 114                   |      | 1 |
| „ bala „  | 10 - 13       | 4    |                            | 13                    |      |   |
| „ bala „ . . . .                                      | 10 - 14       |      |                            | 14^                   |      |   |
| „ bala „  | 10 - *15      |      | —                          | Ki                    |      |   |
| „ bala „  | 10 - 15       |      |                            | 17,                   |      |   |
| „ bala „  | 10 - 15       | (i " |                            | 19                    |      | 1 |
| I Stopa b. półdrzewa sosnowego .                      | 10 - 10       | «i   | —                          | 20^                   |      |   |
| i „ półdrzewa „                                       | 10 - 10       | 7    | sy-                        | 22                    |      |   |
| i „ półdrzewa „                                       | 10 - 10       | 74   |                            | 23'                   |      |   |
| j „ półdrzewa „                                       | 10 - 10       | 8"   | —                          | 24                    |      |   |
| Stopa b. deski dębowej                                | 10 - 8        | i    |                            | 74                    |      |   |
| „ deski „   | G — 9         | 3    |                            | H                     |      |   |
| „ deski „   | 9 - 12        | 1    |                            | 10                    |      |   |
| „ deski „   | 9 - 12        | 1 i  | T                          | 15^4                  |      |   |
| „ deski „   | 12            | 2    |                            | 25*                   |      |   |
| Stopa b. bala dębowego . . . .                        | 10 - 12       | 3    | 1                          | —                     |      |   |
| „ bala „  | 10 - 15       | 4    | 1                          | 10                    |      |   |
| Stopa b. deski jesionowej . . . .                     | 6 - 9         | i    |                            | 5                     |      |   |
| „ deski „   | 6 - 9         | 1    |                            | 74                    |      |   |
| „ deski „   | 9 — 12        | 1    |                            | 15"                   |      |   |
| „ deski „ . . . .                                     | 9 - 12        | 1 i  |                            | 20                    |      |   |
| „ deski „   | 10 - 12       | 2    |                            | 25                    |      |   |
| Stopa b. bala jesionowego . . .                       | 10 - 12       | 3    | 1                          | 5                     |      |   |
| „ „ bala „  | 10 - 12       | 4    | 1                          | 25                    |      |   |
| Stopa b. deski olszowej, lipowej<br>lub brzozonej.    | 9 - 10        | i    | —                          | 5                     |      |   |
| „ deski „   | 9 - 10        | 3    | —                          | H                     |      |   |
| „ deski „   | 9 - 12        | 1    | —                          | 10                    |      |   |
| „ deski „   | 9 - 12        | H    |                            | 15                    |      |   |
| „ deski „   | 10 - 12       | 2    | —                          | 18                    |      |   |
| Stopa b. bala olszowego, brzo-<br>zowego lub lipowego | 10 - 12       | 3    | —                          | 22j                   |      |   |
| „ bala „ „ „  | 10 - 12       | 4    | 1                          | —                     |      |   |
| ! Stopa b. deski grabowej . . . .                     | (5 - 9        | 2    | —                          | 15                    |      |   |
| „ bala grabowego . . . .                              | 9 — 10        | 3    |                            | 25                    |      |   |



# WYSZCZEGÓLNIENIE

Cen  
W roku  
18G1  
Złp. | gr.

U - w a s a \_\_\_\_ Na użycie powyższego rzniętego drzewa nie można liczyć całej jego długości, bo na odpadki, sęki i pęknięcia traci się zawsze kilka stóp; również na sz i rokość, z powodu krzywych kantów, nieco potrącić należy.

|  |    |
|--|----|
| Funt drzewa palisandrowego lub jemu podobnych, w blokach | 15 |
|--|----|

## 2. Fornery.

Stopa kwadratowa fornerów jesionowych lub mahoniowych, najtańszych  
średni mazer  
najlepszych lub palisandrów.

## 3. Materyały różne.

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Funt kleju zwierzęcego stolarskiego | 10        |
| Funt pumeksu do szlifowania. . . .  | 25        |
| Kwarta oleju lnianego               | <b>1?</b> |
| Funt politory spirytusowej          |           |
| Funt lakieru spirytusowego. . . . . |           |
| Kwarta spirytusu                    | 15        |
| Funt gałganów                       |           |
| Funt szellaku.                      |           |
| Funt trzciny do wyplatania          | 15        |
| Funt sztyftów stolarskich           |           |
| Kopa gwoździ bretnali 3-calowych.   | 20        |
| Kopa gwoździ bretnali 4-calowych.   | 28        |
| Kopa gwoździ bretnali 5-calowych.   | 10        |

## 4. Płaca robotników.

Dzień czeladnika zdolnego z pomocą płaci się j l O j j  
Dzień czeladnika zwyczajnego „ „ 15-6!— 1 ! ,!

Powyższe dane wystarczyć mogą do wynalezienia ceny wielu wyrobów stolarskich, a dla innych posłużą za zasadę porównawczą.

Tak na przykład, chcąc znaleźć cenę drzwi dwuskrzydłowych, wewnętrznych, ramowych, zwykłych wymiarów, "fojest 8 stóp wysokich, a 4 stopy szerokich, postępuje się następującym sposobem:

Podług § 2, lit. i<sup>o</sup> nr 2), do zrobienia podobnych drzwi potrzeba 60 godzin pracy czeladnika:

a zatem przyjąwszy, że tenże prariije dziennie

- godzin 10, potrzeba dni 6 po złp. 6, co uczyni złp. 36 gr. —

W materyale na powyższe drzwi potrzeba:

Desek sosnowych, po 18<sup>^</sup>tóp długich, 2 cale grubych sztuk 17j, czyli stóp bieżących 27; stopa

po gr. 7, uczyni. . . . . „ 6 „ 9

Desek takichże 1<sup>1</sup>/<sub>a</sub> całowych sztuk 1<sup>1</sup>/<sub>s</sub>, czyli stóp bieżących 27, po gr. 5, uczyni. . . . . „ 4 „ 15

Kleju funtów <sup>1</sup>/<sub>4</sub>, funt z przyrządzeniem p<t.złp 2, \*  
uczyni. . . . . „ 1 „ 15

Czyli razem koszt roboty z materyałem wyBpszfłp. 48 gr. 9

Z czego wypada cena stopy kwadratowej (powyższych drzwi na złp. 1 gr. 15<sup>1</sup>/<sub>«</sub>).

Koszt futryny do wmurowania czyli z wąsami, do drzwi powyższych oblicza się podług § 1 jak następuje:

Obwód drzwi tych wynosi w świetle 2 x 8 + 2 x 4 = 24 stóp bieżących; a że podług § 1 lit. a potrzeba

do zrobienia jednej stopy bieżącej podobnej futryny minut 25, a zatem na stóp bieżących 24

potrzeba roboty minut 25 x 24 = 600, czyli godzin 10; a zatem dzień jeden czeladnika po złp.

6, uczyni. . . . . złp. 6

W materyale, podług Uwagi § 1, potrzeba:

Bali 3 cale grubych, 5 cali szerokich, stóp bieżących 24, więcej na wąsy 2 x 2 st., więcej 2 razy

po 10 cali, uczyni stóp bież. 29 cali 8, czyli równo stóp bież. 30; na co potrzeba bali takiejże

grubości do 12 cali szerokich <sup>3</sup>/<sub>%</sub> = stón bież. 15, po gr. 10 . . . . . 5

Razem więc koszt futryny wynosi złp. 11.

Koszt oprawy czyli ferklejdunków znajdziemy podług § 6 nr 1, podług którego na każdą stopę bież. podobnej oprawy potrzeba

roboty minut 22; a że obwód drzwi wynosi stóp 22, zatem do zrobienia całej oprawy potrzeba minut 22 x 22 = 484, czyli godzin 8.

których wartość, w stosunku złp. 6 dziennie, wynosi złp. 4 gr. 24.

W materyale na podobną oprawę potrzeba:

Na jedną stopę bież. desek r/u cala grubych, 18

stóp długich, sztuk <sup>1</sup>/<sub>fl</sub>, a zatem na 22 stóp b.

z przeniesienia złp. 4 gr. 24  
 powyższej oprawy potrzeba<sup>2</sup>Vis szluk desek po

18 stóp długich, czyli stóp b.  $\frac{22 \times 18}{15} = 26 \frac{6}{15}$ ,

x 0

czyli dla całości, stóp bież. desek 1 1/2-calowych

27; po gr. 5, uczyni . . . . . „ 4 „ 15

Gwoździ do przybicia bretnali 3-calowych na stopę

bieżącą sztuk  $\frac{3}{4}$ , a zatem na 22 stóp bieżących

$\frac{22 \times 3}{4} = 16 \frac{1}{2}$  sztuk, w stosunku kopy po gr. 20,

uczyni . . . . . ®

Razem więc koszt oprawy z przybiciem wynosi złp. 9 gr. 15

'Zebrawszy razem powyższe summy, a mianowicie:

Koszt drzwi . . . . . „ 48 „ 9

Koszt futryny. . . . . „ 11 „ —

Koszt oprawy. . . . . „ 15

Znajdziemy razem koszt całych drzwi z fu-

tryną i oprawą . . . . . złp. 68 gr. 24

Zatem całkowity koszt drzwi dwuskrzydłowych, ramowych, zwykłych wymiarów, z futryną, oprawą, dopasowaniem i przybiciem okucia wynosi złp. 68 gr. 24, co się dość zgadza z ceną zwykle praktykowaną. Gdy odtrącimy od tego wartość czasu potrzebnego na okucie podług uwagi ostatniej § 2, podług której na okucie drzwi dwuskrzydłowych okuciem polskim potrzeba godzin 10 czyli dzień 1, którego wartość wynosi złp. 6, pozostanie więc cena drzwi bez okucia złp. 62 gr. 24, nieco wyższa od zwykłej (złp. 60), z tego powodu, iż przy podanych wyżej ilościach godzin pracy, przypuszczana jest jak najstaranniejsza robota, a nadto dlatego, że przyjęta cena dziennej płacy robotnika złp. 6, liczona jest z zarobkiem majstra, który czeladnikowi zwykle tylko po 4 złote dziennie liczy.

Przykład II.— Jaka jest wartość okna z półcyrklem, szerokiego w świetle stóp 4, wysokiego w świetle bez półcyrkla stóp 7, z futryną, ramami letniami i zimoweini, deską parapetową, ramą półcyrklastą górną stałą, i okiennicami wewnętrznymi ramowymi?

Dla znalezienia wartości ogólnej powyższego okna, znaleźć potrzeba po szczególe wartość wszystkich jego części pojedynczych jak następuje:

|   |        |           |             |
|---|--------|-----------|-------------|
| Na ramy . bez półcyrkla, podług § 4       | 3<br>0 | Desek     |             |
| lit. <i>fi</i> , potrzeba w robocio:      | o      | 2- cal.   | 1' />- "z a |
| Do ram letnich z futryną, i okuciem, go-  | -ja    | cal.      |             |
| dzin                                      | 25     |           |             |
| Do ram zimowych pojedynczych z oku-       |        |           |             |
| ciem, godzin_____                         | 15     |           |             |
| W materyale:                              |        |           |             |
| Na futrynę, podług § 1 w uwadze, po-      |        |           |             |
| trzeba bali 3-calowych 5 cali szero-      |        |           |             |
| kich 2 ^ 7 więcej 2X4 więcej na wą-       |        |           |             |
| sy 1' / 2 + 17 2 stóp bież.: razem stój)  |        |           |             |
| bież. bali 3-calowych 5 cali szer. 25;    | t      |           |             |
| a zatem bali 10 cali szerokich "/>        | m      |           |             |
| = stóp bieżących                          |        |           |             |
| Na ramy letnie desek 1% cała grubych,     |        |           |             |
| 18 stóp długich, sztuk 1, czyli stóp      |        | <18       |             |
| Kleju, funtów                             |        |           |             |
| Na ramy zimowe desek 1 1/a - calowych,    |        |           |             |
| stóp bieżących                            |        | 18        |             |
| Kleju, funtów                             |        |           |             |
| Podług § 1 nr 2, do zrobienia części cyr- |        |           |             |
| klastych futryny potrzeba na każdą        |        |           |             |
| stopę bież. tejże z drzewa sosnowe-       |        |           |             |
| wego minut 40, a więc na obwód pół-       |        |           |             |
| cyrkla powyższego okna, wynoszący         |        |           |             |
| stóp 2X3,14=6,28, potrzeba 6              |        |           |             |
| X40=250 minut czyli godzin. . . .         |        |           |             |
| W materyale zaś bali 3-calowych, podług   |        |           |             |
| tegoż § 1 w uwadze, potrzeba na fu-       |        |           |             |
| trynę półcyrklastą stóp bieżących         |        |           |             |
| 2X6^28 + 2=147^, na 6 cali szero-         |        |           |             |
| kich, a zatem bali 12-cal.                |        |           |             |
| Do zrobienia ram cyrklastych powyż-       |        |           |             |
| szych wymiarów, potrzeba podług §         |        |           |             |
| 4 lit. D nr 2, na dwie ramy cyrkla-       | 26     |           |             |
| ste po godzin 13.                         |        |           |             |
| W materyale:                              |        |           |             |
| Na jedną rainę desek 2 cale grubych, 18   |        |           |             |
| stóp długich, sztuk 1/3, a więc na        |        |           |             |
| dwie ramy 1/a czyli stóp bież. . . .      | 70?    | 12 36 1/2 |             |
| do przeniesienia                          |        | 16*       |             |

| Desek  |        |                 |               |
|--|--------|-----------------|---------------|
| « 3  | 2-     | 1'/s-           | " a           |
| cal.   | cal.   |                 |               |
|  |        | z przeniesienia | 70, 192 12 3G |
| Kleju na jedną ramę funtów 1/1c, więc  |        |                 |               |
| na dwie  |        |                 |               |
| Do zrobienia deski parapetowej do powyższego okna, potrzeba w robocie, podług § 4 lit. E, na stopę kwadratową deski godzin 1, a więc na stóp |        |                 |               |
| 47sX1'/a   | godzin |                 | 61            |
| W materyale:   |        |                 |               |
| Desek 1'/-.-calowych, stóp bieżących . .   |        |                 |               |
| Kleju, funtów.   |        |                 |               |
| Do zrobienia okiennic ramowych, dwuskrzydłowych wewnętrznych, podług § 5 lit. B, wraz z okuciem, potrzeba w robocie godzin                   |        |                 | 50            |
| W materyale:   |        |                 |               |
| Desek 2 cale grubych, 18 stóp długich, sztuk 1, czyli stóp bież  |        |                 | 18            |
| Desek 1'/a cala grubych, 18 stóp długich, stóp bież  |        |                 | 18            |
| Kleju, funtów  |        |                 |               |
| Razem na powyższe roboty potrzeba  |        |                 | 127 19! 30 63 |
| A zatem na zrobienie okna powyższćj wielkości, z półcyrklem, deską parapetową i okiennicami, potrzeba:                                       |        |                 |               |
| 127 godzin czyli 12 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> dni czeladnika, licząc dzień po zlp. 5 bez zarobku majstra, uczyni zlp. G3 gr. 15           |        |                 |               |
| 19 <sup>3</sup> / <sub>&lt;</sub> lub 20 stóp bież. bali 3-calowych, 12 cali szerokich, sosnowych, po gr. 10, uczyni. . .                    |        |                 | 6 „ 20        |
| 30 stóp bież. desek sosnowych, 2 cale grubych, po gr. 7, uczyni  |        |                 | 7 „ -         |
| 63 stóp bież. desek sosnowych, 1'• cala grubych, po gr. 5, uczyni  |        |                 | 10 „ 15       |
| Kleju funtów , funt z przyrządzeniem, po zlp. 2, uczyni. . . .   |        |                 | 15            |
| Razem koszt ogólny zlp. 89 gr. 5   |        |                 |               |

Koszt więc okna powyższego, wraz z dopasowaniem i przybi-  
ciem okucia,"wynosi zlp. 89 gr. 5; potrąciwszy, wartość czasu po-

trzebnego na okucie okna i okiennicy, a mianowicie dni 1<sup>1</sup>/? , wartujące zip. 7 gr. 15, pozostanie jako wartość samego okna powyżej "opisanego, złp. 81 gr. 20.

Przykład III. — Jaka jest wartość krzesła zwyczajnego jesionowego, trzcina wyplatane, polituowanego?

Podług § 15, na zrobienie podobnego krzesła potrzeba godzin 15, czyli dni 1<sup>1</sup>/», licząc dzień po złp. 5, uczyni . . . . . złp. 7 gr. 15

W materiale potrzeba:

|  |     |   |                                  |
|--|-----|---|----------------------------------|
| Desek jesionowych, 1 <sup>1</sup> /a cala grubych, stóp bieżących 5 <sup>1</sup> /, po gr. 20. . . . . | „   | 3 | „ 15                             |
| Desek jesionowych, 1 cal grubych, stóp bież. 3 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> - pogr. 15. . . . .         | „ \ |   | „ 22 <sup>1</sup> / <sub>a</sub> |
| Kleju lutów 5 <sup>1</sup> / <sub>j</sub> , po gr. 2. . . . .  | „   | * | 11                               |
| Politury lutów 8 (w stosunku funta po złp. 4)ViHt pogr. 4. . . . .                                     | f.  | 1 | „ 2                              |
| Oleju lutów 5, po gr. 2. . . . .   | „   | — | „ 10                             |
| Za wyplecenie krzesła . . . . .  | »   | 1 | „ 6                              |
| Na pumeks, gałgany, spirytus i t. p. . . . .   | „   | — | „ 14 <sup>1</sup> / <sub>j</sub> |

Razem koszt ogólny. . . . złp. 16 gr. 6  
i po takiej też cenie krześlarze krzesła takie z pierwszój ręki sprzedają.

KONIEC.

S P J S      R Z E C Z Y.

• %

*Stron.*

**WSTRI\*** \_\_\_\_\_ **V** . . . . . **I**

**CZEŚĆ PIERWSZA.**

## O drzewie, jego własnościach i gatunkach.

|   |          |
|---|----------|
| Skład drzewa . . . . .                          | 1        |
| <b>Przymioty drzewa</b> _____                   | <b>2</b> |
| Wady drzewa_____                                | 4        |
| Cechy dobrego drzewa . . . . .                  | 6        |
| Gatunki drzewa: a) Drzewa europejskie . . . . . | 7        |
| b) Drzewa zamorskie_____                        | 15       |

## CZEŚĆ DRUGA.

**0 wyhorzei przygotowywaniu drzewa do użycia.**

|   |    |
|---|----|
| O przerywaniu kłoców  | 22 |
| O rżnięciu fornerów   | 24 |
| O przygotowywaniu drzewa przed użyciem na wyroby                      | 25 |
| O środkach zabezpieczających drzewo od zgnilizny, zbutwienia i pleśni | 31 |
| O przytykaniu drzewa na wyroby  | 35 |
| O wyginaniu drzewa  | 36 |

### CZEŚĆ TRZECIA.

## 0 przyrządach i narzędziach stolarskich i ich użyciu.

|  |    |
|--|----|
| 4. Przyrządy do przytrzymywania drzewa podczas roboty: |    |
| 1. Warsztat ..... I                                    | 37 |
| Pachołki (knecht?)                                     | 40 |
| Wspornice (sztosłady)                                  | 41 |
| 2. Koziołki (fiigebOoke)                               | 42 |

|  |     |
|--|-----|
| Przyrządy do ściskania sklejoných przedmiotów:   |     |
| 1. Prassy (szranboki) . . . . .  | 42  |
| 2. Kleszcze (szraubwingi) zwyczajne i amerykańskie . . . . .                                     | 41  |
| 3. Kleszcze rozsuwane (szraubknechty) . . . . .  | 44  |
| 4. Kleszcze klinowe (leiincwingi) . . . . .  | 45  |
| B. Karzędzia służące do -wymierzania, znaczenia i dzielenia drzewa:                              |     |
| 1. Liniąły (richtholce). 2. Miary. 3. Cyrkle. 4. Znai-zniki (sztreich-masy). . . . .             | 46  |
| 5. Węgielnice (winkelhaki, winkelmasy, gerniasy i szmigi) . . . . .                              | 48  |
| C. Narzędzia służące do przerzynania drzewa i kształcenia jego postaci. 51                       |     |
| 1. Piły. — Błat i zęby pil. — 0 rozwarciu zębów pil (szreukowa-niu). — 0 ostrzeniu pil . . . . . | 53  |
| Różne rodzaje pil:   |     |
| a) Piły proste. — 1. Pila kładowa (klobzega) . . . . .   | 54  |
| 2. Pila krawężna v. krawężnica (citerzega) . . . . .   | 55  |
| 3. Pila czopowa v. czopnica (szliczega) . . . . .  | —   |
| 4. Pila odsadzkowa v. odsadnica (abzaczege) . . . . .  | 5G  |
| 5. Pila krzywiznowa v. krzywica (szwailzegn) . . . . .   | —   |
| G. Pila sprężynowa (laulizc«a) . . . . .   | —   |
| 7. Pila ręczna (fukszwanc) . . . . .   | —   |
| 8. Pila otworowa v. otwornica (sztychzega) . . . . .   | 5S  |
| 9. Pila nacięciowa v. zasuwica (gradzega) . . . . .  | —   |
| 10. Pila odsadzkowa z osadę (nutzega) . . . . .  | 5I) |
| 11. Pila z osadą ruchomy (kwadrirzega) . . . . .   | —   |
| h) Piły okrągłe (cyrkularne) . . . . .   | 60  |
| c) Piły bez końca . . . . .  | 61  |
| 2. Dłuta. — Sposób działania i oprawa dłut . . . . .   | —   |
| a) Dłuta z ostrzem prostym z jednej strony ściętem:  |     |
| 1. Dłuto zwyczajne (sztechbeitel) . . . . .  | 62  |
| 2. Przysiek (lochbeitel) . . . . .   | —   |
| b) Dłuta z ostrzem płaskim z obu stron ściętem:  |     |
| 3. Hzezak (sztemajza), 4. Rzezak ukośny (baleiseu) . . . . .                                     | 63  |
| c) Dłuta z ostrzem w łuk wygiętem :  |     |
| 5. Piesznie (bolajzy) . . . . .  | —   |
| 3 Świdry . . . . .   | 64  |
| a) Łopienie (lefelbory) . . . . .  | 65  |
| b) Świdry odśrodkowe v. odśrodkowce (centrumbory) . . . . .                                      | —   |
| c) Krętaki czyli świdry śrubowe (sznekenbory) . . . . .  | —   |
| 4 Świderki gwoździowe (nagelbory) . . . . .  | 66  |
| D. Narzędzia służące do wyrównania powierzchni drzewa:   |     |
| 1. Heble . . . . .   | 67  |
| a) Heble służące do wyrównywania powierzchni płaskich:   |     |
| 1. Drapacz v. skrobacz (szrubliubel) . . . . .   | 69  |
| 2. Równiacz v. schlud (szlichthubel) . . . . .   | —   |



|   |    |
|---|----|
| 3. Spuszuz (raubank) pojedynczy i dubeltowy . . . .   | 70 |
| Póispuszcz . . . . .  | 71 |
| 4. Spajacz (fiigebank) . . . . .  | —  |
| 5. Kątnic (gzymshubel) . . . . .  | —  |
| a) Kątnik prosty i ukośny . . . . .   | 72 |
| b) l'elcowiik (felchubel) . . . . .   | —  |
| c) Kijtnik odsadzkowy (wangenhubel) . . . . .   | 73 |
| d) Kątnik płatkowy (plattbank) . . . . .  | —  |
| 6. Zgbacz (canluibel) . . . . .   | —  |
| b) Heble służące do wyrabiania powierzchni krzywych<br>i gżemsów:   |    |
| 1. Krzywuk (szyhubel) zwyczajny i angielski . . . .   | 74 |
| 2. Kręgućło (rundhubel) . . . . .   | —  |
| O członkach gżerosowania czyli krajnikach . . . .   | —  |
| 3. ICanics (knniicshobel) . . . . .   | 77 |
| 4. Wąćkowiec (sztabhubel) . . . . .   | —  |
| 5. Złobkowiec (holkelhubel) . . . . .   | —  |
| O przyrządach do ciągnięcia listew gżemsowyci<br>(zieheisen) . . . . .                                    | —  |
| c) lleble służące do wyrabiania rozmaitych połączeń drze-<br>wnych :                                      |    |
| 1. Wpustnik (nuthubel) . . . . .  | —  |
| 2. Wypustnik (lederhubel) . . . . .   | 79 |
| 3. Wyżłubiacz (grundhubel) . . . . .  | 80 |
| 4. Zasuwiuk (gradhubel) . . . . .   | —  |
| O heblach ulepszonych.—Heblarnie . . . . .  | 81 |
| 2. Pilniki i raszple . . . . .  | 82 |
| Raszple płaskie, półokrągłe, heblowe, okrągłe (racenszwanc).  |    |
| Kaszple trójkątne.—Pilniki gładkie (szlichtfeile), śre-<br>' dnie (forfeile).—Raszple pilnikowe . . . . . | 83 |
| E. Narzędzia różne:   |    |
| Toporek.—Obuch czyli knypeł.—Młotek stolarski.—Nóż czyli<br>sznycer . . . . .                             | —  |
| Obcęgi.—Skrobaczki (cyklingi).—Tygle do kleju.—Kamienie szli-<br>fierskie do ostrzenia narzędzi . . . . . | 85 |
| Karzędzia do rżnięcia śrub czyli krajacze (sznajdcajgi) . . . . .   | 88 |

## CZĘŚĆ CZWARTA.

## O ł ą c z e n i u d r z e w a .

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. O sklejanii drzewa:   |    |
| Klej stolarski . . . . . | 90 |
| Klej płynny . . . . .    | —  |

|   |     |
|---|-----|
| Selody proste i kręcoun.—Sposoby icli wykreśleniu . . . .                   | 211 |
| Sposób wyznaczenia modelu do wyrznięciaszaragów(wang)<br>kręconych. . . . . | 213 |
| Składanie schodów. . . . .  | 218 |
| Poręcze i szczeble schodowe. . . . .  | 210 |

## CZĘŚĆ DODATKOWA.'

**0 ocenianiu wyrobów stolarskich.**

|  |     |
|--|-----|
| Uwagi ogólno. . . . .  | 221 |
| Roboty budowlane . . . . .   | 223 |
| Roboty meblowe. . . . .  | 236 |
| Ceny średnie materyałów stolarskich w Warszawie . . . . . J. . . . . | 238 |
| Pr-ykłady oceniania wyrobów stolarskich podług powyższych zasad....  | 241 |

*Przywilej królewski zatwierdzający ustawę cechu stolarskiego w Warszawie . . . . . I*

„SPRZEDAJE SIĘ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH

## PZEWODNIK

dla

# GARBARZY,

UŁOŻYŁ

**A. Rogalewicz,**

**Nauczyciel Giiimazy-u.na. Realnego,**

i

## PRZEWODNIK

DLA

# K O W A L I ,

Z DRZEWORYTAMI.

UŁOŻEŁ

**Alexander Miecznikowski,**

**Iażynier-Meobanili.**