

Żywica	Proporcja	Lepkość mPa.s	Czas życia	Gęstość g/cm ³	Czas rozfor.	Twardość	Tg (°C)
EPO 6200	100/17	200	75 min.	1.06	24 h.	82 Shore D	70
EPOLAM 5015 / 5014	100 / 34	225	45	1.12	24	85 Shore D	80
EPOLAM 5015 / 5015	100 / 30	210	135	1.10	36	85 Shore D	85
EPOLAM 5015 / 5016	100 / 36	225	225	1.12	48	85 Shore D	81